

MPG
77B
ZAKŁAD GEOLOGII GOSPODARCZEJ

CENTRALNY URZĄD GEOLOGII

~~POSIĘGNIĘCIE~~

BILANS ZASOBÓW
KOPALIN UŻYTECZNYCH
W POLSCE

1 • 1 • 1967

CZĘŚĆ III

ZAKŁAD GEOLOGII GOSPODARCZEJ

~~POUFNE~~ Nr 73

CENTRALNY URZĄD GEOLOGII

BILANS ZASOBÓW
KOPALIN UŻYTECZNYCH
W POLSCE

1•1•1967

CZĘŚĆ III

T R E Ś Ć

	Tekst Str.	Tabele Str.
1. <u>Łupek kwarcytowy</u>	5	-
2. <u>Kwarcyty przemysłu materiałów ogniotrwałych</u>	6	72
3. <u>Łupki ogniotrwałe</u>	8	80
4. <u>Gliny ogniotrwałe</u>	9	83
5. <u>Magnezyt</u>	13	100
6. Serpentyt	14	-
7. Dolomity	15	102
8. Kwarec żyłowy	17	108
9. <u>Piaski szklarskie i żwirki filtracyjne</u>	19	112
10. <u>Surowce kaolinowe</u>	24	124
11. Gliny ceramiczne	27	128
12. Gliny szklawne	31	-
13. Surowce skaleniowe	31	140
14. Kalcyt	33	-
15. Inne surowce ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego /fonolit, tufy porfirowe/	34	142
16. Ilaste surowce ceramiki budowlanej	36	146
17. Piaski silikatowe	38	336
18. Surowce wapienne /wapienie i margle, wapienie łukowe/	40	364
19. Surowce ilaste przemysłu cementowego	41	416
20. Gips i anhydryt	42	424
21. Kamienie drogowe i budowlane	44	430
22. Marmury	47	481
23. Kamienie przemysłowe	50	-
24. Żwiry, pospółki i piaski budowlane	51	488
25. <u>Piaski podsadzkowe</u>	55	568
26. <u>Piaski formierskie</u>	56	580
27. Materiały ściernie	59	-
28. Inne surowce skalne /bentonit i surowce pokrewne talk, opoka lekka, kreda/	61	594
29. Wody lecznicze	68	606

Załącznik: "Mapa Rozmieszczenia Złóż
Surowców Skalnych w Polsce" - - - - Załącznik Nr 1

S u r o w c e s k a l n e

Surowce przemysłu materiałów ogniotrwałych

łupek kwarcytowy

kwarcyty przemysłu materiałów ogniotrwałych

łupki ogniotrwałe

gliny ogniotrwałe

magnezyt

serpentynit

dolomity

1. Ł u p e k k w a r c y t o w y

Złoże łupku kwarcytowego w Jegłowej k/Strzelina /Zał.1./ jest jednym z wyjątkowych złóż w skali ogólnopolskiej, dającym wysokiej klasy materiał ogniotrwały, stosowany w przemyśle w stanie surowym.

Dobra podzielność pozwala na uzyskiwanie w drodze obróbki mechanicznej lub ręcznej wyrobów kształtowanych. Kształtki takie używane są do układania niektórych pieców hutniczych, pieców wapienniczych i innych.

Mielony łupek /mlewo/ stosowany jest jako masa ogniotrwała do ubijania, a po dodaniu plastycznej gliny jaroszewskiej tworzy doskonałą kwaśną zaprawę ogniotrwałą.

Mięszość strefy złożowej łupku wynosi około 50 m. Charakterystyczną cechą łupku z Jegłowej, oprócz wysokiej ogniotrwałości jest znaczna porowatość, która powoduje, że materiał podczas ogrzewania ulega przemianom bez straty spoiwości. Analizy łupku z Jegłowej wykazują przeciętnie 88 - 96% SiO_2 oraz ogniotrwałość zwykłą 167 - 173 sP.

Udokumentowana zasoby łupku kwarcytowego obejmujące złożo w Jegłowej wynoszą na 1.I.1967 r.:

1265	tys.ton w kategorii B bilans.
1561,2	tys.ton w kategorii C ₁ bilans.
174	tys.ton w kategorii C ₂ bilans.
oraz 3595	tys.ton zasobów pozabilansowych

Wydobycie łupku kwarcytowego w 1966 r wyniosło 60,5 tys.ton.

2. Kwarcyty przemysłu materiałów ogniotrwałych

Kwarcyty oraz zsylikowane wapienie, przydatne do produkcji krzemionkowych materiałów ogniotrwałych /dynasów/, znane są w Polsce w kilku rejonach /Zał.1/ a mianowicie:

1. w rejonie Bolesławca występują kwarcyty trzeciorzędowe
2. w Górach Świętokrzyskich występują kwarcyty kambryjskie i dolnodewońskie,
3. w rejonie Ostrzeszów - Kluczbork - kwarcyty trzeciorzędowe,
4. w rejonie Szczecina znajdują się drobne wystąpienia kwarcytów trzeciorzędowych,
5. w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich nad Pilicą w obszarze Tomaszów Mazowiecki - Nowe Miasto, występują skały krzemionkowe.

Kwarcyty bolesławieckie stanowią pierwszorzędny materiał do wyrobów dynasowych. Występują najczęściej w postaci nieregularnych soczewek i ławic względnie jako ich skupiska. Kwarcyty bolesławieckie znajdują zastosowanie w przemyśle materiałów ogniotrwałych jako główny składnik oraz jako domieszka uszlachetniająca do masy, z której są wyrabiane krzemionkowe materiały ogniotrwałe /dynasy/.

Warunki techniczne opracowane dla kopalń: "Kleszczowa", "Nawojów" i "Edek" przewidują zawartość SiO_2 98%, Al_2O_3 1% oraz ogniotrwałość zwykłą 175 - 177 sP.

Ponieważ kwarcyty z omawianego obszaru są już na wyczerpaniu, zasadniczą bazę surowcową dla zabezpieczenia produkcji materiałów ogniotrwałych mogą stanowić jedynie kwarcyty Gór Świętokrzyskich.

Spośród udokumentowanych złóż w tym rejonie najbardziej atrakcyjny surowiec przedstawiają dolnodewońskie kwarcyty występujące w złożu "Bukowa Góra" położonym w dogodnych warunkach komunikacyjnych. Przeprowadzone badania w skali przemysłowej potwierdziły pełną przydatność tego surowca do produkcji krzemionkowych materiałów ogniotrwałych. Zawartość SiO_2 w surowcu wynosi 98,8% Al_2O_3 1%, porowatość przed wypaleniem 2,17%, ogniotrwałość zwykła 175 - 177 sP, co kwalifikuje kwarcyty złoża "Bukowa Góra" głównie do kat.I - wg obowiązujących wymogów przemysłu.

W rejonie Ostrzeszowa - Kluczborka występują niewielkie pokłady i gniazda wysokowartościowych kwarcytów trzeciorzędowych o ogniotrwałości zwykłej 177 - 179 sP, o zawartości SiO_2 ponad 98% oraz porowatości 0,4%. Ze względu jednak na trudne warunki geologiczne odbudowa górnicza nie może rozwinąć się na szerszą skalę.

W rejonie z.zw. antykliny inowłodzkiej znane są również występowania skały krzemionkowej /chalcedonitu spongiolitowego/, która jest wtórnie zsylikowanym wapieniem. Zawartość SiO_2 w surowcu wynosi 96 - 99%. Al_2O_3 średnio 1%, ogniotrwałość zwykła mieści się w granicach 171 - 177 sP. Cechą tej skały jest szybka przemiana w czasie ogrzewania, co powoduje pęknięcia i rozluźnienie materiału. W wyniku przeprowadzonych badań technologicznych stwierdzono przydatność tego surowca dla przemysłu materiałów ogniotrwałych. Złoże Inowłódz zostało również udokumentowane pod kątem wykorzystania go do produkcji kruszywa budowlanego.

W bilansie zasobów kwarcytów zostały uwzględnione złoża rejonu Bolesławca i Gór Świętokrzyskich.

Zasoby bilansowe kwarcytów /dla przemysłu materiałów ogniotrwałych/ w tys.ton wynoszą:

	Kategorie	Stan na 1.I.1966r	Stan na 1.I.1967r	Zmiany w roku 1966 r
Zasoby udokumentowane	A + B	2028	2028	-
	C ₁	3323	3312	- 11
	C ₂	5268	5036	- 232
	Razem	10619	10376	- 243
zasoby zarejestrowane	-	41,9	642,6	+ 600,7

Zasoby bilansowe skały krzemionkowej w tys.ton wynoszą:

	Kategorie	Stan na 1.I.1966r	Stan na 1.I.1967r	Zmiany w roku 1966 r
Zasoby udokumentowane	A + B	617	2359	+ 1742
	C ₁	274	301	+ 27
	C ₂	25418	25418	-
	Razem	26309	28078	+ 1769

Według danych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego wydobycie kwarcytów ogniotrwałych w roku 1966 wyniosło 55 tys. ton.

3. Łupki ogniotrwałe

Łupki ogniotrwałe, tj. zwięzłe skały ilaste o przeciętnym składzie chemicznym zbliżonym do kaolinu, stanowią podstawowy surowiec przemysłu materiałów ogniotrwałych używany do produkcji wyrobów szamotowych o ogniotrwałości równej 171 - 177 s.P. /32 - 35 s.S/.

W Polsce /zał.1/ występują one głównie w Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym, a w mniejszych ilościach w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, jako wkładki w spagu pokładów węgla kamiennego. W Dolnośląskim Zagłębiu Węglowym występuje wielkie złoża łupku ogniotrwałego w rejonie Nowej Rudy. W rejonie tym zasoby łupku ogniotrwałego zostały udokumentowane na kop. "Nowa Ruda" i "Słupiec".

Seria łupkowa w rejonie Nowej Rudy wchodzi w skład spagowej części produktywnych utworów górnego karbonu. Łupek ogniotrwały występuje tu w kilku poziomach o zmiennej miąższości /0,3 - 3 m/ poszczególnych ławic. Charakter poziomów zmienny. Łupek odznacza się wysoką ogniotrwałością zwykłą 171 - 179 s.P. /32 - 36 s.S/ i stanowi podstawowy surowiec dla fabrykacji wyrobów szamotowych. W wyniku wzbogacania surowca z Nowej Rudy uzyskuje się różne gat. łupku /"Ekstra", "D", "gruby", "gro-szek", "grysik" charakteryzujące się wysoką ogniotrwałością zwykłą /175 s.P i wyżej/ oraz dużą zawartością tlenu glinowego.

Ilaste łupki ogniotrwałe we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego występują w górnej części karbonu produktywnego w formie cienkich przerostów w węglu, wykazując często regularność tak pod względem miąższości jak i jakości. Miąższość przerostów waha się na ogół w granicach 1 - 20 cm. Na kop. "Piast" występuje łupek w pokładzie węgla 209 w postaci przerostu o miąższości 10 - 20 cm o ogniotrwałości zwykłej równej 173 - 177 s.P. /33 - 35 s.S/.

Kop. "Ziemowit" eksploatuje łupek ogniotrwały również w pokładzie 209 w tych samych warunkach jak kop. "Piast". W kop. "Siersza" /w Sierszy k. Trzebini/ łupek ogniotrwały o ogniotrwałości 34 s.S. występuje w postaci przerostu o średniej miąższości 9 cm.

Nieczynna obecnie kop. "Erzezinka" k.Mysłowic eksploatowała złoża łupku ogniotrwałego występującego w formie przerostów 22 i 12 centymetrowych w pokładzie 327.

Na kop. "Mortimer" w Zagórzu /pow.Będzin/ występuje pokład łupku ogniotrwałego o miąższości 40 cm. Łupek ten występuje w formie przerostu pomiędzy pokładami węgla 370 i 380.

Łupki ogniotrwałe eksploatowane są łącznie z węglem kamiennym. Wydobywanie ich uzależnione jest więc w dużej mierze od eksploatacji węgla kamiennego.

Wydobycie łupków ogniotrwałych w r. 1966 wynosiło ogółem 166,4 tys.ton. Łupki ogniotrwałe eksploatowane są głównie na kop. "Nowa Ruda" gdzie wydobyte w 1966 r. wynosiło 158,8 tys.ton.

Zasoby udokumentowane i szacunkowe określone na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Górnictwa i Energetyki wynoszą:

	Zasoby bilansowe w tys.ton wg stanu na		Zmiany w stanie zasobów +przyrost -ubytek	Ilość złożeń wg stanu na 1.I.1967r
	1.I.1966 r.	1.I.1967 r.		
Zasoby udokumentowane w kat. A+B	4293,7	4396,3	+102,6	
C ₁	10848,9	9749,9	-1099,0	5
C ₂	5725,0	6623,0	+ 898,0	
Ogółem	20867,6	20769,2	- 98,4	5
Zasoby szacunkowe	1784,5	1735,4	- 49,1	3

Zmiany zasobów udokumentowanych w poszczególnych kategoriach w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. powstały w wyniku przeprowadzonych prac związanych z aktualizacją zasobów na złożu kop. "Nowa Ruda".

Uwzględniono również ubytek zasobów powstały w wyniku prowadzonej w ciągu 1966 r. eksploatacji złóż udokumentowanych.

Ubytek zasobów szacunkowych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. powstał w wyniku prowadzonej w 1966 r. eksploatacji złóż szacunkowych.

4. G l i n y o g n i o t r w a ł e

Gliny ogniotrwałe, ilaste skały osadowe, charakteryzujące się wysoką temp. topnienia od 1580 do 1770°C są podstawowym surowcem do wytwarzania wyrobów szamotowych, kamionkowych oraz fajansowych.

Gliny ogniotrwałe ze względu na ich różną ogniotrwałość, dzieli się na następujące gatunki:

G ₁	-	ogniotrwałość zwykła najmniej	175 sP /34 sS/
G ₂	-	"-"	173 sP /33 sS/
G ₃	-	"-"	169 sP /31 sS/
G ₄	-	"-"	165 sP /29 sS/
G ₅	-	"-"	161 sP /27 sS/

Złoża glin ogniotrwałych o różnych własnościach technologicznych i różnego wieku geologicznego występują przeważnie w południowej części Polski /zał. 1/. Można je grupować rejonami poczynając od zachodu:

1. rejon Dolnego Śląska,
2. rejon Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy,
3. rejon Gór Świętokrzyskich.

W rejonie dolnośląskim większe złoża skupiają się w t.zw. Niecce Strzegomskiej, którą praktycznie można uważać za jedno wielkie mioceńskie złożo glin ogniotrwałych. Miąższość glin dochodzi do 38 m. Czynne kopalnie skupiają się dookoła Jarosłowa i Ruska, są to: kop. "Halina", "Edmund", "Stanisław", "Nadzieja", "Zofia".

Nieco ku północy leżą kopalnie: "Górny Ujazd", "Piechorowice", "Różana". Ze złóż Niecki Strzegomskiej wydobywa się kilka gatunków glin o różnych własnościach technologicznych. Charakteryzują się one wysoką plastycznością, odmiennym składem chemicznym, szerokim zakresem ogniotrwałości zwykłej 161 - 175 sP /27 - 34 sS/ wielką zasobnością i dogodnymi warunkami dla odkrywkowej eksploatacji. Gliny tego rejonu są podstawowymi surowcami plastycznymi dla produkcji wyrobów szamotowych, kwarcowoszamotowych i glin palonych. W złożach niecki Strzegomskiej udział glin gatunkowo wyższych /G₁ i G₂/ jest niższy od udziału glin o niższej ogniotrwałości /G₃ i G₄/ które wydobywane są w nadmiarze przy normalnej eksploatacji.

Poza tym na Dolnym Śląsku występują mioceńskie gliny ogniotrwałe w okolicy Bolesławca. Czynnych jest szereg kopalń, jak "Czerwona Woda", "Łucjan", "Zelców" i inne. Złoża ich są znacznie mniej zasobne od złóż Niecki Strzegomskiej. Miąższość pokładów wynosi 1 - 3 m. Warunki geologiczne są trudniejsze, często wymagają obudowy podziemnej.

Złożo glin mioceńskich w Turoszowie nad Nysą Łużycką występuje w stropie i spągu eksploatowanego tam węgla brunatnego w postaci szeregu warstw, względnie utworów wielkosoczewkowych. Gliny te posiadają własności technologiczne zbliżone do glin Niecki Strzegomskiej. Gliny te obecnie nie są wykorzystywane, lecz razem z innymi utworami występującymi w nadkładzie węgla brunatnego usuwane są na zwalę.

W rejonie Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy a głównie w okolicy Zawiercia i Siewierza występują gliny ogniotrwałe jurajskie, przeważnie w postaci gniazd i soczewek, w rzadkich przypadkach przybierają formy pokładowe /np. Turza/. Charakteryzują się wielką zmiennością, niekiedy posiadają bardzo wysoką ogniotrwałość 177 sP /35 sS/.

Liczne te złoża o małych rozmiarach /Łazy, Niegowonice, Kierszula i in./ są słabo poznane. Obecnie złoża tego rejonu nie są eksploatawalne.

Dalszym ważnym pod względem gospodarczym obszarem występowania glin ogniotrwałych jest rejon Gór Świętokrzyskich, w którym wyróżnia się:

1. okolice Opoczno - Końskie - Szydłowiec,
2. okolice Kielce - Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski.

Okolice Opoczno - Końskie - Szydłowiec znane są z występowania retykoliastowych średnio-plastycznych glin ogniotrwałych /Żarnów, Sielec, Rozwady - Mroczków, Niekłan, Rusinów, Borkowice, Radestów, Jakubów, Przysucha i inne/. Gliny ogniotrwałe wykształcone są tu w postaci soczewek występujących wśród naprzemianległych nieregularnych warstw piaszczystych i łupków retykoliastowych. W rejonie tym można zasadniczo wyróżnić dwie odmiany glin ogniotrwałych:

- a/ typ "Rozwady - Mroczków" o ogniotrwałości zwykłej 158 - 167 sP /26 - 30 sS/,
- b/ typ "Żarnów" o ogniotrwałości zwykłej 169 - 171 sP /31 sS/.

Gliny tych typów stosowane są jako surowce podstawowe do produkcji wyrobów szamotowych i mas specjalnych.

Gliny typu "Żarnów" używane są najczęściej jako składnik podstawowy do wyrobu kształtek wielkopieczowych oraz do wyrobu cegieł kwasoodpornych i in.

Okolice Kielce - Skarżysko Kamienna - Ostrowiec Świętokrzyski znane są z występowania bardzo zróżnicowanych glin ogniotrwałych triastowych /Baranów - Suchedniowski/, retykoliastowych /Parszów, Adamów/ oraz mioceńskich /Maksymilianów, Sudoł, Koszary/.

Zasoby glin ogniotrwałych zostały określone na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Zasoby udokumentowane i szacunkowe glin ogniotrwałych w Państwie wy-
noszą:

	Zasoby bilansowe w tys. ton wg stanu		Zmiany w stanie zasobów +przyrost -ubytek	Ilość ziół wg stanu na 1.I.1967r
	1.I.1966 r	1.I.1967 r		
Zasoby udo- kumentowane w kat. A+B	59154	64737	+ 5583	13
C ₁	34179	31278	- 2901	
C ₂	756075	753399	- 2676	
Ogółem	849408	849414	+ 6	13
Zasoby sza- cunkowe	6796	6796	-	5

Przyrost zasobów udokumentowanych w kat. A+B w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. powstał w wyniku przeklasyfikowania zasobów z kat. C₁ i C₂ na złożach glin ogniotrwałych Borkowice - Radestów pow. Końskie oraz "Kroczków po upadzie" pow. Opoczno na podstawie przeprowadzonych prac geologiczno - rozpoznawczych.

Stan zasobów szacunkowych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. nie uległ zmianie.

Krajowe wydobycie glin ogniotrwałych wynosiło w 1965 r. 1079 tys. ton, a w 1966 r. 1130 tys. ton.

Największe perspektywy zwiększenia bazy surowcowej glin ogniotrwałych istnieją w Niece Strzegomskiej oraz na obszarze występowania retykoliasu w pñn. obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich.

Zasoby perspektywiczne rejonu Świdnica, Strzegom określone przez Instytut Geologiczny wynoszą ca 200 mln ton, w tym glin gat. G₁ - G₃ ca 40 mln ton, a glin gat. G₄ i G₅ - 160 mln ton, zasoby zaś perspektywiczne rej. Świętokrzyskiego /kilka obszarów w paśmie Przysucha - Ostrowiec Świętokrzyski/ wynoszą ca 100 mln ton i obejmują głównie gat. G₄ i G₅.

Najmniej perspektywiczny jest obszar Niecki Bolesławieckiej, gdzie zasoby glin ogniotrwałych określono na ca 20 mln ton.

5. M a g n e z y t

Magnezyt jest podstawowym surowcem przemysłu materiałów ogniotrwałych /materiały magnezytowe/ i surowcem przemysłu materiałów budowlanych /cement Sorela, ksyłolit podłogowy i t.p./.

Dolnośląskie złoża magnezytu /zał.1/ są wykształcone w postaci żył na ogół niewielkiej miąższości /od kilku mm do 3 m/. Występują one wśród serpentynitów w Grochowie i Braszowicach koło Ząbkowic Śląskich w Wirach oraz w Sobótce. Są to złoża bardzo nieregularne, o skomplikowanej budowie i zmiennej mineralizacji. Występują w nich tylko zbite odmiany magnezytu, zwane "magnezytem bezpostaciowym", zawierające dość duże ilości krzemionki, która jest ich głównym szkodliwym zanieczyszczeniem.

Zależnie od składu chemicznego /zawartość MgO , SiO_2 i Fe_2O_3 / surowy magnezyt przerabiany jest na:

1. magnezyt kaustyczny dla przemysłu materiałów budowlanych,
2. klinkier magnezytowy /dla hutnictwa/.

Według wymagań Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego krajowy magnezyt przeznaczony do produkcji winien być pozbawiony zanieczyszczeń w formie skupień: serpentynitu, kwarcu i zanieczyszczeń ilastych.

W zależności od przeznaczenia wyprażony magnezyt powinien zawierać:

MgO	nie mniej niż	72 - 85%
SiO_2	nie więcej niż	3 - 22%
$Al_2O_3 + Fe_2O_3$		2 - 8%

Warunki techniczne są opracowane dla magnezytu kopalń "Konstanty" i "Szczęść Boże" używanego dla potrzeb hutnictwa.

Złożo Braszowice jest eksploatowane przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, natomiast kopalnią w Wirach dysponuje Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Wydobycie magnezytów w Państwie w roku 1966 wyniosło 34,3 tys. ton.

Zasoby udokumentowane podano na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Zasobów Kopalni dokumentacji geologicznych. Szacunkowy bilans zasobów ustalono na podstawie obliczeń zawartych w dokumentacji złoża "Braszowice".

Ogólne zasoby magnezytu w Państwie wynoszą:

udokumen- towane	Kategorie	Zasoby /tys.ton/ wg stanu na		Zmiany w roku 1966
		1.I.1966 r	1.I.1967 r	
	C ₁	1498,6	1455,0	- 43,6
	C ₂	6303,7	7509,7	+1206
	razem	7802,3	8964,7	+1162,4
szacunkowe		2000	2000,0	-

6. S e r p e n t y n i t

Serpentynity są to zmienione zasadowe skały magmowe bogate w krzemiany magnezu i żelaza.

Serpentynity występują w Polsce /zał.1/ tylko na Dolnym Śląsku w powiązaniu genetycznym z gabrem wśród różnych skał metamorficznych. Znane są głównie w rejonie:

1. Sobótki
2. Ząbkowic
3. Nowej Rudy

Serpentynity znajdują zastosowanie przy wyrobie ogniotrwałych materiałów forsterytowych. W Polsce nie są one jednak w tym zakresie wykorzystywane.

Same skały serpentynitowe nie stanowią materiału ogniotrwałego a właściwość tę uzyskują dopiero po dodaniu odpowiedniej ilości magnezu spieczonego. Do produkcji forsterytowych materiałów ogniotrwałych nadają się serpentynity zawierające nie więcej jak: 3% Al_2O_3 , 2% CaO oraz co najmniej 37 MgO.

Serpentynity rejonu Sobótki zawierają około 40% SiO_2 , 0,6 - 1,8% Al_2O_3 , 6,8 - 9,4% $/Fe_2O_3 + FeO/$, 0,6 - 1,7% CaO oraz 33,6 - 40,5% MgO.

Serpentynity rejonu Żąbkowice posiadają zbliżony skład chemiczny, wykazują jednak większe wahania w zawartości MgO /13,04 - 43,1%.

Serpentynity stały się również przedmiotem zainteresowań przemysłu nawozów sztucznych, który stosuje je do produkcji termofosfatów magnezjowych.

7. Dolomity

Skały dolomitowe, zawierające domieszkę związków żelaza i manganu, stanowią cenny surowiec hutniczy przede wszystkim dla uzyskania t. zw. dolomitu palonego stosowanego w stalowniach, z którego również można otrzymać dolomitowe wyroby ogniotrwałe /cegły, kształtki i t.p./. Dolomit kaustyczny stosuje się w budownictwie do wyrobu wiążących tworzyw magnezjowych. Oprócz tego dolomit służy jako surowiec do produkcji magnezu metalicznego oraz jego związków.

Dolomity nadające się do tych celów występują w Polsce w obszarze górnośląsko - krakowskim, w Górach Świętokrzyskich oraz na Dolnym Śląsku /zał.1/. Największe znaczenie gospodarcze mają złoża górnośląsko-krakowskie, pokrywające przeważną część zapotrzebowania przemysłu. Z obszaru tego znane są złoża: Żąbkowice, Brudzewice, Bobrowniki Śląskie, Ciężkowice, Żelatowa.

Dolomity rejonu śląsko - krakowskiego związane są z obszarem występowania wapienia muszlowego.

W Górach Świętokrzyskich dolomity związane są ze środkowym dewonem. Odznaczają się przeważnie dużą czystością, zawartość MgO wynosi w nich często 18 - 21%. Jednak ze względu na trudne warunki komunikacyjne nie są one obecnie eksploatowane.

Ujęte w bilansie złoża zawierają dolomity używane w przemyśle hutniczym. W stanie surowym charakteryzują się one przeciętną zawartością 17 - 21% MgO .

Zasoby zostały określone na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz przez Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego.

Wydobycie dolomitów dla celów przemysłów przetwórczych w 1966 r. wynosiło 1837 tys. ton w tym 85 tys. ton dolomitu ceramicznego ze złoża w Rędzinach.

Ogólne zasoby udokumentowane i szacunkowe dolomitu w Państwie
wynoszą:

	Kategorie	Zasoby w tys.ton wg stanu na		Zmiany w roku 1966 r
		1.I.1966 r.	1.I.1967 r.	
udokumen- towane	A + B	248844	246772	- 2072
	C ₁	21040	21040	-
	C ₂	52469	52469	-
	razem	322353	320281	- 2072
szacunkowe	-	4623	4623	-

Surowce ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego

kwarc żyłowy

piaski szklarskie oraz towarzyszące im t.j. żwirki filtracyjne,
piaski do prób wytrzymałościowych cementu i pyły kwarcowe

surowce kaolinowe

gliny ceramiczne

gliny szklawne

surowce skaleniowe

kalcyt

inne surowce ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego /fonolit,
tufy porfirowe/.

8. Kwarc żyłowy

Wartość przemysłowa złóż kwarcowych uzależniona jest od wysokiej zawartości krzemionki / $\geq 98\%$ /, małej ilości alkalii oraz tlenków: glinu, fosforu, żelaza i tytanu.

W zależności od składu chemicznego kwarc znajduje zastosowanie w przemyśle hutniczym do produkcji żelazostopów /żelazokrzemu/ i krzemu krystalicznego, w przemyśle ogniotrwałym do wyrobu krzemionkowych materiałów ogniotrwałych oraz w przemyśle ceramicznym do schudzania materiałów i wykonywania szklaw.

Ubocznie stosowany jest w radiotechnice. W przyszłości może także znaleźć zastosowanie w przemyśle optycznym, po uprzedniej selekcji i wstępnej przeróbce.

Występowanie kwarcu w formie żyłowej stwierdzono na Dolnym Śląsku /zał.nr.1/ w Rozdrożu Izerskim k.Szklarskiej Poręby, w Sadach i w Kraśkowie k/Sobótki oraz w Taczalinie k.Legnicy.

Ponadto żyły kwarcowe spotyka się w rejonie Świdnicy /Nowa Kamienica, Barcinek/ i Strzegomia /Jaroszów/ oraz w Kopalinach Nowych k.Bystrzycy Kłodzkiej i w Górach Sowich. Niektóre z nich noszą ślady eksploatacji górniczej np. Nowa Kamienica.

Kwarc w Rozdrożu Izerskim występuje w Górach Izerskich na szczycie Izerskie Garby, w formie żyły o szerokości 5 - 45 m.
Po uszlachetnieniu /oczyszczeniu/ znajduje on zastosowanie w przemyśle ceramicznym, hutniczym i materiałów ogniotrwałych.

W Śadach, pow. Świdnica stwierdzono występowanie kwarcu żyłowego o jakości niższej niż w Rozdrożu Izerskim. Może on znaleźć zastosowanie do produkcji grysów drogowych i budowlanych.

W Taczalinie, pow. Legnica stwierdzono występowanie żyły kwarcu o długości ok. 2 km i szerokości 20 m w osłonie granitognejsów rejonu Wądroża Wielkiego.

Złożami kwarcu dysponuje Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych oraz Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych we Wrocławiu, podległe Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

W roku 1966 ogólne wydobycie kwarcu żyłowego /łącznie z odpadem/ w Państwie wynosiło 51 tys.ton .

Ogólne bilansowe zasoby złóż kwarcu żyłowego wg stanu na 1.I.1967r wynoszą:

Stopień rozpoznania zasobów	Zasoby w tys.ton wg stanu na:		Zmiany w zasobach w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ Zmiany	Ilość złóż wg stanu na 1.I.67 r
	1.I.1966 r	1.I.1967 r		
zasoby udokumentowane w kategoriach:				
A+B	513	513	-	
C ₁	1601	1550	- 51	2
C ₂	1178	1178	-	
Razem	3292	3241	- 51	2
Zasoby zarejestrowane	2453	2453	-	2
Zasoby szacunkowe	15	15	-	1
Ogółem	5760	5709	- 51	5

Ubytek zasobów udokumentowanych kwarcu żyłowego w 1966 r. powstał, w wyniku eksploatacji złóża "Rozdroże Izerskie".

9. P i a s k i s z k l a r s k i e

oraz towarzyszące im t.j. żwirki filtracyjne,
pyły kwarcowe i piaski do prób wytrzymałościowych
cementu.

Piaski szklarskie

Piaski szklarskie są to piaski kwarcowe wyróżniające się niską zawartością tlenków żelaza oraz innych tlenków barwiących /tytan, chrom/. Drugą cechą piasków szklarskich jest uziarnienie korzystne przy stapianiu mas szklanych /0,1 - 0,5 mm/. Wg normy PN - 63/G-13101 wyróżnia się 6 klas piasków szklarskich.

Szczególnie poszukiwane są piaski optyczne klasy specjalnej odznaczające się wysoką zawartością krzemionki oraz niską zawartością szkodliwych domieszek, a przede wszystkim żelaza $/Fe_2O_3 \leq 0,006\% /$ i tytanu $/TiO_2 \leq 0,02\% /$

Piaski szklarskie są surowcem podstawowym do wytapiania mas szklanych i znajdują zastosowanie w przemyśle optycznym i szklarskim. Wysokiej jakości używane są do produkcji szkła przepuszczającego promienie nadfioletowe, szkła kwarcowego, optycznego, kryształowego it.p. Niższych gatunków piaski szklarskie stosuje się do wytwarzania szkła stołowego, okiennego, budowlanego, opakowaniowego i t.p.

Piaski szklarskie występują w Polsce w utworach kredowych /złoża: Biała Góra I, II i III, Osiecznica, Stanisława/i trzeciorzędowych /złoża: Lutynka, Świniały, zał.nr 1/.

Kredowe piaski szklarskie występują w Niecce Tomaszowskiej w złożu "Biała Góra I i II" na przestrzeni kilkudziesięciu hektarów pod utworami czwartorzędowymi o miąższości od 0,4 do 15,3 m /śr.3,5 mm/. Piaski szklarskie tworzą ciągły pokład, w którym występują w S części /Biała Góra I/ różnej wielkości soczewki i gniazda żwirków filtracyjnych. Zbadana maksymalna miąższość pokładu wynosi 30,8 m, minimalna 0,6 m /śr.około 14 m/.

Jest to obecnie znane największe złożo piasków szklarskich w Polsce, z którego w 1966 r. wydobyto 470 tys.ton surowca.

Zakład w Białej Górze produkuje również żwirki filtracyjne oraz piasek normalizowany gruby i drobny dla przemysłu cementowego.

Wysokiej jakości kredowe piaski szklarskie /kl.1, 2, 3 i 4/ stwierdzono w Niecce Bolesławieckiej w rej. Osiecznicy.

Piaski szklarskie w rejonie Lutynki występują w formie różnej wielkości soczewek należących do mioceńskiej formacji burowęglowej, zaburzonej glaciektogenicznie.

Po uszlachetnieniu - przepłukaniu surowiec używany jest do produkcji szkła galanteryjnego, lustrzanego, kryształowego i okiennego.

Udokumentowane mioceńskie piaski kwarcowe występujące w złożu Świniary I, pow. Sandomierz nadają się do wytwarzania szkła okiennego i opakowaniowego. W złożu występują różnej wielkości soczewki i ławice piaskowców o spoiwie marglistym a niekiedy krzemionkowym, które mogą utrudniać eksploatację. Ilość przerostów w granicach złoża bilansowego wynosi około 16%. Eksploatację piasków szklarskich z tego złoża wstrzymano w 1958 r. do czasu budowy zakładu przerobczego.

W rejonie bezpośrednio przyległym do w/w złoża przeprowadzono prace geologiczno - poszukiwawcze, w wyniku których udokumentowano złoża Świniary II.

Kilka małych złóż mioceńskich piasków szklarskich o bardzo różnorodnym uziarnieniu i stopniu zanieczyszczenia występuje w rejonie Chełma i Włodawy w południowej części woj. lubelskiego. Niektóre z nich były eksploatowane na użytek pobliskich hut szkła.

Występowanie dużych ilości /około 15 mln ton/ piasków kwarcowych znajdujących zastosowanie w przemyśle szklarskim względnie odlewniczym stwierdzono w złożu surowca kaolinowego "Maria III", pow. Bolesławiec, w którym stanowią one 50% masy złoża. Po uruchomieniu szlamowni kaolinu uzyskano z tego złoża ok. 39 tys. ton piasków szklarskich w 1966 r.

Większa część złóż piasków szklarskich znajduje się w gestii Zjednoczenia Przemysłu Szklarskiego w Sosnowcu Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Nieliczne i małe złoża eksploatowane przez przemysł terenowy i sektor spółdzielczy.

W roku 1966 ogólne wydobycie piasków szklarskich wynosiło 805 tys. ton, /po odliczeniu 8 tys. ton żwirów filtracyjnych i 5 tys. ton piasków formierskich, wyeksploatowanych ze złoża "Biała Góra I" oraz 9 tys. ton pyłów kwarcowych, wydobytych ze złoża "Rejowiec".

Ogólne zasoby bilansowe złóż piasków szklarskich w Państwie
wynoszą:

Stopień rozpoznania zasobów	Zasoby w tys.ton wg stanu na dzień		Zmiany w zasobach przyrost /+/ ubytek -/-	Ilość złóż wg stanu na 1.I. 1967 r.
	1.I.1966r	1.I.1967		
Zasoby udokumento- wane w kategoriach				
A + B	22056,0	30464,0	+8408	15
C ₁	37367,0	32391,0	-4976	
C ₂	28708,4	28581,4	- 127	
Razem	88131,4	91436,4	+3305	15
Zasoby zarejestrowane	3431,0	3664,0	+ 233	8
Zasoby szacunkowe	336,0	-	- 336	-
Ogółem	91898,4	95100,4	+3202	23

Ponadto zasoby perspektywiczne piasków szklarskich, występują-
cych w spągu złoża siarki w Piasecznie koło Koprzywnicy określa się
na ok. 25 mln ton.

Udokumentowane zasoby piasków szklarskich obejmują zasoby żwir-
ków filtracyjnych złoża "Biała Góra I", które stanowią ok.20% masy
złoża.

Przyrost udokumentowanych zasobów bilansowych piasków szklarskich
/po uwzględnieniu wydobycia za 1966 r./ w roku 1966 wyniósł 3305 tys.
ton. Powstał on, na skutek udokumentowania do wyższej kategorii rozpo-
znania złoża "Osiecznica II" pow.Bolesławiec, woj.wrocławskie.

Przyrost zasobów zarejestrowanych w 1966 r. o 233 tys.ton nastą-
pił w wyniku zarejestrowania dwóch soczewek piasków szklarskich /B-1 i
L - II/ w rejonie Lutynki, w woj. zielonogórskim.

Ubytek zasobów szacunkowych o 336 tys.ton w stosunku do ubiegłego
roku powstał, wskutek zarejestrowania w wymienionych złóż.

Żwirki filtracyjne

Żwirki filtracyjne stanowią rozdrobniony w sposób naturalny ma-
teriał skalny pochodzenia rzecznoego, jeziornego lub morskigo.

Ziarna żwirów winny mieć kształt zbliżony do kuli lub sześcianu bez widocznych śladów wietrzenia.

Żwirki filtracyjne służą do oczyszczania wód pitnych, przemysłowych i ścieków, stosuje się je tak/że do innych celów jak np.: do oczyszczania odlewów w przemyśle odlewniczym. Żwirki filtracyjne do oczyszczania wód pitnych winny zawierać przynajmniej 60% ziarn kwarcu. Na resztę składają się skały magmowe, skały metamorficzne - kwarcyty i osadowe - piaskowce o lepszemu krzemionkowym. Żwirki filtracyjne do oczyszczania wód przemysłowych winny zawierać co najmniej 65% ziarn kwarcu.

W przypadku żwirów filtracyjnych stosowanych do oczyszczania wód pitnych niedopuszczalna jest zawartość siarczków i siarczanów a zawartość związków manganu i zanieczyszczeń organicznych nie może przekraczać śladowych ilości. Natomiast zawartość węglanów, związków żelaza, pyłów i obcych zanieczyszczeń może dochodzić do 1%.

Występowanie żwirów filtracyjnych stwierdzono w kredowych piaskach szklarskich w Białej Górze koło Tomaszowa Mazowieckiego /w ilości około 20% zasobów złoża "Biała Góra I"/. W roku 1966 wydobyte żwirów filtracyjnych z tego złoża wynosiło około 8 tys.ton.

Ze złoża "Krzeszówek" w woj. wrocławskim wydobyto 1966 r. ok. 10 tys. ton żwirów filtracyjnych.

Ponadto żwirki filtracyjne występują w woj. opolskim i katowickim, gdzie eksploatowane są z kilku małych złóż.

Żwirki filtracyjne można również otrzymywać ubocznie przy szlamo-waniu /wzbogacaniu/ kaolinów. W Polsce występowanie żwirów filtracyjnych /ziarn większych od 0,5 mm/ stwierdzono w złożu surowca kaolinowego "Maria III", w którym stanowią około 20% masy złoża, co stanowi około 6,5 mln ton.

Złoża żwirów filtracyjnych znajdują się w gestii Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy oraz Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

W roku 1966 ogólne wydobyte żwirów filtracyjnych wynosiło 187 tys. ton /łącznie z odpadem/.

Zasoby zarejestrowane żwirów filtracyjnych na 1.I.1967 r. wynoszą 1277 tys.ton i wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 376 tys.ton, na skutek zarejestrowania jednego nowego złoża w woj.opolskim.

Pyły kwarcowe

Pyły kwarcowe stanowią drobno rozarty materiał kwarcowy o wymiarach ziarn poniżej 0,1 mm. Średnica między piaskiem i pyłem nie jest ujęta jednolicie.

Pyły kwarcowe znajdują zastosowanie w odlewnictwie do wyrobu czernideł i pudrów formierskich - pod nazwą "Marszalit", w przemyśle materiałów ściernych, w przemyśle zapańczanym i do produkcji środków owadobójczych.

Pyły kwarcowe rzadko tworzą złoża samodzielne. Przeważnie występują wspólnie z frakcjami grubszymi /piaski, żwiry/ lub drobniejszymi /iły/. Wydzielenie pyłów ze skał sypkich jest łatwiejsze niż z ilastych, dlatego też jako źródło pyłów kwarcowych uważać należy raczej złoża zawierające materiał grubszy.

Występowanie pyłów kwarcowych stwierdzono w złożu "Rejowiec", w którym stanowią one 30% zasobów bilansowych piasków kwarcowych, w 1966 r. wydobyto z tego złoża ok. 9 tys. ton pyłów kwarcowych.

W Olsznie pow. Kępno pyły kwarcowe występują wspólnie z piaskiem kwarcowym przydatnym dla przemysłu optycznego. Stanowią one 14% zasobów piasków kwarcowych tego złoża, co wynosi około 196 ton.

Pyły kwarcowe można także uzyskiwać ubocznie przy wzbogacaniu kaolinów. Występowanie ich wspólnie z surowcem kaolinowym stwierdzono w złożu "Maria III", pow. Bolesławiec, w którym stanowią około 5% masy złoża t.j. około 1,7 mln ton. W roku 1966 wydobyto z tego złoża ok. 4 tys. ton pyłów kwarcowych.

Eksploatacją pyłów kwarcowych zajmuje się Wojewódzkie Zjednoczenie Przemysłu Terenowego Materiałów Budowlanych w Lublinie.

W roku 1966 ogólne wydobycie pyłów kwarcowych dla przemysłów: hutniczego, szklarskiego i innych wynosiło 13 tys. ton.

Piaski do prób wytrzymałościowych cementu.

Piaski te służą do sporządzania normalnej zaprawy cementowej stosowanej do przeprowadzania prób wytrzymałościowych cementu. Do tego celu stosowany jest piasek kwarcowy dwóch rodzajów: gruby i drobny.

Piasek do prób wytrzymałościowych cementu odpowiadający normom /po uszlachetnieniu/ eksploatuje się jedynie ze złoża kredowych piasków szklarskich w Białej Górze koło Tomaszowa Mazowieckiego. W 1966 roku wydobycie tego piasku, wg danych Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, wynosiło ok. 200 ton.

10. Surowce kaolinowe

Złoża surowców kaolinowych są to skały osadowe ^{powstałe} na skutek wietrzenia skał magmowych i metamorficznych. Ich najważniejszym składnikiem jest minerał kaolinit. Poza nim kaoliny surowe zawierają kwarc, skalenie i żyszczyki.


Kaolinit uzyskiwany z surowca przez pławienie /szlamowanie/ jako kaolin pławiony znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle ceramiki szlachetnej, tj. do wyrobu porcelany i fajansu oraz w przemyśle papierniczym, gumowym, kosme-tycznym i innych. Kaoliny krajowe w stanie surowym znalazły zastosowanie również w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Złoża surowca kaolinowego w Polsce /zał.1 / związane są głównie z dolnośląskimi masywami granitowymi i gnejsami. Występowanie ich znane jest w następujących rejonach:

1. Góry Izerskie /Kamień k.Mirsk/,
2. Góry Sowie /Krzyżowa, Książnica Śląska k.Świdnicy/,
3. Masyw Strzegomia i Sobótka /Żarów, Gola, Wirki, Gołoszyce, Kolno, Pożarysko, Niegoszów, Dzierzków, Rostoka/,
4. Masyw Strzeliński /Wyszonowice, Gębczyce, Kaczów/,
5. Odosobnione złoża kaolinu nad Nysą Śląską w miejscowości Nowe Świętowo,
6. Południowe obrzeżenie Niecki Bolesławieckiej /Maria I, Maria III w rejonie Czerna - Zebrzydowa/.

Do udokumentowanych pierwotnych złóż surowca kaolinowego Masywu Strzegom-Sobótka należą złoża: "Żarów", "Gola" oraz złoża rej. "Dzierzków" - Rostoka".

Kaolin z Żarowa ze względu na znaczną zawartość tlenków barwiących ma ograniczone możliwości zastosowania. Po uszlachetnieniu jest przydatny do produkcji materiałów ogniotrwałych oraz do wyrobów ceramicznych nie wymagających białej barwy. W stanie surowym surowiec posiada niski stopień białości 54 - 70%.

Uzysk kaolinu szlamowanego ze złoża w Żarowie w warunkach przemysłowych wynosi 18 - 26%. Barwa /kaolinu szlamowanego/ po wypaleniu w temp. 1350^oC jest biała do żółtej. Ogniotrwałość zwykła od 32 - 35 s.S. Wytrzymałość na złamanie od 4 - 6 kg/cm². Obecnie kaolin w stanie surowym wykorzystany jest przez Przemysł Materiałów Ogniotrwałych. Wydobycie w 1966 r. wynosiło 29 tys.ton.

Kaolin ze złoża Gola ma zbliżone własności technologiczne do kaolinu z Żarowa, zwłaszcza pod względem dużej zawartości tlenków barwiących. W stanie surowym posiada niski stopień białości /46 - 60%/.


Uzysk kaolinu szlamowanego ze złoże w Goli w warunkach przemysłowych wynosi 17 - 20,7 %.

Barwa /kaolinu szlamowanego/ po wypaleniu w temp. 1350°C - jasno - żółta do żółtawej. Ogniotrwałość zwykła wynosi 34 - 35 s.S., zaś wytrzymałość na złamanie od 11 do 21 kg/cm². Złoże to dotychczas zostało rozpoznane w kat. C₁ i nie jest eksploatowane.

Dalszymi udokumentowanymi złożami Masywu Strzegom - Sobótka są złoża "Julia" i "Michał" w rej. Dzierżków - Rostoka. Zasoby tych złóż zostały zatwierdzone w 1965 r. w kat. C₂. Z uwagi na bliskie położenie i podobne własności technologiczne zasoby tych złóż traktowane są jako jedna baza surowcowa.

Jakość surowca została opracowana głównie pod kątem określenia przydatności surowca szlamowanego dla przemysłu materiałów ogniotrwałych. W kilku otworach stwierdzono również przydatność kaolinu szlamowanego do produkcji porcelany jak również fajansu. Ogólnie można stwierdzić, że kaolin szlamowany z w/w złóż charakteryzuje się wysoką ogniotrwałością zwykłą powyżej 173 sP /33 sS/, znaczną plastycznością /skurcz. susz. śr. ca 4%/ dużą wytrzymałością na zginanie dochodzącą do 20 kg/cm², stopniem białości śr. od 60 - 80%, zawartością Fe₂O₃ śr. od 1,5 do 2%, uzyskiem kaolinu śr. od ca 36% - 48%. Obecnie w skali laboratoryjnej przeprowadza się próby wzbogacania kaolinu dwoma metodami: flotacji i szlamowania. Uzysk kaolinu metodą szlamowania dochodzi do 50%.

Na połudn. obrzeżeniu Niecki Bolesławieckiej występują wtórne złoża surowca kaolinowego.

W 1964 r. uruchomiono tam pierwszą w kraju szlamownię kaolinu w Oldrzychowie k/Zebrzydowej w oparciu o zatwierdzone zasoby złoża piaszczystych gliniek kaolinowych "Maria III". Wydobycie na tym złożu w 1966r. wynosiło ca 131 tys. ton surowca kaolinowego. Uzysk kaolinu szlamowanego wynosił ok. 18 %. Kaolin szlamowany z w/w złoża charakteryzuje się: małą plastycznością, wytrzymałością na zginanie 19 kg/m², ogniotrwałością zwykłą 31/32 sS, zabarwieniem po wypaleniu w 1300°C - 82 %.

Obok podstawowego surowca t.zw. kaolinu szlamowanego uzyskuje się ok. 50 % piasków szklarskich, ok. 20 % żwirików filtracyjnych, ok. 5 % mułków.

Obecnie prowadzone są prace badawcze nad kompleksowym wykorzystaniem wszystkich surowców uzyskiwanych po szlamowaniu. W pobliżu złoża "Maria III" położone jest udokumentowane złoża "Maria I" stratygraficznie należące do tych samych utworów kredowych. Jakość surowca ze złoża "Maria I" zbliżona jest do jakości surowca występującego w złożu "Maria III". Złoże "Maria I" w 1966 r. nie było eksploatowane.

Dotychczas surowiec kaolinowy z tego złoża wykorzystywany był w stanie surowym przez przemysł ceramiczny jako środek schudzający do produkcji fajansu sanitarnego oraz do produkcji cementu białego.

Ogółem zasoby udokumentowane i szacunkowe surowca kaolinowego w Państwie wynoszą:

		Zasoby bilansowe w tys. ton wg stanu na		Zmiany w stanie zasobów + przyrost - ubytek	Ilość złóż w/g stanu 1. I. 1967
		1. I. 1966 r	1. I. 1967 r		
Zasoby udokumento- wane	A+B	30 809	30 569	-240	5
	C ₁	1 324	1 324	-	
	C ₂	50 847	50 847	-	
Ogółem		82 980	82 740	-240	5
Zasoby szacunkowe		10 503	39 715	+29212	7

Ubytek zasobów udokumentowanych w kat. A+B w stosunku do stanu zasobów na 1. I. 1966 r. nastąpił w wyniku prowadzonej eksploatacji złóż w ciągu 1966 r.

Przyrost zasobów szacunkowych w ilości 29 mln ton nastąpił w wyniku przeprowadzenia prac geologiczno-rozpoznawczych na następujących złożach surowca kaolinowego: "Zofia" pow. Zgorzelec, "Wyszonowice" pow. Strzelin, "Bolesławice" pow. Świdnica.

Zasoby udokumentowane i szacunkowe surowca kaolinowego wynoszące ogółem 122 mln ton mogłyby zabezpieczyć w dostatecznym stopniu planowane zapotrzebowanie kaolinu szlamowanego. Z uwagi jednak na niektóre niekorzystne własności polskich złóż takie jak niska wytrzymałość, mała plastyczność niski stopień białości, obecność dużych ilości związków żelaza i tytanu oraz mała zawartość Al_2O_3 krajowa baza surowcowa nie może pokryć całkowicie planowanego zapotrzebowania na kaolin szlamowany.

Zapotrzebowanie na kaolin szlamowany pokrywane jest głównie kaolinem importowanym.

Obecnie prowadzone są prace zarówno w skali laboratoryjnej nad wzbogacaniem polskich złóż kaolinowych jak również prace geologiczno-poszukiwawcze na terenie masywów granitowych Strzegomskiego i Strzebińskiego celem znalezienia złóż jakościowo lepszych.

11. Gliny ceramiczne

Gliny ceramiczne należą do surowców ilastych, stosowanych powszechnie do produkcji wyrobów porcelitowych, fajansowych i kamionkowych. Wyróżniamy wśród nich trzy następujące odmiany:

- 1/ Gliny fajansowe. Gliny te cechuje jednolitość barwy czerepu /biała lub kremowa/ oraz porowatość po wypaleniu. Gliny te nie powinny zawierać zanieczyszczeń barwiących czerep po wypale.
- 2/ Gliny porcelitowe. Gliny te cechuje jasnosiwie zabarwienie po wypaleniu w temp. 1280°C i spieczony czerep.

Gliny fajansowe i porcelitowe nazywają się inaczej glinami białopalącymi.

- 3/ Gliny kamionkowe. Gliny te cechuje dobra spiekalność w temp. od $1100 - 1300^{\circ}\text{C}$. W zależności od domieszek wypalają się one na różne kolory od jasnoszarego do ciemnobrązowego. Najpospolitszymi zanieczyszczeniami są związki żelaza, obniżające punkt topliwości i dające brązowe zabarwienie wyrobów po wypale.

Gliny ceramiczne występują głównie w dwóch rejonach, o dużym znaczeniu gospodarczym /zał. 1/:

1. rejon Dolnego Śląska,
2. rejon Gór Świętokrzyskich.

Na Dolnym Śląsku najważniejsze złoża występują w woj. wrocławskim, a spośród nich zgrupowanie złóż glin ceramicznych w okolicy Bolesławca dało podstawę do rozwoju przemysłu ceramicznego.

Gliny te /góрно-kredowe względnie trzeciorzędowe/ występują zazwyczaj do głębokości kilkunastu metrów jako płaskie soczewki o miąższości 1 - 3 m, a tylko wyjątkowo tworzą regularne pokłady wśród piaszczowców. Eksploatacja odbywa się odkrywkowo i podziemnie.

Pod względem własności technologicznych gliny bolesławieckie charakteryzują się dość znaczną zmiennością plastyczności i stopnia zanieczyszczenia oraz ogniotrwałości /26 - 36 s.S/. Barwa czerepu po wypale na ogół biała lub kremowa. Przeważają tu gliny biało-palące. Główne zastosowanie ich to produkcja wyrobów fajansowych i porcelitowych.

Do bardziej znanych złóż tego rejonu należy złożo glin kopalni "Bołko", które znajduje się na terenie wsi Milików k. Nowogrodźca /pow. Bolesławiec/. Glinka biała występuje tu w kilku pokładach. Właściwości technologiczne gliny są zmienne. Gliny tej kopalni znajdują głównie zastosowanie do produkcji fajansu i porcelitu. Kolor po wypale biały lub jasno - kremowy.

Poza tym gliny fajansowe występują w kop. "Janina" w Suszkach /pow. Iwówek Śl./ oraz w kop. "Anna" we Włodzicach Wielkich, Ponadto

w 1966 r. zatwierdzono złoża glin ceramicznych w kat. C₂ - "Ocice" pow. Bolesławiec.

W złożu glin ceramicznych kopalni "Anna" biała glinka występuje wśród piaskowca ilastego w formie soczewek o zmiennej miąższości i o zróżnicowanych własnościach technologicznych. Eksploatacja podziemna. Barwa po wypale przeważnie biała - kremowa. Ogniotrwałość 28 - 30 s.S. Górno - kredowe białe gliny kopalni "Janina" w Suszkach k. Bolesławca tworzą płaskie soczewki. Barwa glin po wypale biała - kremowa, ogniotrwałość 28 - 29 s.S. Gliny te znalazły zastosowanie przy wyrobach głównie porcelitowych.

Złoża glin w Czarnej /pow. Bolesławiec/ eksploatowane jest przez kopalnię "Maria II". Gliny te, głównie kamionkowe występują tu w postaci pokładów lub wyklinowujących się soczewek. W złożu można wyróżnić 7 gatunków glin od białej do czarnej, o różnych własnościach technologicznych. Gatunki te powinny być wszystkie selektywnie eksploatowane i racjonalnie wykorzystane.

Poza tym na Dolnym Śląsku gliny ceramiczne znane są w woj. wrocławskim /Czerwona Woda i Łańsk pow. Zgorzelec/ oraz w woj. zielonogórskim /Gozdnicą, Trzebiel, Czaple/.

Ponadto w 1961 r. zostały zatwierdzone w kat. C₂ bardzo duże zasoby glin ceramicznych /kamionkowych/ znajdujące się w nadkładzie węgla brunatnego na kop. "Turów". Gliny te występują w postaci szeregu warstw, względnie utworów wielkosoczewkowych w 40 - 60 metrowym nadkładzie węgla brunatnego oraz wśród jego pokładów i w ich spągu.

Gliny te nie są wykorzystywane, lecz razem z innymi utworami występującymi w nadkładzie /gliny ogniotrwałe, piaski, żwir/ usuwane są na zwały przy eksploatacji węgla brunatnego.

W rejonie Gór Świętokrzyskich obszar występowania glin ceramicznych obejmuje północno - wschodnie stoki Gór Świętokrzyskich, poczynając od Opoczna na zachodzie, a kończąc koło Ćmielowa na wschodzie.

Gliny te są przeważnie wieku retyko-liasowego. Stanowią one surowiec zróżnicowany, stosowany głównie do produkcji wyrobów kamionkowych i ogniotrwałych /Parszów, Adamów/.

Eksploatacja glin w tym rejonie jest z reguły podziemna.

W rej. Gór Świętokrzyskich udokumentowanych jest kilka złóż dla potrzeb przemysłu ceramicznego. Ze złóż eksploatowanych należy wymienić złoża występujące w Baranowie Suchedniowskim. Eksploatowane tam gliny ceramiczne z kop. "Antoni" stosowane są do produkcji wyrobów kamionkowych oraz do wytwarzania materiałów kwasoodpornych. Obok cennej gliny białej występują tu gliny różowe, różowo-żółte i czerwone.

Gliny białe są już na wyczerpaniu. Głębokość występowania glin od 3-70 m. Łączna miąższość wszystkich pokładów od 4 - 11 m. Jakość glin w złożu i w poszczególnych pokładach zmienna.

Drugim złożem eksploatowanym przez przemysł ceramiczny w w/w rejonie jest złożo glin ogniotrwałych "Żarnów", z którego surowiec używany jest do produkcji wyrobów ceramiki szlachetnej.

Wydobycie glin porcelitowych i fajansowych /białopalących/ w 1966 r. wynosiło ogółem 55 tys. ton, a glin kamionkowych 115 tys. ton.

Polska jest krajem zasobnym w gliny ceramiczne. Stopień jednak rozeznania tej bazy surowcowej nie jest zadowalający. Na ogół wszystkie czynne kopalnie glin kamionkowych posiadają rozpoznaną i udokumentowaną bazę surowcową. Złóż udokumentowanych nieeksploatowanych, a stanowiących przyszłą bazę surowcową jest bardzo mało. Uzupełnienie zasobów dokumentowanych stanowią złoża zarejestrowane i szacunkowe, które stanowią rezerwową bazę surowcową. Istniejące 3 czynne kopalnie glin białopalących mają również zatwierdzone dokumentacje geologiczne. Jednak zasoby ich są nieznaczne. Rezerwową bazę surowcową stanowi zaledwie jedno złożo.

Ogólne dane pozwalają stwierdzić, że w kraju istnieją perspektywy rozwoju przemysłu ceramicznego. Niezbędne są jednak dalsze prace nad rozpoznaniem bazy surowcowej, szczególnie dla glin białopalących. Główne perspektywy dla rozwoju kopalnictwa glin ceramicznych białopalących stanowi rejon Bolesławca, gdzie obecnie prowadzi się prace geologiczno-poszukiwawcze.

Zasoby udokumentowane, zarejestrowane i szacunkowe, glin ceramicznych w Państwie wynoszą:

1. Gliny białopalące

	Zasoby bilansowe w tys. ton wg stanu na		Zmiany w stanie zasobów /przyrost /-ubytek	Ilość złóż wg stanu na 1.I.67 r
	1.I.1966 r.	1.I.1967 r.		
Zasoby udokumentowane w kat.				
A + B	750	748	-2	4
C ₁	1930	2355	+425	
C ₂	2031	9842	+7811	
Ogółem	4711	12945	+7834	4

2. Gliny kamionkowe

	Zasoby bilansowe w tys. ton wg stanu na		Zmiany w stanie zasobów /przyrost /-ubytek	Ilość ziół wg stanu na 1.I.67 r
	1.I.1966 r	1.I.1967 r		
Zasoby udokumentowane w kat.				
A + B	9902	9877	-25	11
C ₁	13637	13763	+126	
C ₂	825666	795069	-30597	
Ogółem	849205	818709	-30496	11
Zasoby zarejestrowane	2822	9597	+6775	7
Zasoby szacunkowe	4275	4275	-	5

Ponadto w złożach glin białopalnych występują również gliny towarzyszące - kamionkowe i ogniotrwałe, które nie są wykorzystywane przez przemysł ceramiczny.

Bilansowe ich zasoby wynoszą:

502 tys. ton kat. A + B
1135 tys. ton kat. C₁
5989 tys. ton kat. C₂

Przyrost zasobów udokumentowanych glin białopalnych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. powstał w wyniku zatwierdzenia w 1966 r. w kat. C₂ glin białopalnych nowego złoża "Ocice" woj. wrocławskie.

Ubytek zasobów udokumentowanych glin kamionkowych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. powstał w wyniku usunięcia na zwalę glin kamionkowych zalegających w nadkładzie węgla brunatnego na kop. "Turów", jak również w wyniku prowadzonej eksploatacji złóż glin kamionkowych w ciągu 1966 r.

Przyrost zasobów zarejestrowanych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.66 r. powstał w wyniku zarejestrowania w 1966 r. złoża "Paszkowice" pow. Opoczno zatwierdzonego uprzednio w kat. C₂ i wykazywanego w tabeli zasobów udokumentowanych.

Stan zasobów szacunkowych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. nie uległ zmianie.

12. Gliny szklivne /glazurowe/

Gliny szklivne używane do produkcji ciemnych pól kamionkowych są niskotopliwymi surowcami ilastymi zasobnymi w związki żelaza, wapnia oraz alkalia. Gliny tego rodzaju określa się również nazwą glin szklivierskich oraz szkliv ziemnych.

Brak jest norm dotyczących jakości tych surowców. Ogólnie można stwierdzić, że do wyrobu ciemnych pól kamionkowych stosowane są gliny o ogniotrwałości poniżej 1350°C . /12 s.s./ oraz pozostałości na sicie o oczku 0,06 mm - nie większej od 3%. Ważną cechą tych glin jest barwa po wypalaniu, zwykle brunatna lub brunatno - czerwona w różnych odcieniach.

Pod względem geologicznym są to głównie różnego rodzaju gliny czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Wśród glin czwartorzędowych wyróżniają się przede wszystkim pewne odmiany ilów zastoiszkowych i wartowych: Nietków k./Łowicza /pow. Łowicz, woj. łódzkie/, Złocieniec k./Drawska /pow. Drawsko, woj. koszalińskie/. W Kadynach /pow. Elbląg woj. gdańskie/ występują niskotopliwe czwartorzędowe iły yoldiowe.

Z ilów trzeciorzędowych na uwagę zasługują żelaziste odmiany ilów chodenickich w Łapczycach k./Bochnia /pow. Bochnia, woj. krakowskie/. Odznaczają się one znaczną zawartością CaCO_3 , Fe_2O_3 oraz alkaliów. Ze względu na skład chemiczny podobne własności wykazują niektóre odmiany ilów krakowieckich, jurajskich i wiele innych. Ponadto w literaturze wymienione są pewne odmiany glinek okolic Bolesławca.

Złoża glin szklivnych nie są dostatecznie rozpoznane i z tego względu nie można ocenić ich zasobów.

13. Surowce skaleniowe

Surowce skaleniowe są to skały bogate w glinokrzemiany potasu i sodu. Najbardziej cennym surowcem skaleniowym jest ortoklaz i skały pegmatytowe, zbudowane głównie ze skaleni potasowych /ortoklaz, mikroklin/. Ich wartość przemysłowa związana jest z wysoką zawartością alkaliów zwłaszcza potasu i małą ilością tlenków barwiących Fe_2O_3 i TiO_2 .

Surowce skaleniowe znajdują zastosowanie jako topnik w przemyśle ceramicznym. Odmiany bogatsze w skałki potasowy wykorzystywane są przy produkcji kamionki zwykłej i kwasoodpornej. Ponadto surowce skaleniowe są stosowane w przemysłach: elektrotechnicznym i szklarskim.

Występowanie złóż surowców skaleniowych w Polsce /zał.nr 1/ stwierdzono w rejonie Strzeblowa k. Sobótki i w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku oraz w Siedlcach k./Krzeszowice w woj. krakowskim.

W rejonie Strzeblowa surowiec skaleniowy występuje w formie pokrywy porozrywanej na niewielkie, odrębne płyty, o niedużych miąższościach, wypełniające nierówności stropu szeregu granitu na północno-wschodnim obrzeżeniu masywu Strzeblów - Sobótka. Powstał on z białego granitu przeobrażonego, w wyniku procesów hydrotermalnych i posiada ze znanych dotychczas złóż surowca skaleniowego najlepszą jakość: I i II gatunek skalenia, według obowiązującej normy.

Występowanie surowca skaleniowego w tym rejonie o znaczeniu przemysłowym stwierdzono w trzech miejscowościach: w Pagórkach Wschodnich, w Pagórkach Zachodnich oraz w starym Łomie, w którym udokumentowane zasoby bilansowe są wyeksploatowane. Zasoby perspektywiczne rejonu Strzeblowa wynoszą ok. 2 mln ton.

W wyniku przeprowadzenia prac geologiczno-poszukiwawczych za surowcami skaleniowymi w Górach Izerskich na Dolnym Śląsku wykryto 9 nowych złóż o zasobach perspektywicznych rzędu 80 mln ton.

Są to złoża: Mładz północny, Proszowa, Kwieciczowice, Kamienica Mała, Kopaniec południowy, Kopaniec północny, Kromnów i Wojcieszycze. Surowce skaleniowe stanowią leukogranity, występujące na kontakcie granitognejsów izerskich z łupkami krystalicznymi, zakwalifikowane do skalenia gatunku II i III.

Celem uzyskania skalenia gatunku I przeprowadzono próby przemysłowe dla stwierdzenia możliwości obniżenia zawartości żelaza, ze średniej zawartości 0,23 - 0,41% Fe_2O_3 do poniżej 0,2 %, z których otrzymano wyniki pozytywne.

Dla złoża "Kopaniec" pow. Jelenia Góra woj. wrocławskie Instytut Geologiczny opracował dokumentację geologiczną w kategorii C₂, o zasobach rzędu 12,6 mln ton, która znajduje się w trakcie zatwierdzania w Centralnym Urzędzie Geologii.

W Siedlcach k. Krzeszowic surowiec skaleniowy występuje w formie żyły trachitowej o szerokości około 8 m, rozciągającej się w kierunku NNE - SSW wśród wapieni dewońskich. Do roku 1963 trachit siedlecki był eksploatowany głównie dla potrzeb przemysłu elektrotechnicznego.

Złożami surowców skaleniowych w Państwie dysponuje Zjednoczenie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Wydobycie surowców skaleniowych /łącznie z odpadem/ w 1966 r. określa się na około 50 tys. ton.

Ogólne zasoby bilansowe surowców skaleniowych w Państwie wg stanu na 1.I.1967 r. wynoszą:

Stopień rozpoznania zasobów	Zasoby w tys.ton wg stanu na		Zmiany w zasobach w 1966r +przyrost -ubytek	Ilość złóż wg stanu na 1.I. 1967 r.
	1.I.1966 r	1.I.1967 r		
Zasoby udokumentowane w kategoriach				
A + B	43	43	-	3
C ₁	1374	1323	-51	
C ₂	220	280	-	
razem	1637	1586	-51	3
Zasoby szacunkowe	-	12600	+12600	1
Ogółem	1637	14186	+12549	4

Ponadto ogólne zasoby perspektywiczne surowców skaleniowych określa się na ok. 20 mln. ton.

Z porównania ilości udokumentowanych /zatwierdzonych/ zasobów złóż surowców skaleniowych podanych na 1.I.1966 r. i na 1.I.1967 r. wynika, że ubytek zasobów bilansowych w roku 1966 wyniósł 51 tys. ton. Powstał on na skutek eksploatacji w rejonie Strzeblowa dwóch złóż: Pagórki Wschodnie i Pagórki Zachodnie.

14. K a l c y t

Kalcyt minerał pospolity w skałach węglanowych /wapienie, margle, marmury i tp./ jest cennym surowcem przemysłu optycznego, ceramicznego oraz szklarskiego. Odmiany zabarwione tlenkami żelaza używane są w budownictwie na gresy do lastrico. Rzadko tworzy złoża o znaczeniu gospodarczym.

Największe złoża kalcytu w Polsce /zał. 1/ jest znane ze Strzelczyc pow. Kielce, gdzie występuje na powierzchni w formie żyły /o zmiennej miąższości 7 - 13 m i długości 400 - 500 m/ wśród dolomitów żywetu.

Jakościowe złożo jest zróżnicowane, środkowa jego część zawiera kalcyt biały bez zanieczyszczeń, natomiast partie brzeżne w strefie kontaktu są zabarwione na kolor szarawy i różowy

Kalcyt strzelczycki był używany na cele zdobnicze.

W zachodniej części Góry Zalejowej k. Chęcina /pow. Kielce/ występuje żyła kalcytu, wypełniającego szczelinę dyslokacyjną w wapieniach środkowo - dewońskich. Kalcyt zalejowski bardzo ładnie zabarwiony tlenkami żelaza, od lat jest znany jako odmiana marmuru używanego głównie w architekturze wnętrz. Obecnie nie jest eksploatowany.

Podobnie zabarwiony kalcyt żyłowy eksploatowany był między Chęcina a Korzeckiem. Używany był on na grysy szlachetne. Zasoby złoża "Korzecko" przyjęto na podstawie dokonanej rejestracji wynosiły wg stanu na 12.I.65 r. - 53,9 tys. ton.

W powiecie kieleckim kalcyt występuje ponadto w Skibach, Kadzielni i Woli Murowanej, przy czym warunki zalegania oraz zasoby nie są znane.

Na Dolnym Śląsku w Przewornie, pow. Strzelin wśród łupków metamorficznych stwierdzono żyłę kalcytu o długości kilkuset metrów, jednak odnośnie zasobów brak bliższych danych.

Złoże "Skrzelczyce", Zalejowa" oraz "Korzecko" są w gestii Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Zasoby kalcytu złóż Skrzelczyce i Zalejowa nie są określone.

15. Inne surowce ceramiki szlachetnej i przemysłu szklarskiego

Fonolit

Fonolit jest to skała wylewna o dużej zawartości alkaliów. Może to znaleźć ewentualnie zastosowanie do produkcji szkła w celu zmniejszenia zużycia sody.

W Polsce fonolity występują w okolicy Bogatyni, pow. Zgorzelec, woj. wrocławskie. Złoże fonolitu tworzy wzgórze, na którym znajdują się 4 płytkie nieczynne od II wojny światowej łomy. W łomach tych występuje fonolit zwietrzały. Szczyt wzgórza /298 m/ tworzy natomiast ciemny, czarnoszary, twardy, niezwiędziały fonolit, odsłaniający się w wydłużonym grzbiecie o szerokości 10 m biegnącym w kierunku SW-NE.

Instytut Przemysłu Szkła i Ceramiki prowadził badania nad przydatnością fonolitu z okolicy Bogatyni - Opolka Zdroju do wyrobu szkła.

Wyniki wskazują, że fonolity mogłyby również znaleźć zastosowanie do produkcji niektórych rodzajów kamionki oraz brązowych szklów do izolatorów wysokiego napięcia.

Dotychczasowe dane odnośnie fonolitów w Polsce nie wystarczają do wyciągnięcia ostatecznych wniosków co do ich przydatności przemysłowej.

Znaczenie fonolitów dla celów budowlanych jest niewielkie. Niektóre odmiany fonolitów o wysokiej wytrzymałości na ściskanie $/1300-2500 \text{ kg/cm}^2/$ i dobrej oddzielności płytowej mogą być używane jako materiał budowlany.

Zasoby fonolitów nie są określone.

T u f y p o r f i r o w e

Na terenie Polski tufy porfirowe występują w dwóch rejonach /Zał. 1/:

1. rejon krakowski /Filipowice/,
2. na Dolnym Śląsku.

Zasobne i najlepiej zbadane jest złożo filipowickie koło Krakowa. Było ono od szeregu lat eksploatowane chałupniczo przez miejscową ludność. Szczególnie korzystny dla eksploatacji jest rejon Kowalskiej Góry, przy wsi Filipowice. Tufy występują tu w trzech podkładach, z których górny ma średnią miąższości 20 m. Na nich zalegają wapienie i margle retu oraz nieznaczna pokrywa lessu. Tufy Kowalskiej Góry zawierają średnio $8,71\% \text{ K}_2\text{O}$ i $15,3\% \text{ Al}_2\text{O}_3$.

Największe złożo Dolnego Śląska występuje w okolicy Lubawki k. Kamiennej Góry w odległości 3 km na NE od stacji kolejowej Lubawka. Mniejsze wystąpienia na Dolnym Śląsku znane są z okolic Mieroszowa, Nowego Kościoła, Świerzawy oraz z okolic Włodkowic, Ścinawki Dolnej, średniej, Radkowa, Gajewa i Sokolnicy.

Złożo Kowalska Góra posiada zasoby zatwierdzone przez Komisję Zasobów Kopaln. Podlega ono Ministerstwu Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Zasoby tufów porfirowych zestawione zostały na podstawie materiałów nadesłanych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Instytut Geologiczny oraz dokumentacji "Kowalska Góra".

Ogólne zasoby bilansowe tufów porfirowych w Polsce, wynoszą:

	Kategoria	Zasoby w tys. ton wg stanu na		Zmiany w roku 1966
		1.I.1966 r	1.I.1967 r	
Udokumentowane	A+B	12 525	12 525	-
	C ₁	3 438	3 438	-
	Razem	15 963	15 963	-
Szacunkowe		124 780	124 780	-

Dotychczas złoża tufów porfirowych nie są eksploatowane.

S u r o w c e c e r a m i k i b u d o w l a n e j

16. Ilaste surowce ceramiki budowlanej

Do surowców ilastych ceramiki budowlanej zaliczane są gliny, iły, łupki ilaste a także gliny lessowe i inne pokrewne skały ilaste przydatne do produkcji cegły pełnej, dziurawki, klinkieru, dachówek, rurek drenarskich /sączków/ i t.p.

Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej występują w różnych formacjach geologicznych, głównie jednak w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Występują one pospolicie niemal na terenie całego kraju /Zał.1/ jakkolwiek rozmieszczenie ich jest nierównomierne. Należą do nich również surowce starszych formacji /ilaste łupki węglowe Zagłębia Górnośląskiego, czerwone iły permskie okolicy Ślawnikowa, iły kajprowe i retyko-liasowe Wyżyny Małopolskiej i Górnego Śląska, iły rudonośne jury brunatnej rejonu częstochowskiego/ oraz ilaste łupki fliszowe i gliny zwietrzelinowe na obszarze Karpat.

Do najbardziej wartościowych złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej należą iły trzeciorzędowe mioceny i plioceny. Utwory te stanowią główną bazę surowcową przemysłu ceglarskiego w kraju. Z iłów miocenich na szczególną uwagę zasługują iły formacji burowęglowej Dolnego Śląska oraz iły pochodzenia morskiego znane pod nazwą iłów krakowieckich, występujące w zapadlisku Podkarpackim, Mniejsze znaczenie od tych ostatnich posiadają iły chodenickie i grabowieckie. Pastre iły plioceniczne /poznzańskie/ występują głównie w poznzańskim, na Pomorzu, w północnej części Dolnego Śląska i w rejonie Warszawy.

Z utworów czwartorzędowych do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej wykorzystane są iły warwowe, występujące głównie na Pomorzu, Mazurach, w rejonie Poznania, Warszawy i Białegostoku. Na terenie Polski północnej i środkowej używane są odwapnione gliny morenowe, stanowiące jednak surowiec o gorszych własnościach ceramicznych. Na lubelszczyźnie oraz Podkarpaciu wykorzystuje się gliny lessowe, które jednak nie zawsze nadają się do maszynowej produkcji cegły metodą plastyczną. Najmłodsze aluwialne gliny i iły, występujące w dolinach rzecznych, używane są również przez przemysł ceglarski. Pod względem jakości gliny stosowane w przemyśle ceramiki ceglarskiej mogą wykazywać różne własności, co między innymi przejawia się głównie w różnym stopniu ich plastyczności oraz zanieczyszczeń. Zmienność surowca i różnorodność gatunków występuje często nawet w obrębie jednego złoża.

Złoża surowców ceramiki ceglarskiej eksploatowane są odkrywkowo do głębokości zazwyczaj nie przekraczającej 20 m.

Zasoby surowców ilastych ceramiki budowlanej zostały określone na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, oddziały geologii prezydium wojewódzkich rad narodowych, Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, Ministerstwo Gospodarki Komunalnej.

Ogółem zasoby ilastych surowców ceramiki budowlanej w Państwie /w tys. m^3 / wynoszą:

L. Z a s o b y P.	Ilość złóż wg stanu na 1.I.67	Zasoby bilansowe w tys. m^3 w stanie na		Zmiany w stanie zasobów /+przyrost /-ubytek
		1.I.1966 r	1.I.1967 r	
1.Udokumentowane	445	684 101	690 235	+6134
2.Zarejestrowane	350	88 367	88 138	-229
3.Szacunkowe	125	61 919	56 910	-5009
O g ó ł e m	920	834 387	835 283	-896

Zasoby udokumentowane, zarejestrowane i szacunkowe wynoszące ogółem ok. 835 mln m^3 stanowią tylko część zasobów krajowych. Polska jest krajem bogatym w różnego rodzaju skały ilaste, istnieją więc duże możliwości rozszerzenia bazy surowcowej dla ceramiki budowlanej.

Ogólne wydobycie ilastych surowców ceglarskich w 1965 r. wynosiło 7930 tys. m^3 , a w r. 1966 - 7866 tys. ton.

Przyrost zasobów udokumentowanych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. wyrażający się cyfrą ca 6 mln m^3 łącznie w kat. A+B+C₁+C₂ nastąpił w wyniku przeprowadzenia prac geologiczno - rozpoznawczych na 8 nowych złóżach jak również na 6 złóżach poprzednio już udokumentowanych i zarejestrowanych przy czym uwzględniono ubytek powstały w wyniku eksploatacji złóż w 1966 r.

Ubytek zasobów zarejestrowanych nastąpił w wyniku prowadzonej eksploatacji złóż w ciągu 1966 r.

Ubytek zasobów szacunkowych nastąpił w wyniku udokumentowania i zarejestrowania kilku złóż w ciągu 1966 r. oraz prowadzonej eksploatacji na złóżach szacunkowych.

Oprócz zasobów wykazywanych w powyższej tabeli zostały zatwierdzone w ostatnich latach 3 złoża surowców ilastych o łącznych zasobach 13,5 mln m^3 do produkcji kruszywa lekkiego/ keramzytu, agloporytu/ Wydobycie w 1966 r. wynosiło 24 tys. ton.

17. Piaski silikatowe

/kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych/

Złoża piasków silikatowych w Polsce /zał. nr 1/ występują w utworach czwartorzędowych w postaci osadów rzecznych, rzeczno-lodowcowych, wydmych i nadmorskich. Poza tym spotyka się je wśród osadów miocenu w facji burowęglowej.

Do najlepszych pod względem jakości piasków silikatowych odznaczających się dobrym uziarnieniem i wysoką zawartością SiO_2 należą piaski pochodzenia wydmych i zandrowego /reczno-lodowcowego/.

Dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń w złożach piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno - piaskowej może dochodzić w przypadku domieszek gliny i mułków do 30%, w przypadku domieszek żwiru o średnicy ziarn do 5mm do 15 % /wg danych Zjednoczenia Przemysłu Silikatowego, potwierdzonych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych/.

Piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych wg normy zakładowej /ZNR - 61/ ZPS Nr 02/ Zjednoczenia Przemysłu Silikatowego powinien zawierać krzemionki minimum 90%, zanieczyszczeń pylastych /gliny, ilu/ nie więcej niż 3% i zanieczyszczeń obcych najwyżej 0,25%. Ponadto piaski kwarcowe stosowane do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych nie powinny być zanieczyszczone substancjami organicznymi.

Cegła wapienno - piaskowa znajduje zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym - do ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, licowanie elewacji budynków i tp. Nie należy jej stosować do murów narażonych na działanie wilgoci: fundamentów, piwnic, pralni, łaźni, ze względu na łatwość kapilarnego podciągania wody oraz w kanałach ogniowych, z powodu niewystarczającej ognioodporności.

Betony komórkowe stosowane są w formie bloków do murów nośnych i wypełniających, natomiast w postaci płyt - do montażu ścianek działowych, ociepleń dachów, stropów, ścian zewnętrznych oraz do innych celów izolacyjnych.

Wobec dużej ilości złóż piasków silikatowych w kraju rozwój przemysłu wapienno - piaskowego nie powinien natrafić na trudności surowcowe.

Ogólne wydobycie piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno - piaskowej w Polsce w 1966 r. wynosiło 1797 tys. m^3 , natomiast piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych - 325 tys. m^3 .

Ogólne zasoby bilansowe piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych w Państwie wynoszą:

Stopień rozpoznania zasobów	Zasoby w tys. m ³ wg stanu na		Zmiany w zasobach w 1966 r. przyrost +/+ ubytek -/-	Ilość złóż wg stanu na 1.I. 1967 r.
	1.I.1966 r	1.I.1967 r		
Zasoby udokumentowane w kategoriach				
A + B	92 966	92 316	-650	
C ₁	27 553	28 556	+1003	65
C ₂	10 548	19 706	+9158	
Razem	131 067	140 578	+9511	65
Zasoby zarejestrowane	620	615	-5	4
Zasoby szacunkowe	9 200	13 421	+4221	15
Ogółem	140 887	154614	+13727	84

Z porównania ilości udokumentowanych /zatwierdzonych/ zasobów złóż piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych podanych na 1.I.1966 r. i na 1.I.1967 r. /po uwzględnieniu wydobywania za 1966 r./ wynika, że przyrost zasobów bilansowych w 1966 r. wyniósł 9511 tys. m³.

Przyrost zasobów udokumentowanych w 1966 r. powstał na skutek zatwierdzenia zasobów dwóch nowych złóż piasków kwarcowych do produkcji betonów komórkowych, położonych w woj. poznańskim oraz jednego złoża piasków kwarcowych do produkcji cegły wapienno-piaskowej, zlokalizowanego w woj. olsztyńskim.

Znaczny przyrost zasobów szacunkowych o 4 221 tys. m³ w stosunku do ubiegłego roku powstał, na skutek przeprowadzenia prac geologicznych w rejonie Czarnkowa w woj. poznańskim i Goleniowa w woj. szczecińskim.

S u r o w c e m a t e r i a ł ó w w i ą ż ą c y c h
o r a z w a p i e n i e s t o s o w a n e
w p r z e m y s ł a c h h u t n i c z y m ,
c h e m i c z n y m i i n n .

Surowce wapienie,
/wapienie, margle, wapienie łakowe/
Surowce ilaste przemysłu cementowego
Gipsy i anhydryty

18. S u r o w c e w a p i e n n e

Wapienie i margle

Skały wapienne starsze od czwartorzędu są podstawowym surowcem przemysłu wapienniczego /wapno palone/ i cementowego /cement portlandzki/ a także przemysłu hutniczego /topnik wielkopiecowy, wapno palone dla stalowni i in./, chemicznego /soda i in./, cukrowniczego i wielu innych. Są one surowcem do produkcji wapna nawozowego i pastewnego.

Wapienie i margle /Zał. 1/ występują w wielkich złożach głównie w południowej części Polski, a w szczególności w Górach Świętokrzyskich i na ich obrzeżeniu, w Jurze Krakowsko - Wieluńskiej, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz na wyżynie lubelskiej. Na obszarze Polski północnej wschodnie jurajskie wapieni znane są z Kujaw i rejonu Szczecińskiego. W Karpatach skały węglanowe występują bardzo skąpo i tylko wyjątkowo mają przemysłowe znaczenie.

W a p i e n i e ł ą k o w e

Na Pojezierzu są dość szeroko rozpowszechnione niewielkie złoża wapieni łakowych zwane też kredą jeziorną. Stan ich gospodarczego wyzyskania jest niski, jakkolwiek ta baza surowcowa mogłaby pokryć znaczną część miejscowego zapotrzebowania, np. dla celów rolniczych.

Wapienie łakowe dokładniej zostały opracowane w rozdziale "inne surowce skalne".

Zasoby wapieni, margli i kredy jeziornej zostały określone na podstawie materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego, Ministerstwo Przemysłu Chemicznego oraz na podstawie zatwierdzonych dokumentacji geologicznych.

Ogólne bilansowe zasoby skał wapiennych w Państwie wynoszą:

	Kategorie	Zasoby w tys. ton wg stanu na		Zmiany w 1966 r.
		1.I.1966 r.	1.I.1967 r.	
Udokumentowane	A + B	1 989 595,5	2 061 221,7	+71 626,2
	C ₁	1 919 594,3	2 437 329,2	+517 734,9
	C ₂	1 057 046,1	1 609 767,1	+552 721
	Razem	4 966 235,9	6 108 318	+1142 082,1
Zarejestrowane	-	- 172 568,9	170 930,5	-1638,4
Szacunkowe	-	598 873,2	175 646	-423 227,2

Wydobycie skał wapiennych w roku 1966 wynosiło 31 191,2 tys. ton, w tym 17 394 tys. ton wapieni dla przemysłów wapienniczego, hutniczego, chemicznego i innych oraz 13 797 tys. ton dla przemysłu cementowego.

Wykazane w tabelach przyrosty zasobów uzyskano w wyniku udokumentowania nowych złóż, oraz powiększenia zasobów złóż poprzednio udokumentowanych.

19. Surowce ilaste przemysłu cementowego

Podstawowym surowcem służącym do otrzymywania klinkieru cementowego jest margiel, skała przejściowa między wapieniami a ilami.

W przypadku gdy cementownia użytkuje skały wapienne zasobniejsze w węgiel wapnia musi dodawać odpowiednią ilość skały ilastej aby w ten sposób uzyskać właściwy skład mieszanki. Dobór skał ilastych i wapiennych posiada zasadnicze znaczenie, zwłaszcza przy wytwarzaniu wyższych gatunków cementu.

Surowce ilaste użytkowane przez przemysł cementowy występują pospolicie w dużych ilościach na terenie kraju i nie przewiduje się trudności w przypadku potrzeby pokrycia ich zapotrzebowania.

Według danych Zjednoczenia Przemysłu Cementowego od 1963 r. zaniechano eksploatacji udokumentowanych surowców ilastych zastępując je łupkami haldezu.

Ogółem zasoby udokumentowane i szacunkowe surowców ilastych przemysłu cementowego w Państwie wynoszą:

	Zasoby bilansowe w tys. ton wg stanu na		Różnica w stanie zasobów /+/przyrost /-/ubytek	Ilość ziół wg stanu na 1.I. 1967 r.
	1.I.1966 r	1.I.1967 r.		
Zasoby udokumen- towane w kat:				
A + B	41 048	41 048	-	14
C ₁	32 285	32 285	-	
C ₂	3 372	3 372	-	
Ogółem	76 705	76 705	-	14
Zasoby szacunkowe	26 134	33 101	+ 6 967	4

Stan zasobów udokumentowanych w stosunku do stanu zasobów na 1.I.1966 r. nie uległ zmianie.

Przyrost zasobów szacunkowych w stosunku do stanu na 1.I.1966 r. nastąpił w wyniku przeprowadzonych prac geologiczno-badawczych na dwóch złożach: Wręczyca pow. Kłobuck i Łęczycza pow. Łęczycza.

20. Gips i anhydryt

Siarczan wapnia występuje w przyrodzie w dwóch postaciach, jako gips - $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ i anhydryt CaSO_4 . Tworzy on w Polsce złoża gipsu czystego lub anhydrytu z pewną zawartością gipsu.

Gips w przemyśle materiałów budowlanych i budownictwo posiada podstawowe znaczenie przy wyrobie materiałów wiążących, które służą również do produkcji gipsowych elementów prefabrykowanych.

Anhydryt używany jest w przemyśle chemicznym do produkcji kwasu siarkowego /Wizów/.

Złoża gipsów i anhydrytów występują w Polsce /zał.1/ w utworach miocenских /gipsy/ i permских /gipsy i anhydryty/. Gipsonośne utwory miocenские związane są z synklinorium przedkarpackim. W utworach cechsztyńskich /górnym perm/ złoża gipsów i anhydrytów występują w Niemce Zewnętrzno - Sudeckiej, na Wale Kujawsko-Pomorskim oraz na obszarze Świętokrzyskim.

Zasoby gipsu i anhydrytu zestawiono na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Zasobów Kopalin dokumentacji geologicznych złóż oraz na podstawie danych nadesłanych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministerstwa Przemysłu Chemicznego, Instytut Geologiczny i Organy d/s Geologii Prezydów Rad Narodowych.

Ogólne zasoby gipsu i anhydrytu wynoszą:

	Kategorie	Zasoby w tys. ton wg stanu na		Zmiany w roku 1966
		1.I.1966 r	1.I.1967 r	
udokumentowane	A + B	109 288	128 958	+19670
	C ₁	498 554	498 253	- 301
	C ₂	62 480	62 628	+ 148
	razem	670 322	689 839	+19517
szacunkowe	-	272 660	259 746	-12886
zarejestrowane	-	4535,9	4 497	-38,9

W roku 1966 ogólne wydobycie gipsów i anhydrytów wynosiło 1388 tys. ton.

K a m i e n i e

Kamienie drogowe i budowlane

Marmury

Kamienie przemysłowe

21. K a m i e n i e d r o g o w e i b u d o w l a n e

Kamienie znajdują szerokie zastosowanie jako kostka, brukowiec, krawężniki, kamień łamany, tłuczeń, oporniki oraz jako grysy drogowe.

W kolejnictwie kamień stosowany jest jako tłuczeń do budowy torów kolejowych.

Na terenie Państwa wyróżnić możemy następujące obszary występowania skał eksploatowanych dla budownictwa drogowego :

1. skały magmowe obszaru dolnośląskiego,
2. wylewne skały magmowe obszaru krakowskiego,
3. piaskowce fliszu karpackiego,
4. piaskowce kwarcytowe Gór Świętokrzyskich,
5. wapień Jury Krakowsko - Wieluńskiej,
6. wapień i dolomity paleozoiczne i triasowe w rejonie Śląsko - Krakowskim,
7. wapień i dolomity Gór Świętokrzyskich,
8. głązy narzutowe Polski środkowej i północnej.

Dolny Śląsk jest głównym ośrodkiem eksploatacji wysokiej jakości skał magmowych zarówno budowlanych jak i drogowych, przede wszystkim granitów, bazaltów i melafirów.

Wśród granitów Dolnego Śląska wyróżniamy masywy: Strzegomia - Sobótka Strzelina - Otmuchowa oraz Karkonoszy.

W masywie "Strzegom - Sobótka" występuje granit dwulyszczkowy oraz biotytowy. Granit dwulyszczkowy występuje głównie w środkowej części masywu i pod względem technicznym nie nadaje się dla przemysłu kamieniarskiego. Strzegomski drobnoziarnisty granit biotytowy wykazuje dużą odporność na wietrzenie, wysoką wytrzymałość na ściskanie oraz wyróżnia się małą ścieralnością. Dobra oddzielność blokowa w trzech kierunkach oraz wyraźny cios umożliwia uzyskiwanie w kamieniołomach bloków budowlanych i płyt jak również ułatwia wyrób kostek brukowych, krawężników, stopni i t.d. Granit z okolic Sobótka jest mniej jednorodny. Jakością swą na ogół ustępuje granitowi strzegomskiemu i służy przede wszystkim

do produkcji krawężników i materiałów brukowych.

W masywie "Strzelin - Otmuchów" występuje granit biotytowy drobno - i różnoziarnisty charakteryzujący się doskonałymi własnościami mechanicznymi oraz dużą odpornością na wietrzenie.

W masywie Karkonoszy dominuje granit biotytowy, któremu często towarzyszy granit dwuiyszczykowy. Granit karkonoski z powodu swej struktury porfirowej, obniżającej jego odporność na wietrzenie, ustępuje granitom poprzednio wymienionym. Znajduje on zastosowanie jako materiał budowlany.

Najlepszym surowcem do produkcji kruszyw drogowych i betonowych są bazalty - występujące na Dolnym Śląsku oraz na obszarze Śląska Opolskiego. Większość bazaltów wykazuje oddzielność słupową, co ułatwia w dużym stopniu ich eksploatację. Znaczna część bazaltów śląskich należy do odmiany plagioklazowej, rzadziej występują odmiany nefelinowe. Przeważnie są one zbite o barwie czarnej, twarde i odporne na wietrzenie. Bazalty stanowią również surowiec do produkcji t.zw. leizny kamiennej. Leizna kamienna dzięki dużej wytrzymałości na ściskanie, znoszeniu okresowych wahań temperatury i odporności wobec stężonych kwasów i gazów aktywnych nadaje się do produkcji rur podsadzkowych dla górnictwa, rur kanalizacyjnych i wodociągowych, różnych elementów budowlanych, sprzętu sanitarnego i t.d.

Diabazy i melafiry na terenie Śląska występują głównie w okolicy Kłodzka, Wałbrzyna, Złotoryi, Iwówka i Jawora. Kamienie te stanowią również dobry materiał drogowy.

Na Dolnym Śląsku znane są nadto liczne mniejsze złoża skał pochodzenia magmowego /sienit - gabro i t.p./, które dla drogownictwa mają znaczenie podrzędne.

Skały wylewne /porfiry, diabazy, melafiry/ występują także na obszarze krakowskim. Stanowią one cenną bazę surowcową dla sąsiednich województw pozbawionych większych zasobów skał magmowych. Ważne znaczenie w kamieniarstwie drogowym posiadają złoża porfiru w Miękinim, Orleju i Zalasie/ pow. Chrzanów/. Dzięki twardości, wytrzymałości i odporności na działanie czynników atmosferycznych, jak również dzięki dobrej łupliwości surowiec ten nadaje się do produkcji grysów granulowanych i częściowo do kostek brukowych.

Złoża andezytu w Pieninach wobec znacznego oddalenia od stacji kolejowej mają w drogownictwie znaczenie lokalne. Dużę natomiast znaczenie ma andezyt jako materiał kwasoodporny. Dlatego też dalsza eksplo-

atacja andezytu powinna być prowadzona przede wszystkim w kierunku stosowania go w tym zakresie.

Piaskowce występujące w dużych ilościach we fliszu Karpackim przedstawiają mniej wartościowy materiał drogowy, znajdujący zastosowanie głównie dla celów lokalnych.

Kwarcyty Gór Świętokrzyskich stanowią cenną bazę surowcową dzięki swemu centralnemu położeniu. Są one wieku kambryjskiego i dewońskiego. Wykazują dużą wytrzymałość na ściskanie. Stosowane są do wyrobu kruszywa, w mniejszym stopniu do wyrobu kostki brukarskiej, a to z powodu trudnej obrabialności.

W paśmie Jury Krakowsko - Wieluńskiej, na obszarze Gór Świętokrzyskich i Opolszczyźnie wydobywane są wapienie i dolomity, które z powodu małej wytrzymałości, dużej ścieralności oraz bardzo niskiej odporności na wpływy atmosferyczne są materiałem drogowym niskiej jakości. Brak jednak na pewnych obszarach innych skał dających lepszy materiał, powoduje jego zastosowanie do budowy i konserwacji dróg.

Głazy narzutowe na Niżu znajdują zastosowanie jako kamień łamany, tłuczeń drogowy i kolejowy, a większe mogą być dzielone na kostkę brukarską i krawężniki. Główne skupiska zezwalające na masową eksploatację znajdują się przeważnie na północy kraju. Brak innych złóż kamienia w północnej części Polski zwiększa znaczenie skupisk gładów narzutowych.

Udokumentowana krajowa baza surowcowa kamieni drogowych i budowlanych tak pod względem ilościowym jak i jakościowym zabezpiecza produkcję odpowiednich asortymentów kamienia i grysów dla budownictwa i drogownictwa. Ujemną jej cechą jest jednak peryferyczne położenie - w pld. zachodniej części Polski - które zwiększa długość przewozów kolejowych. Dlatego też konieczna jest rozbudowa istniejących kamieniołomów w rejonie Gór Świętokrzyskich oraz budowa nowych zakładów. Dużą trudność dla wywozu kamieni drogowych z tego rejonu stanowią obecne warunki komunikacyjne.

Ogólne zasoby bilansowe kamieni drogowych i budowlanych w Państwie
/ w tys. ton/ wynoszą:

	Kategoria	Zasoby w tys. ton wg stanu na		Zmiany w 1966 r
		1.I.1966 r	1.I.1967 r	
Udokumentowane	A + B	434 865	445 570	+ 10 705
	C ₁	522 963	555 771	+ 32 808
	C ₂	328 417	356 955	+ 28 538
	Razem	1286 245	1358 296	+ 72 051
Zarejestrowane	-	394 144	397 168	+ 3 024
Szacunkowe	-	247 972	166 502	- 81 470

Wydobycie kamieni drogowych i budowlanych w roku 1966 wyniosło ok. 12,2 mln ton.

22. M a r m u r y

Marmury właściwe i barwne wapienie zbite noszące techniczną nazwę "marmury" są szeroko stosowane w budownictwie, głównie w architekturze wnętrz /okładziny, posadzki, balustrady, kolumny itp/ oraz do produkcji kamiennych wyrobów galanteryjnych.

W Polsce występują marmury w kilku rejonach /Zał. 1/:

- 1/ na Śląsku Dolnym i Śląsku Opolskim /Śląwniowice, Stronie Śl., Przeworno, Wojcieszów/ występują marmury właściwe, t.j. przekrystalizowane wapienie wieku archaicznego lub staropaleozoicznego,
- 2/ w Górach Świętokrzyskich występują złoża zbitych barwnych wapieni przeważnie wieku dewońskiego /Szewce, Bolechowice-Sitkówka, Sosnówka, Barwinek i inne/ oraz znane są mniejsze występowania wieku cech-sztyńskiego /Zygmuntówka, Kajetanów, Ołowianka, Miedzianka i inne/ i jurajskiego /Morawica/,
- 3/ w rejonie krakowskim występują barwne zbite wapienie wieku dewońskiego /Dębnik/, jurajskiego /Zalas/ oraz żyła t.zw. "onyksu" kalcytowego

/Pacółtowiec/.

Największe kamieniołomy marmurów na Śląsku Opolskim znajdują się w Sławniowicach /na południe od Nysy/. Nieregularne złoże marmuru o długości 800 m i szerokości 700 m leży wśród łupków mikowych na potężnej masie granitu.

Marmury sławniowickie posiadają budowę zwartą, są grubokrystaliczne, lśniąco-białe, jasno-niebieskie, szare z odcieniem niebieskim, często pasiaste, nieraz z bardzo efektownymi deseniami. Skała ta ma szerokie zastosowanie jako kamień dekoracyjny w robotach architektonicznych. Ze względu na możliwość uzyskania z niej dużych monolitów jest dobrym materiałem na pomniki, nagrobki itp.

Bardzo efektowne odmiany marmurów chętnie stosowanych w architekturze występują na Dolnym Śląsku w powiecie bystrzyckim i kłodzkim wśród gnejsów i łupków mikowych. Ciągłą się przerywanym pasmem od Stronia Śląskiego w kierunku północno-zachodnim poprzez Rogóżkę, Odrzychowice Kłodzkie i Żelazno aż w okolice Kłodzka. W części południowej pasma /Stronie Śląskie, Rogóżka/ marmury te są często kalcytowe/ do 99 % CaCO_3 /, w części północnej natomiast dolomityczne, zawierające około 33% MgCO_3 / Trzebieszowice, Odrzychowice, Żelazno/. Najcenniejsze odmiany występują w okolicy Stronia Śląskiego, gdzie czynne są dwa kamieniołomy, wydobywające dwie odmiany marmuru: kamieniołom "Biała Marianna" wydobywa biały czasem ciemnosmugowy lub bladorożowy marmur średnioziarnisty. "Zielona Marianna" marmur szaro-zielony z czerwonymi smugami. W Rogóźnie eksploatuje się marmur biały, średnioziarnisty do wyrobu grysów szlachetnych.

Inne marmury Dolnego Śląska nie mają większego znaczenia i nie są obecnie eksploatowane.

Mianem marmurów świętokrzyskich /kieleckich, chęcińskich/ obejmowane są skały wapienne, odpowiadające technicznym wymaganiom przeróbki na marmur. Dają się one doskonale szlifować i polerować.

Marmury występują głównie na południowy zachód od Kielc w okolicy Chęcin /Zaś.1/. Zasadniczym i najbardziej rozpowszechnionym typem są marmury pokładowe, do których należą złoże od dewońskich począwszy /Szewce, Bolesławice/ poprzez cechsztyńskie /Kajetanów/ do jurajskich włącznie /Morawica/.

Ten typ marmurów odznacza się dość znaczną monotonością zabarwienia /przeważnie kolor jasno-szary, kawowy, kremowy/ i mało urozmaiconym rysunkiem.

Innym typem jest marmur zlepieńcowy - do którego należy cechsztyńska Zygmontówka o swoistym wzorze "salcesonowym" powstałym na skutek sementowania czerwonym, często przekrystalizowanym spoiwem wapiennym barwnych otoczek i ostrokrawędzistych odłamków wapieni i dolomitów dewońskich.

Kalcyt wypełniający próżnie i szczeliny w tym marmurze, podnosi jego walory zdobnicze. Przy eksploatacji daje bloki kilkumetrowych rozmiarów.

Trzecią, najbardziej efektowną odmianą, jednakże o bardzo ograniczonych zasobach, jest marmur typu dyslokacyjnego i żyłowego. Charakteryzuje się dużą wzorzystością spowodowaną silnym użyleniem i spojeniem spękaną frakcją skalną białym lub barwnym kalcytem /Zełjowa, Skrzelczyce, Miedzianka - Ołowianka/. Ograniczając się do wąskich stref dyslokacyjnych, marmury tego typu prawie nigdy nie dostarczają wielkich bloków.

Najbardziej znaną w architekturze odmianą spośród marmurów rejonu krakowskiego jest marmur z Dębika koło Krzeszowic. Charakteryzuje się ciemnym, prawie czarnym zabarwieniem z nielicznymi efektownymi żyłkami białego kalcytu, polerowany otrzymuje piękny połysk.

Zasoby marmurów określone zostały na podstawie dokumentacji zatwierdzonych przez Komisję Zasobów Kopalni oraz materiałów dostarczonych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, które eksploatuje i dokumentuje te złoża.

Ogólne zasoby bilansowe marmuru w Polsce wynoszą:

	Kategorie	Zasoby /w tys.ton/wg stanu na:		Zmiany w roku 1966
		1.I.1966 r	1.I.1967 r	
Udokumentowane	A + B	9 314,6	8 698,5	-616,1
	C ₁	14 962,3	14 431	-531,3
	Razem	24 276,9	23 129,5	-1147,4
Szacunkowe		34 543,8	39 623,9	+5080,1
Zarejestrowane		11 859,3	21 464,4	+9605,1

Wydobycie marmurów i barwnych wapieni w 1966 r. wynosiło 431,1 tys.ton

23. Kamienie przemysłowe

Jako naturalne kamienie przemysłowe są stosowane kwarcyty, droбноziarniste granity, andezyty i łupki chlorytowo - serycytowe.

Granit jako kamień przemysłowy eksploatowany jest w kamieniołomach strzegomskich. Używany on jest jako tworzywo do produkcji walców w urządzeniach do rozcierania farb, w maszynach papierniczych do rozdrabniania makulatury oraz w fabrykach czekolady do przemiału orzechów kokosowych.

Obecnie naturalne kamienie przemysłowe coraz bardziej wypierane są przez tworzywa sztuczne.

Kraj nasz posiada znaczne zasoby skał, które mogą znaleźć zastosowanie jako materiał kwasoodporny. Są to : granity, sjenity, kwarcyty, niektóre piaskowce oraz andezyty. Granit jako materiał kwasoodporny może być używany tylko przy temperaturze do 250°C i przy małych jej wahaniach. Kwarcyty stosuje się głównie w postaci zapraw i kitów, rzadziej jako obrobione wyroby kwasoodporne. Duże zasoby kwarcytów posiadamy w rejonie Gór Świętokrzyskich oraz mniejsze na Dolnym Śląsku.

Kwarcyty z Zagłębia koło Kielc używane są od dawna jako materiał na zaprawy kwasoodporne. Jako materiał kwasoodporny znajdują również zastosowanie niektóre piaskowce o lepszemu krzemionkowym. /Tumlin, Suchedniów, Szczytna/. Jako kamień kwasoodporny używany jest również andezyt. Według dotychczasowych doświadczeń najlepszym materiałem wykładzinowym dla aparatury chemicznej jest andezyt z Malinowej.

Złoże to zostało udokumentowane jako kamień budowlany i kwasoodporny. Andezyt przewyższa granit swoją odpornością termiczną i może być stosowany w środowisku o temperaturze do $800 - 900^{\circ}\text{C}$.

W przemyśle chemicznym używany jest w postaci ciosów i okładzin oraz w postaci kruszywa i mączki do betonów kwasoodpornych.

Wśród silnie zmetamorfizowanych skał na Dolnym Śląsku głównie w pobliżu większych intruzji granitowych występują złoża łupków mikowych.

Przeprowadzone badania w skali laboratoryjnej na łupkach mikowych z Kamienia koło Mirska wykazały, że po rozdrobnieniu nadają się one jako posypka mineralna dla pap. Badania technologiczne wykonane na krajowych łupkach chlorytowo-serycytowych również dały pomyślne wyniki. Łupki te obecnie eksploatowane są w Orłowicach i przerabiane w miejscowych zakładach na posypkę papową.

Wydobycie w 1966 r. łupku serycytowego wyniosło 90 tys. ton.

Udokumentowane zasoby wg stanu na dzień 1.I.1967r. wynoszą 9360 tys. ton w kat. A bilans.

Żwirry i piaski

Żwirry, pospółki i piaski budowlane

Piaski podsadzkowe

Piaski formierskie

24. Żwirry, pospółki i piaski budowlane

Kruszywo naturalne /żwir, pospółka i piasek/ stosowane jest w budownictwie do robót betonowych i żelbetonowych, ponadto piasek do zapraw i wypraw budowlanych oraz do robót drogowych.

Złoże kruszywa naturalnego /żwirry, pospółki i piaski/ w Polsce /Zał.nr 1/ można podzielić na złoża czwartorzędowe oraz mniej liczne złoża formacji starszych.

Złoża czwartorzędowe, które powstały przez akumulację wód lodowcowych i rzecznych występują na terenie całej Polski w trzech strefach:

- I. strefa Polski północnej, związana ze zlodowaceniem najmlodszy, bałtyckim, gdzie występują w postaci zandrów i moren czołowych, złoża żwirów o bardzo zmiennej jakości surowca.
- II. strefa Polski środkowej - złoża tego samego typu co na północy, lecz mniej liczne. Poza tym dość często występujące w dolinach i korytach rzek współczesnych.
- III. strefa Polski południowej - obszary Niziny Podkarpackiej oraz Dolnego Śląska, gdzie przeważają złoża typu akumulacji rzecznej.

Złoża formacji starszych występują głównie w jurze środkowej /okolic Zawiercia, Gór Świętokrzyskich/, kredzie środkowej /okolic Tomaszowa Mazowieckiego/ i trzeciorzędzie górnym /zachodnie części kraju/.

Stopień rozpoznania i udokumentowania złóż kruszywa naturalnego nie jest dostateczny o czym świadczy fakt, że zaledwie 31,7 % ogólnej ilości złóż wykazanych w bilansie posiada dokumentację geologiczną zatwierdzone lub zarejestrowane.

W związku z dużym rozwojem budownictwa i narastającym zapotrzebowaniem na kruszywo naturalne oraz w celu zmniejszenia ilości przewozów z miejsca eksploatacji na plac budowy prowadzi się prace geologiczno-poszukiwawcze i rozpoznawcze za nowymi złożami na obszarze całej Polski a szczególnie w rejonach deficytowych t.zn. w strefie Polski środkowej i północnej.

Ogólne wydobycie kruszywa naturalnego w Polsce w roku 1966 zestawione na podstawie materiałów dostarczonych do bilansu, wynosiło 35,4 mln ton.

W zestawieniach zasobów podano wielkość zasobów żwiru, pospółki i piasku według województw z wyróżnieniem zasobów udokumentowanych /zatwierdzonych/, zarejestrowanych i szacunkowych

Zestawienia nie obejmują wszystkich złóż ze względu na niski stopień ich rozpoznania i brak materiałów, zwłaszcza dla złóż o nieznacznych zasobach.

W zestawieniach tabelarycznych podział na żwir, pospółkę i piasek wprowadzono w oparciu o wskaźniki podane w zarządzeniu nr 27/57 Dyrektora Centralnego Zarządu Eksploatacji Kruszywa z dnia 16 września 1957 r.

żwir	-	zawartość ziarn 0,05 - 2 mm	0 - 30%
pospółka	-	"	0,05 - 2 mm 30 - 70%
piasek	-	"	0,05 - 2 mm ponad 70%

Ogólne zasoby kruszywa naturalnego /żwiru, pospółki i piasku/ w Polsce według stanu na 1.I.1967 r. wynoszą:

Ż w i r

Stopień rozpoznania zasobów	kategorie	Zasoby bilansowe - tys. ton		Zmiany	Ilość złóż wg stanu na 1.I. 1967 r.
		Stan na 1.I.1966 r.	Stan na 1.I.1967 r.		
Zasoby udokumentowane	A + B	37736	34755	-2981	31
	C ₁	43739	38894	-4845	
	C ₂	47937	71742	+23805	
	razem	129412	145391	+15979	31
Zasoby zarejestrowane	-	6615	9874	+ 3259	11
Zasoby szacunkowe	-	4897	5222	+325	24
Ogółem	-	140924	160487	+19563	66

P o s p ó ł k a

Stopień rozpoznania zasobów	kategorie	Zasoby bilansowe - tys. ton			Ilość złóż wg stanu na 1.I. 1967 r.
		Stan na 1.I.1966 r.	Stan na 1.I.1967 r.	Zmiany w 1966 r.	
Zasoby udokumentowane	A + B	153619	175458	+21839	120
	C ₁	224627	274007	+49380	
	C ₂	135179	257775	+122596	
	razem	513425	707240	+193815	120
Zasoby zarejestrowane	-	87796	89971	+2175	128
Zasoby szacunkowe	-	164792	180494	+15702	432
Ogółem	-	766013	977705	+211692	680

P i a s e k

Stopień rozpoznania zasobów	kategorie	Zasoby bilansowe - tys. ton			Ilość złóż wg stanu na 1.I. 1967 r.
		Stan na 1.I.1966 r.	Stan na 1.I.1967 r.	Zmiany w 1966 r.	
Zasoby udokumentowane	A + B	8085	7813	-272	10
	C ₁	3061	3061	-	
	C ₂	94646	107378	+12732	
	razem	105792	118252	+12460	10
Zasoby zarejestrowane	-	22469	25227	+2758	36
Zasoby szacunkowe	-	72568	66080	-6488	265
Ogółem	-	200829	209559	+8730	311

Łączne zasoby kruszywa naturalnego w Polsce wynoszą:

Stopień rozpoznania zasobów	Kategorie	Zasoby bilansowe - tys. ton			Ilość złóż wg stanu na 1.I. 1967 r.
		Stan na 1.I.1966 r	Stan na 1.I.1967 r	Zmiany w 1966 r	
Zasoby udokumentowane	A + B	199440	218026	+18586	161
	C ₁	271427	315962	+44535	
	C ₂	277762	436895	+159133	
	razem	747629	970883	+222254	161
Zasoby zarejestrowane	-	116880	125072	+8192	175
Zasoby szacunkowe		242257	251796	+9539	721
Ogółem	-	1107766	1347751	+239985	1057

Z porównania ilości udokumentowanych /zatwierdzonych/ zasobów złóż kruszywa naturalnego podanych na 1.I.1966 r. i na 1.I.1967 r. /po uwzględnieniu wydobycia za 1966 r./ wynika, że przyrost zasobów bilansowych w 1966 r. wyniósł:

w kategorii A+B	18 586 tys. ton
w kategorii C ₁	44 535 tys. ton
w kategorii C ₂	159 133 tys. ton

Znaczny przyrost zasobów udokumentowanych kruszywa naturalnego w 1966 r. powstał, na skutek prowadzenia intensywnych prac geologiczno-poszukiwawczych i rozpoznawczych w różnych częściach kraju, w wyniku których udokumentowano 22 złoża.

Przyrost zasobów zarejestrowanych o 8192 tys. ton nastąpił, wskutek zarejestrowania 23 nowych złóż, zlokalizowanych głównie w strefie Polski środkowej i północnej.

Przyrost zasobów szacunkowych o około 9,5 mln ton w stosunku do ubiegłego roku nastąpił, w wyniku wykonania orzeczeń geologicznych dla niektórych czynnych złóż oraz odkrycia nowych złóż, na skutek prowadzenia prac geologicznych.

25 P i a s k i p o d s a d z k o w e

Piaski podsadzkowe służą do sporządzania podsadzki płynnej t.j. mieszaniny piasku z wodą, która doprowadzona do wyeksploatowanych wyrobisk górniczych przy użyciu wody osadza się łatwo do konsystencji zwartej.

Zależnie od wymiarów ziarn oraz procentowej ich zawartości różni się cztery sortymenty materiałów podsadzkowych: I, II, III oraz IV. Wymagany skład ziarnowy, ściśliwość i wodoodporność oraz dopuszczalna zawartość widocznych części roślinnych dla wyżej wymienionych sortymentów określa norma resortowa Ministerstwa Górnictwa i Energetyki "Materiały do podsadzki płynnej" z dnia 20.VI.1960 r.

Występowanie złóż piasków podsadzkowych stwierdzono w utworach czwartorzędowych w południowej części Polski /Zał. nr 1/.

Największym złożem piasków podsadzkowych jest Pustynia Błędowska obejmująca teren położony między Szczakową, Olkuszem i Błędowem.

W rejonach centralnych złoża miąższość piasków dochodzi do 70 m natomiast w rejonach peryferycznych jest zróżnicowana i waha się od 2 do 20 m, grubość nadkładu nie przekracza 2 m.

Mniejsze piaskownie przeważnie są zlokalizowane w pobliżu kopalń, dla których są eksploatowane.

Złoża piasków podsadzkowych znajdują się w gestii Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, głównie Przedsiębiorstwa Materiałów Podsadzkowych Przemysłu Węglowego oraz Jaworznicko - Mikołowskiego, Katowickiego, Dąbrowskiego, Zabrzeńskiego i Rybnickiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego. Poza tym kilka złóż podlega Ministerstwu Przemysłu Chemicznego oraz Ministerstwu Przemysłu Ciężkiego.

W roku 1966 ogólne wydobycie piasków podsadzkowych w Państwie wynosiło 43,7 mln m³, z tego na wydobycie z Pustyni Błędowskiej przypada 13,6 mln m³.

Ogólne zasoby bilansowe złóż piasków podsadzkowych w Państwie wynoszą:

Stopień rozpoznania zasobów	Zasoby w mln m ³ wg stanu na dzień		Zmiany w zasobach w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/-	Ilość złóż wg stanu na 1.I.1967
	1 I.66 r.	1.I.67 r.		
Zasoby udokumentowane w kategoriach				
A + B	559,6	1404,1	+ 844,5	24
C ₁	1484,3	932,8	- 551,5	
C ₂	982,9	969,9	- 13,0	
Razem	3026,8	3306,8	+ 280,0	24
Zasoby zarejestrowane	0,5	0,5	-	1
Zasoby szacunkowe	1076,0	667,7	- 408,3	16
Ogółem	4103,3	3975,0	- 128,3	41

Przyrost zasobów udokumentowanych /zatwierdzonych/ w 1966 r. o 280 mln m³ /po uwzględnieniu wydobycia za 1966 r./ nastąpił w wyniku udokumentowania złoża "Rejon Nadwiślański" pow. Chrzanów, woj. krakowskie oraz przeprowadzenie dalszych prac geologiczno - rozpoznawczych na obszarze Pustyni Błędowskiej.

Ubytek zasobów szacunkowych o 408 mln m³ w stosunku do ubiegłego roku nastąpił na skutek udokumentowania złoża "Rejon Nadwiślański" oraz wykonania dalszych badań geologicznych na polu "Bibiela" pow. Tarnowskie Góry, woj. katowickie.

26. P i a s k i f o r m i e r s k i e

Piaski formierskie są to odmiany piasków charakteryzujące się wysoką temperaturą spiekania. Używane są one do wykonywania form i rdzeni odlewniczych.

Głównym składnikiem piasków formierskich są ziarna kwarcu, w których domieszka lepiszcza /ziarn < 0,02 mm/ nie może przekraczać 50 %.

W zależności od zawartości lepiszcza i węglanów dzielą się one na piaski kwarcowe /2 klasy/ o zawartości lepiszcza $< 3\%$ i węglanów $< 1\%$ oraz piaski chude, półtłuste, tłuste i bardzo tłuste /4 klasy/, w których ilość lepiszcza waha się od 3 do 50 %.

Oprócz tego charakteryzuje je odpowiedni skład ziarnowy, zdolność przepuszczania gazów a przede wszystkim wysoka temperatura spiekania.

Piaski formierskie do wytwarzania form i rdzeni na odlewy żeliwne i stalowe powinny mieć temperaturę spiekania nie niższą niż 1350°C , na odlewy ze stopów miedzi - nie mniejszą od 1200°C .

Piaski formierskie występują w Polsce /Zał. nr 1/ w utworach triasowych, jurajskich, kredowych, trzeciorzędowych i czwartorzędowych.

Występowanie piasków formierskich stwierdzono w następujących rejonach:

1. w północno - zachodniej części niecki wewnętrzno - sudeckiej, w utworach górnej kredy /złóże "Krzyszówek" k. Kamiennej Góry/,
2. we wschodnim i północno - wschodnim obrzeżeniu Niecki Tomaszowskiej, w serii białogórskiej utworów kredowych /złóża: "Grudzeń" i "Wygnań" k. Opoczna/,
3. w środkowej części jury Krakowsko - Wieluńskiej, w której wypełniają różnej wielkości leje krasowe utworzone w wapieniach skalistych i płytowych jury białej /rejon Częstochowa - Żarki/.
4. w warstwach kościeliskich jury brunatnej /złóże w Zawisnej k. Częstochowy/,
5. Konina i Chełma w mioceńskich utworach trzeciorzędowych /złóża: "Rumin" k. Konina i "Czułczyce" k. Chełma/.

Ponadto występowanie mniejszych rozmiarów złóż piasków formierskich notujemy w różnych miejscowościach woj. katowickiego i kieleckiego oraz woj. krakowskiego i opolskiego.

Przeprowadzone prace geologiczno-poszukiwawcze w rejonie Pomorza Zachodniego wykazały, że piaski tego obszaru posiadają strukturę drobną i średnioziarnistą oraz stosunkowo niską temperaturę spiekania $/1100 - 1250^{\circ}\text{C}/$. Nadają się one głównie na formy do odlewów z metali nieżelaznych.

W latach 1957 - 1966 udokumentowano kilkadziesiąt złóż piasków formierskich o lepiszczu naturalnym, typu krasowego, w rejonie Częstochowa - Żarki.

Są to złoża przeważnie małe o bardzo różnej miąższości / od 5 do 35 m/ i wielkości powierzchni /od 20 do 100 m^2 /. Piaski wypełniające

formy krasowe wykazują strukturę średnio i gruboziarnistą, dużą zawartość lepiszcza /od 8 do 40%/ oraz wysoką temperaturę spiekania /1300 - 1350°C/. Stanowią one cenny surowiec dla odlewnictwa.

Przeprowadzone prace geologiczno - poszukiwawcze w rejonie Zawisnej k.Częstochowy przez Instytut Geologiczny stwierdziły występowanie grubo i średnioziarnistych piasków formierskich na obszarze około 100 ha tworzących pokład o miąższości ok. 12 m. Piaski te po uszlachetnieniu /dodaniu ok. 2% ilu/ będą mogły znaleźć zastosowanie do wykonywania form dla ciężkich odlewów z żeliwa i staliwa, których brak odczuwa przemysł odlewniczy.

Złożami piasków formierskich dysponują i eksploatują je:

Przedsiębiorstwo Dostaw Materiałów Odlewniczych w Katowicach Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego oraz Wojewódzkie Związki Spółdzielczości Pracy podległe Centralnemu Związkowi Spółdzielczości Pracy.

W 1966 r. ogólne wydobycie piasków formierskich w Państwie wyniosło 1130 tys. ton, łącznie z 5 tys. ton wyeksploatowanymi ze złoża "Biała Góra I", wg danych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego i Oddziałów Geologii Prezydentów Wojewódzkich Rad Narodowych.

Poza tym w roku 1966 wydobyto 29 tys. ton piasków przydatnych do mas żeliwniowych i 15 tys. ton piasku kwarcowego stosowanego przy produkcji kwasu siarkowego i klinkieru.

Ogólne bilansowe zasoby piasków formierskich w Państwie wynoszą:

Stopień rozpoznania zasobów	Zasoby w tys.ton wg stanu na dzień		Zmiany w zasobach przyrost +/ ubytek -/	Ilość złóż wg stanu na 1.I. 1967 r
	1.I.1966 r	1.I.1967 r		
Zasoby udokumentowane w kategoriach				
A + B	14896	26813	+11917	
C ₁	35012	29422	-5590	15
C ₂	43475	28140	15335	
Razem	93383	84375	-9008	15
Zasoby zarejestrowane	6366	6941	+575	17
Zasoby szacunkowe	3776	2222	-1554	25
Ogółem	103525	93538	-9987	57

Zasoby perspektywiczne piasków formierskich o lepiszczu naturalnym, występujących w kotłach krasowych jury białej okręgu częstochowskiego w rejonie Częstochowa - Żarki /Janów Częstochowski, Zawada - Suliszowice, Okraglik i Włodawa - Podlesice/ określa się na 9,2 mln ton.

Z porównania ilości zasobów udokumentowanych /zatwierdzonych/ złóż piasków formierskich, podanych na 1.I.1966 r. i na 1.I.1967 r. wynika, że ubytek zasobów bilansowych w roku 1966 wyniósł 9008 tys. ton /łącznie z wydobyciem za 1966 r./. Powstał on na skutek przeprowadzenia dalszych prac geologiczno-rozpoznawczych na złożu "Krzeszówek" w woj. wrocławskim i "Rumin" w woj. poznańskim. W roku 1966 udokumentowano 1 nowe złożo piasków formierskich o lepiszczu naturalnym w rejonie Częstochowa - Żarki /złoża "Kuzle I" /

Przyrost zasobów zarejestrowanych piasków formierskich w 1966 r. o 575 tys. ton nastąpił, w wyniku zarejestrowania nowego złoża w woj. kieleckim.

Ogólne udokumentowane zasoby bilansowe piasków przydatnych do mas żeliwiakowych na dzień 1.I.1967 r. wynoszą:

w kategorii A+B	135 tys. ton
w kategorii C ₁	182 tys. ton
w kategorii C ₂	1584 tys. ton

Zasoby zarejestrowane piasku kwarcowego stosowanego przy produkcji kwasu siarkowego i klinkieru złoża "Wizów C", pow. Bolesławiec, woj. wrocławskie określa się na dzień 1.I.1967 r. na 212 tys. ton.

27. M a t e r i a ł y ś c i e r n e

Z występujących w Polsce materiałów ściernych zastosowanie przemysłowe mogą mieć: krzemienie, łupki szlifierskie i ziemia krzemionkowa.

K r z e m i e n i e

W Polsce występują krzemienie w większych ilościach:

- a/ w jurajskich skałach wapiennych w paśmie Krakowsko - Wieluńskim,
- b/w północno-wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich również w jurajskich skałach węglanowych.

W wyniku prac prowadzonych przez Świętokrzyską Stację Terenową Instytutu Geologicznego w rejonie Jastrzębia k. Opoczna stwierdzono występowanie krzemieni jurajskich na złożu wtórnym w utworach czwartorzędowych.

c/ w utworach kredowych Wyżyny Lubelskiej w opoce turońskiej, a w znaczniejszych ilościach wśród białej kredy piszącej w okolicach Siedlec i Chełma.

Nagromadzenia czarnych krzemieni znane są również z białej kredy piszącej górnego turonu w północno-wschodniej części Polski.

Krzemienie krajowe są w niewielkich ilościach wykorzystywane do produkcji materiałów ściernych.

Produkcja materiałów ściernych opiera się jednak głównie na surowcu importowanym. Instytut Geologiczny prowadzi obecnie badania geologiczne zmierzające do wyjaśnienia możliwości znalezienia złóż Krzemieni odpowiednich do produkcji wykładzin typu "Silix".

Ł u p k i s z l i f i e r s k i e

W skałach karbońskich, towarzyszących pokładowi węgla, występują partie skalne o charakterze łupkowym, które mogą znaleźć zastosowanie jako materiał szlifierski i polerowniczy, dla polerowania wałów stosowanych w przemyśle bawełnianym, ostrzenia noży dla przemysłu drzewnego, skórzanego, papierniczego, wygładzania większych powierzchni metalicznych itp.

Na terenie Polski łupki szlifierskie /"Wetzsterin"/ występują w grupie brzeżnej na granicy warstw gruszowskich i pietrkowieckich w południowo - zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego /kopalnia węgla "Gliwice" w Gliwicach, nieczynna kopalnia "Szyb Fryderyk" w Gorzycach koło Rybnika/.

W kopalni "Polska" w Świętochłowicach stwierdzono występowanie łupku, którego pewne partie mogłyby być stosowane jako materiał polerowniczy w przemyśle bawełnianym.

Łupek szlifierski z kopalni "Gliwice" jest skałą twardą i związłą barwy jasno - szarej z wyraźnie zaznaczonym warstwowaniem. Teren na którym występuje wykazuje znaczne zaburzenia tektoniczne. Miąższość pokładu łupku dochodzi do 5 m.

Łupki z kopalni "Gliwice" posiadają własności zbliżone do zagranicznych kamieni polerowniczych, których brak odczuwamy w kraju.

Zasoby łupków szlifierskich kop. "Gliwice" zatwierdzone przez Komisję Zasobów Kopalni CUG wg stanu na 1.VII.1953 r. wynoszą w kat. C₂ bilans. 123 tys. ton.

Łupki szlifierskie z kopalni "Gliwice" i "Polska" winny całkowicie wyeliminować import wyborów do polerowania i ostrzenia potrzebnych przemysłowi bawełnianemu i papierniczemu, jednak przemysł nie wykazał dotychczas dostatecznego zainteresowania i inicjatywy w kierunku wykorzystania tych łupków.

Uwagi odnośnie występowania i zasobów złóż ziemi krzemionkowej i talku ujęte są w bilansie zasobów w rozdziale: "Inne surowce skalne". Surowce te mogą być stosowane przy polerowaniu kamieni okładzinowych i metali.

28. Inne surowce skalne

Bentonity i surowce pokrewne, opoka lekka, kreda

Bentonity i ily bentonitowe

Bentonity są to skały ilaste zawierające zazwyczaj ponad 75 % montmorillonitu. Dzięki ich właściwościom absorpcyjnym które kwalifikują je jako doskonały materiał odbarwiający i oczyszczający znalazły one zastosowanie w przemyśle naftowym, chemicznym i spożywczym.

Prócz tego bentonity stosuje się w przemyśle odlewniczym do mas formierskich, w przemyśle ceramicznym jako domieszka do kaolinu w celu nadania mu większej plastyczności jak również w przemyśle kosmetycznym, gumowym i innych.

Oprócz bentonitów występują również na terenie Polski t.zw. ily i ilo-
łupki bentonitowe charakteryzujące się niższą zawartością montmorillonitu lecz wykazujące po odpowiedniej przeróbce dobre właściwości absorpcyjne i wiążące.

W świetle dotychczasowych wyników badań bentonity oraz ily i ilo-
łupki bentonitowe występują głównie w 3-ach rejonach Polski: /zał. 1/

- 1/ Południowe Obrzeżenie Gór Świętokrzyskich
- 2/ Karpaty i ich Przedgórze
- 3/ Górnośląskie Zagłębie Węglowe

W rejonie Świętokrzyskim dotychczas zostało zatwierdzone jedno
złoża bentonitu "Górki - Kije" k/Pińczowa. Udokumentowane zasoby tego
złoża wynoszą wg stanu na 1.I.1967 r. 57,3 tys. ton w kat. C₂.
Eksploatację tego złoża na małą skalę prowadziła Spółdzielnia Pracy "Ko-
paliny Mineralne" w Kielcach. Od 1964 r. eksploatację jednak na tym zło-
żu zaniechano. Natomiast w/w spółdzielnia prowadziła eksploatację bento-
nitu w rej. Chmielnika. Zasoby szacunkowe określone na podstawie prac
geologicznych wynoszą 126,5 tys. ton. Wydobycie bentonitu w 1966 r. wyno-
siło 1500 ton. Odbiorcą bentonitu od w/w spółdzielni był przemysł odlewni-
czy.

Ponadto w/w spółdzielnia prowadzi również w tym rejonie eksploatację ilów
bentonitowych. Wydobycie ich w 1966 r. wynosiło 2100 ton. Iły te używane
są do wierceń z płuczką przez przedsiębiorstwa geologiczne.

Szacunkowe zasoby złoża ilów bentonitowych w rej. Chmielnika wg stanu na 1.I.1967 r. wynoszą 626,1 tys. ton. Złoże to jest obecnie w trakcie dokumentowania.

Na uwagę zasługuje również nie dawno odkryte złoże bentonitu "Jawor" pow. Jędrzejów. Złoże to zostało udokumentowane pod kątem przydatności do produkcji ziem odbarwiających dla potrzeb przemysłu chemicznego. Zasoby objęte niezatwierdzoną dokumentacją geologiczną wynoszą 360 tys. ton bentonitu.

Oprócz w/w złoż w rej. Świętokrzyskim stwierdzono szereg wystąpień bentonitów, z uwagi jednak na stosunkowo małe miąższości i nieznaczne rozprzestrzenienie nie mają one większego znaczenia przemysłowego i nie są dotychczas eksploatowane.

W rejonie Karpat zostało dotychczas udokumentowane i zatwierdzone w kat. C₂ złoże ilów bentonitowych "Polany". Jakość ich została rozpoznana w skali laboratoryjnej pod kątem przydatności do produkcji ziem odbarwiających i mas formierskich. Wyniki uzyskano pozytywne. Ponadto w w/w rejonie stwierdzono cały szereg wystąpień bentonitów oraz ilów i ilołupków bentonitowych.

W Górnośląskim zagłębiu węglowym stwierdzono występowanie ilów bentonitowych /montmorylonitowych/ w utworach karbonu produktywnego w szeregu kopalniach węgla kamiennego.

Dotychczas zostały zatwierdzone dokumentacje geologiczne złóż ilów bentonitowych na kop. "Czeladź", "Milowice", "Radzionków".

Złoże ilów bentonitowych /montmorylonitowych/ na kop. "Czeladź" występujące w spągu pokładu 613 zostało udokumentowane i zatwierdzone w kat. C₂. Wstępne badania laboratoryjne jakości ilów bentonitowych wskazują na możliwość wykorzystania ich jako ilów do produkcji płuczki wiertniczej oraz do produkcji ziem odbarwiających.

Na kop. "Radzionków" ilły bentonitowe /montmorylonitowe/ występują poniżej pokładu 610. Miąższość ilów wynosi ca 3 m /w tym gat. I - 1,08 m/. Ilły te charakteryzują się następującymi własnościami: średnia zawartość montmorylonitu od 27,4 - 51,7 %, ciężar objętościowy 1,9 - 2,1 g/cm³ wytrzymałość na ściskanie 0,62 - 0,84 kg/cm², sorbcja 165 - 243 ml/g. Złoże to zostało zbadane zarówno w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej głównie pod kątem przydatności ilów dla przemysłu odlewniczego. W oparciu o wyniki badań wyróżniono trzy gatunki ilów, z których gat. I i częściowo II charakteryzują się lepszymi parametrami jakościowymi i są przydatne dla odlewnictwa. Natomiast gatunek III przydatny jest dla rolnictwa.

Iły bentonitowe /montmorylonitowe/ kop. Milowice występują między pokładami 610 i 611. Średnia miąższość wynosi ca 2,5 m. Iły te charakteryzują się następującymi własnościami: zawartość montmorylonitu od 38 - 80% ciężar objętościowy 2,1 - 2,5 g/cm³ wytrzymałość na ściskanie 0,6 - 1,1 kg/cm² sorbcja 170 - 290 ml/g. Złoże to zostało zbada-
dane głównie pod kątem możliwości wykorzystania go w przemyśle odlewniczym oraz w rolnictwie, a po uszlachetnieniu jako ziemie bielące. Na złożu Milowice również wydzielono trzy gatunki iłów. Wydobycie iłów na kopalni Milowice w 1966 r. wynosiło 25 tys. ton. Ogółem zasoby iłów bentonitowych w Polsce wynoszą w tys. ton/

Kategorie	Zasoby bilansowe w tys. ton		Zmiany w stanie zasobów przyrost /+/ ubytek /-/	Ilość złóż stan na 1.1. 1967 r.
	1.1.1966 r	1.1.1967 r		
Zasoby udokumentowane				
A+B	-	516	+516	
C ₁	-	852	+852	4
C ₂	7009	12350	+5341	
Ogółem	7009	13718	+6709	4
Zasoby szacunkowe	17528	4826	-12702	2

Znaczny przyrost zasobów udokumentowanych w stosunku do stanu na 1.1.1966 r. nastąpił w wyniku zatwierdzenia w ciągu 1966 r. złóż iłów bentonitowych na kopalni "Milowice" i "Radzionków".

Ubytek zasobów szacunkowych w stosunku do stanu zasobów na 1.1. 1966 r. nastąpił w wyniku przeniesienia złóż "Milowice" i "Radzionków" do zasobów udokumentowanych.

Iły do produkcji płuczki wiertniczej.

Przemysł naftowy zamiast importowanego bentonitu do sporządzania płuczki wiertniczej wykorzystuje t. zw. iły trepezańskie z Międzybrodzia k. Sanoka.

Złoże tych iłów zostało zarejestrowane w CUG. Zarejestrowane zasoby wg stanu na 1.1.1967 r. wynoszą 96 tys. ton. Wydobycie w 1966 r. wynosiło 17 tys. ton.

Drugim zasługującym na uwagę złożem ilów płuczkowych jest udokumentowane złożo "Chmielnik - Ciecierze", woj. kieleckie. Są to iły mioceńskie szarozielone, o średniej miąższości ok. 15 m. Wśród ilów występują cienkie, kilkucentymetrowe wkładki bentonitu.

Zasoby złoża ilów z domieszką bentonitu "Chmielnik - Ciecierze" po uwzględnieniu eksploatacji w 1966 r. - 20,8 tys. ton wg stanu na 1.I. 1967 r. wynoszą:

1003,9 tys. ton w kat. A + B bilans.

9572 tys. ton w kat. C₁

Do produkcji płuczki wiertniczej wykorzystywane są również gliny kamionkowe złoża kop. "Kraniec" w Kręsku /patrz "Gliny ceramiczne"/.

Talk

Talk znajduje zastosowanie w szeregu przemysłów, farmaceutycznym, chemicznym /np. jako nośnik do środków owadobójczych/, farbiarskim, papierniczym, gumowym, odlewniczym/ jako dodatek do mas formierskich/, kosmetycznym i in. W Polsce talk występuje w niewielkich ilościach w złożu niklu w Szklarach oraz w łupkach serycytowo-talkowych na Dolnym Śląsku

Opoka lekka

Opoka lekka znana też jako ziemia krzemionkowa odznacza się dużą porowatością, zdolnością chłonną i odpornością na działanie wysokiej temperatury. Dzięki tym własnościom znalazła zastosowanie jako nośnik katalizatorów i materiał izolacyjny. Ponadto istnieją możliwości użycia opoki lekkiej jako składnika mas formierskich oraz do odbarwiania olejów jadalnych i niektórych produktów naftowych.

W Polsce znane są dwa obszary występowania opoki lekkiej, północno-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich i Wyżyna Lubelska.

W rejonie Piotrowic stwierdzono kilka drobnych złóż opoki odwapnionej, które zostały udokumentowane i zatwierdzone. Od roku 1964 złoża te objęte zostały eksploatacją zakładu górniczego "Piotrowice" podległego Zjednoczeniu Kopalnictwa Surowców Chemicznych, a wydobyte w roku 1966 wyniosło 22 tys. ton.

Surowiec używany jest głównie dla przemysłu izolacyjnego, a przeznaczona jego część o najlepszych własnościach używana jest jako nośnik katalizatorów dla celów syntezy chemicznej.

Drugim obszarem występowania złóż opoki lekkiej jest Wyżyna Lubelska. W okolicy Rejowca i Chełma pod przykryciem utworów trzeciorzędowych występują miejscami utwory kredowe odwapnione.

Występująca w stropowej partii tych utworów opoka lekka zachowała się w niewielkich płatach na wyniosłościach terenu. W obszarze tym znane jest występowanie opoki lekkiej w Lechówce.

Złoże jest eksploatowane na małą skalę przez Zjednoczenie Kopalnictwa Surowców Chemicznych. Surowiec używany jest głównie dla celów odbarwiania olejów skalnych w rafinerii ropy naftowej w Czechowicach. Ogólne udokumentowane zasoby bilansowe ziemi krzemionkowej /opoki lekkiej/ wynoszą:

kategoria	zasoby /tys. m ³ /
A + B	387,4
C ₁	624,9
C ₂	501,1
razem	1513,4

Zmiany w zasobach na 1.I.1967 r. w stosunku do roku 1966 a wynoszące ubytek 147,2 tys. m³ nastąpiły w wyniku eksploatacji, oraz dokładniejszego rozpoznania złóż rejonu Piotrowic.

Łupki fylitowe

Łupki fylitowe to drobnoziarnista, ciemnoszara skała metamorficzna cechująca się idealnie równoległą laminacją, pod względem mineralnym składająca się głównie z kwarcu, skaleni, chlorytu, serycytu, i muskowitu. Łupki fylitowe z rejonu Prudnika i Nysy na Dolnym Śląsku znalazły zastosowanie do produkcji nośników pylistych środków ochrony roślin. Ponadto w niewielkich ilościach służy jako wypełniacz niektórych tworzyw sztucznych i gum. Zasoby zatwierdzone złoża łupków fylitowych "Dewon" w Jarnołtówku pow. Nysa w woj. opolskim wynoszą 9,8 mln ton. Złoże "Chociąża" w pow. Głubczyce, woj. opolskie posiada zarejestrowane zasoby w ilości 309 tys. ton. W roku 1966 wydobycie łupków fylitowych ze złoża Dewon wyniosło 69 tys. ton.

Kreda

Pod pojęciem "kredy" rozumiemy dwa typy skał: kredę piszącą oraz kredę jeziorną. Różnią się one składem chemicznym, petrograficznym, genezą oraz zakresem praktycznego zastosowania.

K r e d a p i s z ą c a

Kreda pisząca jest to skała wapienna ziemista i porowata składająca się z drobnych otwornic i kokkolitów.

Jest ona surowcem przemysłu gumowego, papierniczego, chemicznego farbiarskiego, cementowego i in.
Znajduje również zastosowanie w przemyśle ceramiki półszlachetnej i szlachetnej oraz do wyrobu kitów, szpachlówek itp.

Stratygraficznie kreda pisząca należy do senonu /kreda górna/.
W Polsce występuje /Zał. 1/ na Wyżynie Lubelskiej w rejonie Chełma, w pow. siedleckim /Kornica, Rudki, Kobylany, Wólka Nosowska/, w pow. bielskim /Koszelówka/, w pow. siemiatyckim /Mielnik b. Bugien, Głogi, Radziwiłówka/, w pow. wysokomazowieckim, /Kreta, Łopianka/, w pow. białostockim /Suraż, Sokółka/ i in.

Wydobycie kredy piszącej w 1966 r. wynosiło 50,0 tys. ton /Mielnik/.
Zasoby kredy piszącej wynoszą:

	Kategoria	Zasoby w tys. ton wg stanu na		Zmiany w roku 1966
		1.I.1966 r	1.I.1967 r.	
Udokumentowane	A + B			
	A + B	1252	1202,0	-50,0
	C ₁	-	-	-
	C ₂	-	-	-
	razem	1252,0	1202	-50,0
Szacunkowe		200,0	200,0	-

Kreda jeziorna

Kreda jeziorna znajduje zastosowanie w rolnictwie do wapnowania gleb, a w przemyśle chemicznym stosuje się kredę w niewielkich ilościach jako nośnik środków owadobójczych. Stosowana jest też jako surowiec wysoki w przemyśle cementowym.

Występowania Kredy jeziornej są znane na Pojezierzu. Występowanie kredy stwierdzono w okolicach Stargardu, Pyrzyce, Jeziora Płonego, Łobez, Morąga, Reszla, Węgorzewa, Ostródy, Giżycka, Korycina i Chojnic.

Zarejestrowane zostały zasoby złóż : Wadzyń i Kalno-Małyszówka.

Zasoby kredy jeziornej w Państwie wynoszą:

	Kategoria	Zasoby w tys. ton wg stanu na		Zmiany w roku 1966
		1.I.1966 r	1.I.1967 r	
Udokumentowane	A + B	922,7	922,7	-
	C ₁	5774,0	5774,0	-
	C ₂	528,0	528,0	-
	Razem	7224,7	7224,7	-
Szacunkowe		10197,3	10197,3	-
Zarejestrowane		983	1048	+65

Wg posiadanych danych w roku 1966 kredy jeziornej nie eksploatowano

29. Wody lecznicze

W Polsce wyróżniamy cztery regiony występowania wód leczniczych: sudecki, karpacki i podkarpacki, nidziański i pomorsko-kujawski.

I Typowe dla Sudetów są wody wodorowęglanowe z zawartością CO_2 . Stopień ich mineralizacji nie jest wysoki, lecz swą wartość leczniczą zawdzięczają rzadkim składnikom mineralnym i podwyższonej ciepłocie. Występują wody radocenne, siarkowe, arsenowe, żelaziste, zawierające ważne dla organizmu ilości mikroelementów, głównie metali. Taki zespół wód odpowiada budowie gór sudeckich, gdzie przeważają skały magmowe i przeobrażeniowe, a wśród skał osadowych brak jest utworów solonośnych i skał o typie fliszu. Zawartość CO_2 w wodzie powiększa ich zdolność rozpuszczania glino-krzemianów i węglanów. Wody lecznicze w tym regionie wykorzystane są w uzdrowiskach: Czerniawie, Dusznikach, Długopolu, Kudowie, Łądku Zdroju, Polanicy, Przerzecznym, Świeradowie i Szczawnie. Średnia eksploatacja roczna w tych uzdrowiskach wynosi wg najnowszych obliczeń około 599 tysięcy m^3 i wód słabo zmineralizowanych 400 tysięcy m^3 . Wielkość poboru z tego rejonu utrzymuje się zatem na poziomie roku ubiegłego.

II Region karpacki i podkarpacki odznacza się największym urozmaicheniem składu chemicznego wód leczniczych w Polsce, a także najszerszym ich rozprzestrzenieniem, wyrażonym znaczną ilością i obfitością źródeł.

Najpowszechniejsze są wody chlorkowo-sodowo-siarczanowe, arsenowe, krzemowe, szczawy wodorowęglanowe, wapniowo-magnezowe i wodorowęglanowo-sodowe.

W granicach omawianego regionu wody lecznicze użytkowane są w uzdrowiskach: Krynicy, Rabce, Szczawnicy, Żegiestowie, Iwoniczu, Rymanowie, Zabłociu, Swoszowicach, Jastrzębiu, Muszynie, Wysowej, Wapiennym i Piwnicznej, nie licząc kilkunastu miejscowości, w których wody ze źródeł naturalnych wykorzystywane są w celach leczniczych przez miejscową ludność. Możliwości dalszego wykorzystania wód tego regionu tak dla celów lecznictwa jak i przemysłu /jod i brom z solanek/ są znaczne.

Średnia wydajność roczna eksploatowanych wód zmineralizowanych w tych uzdrowiskach wynosi około 718 tysięcy m^3 oraz wód słabo zmineralizowanych 61 tysięcy m^3 .

Blisko dwukrotny wzrost eksploatacji wód leczniczych w tym rejonie w stosunku do roku ubiegłego spowodowany został zwiększeniem poboru wody z wielu źródeł, włączeniem do eksploatacji nowych otworów w Krynicy i Rabce oraz uwzględnieniem w obecnym bilansie źródeł eksploatowanych przez zakłady państwowe i spółdzielcze nie będących w gestii Centralnego Zarządu Uzdrowisk.

- III Region trzeci - nidziański charakteryzuje się wodami chlorowo-jodkowo-bromkowymi, chlorkowo-siarczanowymi i siarkowymi. W mineralizacji wód zaznacza się dwu-poziomość: głębsze wody chlorkowe związane są z utworami paleozoicznymi, zaś płytsze siarkowe i siarczanowe związane są trzeciorzędem /gipsy, siarka/. Wody obu poziomów kontaktują się, czemu sprzyja znaczne ciśnienie wód chlorkowych, dając lokalnie źródła naturalne chlorkowo-siarczanowe.

W wodach tych przeważnie występuje jod. W omawianym regionie wody zmineralizowane wykorzystywane są w uzdrowiskach Busko i Solec.

Średni roczny pobór eksploatowanych wód zmineralizowanych wynosi około 83 tysiące m^3 .

Nieznaczne zwiększenie poboru wód w stosunku do roku ubiegłego spowodowane zostało zwiększeniem eksploatacji istniejących źródeł.

- IV Region pomorsko-kujawski położony na niżu, charakteryzuje się jedynym typem wód zmineralizowanych chlorkowo-sodowych, częściowo jodkowych, a więcej bromkowych, przy tym przeważnie ciepliczych.

Lokalnie przejawiają się wody siarczanowo-wapniowe, siarkowe oraz źródła wód słabo zmineralizowanych ciepliczych i żelazistych.

Wody te związane są przede wszystkim z szeregiem wgłębnych struktur antyklinarnych, składających się na t. zw. Wał Pomorsko-Kujawski.

Cały teren pokryty jest przeważnie kilkudziesięcio-metrową warstwą osadów czwartorzędowych, zaś wody zmineralizowane napotykane są najczęściej w utworach jurajskich, poza tym w kredzie, a nawet w trzeciorzędzie. Zasolenie wód rośnie z głębokością, a poniżej 400 m, utrzymuje się niemal bez zmian. Na głębokości poniżej 1300 m temperatura przekracza $+ 40^{\circ}C$. Z czynnych uzdrowisk w omawianym regionie należy wymienić: Ciechocinek, Inowrocław, Kołobrzeg, Wieniec, Kamień Pomorski i Świnoujście.

Średnia wydajność roczna eksploatowanych wód zmineralizowanych z tych uzdrowisk wynosi około 5570 tysięcy m^3 . Wielkość eksploatacyjna tego regionu w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 1063 tysiące. Wzrost ten nastąpił na skutek włączenia do eksploatacji nowych odwiertów i zwiększenia poboru w istniejących źródłach na terenie Kołobrzeg i Ciechocinka.

W ramach wyżej podanych regionów resort zdrowia sprawuje systematyczną kontrolę w zakresie eksploatacji i chemizmu wód nad 101 eksploataowanymi ujęciami wód leczniczych.

Inne jednostki gospodarcze państwowe i spółdzielcze posiadają w swej gestii 21 źródeł o łącznej średniej wydajności rocznej około 401 tysięcy m^3 .

Dodatkowe i stosunkowo szczegółowe rozeznanie odnośnie chemizmu wód leczniczych posiada Instytut Geologiczny, który poprzez prowadzenie Centralnej Kartoteki Wód Leczniczych zdołał zgromadzić na 1.I.1967 r. 4.379 analiz wód z terenu całego kraju.

Łączna wielkość zasobów wód leczniczych na terenie kraju ustalona na podstawie wielkości poboru i pomiarów tych wód oraz na podstawie danych z dokumentacji zasobowych wynosiła w roku 1966 ca 9.843 tysiące m^3 .

Z tej wielkości eksploatowana w roku bilansowym przez resort zdrowia oraz pozostałe jednostki gospodarcze państwowe i spółdzielcze ca 7.496 tysięcy m^3 a zatem wielkość t.j. ca 2347 tysięcy m^3 stanowi rezerwę nieeksploatowaną.

Według stanu na 1.I.1967 r. na terenie kraju we wszystkich trzech kategoriach rozpoznania było udokumentowanych i zatwierdzonych 528 m^3 /godz. zasobów wód leczniczych /co przy 20 godzinnej eksploatacji daje rocznie 3859 tys. m^3 .

Z tego w kategorii A + B - 375 m^3 /godz. a w kategorii C - 153 m^3 /godz. W roku 1966 udokumentowano zasobów w kategorii A + B - 29 m^3 /godz. i w kategorii C - 9 m^3 /godz.

Zakładając 20 godzinną eksploatację wód leczniczych stwierdza się, że obecny pobór wód leczniczych wynoszący 7.496 tysięcy m^3 przekracza o 50 % zatwierdzone zasoby tych wód.

Instytut Geologiczny wykonał ostatnio Mapę Wód Mineralnych Polski w skali 1:1.000.000, której druk przewidziany jest w roku 1968.

Przeprowadzone w ostatnich latach prace poszukiwawczo-badawcze mają na celu między innymi wykonanie badań wód podziemnych występujących w dotąd mało zbadanych częściach kraju.

Dla przykładu podaje się niektóre miejscowości względnie rejony dla których prowadzone są obecnie prace badawcze względnie dokumentacyjne:

1. Rejon Chłapowa k/Wejherowa
2. Gorzanów k/Kłodzka
3. Szczawa, pow. Limanowa /dok. w kat. C/
4. Baligród

Stwierdzone zasoby wód leczniczych otwierają perspektywy dla budowy uzdrowisk w tych częściach kraju, które dotąd były ich zupełnie pozbawione.

Bilans zasobów udokumentowanych kwarcytów dla przemysłu materiałów ogniotrwałych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	kwarcyty ogniotrwałe	2028	3323	5268	10619	54
1	Kleszczowa I pow. Bolesławiec	S10 ₂ -90,8 - 99,3% sP-173-177	-	1	84	85	15
2	Kleszczowa II pow. Bolesławiec	S10 ₂ -92,0 - 99,5% sP-173-177	-	106	77	183	37
3	Hawojów Łużycki pow. Lubiąż	S10 ₂ -98,3 - 98,7% sP-175-177	-	4	213	217	2
4	Parzyce pow. Bolesławiec	S10 ₂ -98,5 - 99,0% sP-175-177	-	-	13	13	-
5	Ołobole pow. Bolesławiec	S10 ₂ -96,1 - 99,5% sP-169-177	-	-	227	227	-
6	Wolbromów pow. Łowicki	S10 ₂ -93,6 - 97,2% sP-169-175	-	-	-	-	-
3w							

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	- 11	-232	2028	3312	5036	10376	a/ b/ 5252				
-	- 1	-	-	-	84	84	a/ b/ 487	-	45	161	206
								- 25.III.55			
-	- 10	- 5	-	96	72	168	a/ b/ 127	-	192	78	270
								- 29.X.57			
-	-	-	-	4	213	217	-	51.5	28	277	356
								21.XI.53			
-	-	-	-	-	13	13	a/ b/ 33	-	-	13	13
								- 1.VIII.56			
-	-	-227	-	-	-	-	-	-	-	227	227
								- 31.VII.57			
-	-	-	-	-	-	-	b/ 767	-	224p	543p	767
								- 30.VI.59			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Doły Biskupie - Godów pow. Opatów	S10 ₂ -91,6 - 99,4% sP-169-177	-	357	-	357	-
8	Góra Wojtkowa I pow. Kielce	S10 ₂ -93,7 - 98,7% sP-171-177	759	370	22	1151	-
9	Góra Wojtkowa II pow. Kielce	S10 ₂ -93,7 - 98,7% sP-171-177	-	564	700	1264	-
10	Góra Skała - Bieliny pow. Kielce	S10 ₂ -96,3 - 99,1% sP-175-177	-	486	1190	1676	-
11	Bukowa Góra pow. Kielce	S10 ₂ -96,5 - 99,6% sP-175-177	1269	1435	2742	5446	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	357	-	357	a/ b/ 3402	-	357	-	357
-	-	-	759	370	22	1151	-	759	380	22	1161
-	-	-	-	564	700	1264	a/ - b/ 436	-	564	700	1264
-	-	-	-	486	1190	1676	-	-	486	1190	1676
-	-	-	1269	1435	2742	5446	-	1269	1435	2742	5446

Bilans zasobów zarejestrowanych kwarcytów dla przemysłu
materiałów ogniotrwałych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/w fila- rach ochr. b/pozabil- ne Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- stowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost +/+ b/ubytek -/- c/wydoby- cie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestro- wane	kwarcyt ognio- trwały	41,9	a+ 600,7 b- 8,9 c- 1	642,6	a - b -101	
1	Brzeźnik pow. Lubań Śl.	"	4,3	a- b- 0,3 c-	4,0	-	4,3 tys. t. 1.I.64 r
2	Barbara pow. Bolesławiec	"	2,5	a- b- 0,5 c -	2,0	-	12,7 tys. t. 1.I.64 r
3	Milików II pow. Bolesławiec	"	23,6	a- b- c-	23,6	-	23,6 tys. t. 1.I.64 r
4	Nawojów- Rzeczka pow. Lubań	"	11,5	a- b- 1,5 c- 1	10	-	13,2 tys. t. 1.I.64 r
5	Ołobole I i II pow. Bolesławiec	"	-	a- 209 b- c-	209	-	209 tys. t. 1.I.65 r
6	Książkowce pow. Lubań Śl.	"	-	a- 6 b- c-	6	-	6,3 tys. t. 1.I.66 r
7	Borowiany pow. Bolesławiec	"	-	a- 136 b- c-	136	a- b-101	136 tys. t. 1.I.66 r
8	Przeworno pow. Strzelin	"	-	a-352 b- c-	252	-	252 tys. t. 1.I.66 r

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	skała krzemionkowa	617	274	25418	26309	-
1	Lubocz pow. Rawa Mazowiecka	SiO ₂ -96,8- -98,8 sP-175-177	155	-	-	155	-
2	Gapinin pow. Opoczno	SiO ₂ -96,8- -98,8 sP-175-177	-	234	-	234	-
3	Inowlódz pow. Rawa Mazowiecka	SiO ₂ -96,8- -98,8 sP-175-177	462	40	47	549	-
4	Inowlódz pow. Rawa Mazowiecka	do produkcji kruszyw łamanych	-	-	-	-	-
5	Teofilów pow. Rawa Mazowiecka	SiO ₂ -96,8- -98,8 sP-175-177	-	-	14080	14080	-
6	Dęborzyczka pow. Opoczno	SiO ₂ -96,8- -98,8 sP-175-177	-	-	11291	11291	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytok -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.67 r. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+1742	+27	-	2359	301	25418	28078	-				
-	-	-	155	-	-	155	-	175	-	-	176
								21.XI.53 r			
-	-	-	-	234	-	234	-	-	234	-	234
								21.XI.53 r			
-	-	-	462	40	47	549	-	462	40	47	549
+1742	+27	-	1742	27	-	1769	-	1742	27	-	1769
								1.I. 66 r			
-	-	-	-	-	14080	14080	-	-	-	14080	14080
								1.VII.61 r			
-	-	-	-	-	11291	11291	-	-	-	11291	11291
								1.VIII.61 r.			

Bilans zasobów udokumentowanych złupków ogniotrwałych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopa- liny i waż- niejsze pa- rametry zło- ża i jakości surowca	Stan zasobów bilanso- wych na dzień 1.I.1966 w kategoriach				Wydoby- cie w 1966
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumento- wane		4293,7	108489	5725	20367,6	165,1
I	Jaworznicko-Likoło- wskie Zjednoczenie P.W. /razem/		1439,7	1176,9	983	3599,6	6,3
1.	Kop. Brzezinka /pole Górnicze kop. Upadowej Wesoła pow. Tychy woj. katowickie	ogn 29 - 31sS	-	-	983	983	-
2.	Kop. Piast pow. Tychy woj. katowickie	33 - 35sS	92,7	31,9	-	124,6	0,3
3.	Kop. Ziemowit pow. Tychy woj. katowickie	33 - 35sS	1347	1145	-	2492	6,0
II	Dolnośląskie Zjednoczenie P.W. /razem/		2854	9672	4742	17268	158,8
4.	Kop. Nowa Ruda /Pole Północne i Południowe/ pow. Nowa Ruda woj. wrocławskie	32 - 35sS	754	2633	1994	5381	158,8
5.	Kop. Słupiec pow. Nowa Ruda woj. wrocławskie	32 - 35sS	2100	7039	2748	11887	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilanso- wych na dzień 1.I.1967 w kategoriach				Stan zaso- bów a/bilans. w filarach ocaronnych b/pozabil na dzień 1.I.1967- w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+102,6	-1099	+ 898	4396,3	9749,9	6623	20769,2	a/ 6598 b/ 3914				
- 75,4	-	-	1364,3	1176,9	983	3524,2	a/ 281 b/ 782				
-	-	-	-	-	983	983	a/ - b/ 759	-	-	990	990
- 29,7	-	-	63,0	31,9	-	94,9	a/ - b/ 23	21	-	217	238
- 45,7	-	-	1301,3	1145	-	2446,3	a/ 281 b/ -	1569	1188	-	2757
+ 178	-1099	+898	3032	8573	5640	17245	a/ 6317 b/ 3132				
+ 178	-1099	+898	932	1534	2892	5358	a/ 6317 b/ 2073	2709	489	131	8930
-	-	-	2100	7039	2748	11887	a/ - b/ 1059	460	1643	3498	
								1.I.59			
								2100	7039	2748	11887
								1.I.64			

Bilans zasobów szacunkowych łupków ogniotrwałych
w/ę stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejszych parametrów złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filar. ochron. b/poza-bil. w/g stanu na 1.I.67	Wydobycie w 1966r.
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.67r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe		1784,5	- 49,1	1735,4	a/ 73,9 b/3316,0	1,33
I	Jaworznicko-Mikołowskie ZFW		1784,5	- 49,1	1735,4	a/ 73,9 b/2506,0	1,33
1	Kop. Siersza Siersza pow. Chrzanów woj. krakowskie	ogn. 34 sS	1498,1	- 26,8	1471,3	a/ - b/2506	1,10
2	Kop. Sobieski Jaworzno-Jeleń pow. Chrzanów woj. krakowskie	ogn. 34 sS	145,0	- 5,0	140,0	a/ - b/ -	0,21
3	Kop. Jaworzno Jaworzno pow. Chrzanów woj. krakowskie	ogn. 31 sS	141,4	- 17,3	124,1	a/ 73,9 b/ -	0,02
	Dąbrowskie Zjednoczenie P.W.		-	-	-	a/ - b/ 810	-
4	Kop. Mortimer Zagórze pow. Będzin woj. katowickie	ogn. 27 - 31 sS	-	-	-	a/ - b/ 810	-

Bilans zasobów szacunkowych glin ogniotrwałych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydobycie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +/+ ubytek -/-	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	gliny ogniotrwałe	6796	-	6796	2806	-
I	Obszar dolnośląski /razem/		6765	-	6765	2806	-
1	Kop. Górny Ujazd		2626	-	2626	-	-
	Górny Ujazd	$G_1 - G_5$	975	-	975	-	-
	pow. Środa Śląska	odsortowane	1651	-	1651	-	-
2	Złoże Piszcho- rowice Udanin pow. Środa Śląska	$G_2 - G_5$	4139	-	4139	2806	-
II	Obszar Świętokrzyski /razem/		31	-	31	-	-
3	Złoże Maksymilianów pow. Opatów	$G_1 - G_5$	23	-	23	-	-
4	Złoże Sudoł Sudoł pow. Opatów	$G_1 - G_3$	3	-	3	-	-
5	Złoże Koszary Koszary pow. Opatów	$G_4 - G_5$	5	-	5	-	-

Bilans zasobów udokumentowanych glin ogniotrwałych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem zasoby udokumentowane	razem		59154	34179	756075	849408	1130
	G ₁		1692	1726	1149	4567	135
	G ₂		5762	4003	10849	20614	269
	G ₃		18635	7883	247916	274434	372
	G ₄		17336	9948	493301	520585	2567
	G ₅		14004	8300	2577	24881	97,3
	poniżej G ₅		1725	188	-	1913	-
	nieoznaczo- ne		-	2131	283	2414	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/-/ ubytek -/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+5583	-2901	-2676	64737	31278	753399	849414	a/ 1240 b/ 16735				
- 142	-	-	1550	1726	1149	4425	a/ - b/ 670				
- 283	-	-	5479	4003	10849	20331	a/ - b/ 2203				
- 109	-94	-	18526	7789	247916	274231	a/ 259 b/ 4578				
+3518	-1836	-984	20854	8112	492317	521283	a/ 509 b/ 3763				
+2627	-959	-1692	16631	7341	885	24857	a/ 472 b/ 3474				
- 28	-12	-	1697	176	-	1873	a/ - b/ 1681				
-	-	-	-	2131	283	2414	a/ - b/ 366				

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Obszar dolnośląski /razem/	razem	52131	24791	752396	829318	941
		G ₁	1692	1726	1149	4567	135
		G ₂	5762	4003	10849	20614	269
		G ₃	17520	7242	247895	272657	326
		G ₄	14507	5635	492213	512355	206
		G ₅	10953	3878	165	14996	5
		poniżej G ₅	1697	176	-	1873	-
		nieoznaczo- ne	-	2131	125	2256	-
		razem	33	334	-	367	-
		G ₅	9	158	-	167	-
		poniżej G ₅	24	176	-	200	-
1	Kop. Zelczów gm. Milików pow.Bolesławiec woj.wrocławskie						

Zmiany w zeso- bach bilanso- wych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zaso- bów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-1306	-	-	50825	24791	752396	828012	a/ b/ 13936				
- 142	-	-	1550	1726	1149	4425	a/ b/ 670				
- 283	-	-	5479	4003	10849	20331	a/ b/ 2203				
- 383	-	-	17137	7242	247895	272274	a/ b/ 4281				
- 279	-	-	14228	5635	492213	512076	a/ b/ 3244				
- 219	-	-	10734	3878	165	14777	a/ b/ 3132				
-	-	-	1697	176	-	1873	a/ b/ 40				
-	-	-	-	2131	125	2256	a/ b/ 366				
-	-	-	33	334	-	367	a/ b/ 78	43	334	-	377
-	-	-	9	158	-	167	a/ b/ 38	1.VII.61			
-	-	-	24	176	-	200	a/ b/ 40				

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Złoże Różana Różana pow. Środa Śląska woj. wrocławskie	razem	4705	2131	125	6961	-
		G ₂	130	-	-	130	-
		G ₃	796	-	-	796	-
		G ₄	1293	-	-	1293	-
		G ₅	813	-	-	813	-
		poniżej G ₅	1673	-	-	1673	-
		nieoznaczo- ne	-	2131	125	2256	-
3	Kop. Zofia Piekary pow. Środa Śląska woj. wrocławskie	razem	9993	1376	7	11376	-
		G ₂	181	35	-	216	-
		G ₃	3741	402	4	4147	-
		G ₄	2967	423	1	3391	-
		G ₅	3104	516	2	3622	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/ pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	4705	2131	125	6961	a/ b/ 366	4705	2131	125	6961
-	-	-	130	-	-	130	-	1.I.54			
-	-	-	796	-	-	796	-				
-	-	-	1293	-	-	1293	-				
-	-	-	813	-	-	813	-				
-	-	-	1673	-	-	1673	-				
-	-	-	-	2131	125	2256	a/ b/ 366				
-	-	-	9993	1376	7	11376	a/ b/ 1843	10030	1376	7	11413
-	-	-	181	35	-	216	a/ b/ 140	1.I.58			
-	-	-	3741	402	4	4147	a/ b/ 696				
-	-	-	2967	423	1	3391	a/ b/ 519				
-	-	-	3104	516	2	3622	a/ b/ 488				

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Złoże Rusko - Jarosów /kop. Edmund, Halina, Stanisław, Nadzieja/ pow. Środa Śląska woj.wrocławskie	razem	37244	20758	-	58002	922
		G ₁	1692	1726	-	3418	135
		G ₂	5451	3968	-	9419	269
		G ₃	12951	6814	-	19765	321
		G ₄	10165	5099	-	16246	197
		G ₅	6985	3151	-	10136	-
5	Kop. SW Czerwona Woda Czerwona Woda pow.Zgorzelec woj.wrocławskie	G ₃ i powyżej	-	-	22	22	-
6	Złoże Czerwona Woda I Czerwona Woda pow.Zgorzelec	ogółem	156	192	582	930	19
	w tym:	razem	156	192	-	348	19
	Obszar Czerwona Woda I	G ₃	32	26	-	58	5
		G ₄	82	113	-	195	9
		G ₅	42	53	-	95	5

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-1291	-	-	35953	20758	-	56711	a/ b/ 11542	44569	20758	-	65327
- 142	-	-	1550	1726	-	3276	a/ b/ 670	1.I.57			
- 283	-	-	5168	3968	-	9136	a/ b/ 2063				
- 379	-	-	12572	6814	-	19386	a/ b/ 3478				
- 272	-	-	9893	5099	-	14992	a/ b/ 2725				
- 215	-	-	6770	3151	-	9921	a/ b/ 2606				
-	-	-	-	-	22	22	a/ b/ 107	-	15	56	71
								1.I.54			
- 15	-	-	141	192	582	915	-				
- 15	-	-	141	192	-	333	-	184	192	-	376
- 4	-	-	28	26	-	54	-	31.X.62			
- 7	-	-	75	113	-	188	-				
- 4	-	-	38	53	-	91	-				

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Obszar Łucjan	razem	-	-	582	582	-
		G ₃	-	-	81	81	-
		G ₄	-	-	338	338	-
		G ₅	-	-	163	163	-
7	Kop. Turów Turoszów pow. Zgorzelec woj. wrocławskie	razem	-	-	751660	751660	-
		G ₁	-	-	1149	1149	-
		G ₂	-	-	10849	10849	-
		G ₃	-	-	247788	247788	-
		G ₄	-	-	491874	491874	-
II	Obszar Świętokrzyski razem	razem	7023	9388	3679	20090	189
		G ₃	1115	641	21	1777	46
		G ₄	2829	4313	1088	8230	50,7
		G ₅	3051	4422	2412	9885	92,3
		poniżej G ₅	28	12	-	40	-
		nieszaczo- ne	-	-	158	158	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	582	582	-	-	-	582	582
-	-	-	-	-	81	81	-	31.X.62			
-	-	-	-	-	338	338	-				
-	-	-	-	-	163	163	-				
-	-	-	-	-	751660	751660	-	-	-	752000	752000
-	-	-	-	-	1149	1149	-	1.VII.60			
-	-	-	-	-	10849	10849	-				
-	-	-	-	-	247788	247788	-				
-	-	-	-	-	491874	491874	-				
+6889	-2901	-2676	13912	6487	1003	21402	a/ 1240 b/ 2799				
+ 274	- 94	-	1389	547	21	1957	a/ 259 b/ 297				
+3797	-1836	-984	6626	2477	104	9207	a/ 509 b/ 519				
+2846	-959	-1692	5897	3463	720	10080	a/ 472 b/ 342				
- 28	- 12	-	-	-	-	-	a/ - b/ 1641				
-	-	-	-	-	158	158	a/ - b/ -				

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Złoże Rusinów Rusinów pow.Końskie	razem	165	113	27	305	-
		G ₃	3	2	-	5	-
		G ₄	162	111	27	300	-
9	Złoże Borkowice - Radostów pow.Końskie woj.kieleckie	razem	1297	2777	72	4146	-
		G ₃	284	262	-	546	-
		G ₄	897	1965	40	2902	-
		G ₅	88	538	32	658	-
		poniżej G ₅	28	12	-	40	-
10	Kop. Żarnów Żarnów - Sielec - - Paszkwice pow. Opoczno woj.kieleckie	razem	1035	404	433	1872	26
		G ₃	-	-	21	21	-
		G ₄	171	16	-	187	12
		G ₅	864	388	412	1664	14
		poniżej G ₅	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	165	113	27	305	-	165	113	27	305
-	-	-	3	2	-	5	-	1.VII.55			
-	-	-	162	111	27	300	-				
+3105	-1950	-72	4402	827	-	5229	-	4402	827	-	5229
+ 330	- 94	-	614	168	-	782	-	30.VI.65			
+2228	-1478	-40	3125	487	-	3612	-				
+ 575	- 366	-32	663	172	-	835	-				
- 28	- 12	-	-	-	-	-	-				
- 33	-	-	1002	404	433	1839	a/ b/ 1744	1544	433	439	2416
-	-	-	-	-	21	21	a/ b/ 69	1.VII.53			
- 15	-	-	156	16	-	172	a/ b/ 34				
- 18	-	-	846	388	412	1646	a/ b/ -				
-	-	-	-	-	-	-	a/ b/ 1641				

1130.IX.6

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Kop. Jakubów Jakubów pow.Przysucha woj.kieleckie	razem	3493	195	-	3688	47
		G ₃	814	5	-	819	46
		G ₄	1226	53	-	1279	1
		G ₅	1453	137	-	1590	-
13	ZłożeKryzmańka Zapniów pow.Przysucha woj.kieleckie	razem	-	1096	158	1254	-
		G ₃	-	351	-	351	-
		G ₄	-	615	-	615	-
		G ₅	-	130	-	130	-
		nieozna- czone	-	-	158	158	-
x/ złoża zatwierdzone w m ³ , przy przeliczeniu na tony przyjęto mnożnik "2"							

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-77	-	-	3416	195	-	3611	a/ 562 b/ 699	3939	195	-	4134
-56	-	-	758	5	-	763	a/ 258 b/ 228	1.I.57			
-18	-	-	1208	53	-	1261	a/ 249 b/ 357				
-3	-	-	1450	137	-	1587	a/ 55 b/ 114				
-	-	-	-	1096	158	1254	-				
-	-	-	-	351	-	351	-	1.I.58			
-	-	-	-	615	-	615	-				
-	-	-	-	130	-	130	-				
-	-	-	-	-	158	158	-				

Bilans zasobów udokumentowanych magnezytów
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	magnezytów	-	1498,6	6303,7	7802,3	34,3
1	Kop. Grochów Zł. Braszowice pow. Żąbkowice Śl.	MgO-45,3% SiO ₂ -4,6% CaO-2,4%	-	1060,6	1040	2100,6	21,8
2	Złoże Wiry pow. Świdnica	MgO-49,0% SiO ₂ -4,7% CaO-1,5%	-	438,0	3093,3	3531,0	12,5
3	Złoże Wiry - Gogołów pow. Świdnica	MgO-45,7% SiO ₂ -2,5% CaO-1,6%	-		1700	1700	-
4	Złoże Wiry - Tapadła pow. Świdnica	MgO-45,0% SiO ₂ -4,7% CaO-1,6%	-	-	-	-	-
5	Złoże Szkłary pow. Żąbkowice Śl.	MgO-43,7% SiO ₂ -9,3%	-	-	470,7	470,7	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.67 r. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-43,6	+1206	-	1455	7509,7	8964,7	a/ b/ 2892,3				
-	-30,6	-	-	1030,0	1040,0	2070,0	a/ b/ 424	-	1250,0	1040,0	2290
-	-13,0	-	-	425,0	3093,0	3518,0	a/ b/ 2468,3	-	461,7	3093,3	3555
-	-	-	-	-	1700,0	1700,0	-	-	-	-	1700
-	-	+1206	-	-	1206	1206	-	-	-	-	1206
-	-	-	-	-	470,7	470,7	-	-	-	-	470,7

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	dolomitów	248844	210405	2469	322353	1837
1	Złoże Ząbkowice pow. Będzin	dolomit hutniczy MgO - 17% SiO ₂ - 1,9%	3356	2928	-	6284	68
2	Złoże Żelatowa pow. Chrzanów	dolomit hutniczy MgO - 17 % SiO ₂ - 0,6%	33548	3416	-	36964	651
3	Złoże Gródek-Ciężkowice pow. Chrzanów	dolomit hutniczy MgO - 16 % SiO ₂ - 1,0%	6477	-	-	6477	216
4	Złoże Bobrowniki pow. Tarnowskie Góry	dolomit hutniczy MgO - 15 % SiO ₂ - 2,1%	84375	8696	29508	122579	817
5	Złoże Gadlin pow. Chrzanów	dolomit hutniczy MgO - 21 % SiO ₂ - 1,9%	982	-	-	982	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.67 r. pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-2072	-	-	246772	21040	524693	20281	64810				
-68	-	-	3288	2928	-	6216	-	35473	3103	-	38576
									1.VII.52 r		
-651	-	-	32897	3416	-	36313	4947	36156	3416	-	39572
									1.I.60 r.		
-216	-	-	6261	-	-	6261	28525	8828	-	-	8824
									1.I. 54 r		
-1052	-	-	83323	8696	29508	121527	17223	83586	91902	99201	122696
									1.VIII.55 r		
-	-	-	982	-	-	982	549	982	-	-	982
									1.VIII.58 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Złoże Brudzowice pow. Zawiercie	dolomit hutniczy MgO - 19 % SiO ₂ - 0,5%	102450	-	-	102450	-
7	Złoże Imielin pow. Tychy	dolomit hutniczy MgO - 18 % SiO ₂ - 1,5%	13400	4800	9900	28100	-
8	Złoże Winna pow. Opatów	dolomit hutniczy MgO - 19 % SiO ₂ - 2,5%	-	-	13061	13061	-
9	Złoże Rędziny k/Kamiennej Góry	dolomit ceramiczny MgO - 20 % SiO ₂ - 2,5% Fe ₂ O ₃ - 0,44%	4256	1200	-	5455	85

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na dzień 1.I.67 r. pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	102450	-	-	102450	6400	102450	-	-	102450
									1.I.	60 r	
-	-	-	13400	4800	9900	28100	3145	13400	4800	9900	28100
									1.I.	54 r	
-	-	-	-	-	13061	13061	3291	-	-	13061	13061
									1.I.	57 r	
-85	-	-	4171	1200	-	5371	730	4600	1200	-	5800
									1.I.	57 r	

108

Bilans zasobów udokumentowanych kwarcu żyłowego
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	kwarc żyłowy	513	1601	1178	3292	51
1	Rozdroże Izerskie k. Szklarskiej Poręby pow. Jelenia Góra woj. wrocławskie	SiO ₂ : 91,3- 2-99,4% Al ₂ O ₃ : 0,2- 3,9% Fe ₂ O ₃ : 0,02- 21,4% TiO ₂ : ok. 0,02%	179	1217	954	2350	51
2	Sady /Białe Krowy/ pow. Świdnica woj. wrocławskie	kwarc żyło- wy do pro- dukcji grysów drogowych i budowlanych	334	384	224	942	-
	Ogółem zasoby zarejestrowane	kwarc żyłowy	-	-	-	2453 ^x	-
1	Krasków pow. Świdnica woj. wrocławskie	SiO ₂ : 97,1- 99,0% Al ₂ O ₃ : 0,2- 3,1,5% Fe ₂ O ₃ : 0,2- 0,6%	-	-	-	1019 ^x	-
2	Taczalin pow. Legnica woj. wrocławskie	SiO ₂ : 6r. 99,3% Al ₂ O ₃ : 6r. 0,3% Fe ₂ O ₃ : 6r. 0,7%	-	-	-	1434 ^x	-

x - zasoby zarejestrowane bez wydzielenia kategorii.

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	- 51	-	513	1550	1178	3241	a/ - b/ 2890				
-	- 51	-	179	-1166	954	2299	a/ - b/ 2890	196	1360	954	2510 15.XI.61r
-	-	-	334	384	224	942	-	334	384	224	942 1.XI.59 r
-	-	-	-	-	-	2453 ^x	-				
-	-	-	-	-	-	1019 ^x	-				1064 ^x 1.X.60 r
-	-	-	-	-	-	1434 ^x	-				1434 ^x / 1.XI.62 r

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	kwarc żyłowy	-	-	-	15 ^{xx}	-
	Barcinek pow. Jelenia Góra woj. wrocławskie	SiO ₂ :86,5- 98,6% Al ₂ O ₃ :0,6- 7,8% Fe ₂ O ₃ :0,2- 1,1%	-	-	-	15 ^{xx}	-

xx - zasoby szacunkowe bez wydzielenia kategorii.

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r. w kategoriach				Stan zaso- bów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	15 ^{xx}	-				
-	-	-	-	-	-	15 ^{xx}	-				

Bilans zasobów udokumentowanych piasków szklarskich i żwirków filtracyjnych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	piaski szklarskie, żwirki fil- tracyjne i pyły kwar- cowe	22056	37367	28708,4	88131,4	685
I	Woj. kieleckie /razem/	"	18545	22022	28381	68948	470
	Biała Góra I i II pow. Opoczno w tym:	piaski szklarskie i żwirki filtracyjne	16211	9845	-	26056	470
1	Biała Góra I	piaski szklarskie kl. 5, 4 i 6 z zawartoś- cią ok. 20% żwirków filtracyj- nych	8063	9845	-	17908	8
2	Biała Góra II	piaski szklarskie kl. 5, 6, 3 i 4	8148	-	-	8148	462

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+8408	-4976	-127	30464	32391	28581,4	91436,4	a/ 1160 b/ 25364,6				
-462	-8	-	18083	22014	28381	68478	a/ 890 b/ 24980				
-462	-8	-	15749	9837	-	25586	a/ 890 b/ 16404	17408	9973	-	27381 1.VII.65 r
-	-8	-	8063	9837	-	17900	a/ - b/ 16404	8794	9973	-	18767 1.VII.56 r
-462	-	-	7686	-	-	7686	a/ 890 b/ -	8614	-	-	8614 1.VII.56 r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Biała Góra III - Wesoła pow. Opoczno	piaski kwarcowe dla przemy- słu szklar- skiego kl. 4, 5 i 6 i odlewnicze- go	-	12177	-	12177	-
3	Góry Trzebiatowskie pow. Opoczno	"	-	-	22297	22297	-
4	Świniary pow. Sandomierz	piaski szklarskie kl.5,6 i 4	2334	-	-	2334	-
5	Świniary II pow. Sandomierz	piaski szklarskie kl.6,5 i 4	-	-	6084	6084	-
II	Woj. lubelskie /razem/	piaski i pyły kwar- cowe	-	-	-	-	9
1	Rejowiec pow. Chełm	"	-	-	-	-	9 ^x
x - eksploatacja odbywa się z zasobów pozabilansowych							

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	12177	-	12177	a/ - b/ 7874	-	12177	-	12177
-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.VIII.61 r	-	-
-	-	-	-	-	22297	22297	-	-	-	22297	22297
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.VII.63 r	-	-
-	-	-	2334	-	-	2334	a/ - b/ 702	2478	-	-	2478
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.VII.64 r	-	-
-	-	-	-	-	6084	6084	-	-	-	6084	6084
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.VII.62 r	-	-
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 362	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 362	-	154	-	154
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.I.54 r	-	-

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
V	Woj. wrocławskie /razem/	piaski szklarskie	-	13626	127	13753	127
1	Kleszczowa pow. Bolesławiec	piaski szklarskie kl. 1 i 2 oraz pia- sek opty- czny kl. Sp.	-	-	127	127	127
2	Osiecznica II pow. Bolesławiec	piaski szklarskie kl. 1, 2, 3 i 4	-	11537	-	11537	-
3	Osiecznica - Stanisława pow. Bolesławiec	piaski szklarskie kl. 1, 2, 3 i 4	-	2089	-	2089	-
VI	Woj. zielonogórskie /razem/	piaski szklarskie	72	-	-	72	-
1	Mirostowice Górne pow. Żagań	piaski szklarskie kl. 3, 4 i 5	72	-	-	72	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+8949	-4968	-127	8949	8658	-	17607	a/ 270 b/ -				
-	-	-127	-	-	-	-	-	-	-	185	185
								1.IX.55 r			
+8949	-4968	-	8949	6569	-	15518	-	8949	6569	-	15518
								1.I.65 r			
-	-	-	-	2089	-	2089	a/ 270 b/ -	-	2089	-	2089
								20.IV.63 r			
-	-	-	72	-	-	72	-				
-	-	-	72	-	-	72	-	72	-	-	72
								1.I.61 r			

Bilans zasobów zarejestrowanych piasków szklarskich
i żwirków filtracyjnych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w filarach ochron. b/pozab. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/ przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	piaski szklarskie	3431	a/ +233 c/ 103	3664	a/ 342 b/ -	
		żwirki filtracyjne	901	a/ +376 c/ 29	1277	-	
1	Lutynka III /Soczewki K i L/ pow. Żagań woj. zielonogórskie	piaski szklarskie kl. 4	16	b/ - 16 c/ 16	-	-	154 tys. m ³ 1.XII. 57 r
2	Lutynka III /Soczewka J/ pow. Żagań woj. zielonogórskie	"	17	b/ - 17 c/ 17	-	-	159 tys. m ³ 10.IX. 58
3	Lutynka IV /Soczewka W/ pow. Żagań woj. zielonogórskie	"	271	b/ - 25 c/ 25	246	-	181 tys. m ³ 1.II.60r
4	Lutynka /Soczewka I/ pow. Żagań woj. zielonogórskie	piaski szklarskie kl. 3 - 7	98	-	98	-	98 tys. ton 1.III. 62 r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochron. b/pozab. Stan na l.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na l.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na l.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Rej. Lutynki /Soczewki B-1 i L-II/ pow. Żagań woj. zielonogórskie	piaski szklarskie kl. 3 i 4	-	a/ + 336 c/ -	336	-	336 tys. ton 31.VII. 65 r
6	Osiecznica I pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	piaski szklarskie kl. 2, 3 i 4	1445	b/- 45 c/ 45	1400	a/ 342 b/ -	1534 tys. ton 1.X.61r
7	Puck pow. Puck woj. gdańskie	piaski szklarskie kl. 3 i 5	1244	-	1244	-	1244 tys. ton 1.I.64r
8	Radońka pow. Opoczno woj. kieleckie	piasek szklarski kl. 4 i piasek formierski	340	-	340		340 tys. ton 1.I.62r
9	Chróścice pow. Opole woj. opolskie	żwirki filtracyjne	478	b/ - 4 c/ 4	474	-	518 tys. ton 1.I.62 r
10	Chróścice II pow. Opole woj. opolskie	żwirki i piaski filtracyjne oraz piasek formierski	-	a/ +380 c/ 25	380	-	405 tys. ton 1.I.66r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złóża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67 r	Wydobycie w 1966 r
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany przyrost /+/ ubytek -/-	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	piaski szklarskie	336	- 336	-	-	-
		żwirki filtracyjne	-	-	-	-	140
1	Rej. Lutynki /Soczewki B-1, L II/ pow. Żagań woj. zielonogórskie	piaski szklarskie	336	-336	-	-	-
	Woj.opolskie 6 złóż o zasobach nie-rozpoznanych pod względem geologicznym	kruszywo naturalne stosowane do celów filtracyjnych	-	-	-	-	140

Bilans zasobów udokumentowanych surowca kaolinowego
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

Lp.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złóż i jakości kopaliny	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydobycie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	surowiec kaolinowy	30809	1324	50847	82980	160
1.	Kop. Andrzej w Żarowie pow. Świdnica woj. wrocławskie	surowiec kaolinowy	721	-	967	1688	29
2.	Złóże Gola Gola pow. Świdnica woj. wrocławskie	surowiec kaolinowy	-	1324	-	1324	-
3.	Kop. Maria I Czerna pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	surowiec kaolinowy	9203	-	-	9203	-
4.	Złóże Maria III Czerna pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	surowiec kaolinowy	20885	-	22000	42885	131
5.	Rejon Dzierżków - Rostoka pow. Jawor woj. wrocławskie	surowiec kaolinowy	-	-	27880	27880	-
	w tym:						
	złóże Michał	"	-	-	20980	20980	-
	złóże Julia	"	-	-	6900	6900	-
	Zasoby zatwierdzone w m ³ przy przeliczeniu przyjęto mnożnik "2"						

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/-/ ubytek /-/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-240	-	-	30569	1324	50847	82740	a/ 405 b/2256				
-30	-	-	691	-	967	1658	a/ - b/ 835	889	-	967	1856
-	-	-	-	1324	-	1324	a/ 105 b/ 941	-	1324	-	1324
-	-	-	9203	-	-	9203	a/ - b/ -	9266 ^x	-	-	9266 ^x
-210	-	-	20675	-	22000	42675	a/ - b/ 480	21000 ^x	-	22000	43000 ^x
-	-	-	-	-	27880	27880	a/ 300 b/ -	-	-	27880	27880
-	-	-	-	-	20980	20980	a/ 300 b/ -	-	-	20980	20980
-	-	-	-	-	6900	6900	a/ - b/ -	-	-	6900	6900

Bilans zasobów szacunkowych surowca kaolinowego
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby bilansowe a/w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r.	Wydo- bycie w 1966 r.
			Stan na 1.I.66 r.	Zmiany przyrost /+/ ubytek -/-	Stan na 1.I.67 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	surowiec kaolinowy	10503	+29212	39715	a/ - b/ 3411	-
1	Złoże Wirki pow.Świdnica woj. wrocławskie	surowiec kaolinowy	144	-	144	a/ - b/ 771	-
2	Złoże Krzyżowa woj. wrocławskie	"	254	-	254	a/ - b/2640	-
3	Złoże Kaczów pow.Strzelin woj. wrocławskie	"	900	-	900	a/ - b/ -	-
4	Złoże Gołoszyce pow.Świdnica woj. wrocławskie	"	1500	-	1500	a/ - b/ -	-
5	Złoże Zofia Czerwona Woda pow.Zgorzelec woj. wrocławskie	"	7205	+8852	16057	a/ - b/ -	-
6	Złoże Wyszonowice pow Strzelin woj.wrocławskie	"	-	+6283	6283	a/ - b/ -	-
7	Złoże Bolesławice pow. Świdnica woj. wrocławskie	"	-	+14077	14077	a/ - b/ -	-

Bilans zasobów udokumentowanych glin ceramicznych-białopalących
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości kopaliny	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
	Ogółem zasoby udokumentowane glin białopalących	gliny fajansowe i porcelitowe	750	1930	2031	4711	55
		gliny towa- rzyszzące /ogniotrwa- łe, kamion- kowe i klin- kierowe /	474	1414	13656	15544	-
1.	Kop. Bolko Milików /Nowogrodźca pow. Bolesławiec woj. wrocławskie /pole Bolko, Bolko III i Bolko IV/	gliny fajansowe i porcelitowe	726	1626	855	3207	10
		gliny towa- rzyszzące /gliny fa- jansowe do szlamowania gliny ka- mionkowe, ogniotrwałe i klinkie- rowe /	450	782	201	1433	-
2.	Ocice pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny fajansowe i porcelitowe	-	-	-	-	-
		gliny towa- rzyszzące /gliny fa- jansowe i porcelitowe do szlamowa- nia, gliny kamionkowe i ogniotrwałe /	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I. 1967r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
-2	+425	+7811	748	2355	9842	12945	a/ 146 b/ 1952				
+28	-279	-7667	502	1135	5989	7626	a/ 84 b/ 3243				
-59	+144	+48	667	1770	903	3340	a/ 88 b/ 1295	857	1706	855	3418
-6	-24	+25	444	758	226	1428	a/ - b/ 2808	490	832	201	1523 30.IV.63
-	-	+8939	-	-	8939	8939	a/ - b/ -	-	-	8939	8939
-	-	+5763	-	-	5763	5763	a/ - b/ -	-	-	5763	5763 30.XII.65

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości kopaliny	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Kop. Anna Wódzice Małe	gliny fajansowe i porcelitowe	24	45	-	69	12
	pow. Iwówek Śląski woj. wrocławskie	gliny towa- rzystające /kamionkowe i ogniotrwa- łe/	24	17	-	41	-
4.	Kop. Janina Suszki	gliny fajansowe i porcelitowe	-	259	-	259	33
	pow. Iwówek Śląski woj. wrocławskie	gliny towa- rzystające /kamionkowe i ognio- trwałe/	-	615	-	615	-
5.	Złoże Paszkowice	gliny porcelitowe	-	-	1176	1176	-
	Paszkowice pow. Opoczno woj. kieleckie	gliny towa- rzystające /kamionkowe, ogniotrwa- łe/	-	-	13455	13455	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+7	-	-	31	45	-	76	a/ 18 b/ 45	135	45	-	180
-	-	-	24	17	-	41	a/ 34 b/ 45	58	17	-	75
								1.I.56			
+50	+281	-	50	540	-	590	a/ 40 b/ 612	17	471	-	488
+34	-255	-	34	360	-	394	a/ 50 b/ 390	-	665	-	665
								1.I.54			
-	-	-1176	-	-	-	-	a/ - b/ -	patrz zasoby zareje- strowane			
-	-	-13455	-	-	-	-	a/ - b/ -				

Bilans zasobów udokumentowanych glin ceramicznych-kamionkowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości kopaliny	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane glin kamionkowych		9902	13637	825666	849205	105
I	Rejon Dolnego Śląska /razem/		5536	1757	819668	826961	64
1.	Kop. Maria II Zebrzydowa pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe	-	609	-	609	16
2.	Złoże Odrzychów Odrzychów pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	- " -	501	-	-	501	-
3.	Kop. Zebrzydowa Zebrzydowa pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	- " -	3833	-	-	3833	-
4.	Kop. Kraniec Kręsko pow. Wołów woj. wrocławskie	- " -	1170	-	-	1170	16
5.	Kop. Barbara Sadlno pow. Ząbkowice woj. wrocławskie	- " -	-	320	-	320	-
6.	Kop. Stanisław Gozdnica pow. Żagań woj. zielonogórskie	- " -	32	828	-	860	32
7.	Kop. Turów m. Turbaszów pow. Zgorzelec woj. wrocławskie	- " -	-	-	819668	819668	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-25	+126	-30597	9877	13763	795069	818709	a/ 1569 b/ 6146				
-48	+144	-30600	5488	1901	789068	796457	a/ 1554 b/ 4481				
-	+145	-	-	754	-	754	a/ - b/ 1376	-	859	-	859
-	-	-	501	-	-	501	a/ - b/ 509	515	-	-	515
-	-	-	3833	-	-	3833	a/ - b/ 887	3833	-	-	3833
-16	-	-	1154	-	-	1154	a/ - b/ -	1338	-	-	1338
-	-	-	-	320	-	320	a/ - b/ 708	-	341	-	341
-32	-1	-	-	827	-	827	a/ 1554 b/ 1001	388	890	-	1278
-	-	-30600	-	-	789068	789068	a/ - b/ -	-	922842	-	922842
								1.VII.60			

136

Bilans zasobów zarejestrowanych glin ceramicznych
białopalących i kamionkowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tysiącach ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby bilan- sowe w filarze ochrn. Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek -// c/wydoby- cie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestro- wane		2822	a/+6775 c/ 10	9597	116	
	Rejon Dolnego Śląska /razem/		2811	b/ - 7 c/ 7	2804	-	
1	Kop. Weronika II Nowogrodzic pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe i fajanso- we	418	-	418	-	<u>418</u> 1.I.60
2	Kop. Kleszczowa Kleszczowa pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe i fajanso- we	89	-	89	-	<u>89</u> 1.VIII.60
3	Kop. Gierałtów Gierałtów pow. Bolesławiec woj. wrocławskie	gliny kamionkowe	95	b/ - 7 c/ 7	88	-	<u>107</u> 1.XII.62

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby bilan- sowe w filarze ochrn. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966 r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Kop. Żeliszów Żeliszów pow. Lwówek Śl. woj. wrocławskie	gliny kamionkowe /kaflar- skie/	157	-	157	-	$\frac{160}{1.XII.58}$
5	Złoże Borowe Borowe pow. Żagań woj. zielono- górskie	gliny kamionkowe	2052	-	2052	-	$\frac{2052}{30.XI.63}$
II	Rejon Gór Święto- krzyskich		11	a/+6782 c/ 3	6793	-	
6	Kop. Pleśniówka Pleśniówka pow. Starachowice woj. kieleckie	gliny kamionkowe	11	b/ - 3 c/ 3	8	-	$\frac{40}{30.VII.59}$
7	Paszowice pow. Opoczno woj. kieleckie	gliny porcelito- we fajan- sowe, ka- mionkowe i ognio- trwałe	-	a/ +6785	6785	116	$\frac{6785}{30.VI.65}$

Bilans zasobów szacunkowych glin ceramicznych - kamionkowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tysiącach ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydobycie w 1966 r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe		4275	-	4275	-	-
I	Rejon Dolnego Śląska /razem/		3902	-	3902	-	-
1	Kop. Zofia Otok pow. Bolesławiecki woj. wrocławskie	gliny kamionkowe i fajansowe	3196	-	3196	-	-
2	Kop. Maria II Czerna pow. Bolesławiecki woj. wrocławskie	gliny kamionkowe i porcelanowe	500	-	500	-	-
3	Kop. Anna Włodzice Małe pow. Lwówek Śl. woj. wrocławskie	gliny kamionkowe i fajansowe	151	-	151	-	-
4	Kop. Stefania Gozdnicza pow. Żagań woj. zielonogórskie	gliny kamionkowe	55	-	55	-	-

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	surowce skalenkowe	43	1374	220	1637	50
1	Pagórki Wschodnie miejsc. Strzeblów pow. Wrocław woj. wrocławskie	leukogranit Na ₂ O+K ₂ O= 9,2-6,7 % K ₂ O-4,5- 0,7 % Fe ₂ O ₃ =0,1- 0,7 %	-	486	-	486	32
2	Pagórki Zachodnie miejsc. Strzeblów pow. Wrocław woj. wrocławskie	leukogranit Na ₂ O+K ₂ O= 10,8-6,5 % K ₂ O-5,5- 1,5 % Fe ₂ O ₃ =0,1 %	-	788	-	788	18
3	Siedlec pow. Chrzanów woj. krakowskie	trachit potasowy Na ₂ O+K ₂ O 7,4-6,7 % K ₂ O-6,9- 5,9 % Fe ₂ O ₃ =0,3- 1,7 %	43	100	220	363	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-51	-	43	1323	220	1586	a/ 11 b/ 66				
-	-33	-	-	453	-	453	a/ - b/ 66	-	676	-	676
								1.I. 62 r.			
-	-18	-	-	770	-	770		-	821	-	821
								1.I. 62 r.			
-	-	-	43	100	220	363	a/ 11 b/ -	43	100	200	363
								1.X. 62 r.			

Bilans zasobów udokumentowanych tufów porfirowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	tufy porfi- rowe jako kamień bu- dowlany	12525	3438	-	15963	-
1	Złoże Kowalska Góra k/Filipowic	"	12525	3438	-	15963	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów poza- bilansowych na dzień 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone przez KZK data zatwierdzonego stanu zasobów			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	12525	3438	-	15963	-				
-	-	-	12525	3438	-	15963	-	12525	3438	-	15963
								1.I.57r			

Bilans zasobów szacunkowych tufów porfirowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67 r	Wydo- bycie w 1966 r
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	tufów porfiro- wych	124780	-	124780	585024	-
1	Złoże rej. Filipowic	tufy porfirowe	124780	-	124780	-	-
2	Złoże rej.Jedlina- Zdrój	"	-	-	-	268824	-
3	Złoże rej.Lubawka- Przedwojów	"	-	-	-	273000	-
4	Złoże rej.Kowelowa	"	-	-	-	4000	-
5	Złoże rej.Nowy Kościół- Świerzawa	"	-	-	-	37000	-
6	Złoże rej.Scinawka Dln.	"	-	-	-	2000	-

O B J A Ś N I E N I A

Ackerm.	-	Ackermana
aluw.	-	aluwialne
cienkość.	-	cienkościenne
czwart.	-	czwartorzędowe
dach.	-	dachówka
d/p	-	do produkcji
dren.	-	drenarskie
drog.	-	drogowe
grab.	-	grabowieckie
grubość.	-	grubościenne
łożup.	-	łożupki
jasiel.	-	jasielskie
jur.	-	jurajskie
kajpr.	-	kajprowe
karb.	-	karbońskie
klink.	-	klinkierowe
krak.	-	krakowickie
krat.	-	kratówka
lias.	-	liasowe
lodow.	-	lodowcowe
mioc.	-	miocenijskie
moren.	-	morenowe
neokom.	-	neokomskie
niezup.	-	niezupełne
perm.	-	permskie
pełn.	-	pełna
plioc.	-	pliocenijskie
pust.	-	pustaki
retyk.	-	retykolasowe
schudz.	-	schudzające
sept.	-	septariowe
sit.	-	sitówka
trias	-	triasowe
trzec.	-	trzeciorzędowe
utw.	-	utwory
warw.	-	warwowe
wiśl.	-	wiślane
wyrob.	-	wyroby
zastoisk.	-	zastoiskowe
zwał.	-	zwałowe
zwietrz.	-	zwietrzelinowe

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobyto w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane		318159	194296	171646	684101	4729
I	Województwo białostockie /razem/		11580	9823	1109	22512	177
1	Dobrzyniewo pow. Białystok	1ły warw. ^x d/p cegły pełn.	951	-	17	968	8
2	Hornostaje pow. Mońki	1ły warw. i mułki d/p cegły pełn.	321	117	-	438	13
3	Kopłany i Kopłany I	1ły warw. i utw. zastoisk. d/p cegły pełn. i kratówki	1630	1712	-	3342	30
4	Lesanka pow. Białystok	1ły warw. i mułki d/p cegły pełn.	802	-	-	802	25
5	Markowszczyzna pow. Łapy	1ły warw. i gliny lodow. d/p cegły pełn.	168	293	-	461	11
6	Księżyno pow. Białystok	1ły zastoisk. d/p cegły pełn.	190	-	-	190	20
x/ patrz objaśnienia str. 145							

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost ubytek /+/ -/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach oohr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+ 90	-6407	+12451	318249	187869	184097	690235	a/ 20228 b/ 115449				
-169	-11	+6640	11411	9812	7749	28972	a/ 572 b/ 8266				
-8	-	-	943	-	17	960	a/ - b/ 157	1150	-	17	1167
								20.VII.54 r			
-13	-	-	308	117	-	425	a/ - b/ 38	438	129	-	567
								1.I.54 r			
-30	-	-	1600	1712	-	3312	a/ - b/ 370	1456	1269	-	2725
								1.I.60 r			
								431	518	-	949
								1.VII.58 r			
-25	-	-	777	-	-	777	a/ - b/ 118	1000	-	-	1000
								1.I.54 r			
-	-11	-	168	282	-	450	a/ - b/ -	341	293	-	634
								1.I.53 r			
-20	-	-	170	-	-	170	a/ - b/ 74	309	-	-	309
								1.VII.56 r			

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Czarna Wieś pow. Białystok	ilz zastoisk. d/p rurek dren. i wyrobów grubość.	-	1354	-	1354	-
8	Bielsk Podlaski pow. Bielsk Podlaski	gliny żwał. i ilz zastoisk. d/p kafli	-	536	-	536	-
9	Orla pow. Bielsk Podlaski	utw. zastoisk. d/p cegły pełn.	-	-	-	-	-
10	Siedliska pow. Elk	Gliny zastoisł. d/p cegły pełn. i dachówki	1009	46	-	1055	20
11	Nowa Wieś pow. Dąbrowa	ilz warw. d/p cegły pełn.	346	384	-	730	-
12	Czyże pow. Hajnówka	utw. zastoisł. d/p cegły pełn.	801	-	-	801	-
13	Lewkowo Stare pow. Hajnówka	ilz zastoisł. d/p cegły pełn. dziurawki i rurek dren.	1880	4186	-	6066	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/-/ ubytek w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem			A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
-	-	-	-	1354	-	1354	a/ 306 b/ 179	-	-	1354 1.I.64 r	-	1354
-	-	-	-	536	-	536	a/ - b/ 78	-	-	536 1.VII.63 r	-	536
-	-	+6650	-	-	6650	6650	a/ - b/ -	-	-	-	6650	6650 31.XII. 66 r
- 20	-	-	989	46	-	1035	a/ - b/ 708	-	1125	46 1.VII.53 r	-	1171
-	-	-	346	384	-	730	a/ - b/ 338	-	346	384 1.VII.60 r	-	730
-	-	-	801	-	-	801	a/ - b/ 240	-	801	- 1.I.59 r	-	801
-	-	-	1880	4186	-	6066	a/ 266 b/ 4589	-	1880	4186 1.VII.62 r	-	6066

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
13a	złóże Nowiny /dla oeg. Lewkowo Star-	piaski schudź.	24	116	-	140	-
14	Mątwica pow. Łomża	gliny zwal. d/p oegły pełn.	-	-	980	980	10
15	Knyszyn pow. Mońki	ilły warw. d/p oegły pełn.kl.50	1258	-	-	1258	-
16	Monety pow. Olecko	utw.za- stoisk. d/p wyrobów grubo i cienkość. łącznie z dachówką	226	-	-	226	6
17	Stożne /dla oeg. Gołubie pow.Olecko	utw.za- stoisk. d/p oegły pełn.	393	161	112	666	6
18	Złotoria pow.Białystok	utw.za- stoisk. d/p oegły pełn.	1070	-	-	1070	15
19	Szepietowo pow.Wysokie Mazowieckie	gliny zwal. d/p oegły pełn.	511	918	-	1429	13

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost ubytek w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	-	-	24	116	-	140	a/ b/ -	24	116		140	
								1.VII.62 r				
-	-	-10	-	-	970	970	a/ b/ -	-	-	1100	1100	
								27.VII.53 r				
-	-	-	1258	-	-	1258	a/ b/ - 311	1258	-	-	1258	
								1.I.60 r				
- 6	-	-	220	-	-	220	a/ b/ -	290	-	-	290	
								1.I.57 r				
- 6	-	-	387	161	112	660	a/ b/ - 536	439	161	112	712	
								1.VII.59 r				
-15	-	-	1055	-	-	1055	a/ b/ - 530	1186	-	-	1186	
								1.VII.54 r				
-26	-	-	485	918	-	1403	a/ b/ -	776	918	-	1694	
								1.I.53 r				

Lp.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Województwo bydgoskie /razem/		23969	8006	4638	36613	170
1	Aleksandrów kujawski pow. Aleksandrów kujawski	12% za- stoisk. d/p cegły pełn. krętówki i rurek dren.	517	-	-	517	1
2	Brda pow. Bydgoszcz	12% plico. d/p cegły pełn. i ru- rek dren.	1256	-	-	1256	-
3	Forndon pow. Bydgoszcz	12% plico. d/p wyrobów grubo i cienkość.	4206	-	-	4206	26
		piaski schudź.	512	-	-	512	-
4	Świerkocin pow. Grudziądz	12% warw. d/p cegły pełn. krę- tówki i rurek dren.	940	1063	-	2803	10
5	Kalinkowa /Grudziądz II/ pow. Grudziądz	12% warw. i mułki. d/p cegły pełn. i rurek dren.	304	610	-	914	11
		piaski schudź.	-	248	-	248	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach, poch. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-172	-	-	23797	8006	4638	36441	a/ 1794. b/ 12259.				
- 1	-	-	516	-	-	516	a/ - b/ 49	517	-	-	517 1.VIII.63 r
-	-	-	1256	-	-	1256	a/ - b/ 522	1726	-	-	1726 1.I.55 r.
- 26	-	-	4180	-	-	4180	a/ - b/ -	4400	-	-	4400 1.I.55 r.
-	-	-	512	-	-	512	a/ - b/ 151	520	-	-	520 1.VII.58 r
-10	-	-	930	1863	-	2793	a/ 423 b/ 128	968	1865	-	2833 1.I.62 r.
-11	-	-	293	610	-	903	a/ - b/ 127	396	665	-	1061 1.I.56 r
-	-	-	-	248	-	248	a/ - b/ 46	-	380	-	380 1.I.56 r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złóża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Rumaki pow. Włocławek	ilły warw. d/p cegły pełn.	1214	1235	-	2449	11
20	Wyrzysk - Osiek pow. Wyrzysk	ilły plioc. d/p cegły pełn.	1064	1278	-	2342	-
		plaski schu- dzające	118	223	-	341	-
21	Krostkowo pow. Wyrzysk	ilły plioc. d/p wyrobów grubo i cienkość.	711	-	-	711	6
III	Województwo gdańskie /razem/		8966	8718	436	18120	271
1	Nadbrzeże pow. Elbląg	ilły yoldio- we d/p cegły pełn.	-	-	-	-	-
2	Kadynia pow. Elbląg	ilły yoldio- we d/p cegły pełn.	-	895	-	895	7
3	Penklowo -Suchacz II pow. Elbląg	ilły yoldio- we d/p cegły pełn. i krót.	34	301	-	335	15

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost ubyttek w kategoriach				Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w fila- rach ochr. b/ pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂		A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	19	20
-11	-	-		1203	1235	-	2438	a/ b/ 3469	1367	1235	-	2602 1.I.59 r
-	-	-		1064	1278	-	2342	a/ b/ 286	1064	1278	-	2342
-	-	-		118	223	-	341	a/ b/ -	118	223	-	341 1.I.60 r.
-8	-	-		703	-	-	703	a/ b/ -	887	-	-	887 1.VII.56 r
+703	-2742	+413		9669	5976	849	16494	a/ b/ 210 3566				
-	-	-		-	-	-	-	a/ b/ 123	zasoby bilansowe wyeksplataowane 195 - - 195 1.VIII.56 r			
-	-7	-		-	888	-	888	a/ b/ 379	-	992	-	992 1.I.56 r.
-15	-	-		19	301	-	320	a/ b/ -	95	301	-	396 1.I.61 r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Wiślinki pow. Gdańsk	utw.aluw. d/p cegły pełn.	293	-	-	293	21
5	Bielkowo pow. Gdańsk	utw.za- stoisk. d/p cegły pełn.	-	461	-	461	13
6	Sztutowo pow. Gdańsk	madry wiśl. d/p cegły pełn.	379	157	-	536	-
7	Mirachowo pow. Kartuszy	gliny zwał. i mułki d/p cegły pełn.	118	17	-	135	10
8	Somonino pow. Kartuszy	gliny zwał. d/p cegły pełn.	648	-	398	1046	13
9	Grzybno pow. Kartuszy	1ły warw. i utw.za- stoisk. d/p wyrobów grubość.	482	-	-	482	-
10	Bysewo pow. Kartuszy	1ły warw. i mułki d/p cegły pełn.	583	2713	-	3296	21

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytok -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
- 21	-	-	272	-	-	272	a/ b/ 139	527	-	-	527	
										1.III.55 r		
-	-13	-	-	448	-	448	a/ b/ - 115	-	551	-	551	
									1.I.55 r			
-	-	-	379	157	-	536	a/ b/ -	466	157	-	623	
									1.I.54 r.			
-10	-	-	108	17	-	125	a/ b/ - 104	197	17	-	214	
									1.I.54 r.			
-13	-	-	635	-	398	1033	a/ b/ - 195	851	-	399	1250	
									1.I.54 r			
-	-	-	482	-	-	482	a/ b/ - 122	482	-	-	482	
									1.VII.59 r			
+924	-2713	+413	1507	-	413	1920	a/ b/ - 273	1549	-	413	1962	
									1.I.65 r			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Klukowo pow. Kartuszy	1ły warw. i piaski d/p cegły pełn. i dziu- rawki	1153	317	-	1470	-
12	Rospędziny pow. Kwidzyn	1ły warw. i gliny d/p cegły pełn.	-	653	-	653	9
13	Sądlinki pow. Kwidzyn	1ły warw. i gliny zwał. d/p wyrob. grubo i oienkość. wraz z ślach.	266	-	-	266	15
14	Złote Łębork / dla ceg. Łębork I, II, III, IV/ pow. Łębork	1ły i mułki zastoisk. oraz piaski d/p cegły pełn. dziu- rawki, krat. i rurek drzew.	969	1153	-	2122	60
15	Łębork V pow. Łębork	1ły warw. i piaski d/p cegły pełn.	963	-	-	963	7
16	Kałdowo pow. Malbork	mady wiśl. d/p cegły pełn.	374	-	-	374	18
17	Starzyno pow. Pułk	mułki i gliny łódow. d/p cegły pełn. kl. 50	89	266	-	355	12

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach oohr. b/posabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	-	-	1153	317	-	1470	a/ - b/ 158	1153	317	-	1470	
									1.I.59 r			
-	-9	-	-	644	-	644	a/ - b/ 20	-	745	-	745	
									1.I.55 r			
-15	-	-	251	-	-	251	a/ - b/ 189	388	-	-	388	
									1.I.56 r			
-60	-	-	909	1153	-	2062	a/ 199 b/ 498	1119	1153	-	2272	
									30.VI.63 r			
-7	-	-	956	-	-	956	a/ - b/ -	1032	-	-	1032	
									1.I.58 r			
-18	-	-	356	-	-	356	a/ 11 b/ 364	474	-	-	474	
									1.I.60 r			
-12	-	-	77	266	-	343	a/ - b/ 41	160	266	-	426	
									1.I.61 r.			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Nowa Wieś pow. Starogard	utw.zastoisk. d/p cegły pełn.	46	49	-	95	-
19	Nowa Wieś pow. Szamotuły	utw.zastoisk. i gliny zwal. d/p cegły pełn.i ru- rek dren.	409	569	38	1016	15
20	Gniew pow. Toruń	ilzy zastoisk. d/p wyrob. grubo i oienkość.	590	373	-	963	17
21	Gniew II pow. Toruń	utw.zastoisk. d/p cegły pełn.dziurawki i ru- rek dren.	1220	785	-	2005	-
22	Opoleńskie pow. Toruń	gliny zwal. i ilzy warw. d/p cegły pełn.	350	9	-	359	18
IV	Województwo katowickie /razem/		29682	16638	7348	53668	881
1	Będzin ceg.Nr.4 pow. Będzin	izolup. karb. i gli- ny ciwart. d/p cegły pełn.	167	100	-	267	4

[illegible]

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Strzemieszyce pow. Będzin	ilły perm. i trias. d/p oegły pełn.	91	24	122	237	5
3	Łagisza Nr 10 pow. Będzin	ilożup. karb. i glin. zwal. d/p oegły pełn.	312	-	-	312	6
4	Gródków pow. Będzin	łupki karb. d/p klin. drog.	452	-	-	452	22
5	Dąbrowa Górnicza pow. Będzin	ilożup. karb. d/p oegły pełn.	-	290	-	290	-
6	Bestwina pow. Bielsko-Biała	gliny mułk. i ilły ozwart. d/p oegły pełn. i dziurawki	2459	-	-	2459	30
7	Bielsko Biała pow. Bielsko - Biała	utw. ozwart. d/p oegły pełn. rurek dren.	-	193	-	193	-
8	Zuber oeg. Nr. 13 pow. Bielsko Biała	gliny ozwart. i zwietrz. d/p oegły pełn.	212	-	-	212	8

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-5	-	-	86	24	122	232	a/ - b/ -	125	24	122	271	
									1.I.59 r			
-6	-	-	306	-	-	306	a/ - b/ -	356	-	-	356	
									1.I.59 r			
-22	-	-	430	-	-	430	a/ - b/ -	611	-	-	611	
									1.I.59 r			
-	-	-	-	290	-	290	a/ - b/ -	-	327	-	327	
									1.VII.58 r			
-30	-	-	2429	-	-	2429	a/ - b/ - 218	2644	-	-	2644	
									1.VII.55 r			
-	-	-	-	193	-	193	a/ - b/ -	19	229	-	248	
									1.I.60 r.			
-8	-	-	204	-	-	204	a/ - b/ -	255	-	-	255	
									1.I.60 r			

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Czechowice pld. ceg. Nr 6 pow. Bielsko-Biała	gliny ozwart. d/p cegły pełn.	573	129	-	702	16
10	Ceg. Nr 14 w Rybarzowicach pow. Bielsko-Biała	gliny i ilły ozwart. d/p cegły pełn.	170	133	36	339	8
11	Miechowice pow. Bytom	ilły trias. i gliny zwał. d/p cegły pełn.	76	97	-	173	-
12	Lech Wirek pow. Ruda Śląska	gliny ozwart. i ikożup. karb. d/p cegły pełn.	660	259	-	919	18
13	Bielszowice pow. Ruda Śląska	ikożup. karb. d/p cegły pełn.	165	1347	-	1512	19
14	Złote Kawodrza i Anna pow. Częstochowa 1/2 dla ceg. Kawodrza	ilły jur. d/p cegły pełn. i ru- rek dren.	400	777	-	1177	33
	2/ dla ceg. Kawodrza Nr "1"	—	419	243	-	662	4
15	Anna pow. Częstochowa	ilły jur. d/p cegły pełn. i ru- rek dren.	213	-	-	213	31

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost ubytok w kategoriach				Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w fila- rach otchr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	A+B	C ₁	C ₂	Razem			A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19	20
-16	-	-	557	129	-	686	a/ b/	35 -	654	129	-	783	
										1.I.64 r			
-8	-	-	162	133	36	331	a/ b/	91 -	186	133	36	355	
										1.I.64 r			
-	-	-	76	97	-	173	a/ b/	- 72	124	113	-	237	
										1.I.58 r			
-18	-	-	642	259	-	901	a/ b/	98 79	621	284	-	965	
										1.VII.59 r			
-	-19	-	165	1328	-	1493	a/ b/	- 148	257	1429	-	1686	
										1.I.58 r			
-33	-	-	367	777	-	1144	a/ b/	1962 -	534	777	-	1311	
-4	-	-	415	243	-	658	a/ b/	290 -	448	243	-	691	
										1.I.62 r.			
-31	-	-	182	-	-	182	a/ b/	- -	460	-	-	460	
										1.I.64 r			

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Michalina /złoże II/ pow. Częstochowa	ily jur. d/p oegly pełn.i ru- rek dren.	974	-	-	974	16
17	Michalina II pow. Częstochowa	ily jur. d/p oegly pełn.	585	54	-	639	-
18	Korwinów pow. Częstochowa	gl. czwart. i ily jur. do oegly pełn. rurek dren. oegly dziur. i krat.	460	360	-	820	21
19	Lisienie pow. Częstochowa	ily jur. d/p oegly pełn. i rurek. dren..	97	45	-	142	16
20	Gnaszyn pow. Częstochowa	ily jur. d/p oegly pełn. rurek dren.. pust. Akerm.	-	-	-	-	20
21	Kozakowice pow. Cieszyn	utw. czwart. d/p oegly pełn.	-	957	-	957	-
22	Strumień oeg. Nr 7 pow. Cieszyn	utw. aluw. d/p oegly pełn.	219	-	-	219	11

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w fila- rach ochr. b/ bezabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-16	-	-	958	-	-	958	a/ 522 b/ 92	974	-	-	974	
									1.I.64 r			
-	-	-	585	54	-	639	a/ - b/ 1068	655	71	-	726	
									1.I.59 r			
+1106	-360	-	1566	-	-	1566	a/ 397 b/ -	1611	-	-	1611	
									1.I.65 r			
-16	-	-	81	45	-	126	a/ - b/ 22	179	45	-	224	
									1.VII.57 r			
+1490	+944	-	1490	944	-	2434	a/ - b/ -	1510	944	-	2454	
									1.VII.66 r			
-	-	-	-	957	-	957	a/ - b/ -	-	957	-	957	
									1.VII.60 r			
-11	-	-	208	-	-	208	a/ - b/ 209	269	-	-	269	
									1.I.62 r			

I P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Jaworzno pow. Jaworzno	ilożup. karb. i gliny czwart. d/p cegły pełn.	117	-	-	117	27
24	Barbara pow. Chorzów	gliny trias. d/p cegły pełn.	5	56	-	61	-
25	Ligota - Sośnica pow. Gliwice	il. mied. d/p cegły pełn.	871	1001	150	2022	24
26	Pyskowiec pow. Gliwice	glin. żwał. zastoisk. d/p cegły pełn.	-	-	-	-	9
27	Parę Kościuszki pow. Katowice	ilożup. karb. d/p cegły pełn.	948	1187	204	2339	47
28	Brzezinka pow. Mysłowice	ilożup. karb. d/p cegły pełn. i dziurawki	555	166	-	721	15

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filar- ach ochr. b/ pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-27	-	-	90	-	-	90	a/ b/ 30	222	-	-	222
									1.I.62 r		
-	-	-	5	56	-	61	a/ b/ 84	39	66	-	105
									1.VII.58 r		
-	-24	-	871	977	150	1998	a/ b/ 614	982	1002	150	2134
									1.I.59 r		
+83	+193	+590	83	193	590	866	a/ b/ 18	92	193	590	875
									1.I.62 r		
+20	-1187	+1316	968	-	1520	2488	a/ b/ -	1264	-	1520	2784
									1.VII.53 r		
-15	-	-	540	166	-	706	a/ b/ -	720	180	-	900
									1.I.54 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złóża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C	C	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Wieczorek pow. Katowice	ilożup. karb.d/p oegły pełn.	2266	4126	-	6392	52
30	Bogucioś pow. Katowice	gliny i mułki ozwart.i ilożup.karb. d/p oegły pełn.	253	-	-	253	-
31	Brynów pow. Katowice	ilożup. karb.i gliny zwał. d/p oegły pełn.	194	72	-	266	18
32	Kleofas pow. Katowice	ilożup. karb.i gliny ozwart.d/p oegły pełn.	435	53	-	488	11
33	Ligota Katowicka pow. Katowice	ilożup. karb d/p oegły pełn.	332	348	124	804	-
34	Karbowa pow. Katowice	ilożup. karb.d/p oegły pełn.	-	-	-	-	15
35	Patoka I pow. Lublinieo	ily kajpr. d/p oegły pełn.	2997	-	-	2997	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost ubytek w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach oohr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C	C	A+B	C	C	Razem		A+B	C	C	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-52	-	-	2214	4126	-	6340	a/ b/ - 658	2487	3953	-	6440	
									1.I.56 r			
-	-	-	253	-	-	253	a/ b/ -	311	-	-	311	
									1.VII.58 r			
-17	-	-	177	72	-	249	a/ b/ 6 -	349	75	-	424	
									1.I.59 r			
-11	-	-	424	53	-	477	a/ b/ 14 -	476	53	-	529	
									1.I.60 r.			
-	-	-	332	348	124	804	a/ b/ -	332	348	124	804	
									1.VII.62 r			
+91	+110	-	91	110	-	201	a/ b/ 265 23	161	118	-	279	
									1.I.62 r			
-	-	-	2997	-	-	2997	a/ b/ - 124	3025	-	-	3025	
									1.VII.56 r			

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
36	Patoka Ia pow. Lublinieo	1ły i mułki kajpr. d/p cegły pełn. i rupek dren.	696	13	457	1166	20
37	Czarny Las pow. Lublinieo	1ły kajpr. d/p cegły pełn. i ru- pek dren.	175	-	-	175	9
38	Wozniki Śląskie pow. Lublinieo	1ły trias. i gliny czwart. d/p cegły pełn. i ru- pek dren.	260	50	-	310	6
39	Potyka pow. Mysłowice	1łożup. kərb. d/p wyrob. grubość. i oienkość.	511	-	-	511	32
40	Silesia pow. Mysłowice	1łożup. kərb. i gliny czwart. d/p cegły pełn. i kratówki	508	116	-	624	24
41	Waleska pow. Tychy	gliny czwart. i 1łożup. kərb. d/p cegły pełn.	-	374	-	374	10

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytkek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-20	-	-	676	13	457	1146	a/ - b/ 50	801	13	457	1271 1.VII.59 r	
-9	-	-	166	-	-	166	a/ - b/ -	238	-	-	238 1.I.54 r	
-6	-	-	254	50	-	304	a/ 82 b/ 8	271	50	-	321 1.VII.52 r	
-72	-	-	439	-	-	439	a/ - b/ -	680	-	-	680 1.I.57 r	
-24	-	-	484	116	-	600	a/ - b/ 222	508	116	-	624 1.VII.62 r	
-	-10	-	-	364	-	364	a/ - b/ -	-	389	-	389 1.VII.58 r	

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Czech Z - 3 Mikołów pow. Mikołów	żeluz. karb.d/p cegły pełn.	227	-	-	227	9
56	Buków pow. Wodzisław	gliny czwart. d/p cegły pełn.i rurek dren.	128	174	-	302	9
57	Marusze Z-3 pow. Wodzisław	żły mioo. i gliny zwał. d/p cegły pełn.i ru- rek dren.	178	-	-	178	12
58	Marusze Z - 2 pow. Wodzisław	żły czwart. i żły mioo. d/p cegły pełn.	141	-	-	141	11
59	Pawłów pow. Ruda Śląska	gliny zwał. i żeluz. karb. d/p cegły pełn.	209	460	19	688	13
60	Rudniki pow. Zawiercie	żły jur. d/p cegły pełn.	179	-	-	179	12
61	Żarki Nr 3 pow. Zawiercie	żły jur. d/p cegły pełn.	369	-	-	369	3

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+ C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-124	-	-	103	-	-	103	a/ - b/ -	308	-	-	308	
									1.I.59 r			
-9	-	-	119	174	-	293	a/ - b/ 122	176	174	-	350	
									1.I.59 r.			
-12	-	-	166	-	-	166	a/ - b/ -	245	-	-	245	
									1.I.60 r			
-11	-	-	130	-	-	130	a/ - b/ 66	202	-	-	202	
									1.I.61 r			
-	-13	-	209	447	19	675	a/ - b/ 31	246	462	19	727	
									1.I.60 r			
-12	-	-	167	-	-	167	a/ - b/ -	214	-	-	214	
									12.I.54 r			
-3	-	-	366	-	-	366	a/ - b/ -	400	-	-	400	
									1.VII.55 r			

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
62	Zawiercie pow. Zawiercie	1ły retyk	-	-	2600	2600	-
		oraz piaski i mułki czwart.d/p wyrob.grubo- i oienkoś.	-	-	700	700	-
63	Siewierz E pow. Zawiercie	1ły lias. d/p cegły pełn.	585	182	-	767	6
64	Ogrodzieniec I i II pow. Zawiercie	1łożup. jur.d/p cegły pełn. rurek dren. i pust. Aokerm.	754	757	1069	2580	22
65	Gródków -Zagisza pow. Będzin	1łożup. karb.i gli- ny czwart. d/p klink.	1683	-	-	1683	-
66	Ruda pow. Ruda Śląska	1łożup. karb.d/p cegły pełn.	-	538	-	538	-
V	Województwie kieleckie /razem/		10118	7935	984	19037	127
1	Zielonki pow. Busko	1ły krak. d/p cegły pełn.	809	-	-	809	8

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost ubytok w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień				
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	
-	-	-	-	-	2600	2600	a/ b/	-	-	-	2600	2600	
-	-	-	-	-	700	700	a/ b/	-	-	-	700	700	
											1.I.60 r		
-6	-	-	579	182	-	761	a/ b/	-	217	594	182	-	776
											1.I.64 r		
-22	-	-	732	757	1069	2558	a/ b/	-	859	757	1069	2685	
											1.VII.60 r		
+45	-	-	1728	-	-	1728	a/ b/	-	1728	-	-	1728	
											1.I.64 r		
-	-10	-	-	528	-	528	a/ b/	-	-	538	-	538	
											1.I.61 r		
-69	-131	-	10049	7804	984	18837	a/ b/	160 1921					
-8	-	-	801	-	-	801	a/ b/	- 412	887	-	-	887	
											21.XI.53 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	*2	3	4	5	6	7	8
9	Wąwał pow. Opoczno	ilły neokom d/p oegły pełn. dziurawki 1 krat.	-	1740	-	1740	3
10	Kolōsy pow. Kazimierza W.	ilły krak. i lessy d/p wyrob. grubo i cienkościenn.	-	269	-	269	31
11	Przysucha pow. Przysucha Pole Hamernia	ilły ceramizowane d/p kafla	439	410	-	849	-
	Pole Skowerówka	-V-	205	283	-	488	-
12	Firlej pow. Radom	gliny zwał. d/p oegły pełn. kl. 50	238	118	-	356	-
13	Podgaje pow. Sandomierz	ilły zastoiśk. i lessy d/p oegły pełn.	1225	93	-	1318	2
VI	Województwo koszalińskie /razem/		12695	3123	-	15818	171
1	Niezabyszewo pow. Bytów	utw. zastoiśk. d/p oegły pełn.	1697	-	-	1697	29

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /-/-/ ubytek /-/-/ w kategoriach				Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	Razem	A+B	C ₁	C ₂	Razem	a/ b/		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
-	-3	-	-	1737	-	1737	a/ - b/ -	-	-	1775	-	1775	1.VII.61 r
-	-100	-	-	169	-	169	a/ - b/ 186	-	-	404	-	404	1.I.55 r
-	-	-	439	410	-	849	a/ - b/ 155	439	410	-	849		
-	-	-	205	283	-	488	a/ - b/ 38	205	283	-	488		1.I.62 r
-	-	-	238	118	-	356	a/ - b/ 78	238	118	-	356		1.I.60 r
-2	-	-	1223	93	-	1316	a/ - b/ -	1280	105	-	1385		1.I.54 r
-1090	+652	-	11605	3775	-	15380	a/ 126 b/ 5354						
-29	-	-	1668	-	-	1668	a/ - b/ 694	1799	-	-	1799		1.I.56 r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Czarne pow. Cieluchów	utw.za- stoisk. d/p oegły pełnej	191	54	-	245	4
3	Rzęśnia pow. Drawsko	ily za- stoisk.d/p oegły pełn. i rurek dren.	969	223	-	1192	32
4	Zamkowa pow. Drawsko	utw.zastoisk. d/p oegły pełn.	2137	-	-	2137	12
5	Złocieniec pow. Drawsko	ily warw. i gliny zwał. d/p oegły pełn. i dziurawki	1660	-	-	1660	34
6	Karlino pow. Kołobrzeg	glina moren. i utw.za- stoisk.d/p oegły pełn.	662	-	-	662	-
7	Budzistowo pow. Kołobrzeg	glina zwał. i mulki zastoisk. d/p oegły pełn.	235	595	-	830	-
8	Zwycięstwo pow. Sławno	ily za- stoisk. d/p oegły pełnej i ru- rek dren.	1174	1973	-	3147	8

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubyttek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach					Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach oohr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
-4	-	-	187	54	-	241	a/ - b/ 297	206	55	-	261		
									1.I.60 r				
-32	-	-	937	223	-	1160	a/ 13 b/ 301	1045	223	-	1268		
									1.VII.62 r				
-12	-	-	2125	-	-	2125	a/ - b/ -	2209	-	-	2209		
									1.I.56 r				
-34	-	-	1626	-	-	1626	a/ - b/ 548	1917	-	-	1917		
									1.I.57 r				
-	-	-	662	-	-	662	a/ - b/ 62	696	-	-	696		
									1.I.55 r				
-	-	-	235	595	-	830	a/ - b/ 493	235	595	-	830		
									1.I.58 r				
-8	-	-	1166	1973	-	3139	a/ 113 b/ 203	1204	1985	-	3189		
									1.I.61 r,				

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Polana pow. Sławno	utw.za- stoisk. d/p oegły pełnej i dziurawki	935	-	-	935	27
10	Pomorzanka pow. Sławno	utw.za- stoisk. d/p oegły pełn.	165	10	-	175	-
11	Stara Huta pow. Szczecinek	utw.za- stoisk. d/p oegły pełn.	607	-	-	607	9
12	Kwieciszewo pow. Szczecinek	mułki warw. d/p oegły pełn.	70	268	-	338	-
13	Kotuń pow. Wałoz	łyły i mułki zastoisk. d/p oegły pełn.i oegły krótówki	2193	-	-	2193	16
VII	Województwo krakowskie /razem/		36504	28861	12012	77377	355
1	Chodzenie pow. Bochnia	gliny i lessy oraz łyły mioo. d/p oegły pełn.i ru- rek dren.	2172	1005	-	3177	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-27	-	-	908	-	-	908	a/ - b/ 1060	1096	-	-	1096	
									1.I.56 r			
-	-	-	165	10	-	175	a/ - b/ 263	165	10	-	175	
									1.VII.56 r			
-9	-	-	598	-	-	598	a/ - b/ 195	666	-	-	666	
									1.I.57 r			
-	-	-	70	268	-	338	a/ - b/ 529	94	268	-	362	
									1.I.57 r			
-935	+652	-	1258	652	-	1910	a/ - b/ 603	1274	652	-	1326	
									1.I.66 r			
+192	-	-	36696	28861	12012	77569	a/ 517 b/ 8042					
-	-	-	2172	1005	-	3177	a/ - b/ -	2172	1005	-	3177	
									1.I.60 r			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Zielonki pow. Kraków	ilż mioc. d/p oegły pełn.	2954	-	-	2954	10
		piaski i les.schudź.	866	-	-	866	9
8	Wieliczka /Złoże Grabówki/ pow. Kraków	ilż łupk. mioc.i ilż ozwart.d/p oegły pełn. i rurek dren.	568	-	-	568	15
9	Proszowianka pow. Miechów	gliny less. i ilż mioc. d/p wyrob. grubo i cienkość.	1017	-	797	1814	5
10	Bielowice pow.Nowy Sącz	ilż i gliny zastoiśk. d/p oegły pełn.	1063	-	-	1063	19
11	Biegonice pow.Nowy Sącz	ilż mioc. d/p oegły pełn.i dziurawki	4150	11650	2849	18649	-
12	Myślenice pow. Myślenice	utw.aluw. d/p oegły pełn.	-	-	-	-	14

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-10	-	-	2944	-	-	2944	a/ - b/ 465	3033	-	-	3033	
- 9	-	-	857	-	-	857	a/ - b/ 122	892	-	-	892	
								1.VII.56 r				
-15	-	-	553	-	-	553	a/ - b/ -	601	-	-	601	
								1.VII.62 r				
-5	-	-	1012	-	797	1809	a/ - b/ 358	1017	-	797	1814	
								1.I.54 r				
-19	-	-	1044	-	-	1044	a/ - b/ 501	1188	-	-	1188	
								1.VII.55 r				
-	-	-	4150	11650	2849	18649	a/ - b/ 2007	4213	11650	2849	18649	
								1.VII.57 r				
+555	-	-	555	-	-	555	a/ - b/ 86	569	-	-	569	
								1.I.66 r				

l. p.	Nazwa i lokalizacja złoŜa	Rodzaj kopaliny i waŹniejsze parametry złoŜa i jakoœci surowca	Stan zasobów bilansowych na dzieñ 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Zawada pow. Nowy Sącz	gliny czwart. i iły mioç. d/p cegły pełn.	726	-	-	726	13
14	Przymiarki pow. Olkusz	iły perm. d/p cegły pełn.	4526	-	-	4526	-
15	Sławków pow. Olkusz	iły perm. d/p cegły pełn. krat. i rurek dren.	708	239	-	947	21
16	Kęty pow. Oświęcim	gliny czwart. d/p cegły pełn.	484	72	-	556	9
17	Konstancja - Mieszczanka pow. Tarnów	iły mioç. d/p cegły pełn.	1530	670	-	2200	42
18	Wola Rzędzińska pow. Tarnów	iły krak. d/p cegły pełn. sit. i daoh.	7447	12354	-	19801	47
		piaski schudz.	199	-	-	199	10

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
13	-	-	713	-	-	713	a/ b/ - 159	771	-	-	771	
									1.VIII.61	r		
-	-	-	4526	-	-	4526	a/ b/ - 1306	4526	-	-	4526	
									1.I.58	r		
-23	-	-	685	239	-	924	a/ b/ 74 -	769	239	-	1008	
									1.VIII.62	r		
-10	-	-	474	72	-	546	a/ b/ 159 -	502	72	-	574	
									1.VII.63	r		
-42	-	-	1488	670	-	2158	a/ b/ - 736	1768	670	-	2438	
									1.VII.57	r		
-47	-	-	7400	12354	-	19754	a/ b/ - 1376	1488	12354	-	19842	
									1.I.60	r		
-10	-	-	189	-	-	189	a/ b/ - 17	208	-	-	208	
									1.I.57	r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Kantorja pow. Tarnów	ily grab. d/p wyrob. grubo i cienko- ścien.	547	-	-	547	13
20	Tarnowianka pow. Tarnów	ily grab. d/p oegły pełn.i da- chówki	743	304	-	1047	11
21	Krzyż pow. Tarnów	ily mioo. i gliny zwał.d/p oegły pełn. irurek dren.	317	262	20	599	12
22	Łukowa pow. Tarnów	ily krak. d/p wyrob. grubo i cienkość.	-	-	7659	7659	-
23	Wadowice - Łazówka pow. Wadowice	gliny i mułki aluw. d/p oegły pełn.	398	-	-	398	13
24	Żywiec pow. Żywiec	gliny aluw; d/p oegły pełn.	691	-	-	691	22
/hf/							

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-13	-	-	534	-	-	534	a/ - b/ 284	655	-	-	655	
									1.VII.57 r			
-11	-	-	732	304	-	1036	a/ - b/ 523	824	304	-	1128	
									1.I.57 r			
-12	-	-	305	262	20	587	a/ - b/ -	367	262	20	649	
									1.I.62 r			
-	-	-	-	-	7659	7659	a/ - b/ -	-	-	7659	7659	
									1.I.62 r			
-14	-	-	384	-	-	384	a/ - b/ 102	465	-	-	465	
									1.I.61 r			
-26	-	-	665	-	-	665	a/ - b/ -	928	-	-	928	
									21.XI.51 r			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złożeń	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złożeń i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII	Województwo lubelskie /razem/		18286	8572	10604	37462	108
1.	Niedrzwica Kościelna pow. Bełżyce	lessy ilaste i mułki d/p cegły pełnej	385	-	-	385	-
2.	Harasiuki pow. Biłgoraj	ilły krak. d/p cegły pełn. krat. i rurek dren.	1883	-	-	1883	7
3.	Sól pow. Biłgoraj	surowce ceg. /ilły krak. / piaski schudz.	- -	- -	9291 1313	9291 1313	- -
4.	Markowice pow. Biłgoraj	gliny czwart.d/p cegły pełn. kl. 50 ilły krak. d/p rurek dren.	- 1228	673 -	- -	673 1228	- -
5.	Horodyszcze pow.Chełm Lubelski	mułek ilasty d/p cegły pełn.kl. 50	-	251	-	251	26

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-83	-26	-	18203	8546	10604	37353	a/ 1156 b/ 2682				
-	-	-	385	-	-	385	a/ - b/ 906	385	-	-	385 1.VII.58 r.
-7	-	-	1876	-	-	1876	a/ - b/ -	1883	-	-	1883 1.I.51 r.
-	-	-	-	-	9291	9291	a/ 1013 b/ -	-	-	9291	9291
-	-	-	-	-	1313	1313	a/ 143 b/ -	-	-	1313	1313 1.I.62 r.
-	-	-	-	673	-	673	a/ - b/ -	-	673	-	673
-	-	-	1228	-	-	1228	a/ - b/ -	1262	-	-	1262 1.I.63 r.
-	-26	-	-	225	-	225	a/ - b/ 96	130	352	-	482 1.I.56 r.

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Pawłów pow. Chełm	ilły trzec. mułki i gl. czwart. oraz piaski d/p cegły pełn. wyrob. cienkościen. kaflki oraz rurek dren.	-	780	-	780	-
7.	Buśno pow. Hrubieszów	lessy ila- ste i lessy d/p cegły pełn.	675	870	-	1545	16
8.	Wierzchowina pow. Krasnostaw	gliny les- sowe d/p cegły pełn.	874	2300	-	3174	5
9.	Izbica pow. Krasnostaw	lessy d/p klink. drog.	998	648	-	1646	21
10.	Kraśnik III pow. Kraśnik	gliny les- sowe d/p cegły pełn.	835	-	-	835	5
11.	Kraśnik V w Słodkowie pow. Kraśnik	gliny les- sowe i muł- ki d/p cegły pełn.	809	1224	-	2033	5
12.	Zaklików pow. Kraśnik	ilły krak. d/p cegły pełn. i krat.	2460	-	-	2460	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	780	-	780	a/ - b/ 56	-	780	-	780
									1.I. 60 r.		
-16	-	-	659	870	-	1529	a/ - b/ 594	703	870	-	1573
									1.I. 58 r.		
-5	-	-	869	2300	-	3169	a/ - b/ 110	910	2300	-	3210
									1.I. 57 r.		
-21	-	-	977	648	-	1625	a/ - b/ -	1060	648	-	1708
									1.VII. 62 r.		
-5	-	-	830	-	-	830	a/ - b/ -	880	-	-	880
									1.VII. 57 r.		
-5	-	-	804	1224	-	2028	a/ - b/ 27	874	1224	-	2098
									21.XI. 53 r.		
-	-	-	2460	-	-	2460	a/ - b/ -	2460	-	-	2460
									1.I. 60 r.		

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Czechówka Dolna pow. Lublin	gliny les- sowe d/p cegły pełn.	666	1080	-	1746	7
14.	Dębówka pow. Lublin	lessy d/p cegły pełn. kl. 50	966	-	-	966	-
15.	Płouszowice pow. Lublin	lessy d/p cegły pełn. kl. 50	1403	-	-	1403	-
16.	Holasz pow. Radzyń Podlaski	gliny zwał. d/p cegły pełn.	1798	-	-	1798	-
17.	Sabaudia I pow. Tomaszów Lubelski	gliny zwał. d/p cegły pełn.	406	-	-	406	10
18.	Krynice pow. Tomaszów Lubelski	lessy d/p cegły pełn.	632	-	-	632	1
19.	Lipka pow. Tomaszów Lubelski	mułki lesso- podob. i iły d/p cegły pełn.	376	185	-	561	4
20.	Radecznicza pow. Zamość	gliny lesso- we i lessy d/p cegły pełn.	264	-	-	264	1
21.	Zawada pow. Zamość	lessy d/p klink.drog. i płytek klink.	1628	561	-	2189	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-7	-	-	659	1080	-	1739	a/ - b/ 237	752	1080	-	1832
-	-	-	966	-	-	966	a/ - b/ -	966	-	-	966
-	-	-	1403	-	-	1403	a/ - b/ -	1403	-	-	1403
-	-	-	1798	-	-	1798	a/ - b/ -	1798	-	-	1798
-10	-	-	396	-	-	396	a/ - b/ 127	450	-	-	450
-1	-	-	631	-	-	631	a/ - b/ 391	654	-	-	654
-4	-	-	372	185	-	557	a/ - b/ 69	404	185	-	589
-2	-	-	262	-	-	262	a/ - b/ -	269	-	-	269
-	-	-	1628	561	-	2189	a/ - b/ 69	1628	561	-	2189

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
IX	Województwo łódzkie /razem/		6980	5262	441	12683	133
1.	Łódź Nr 5	gliny zwal. d/p cegły pełn.	38	111	121	270	-
2.	Łódź Nr 7	gliny zwal. d/p cegły pełn.	547	-	-	547	-
3.	Dąbrowa pow. Brzeziny	gliny zwal. d/p cegły pełn.	567	-	-	567	13
4.	Brzeziny pow. Brzeziny	gliny zwal. d/p cegły pełn.	459	415	-	874	6
5.	Glinice pow. Kutno	ilły plic. d/p cegły pełn. i rurek dren.	217	-	-	217	3
6.	Kaszewy pow. Kutno	mułki czwart. d/p cegły pełn. dziu- rawki i ru- rek dren.	1206	-	-	1206	21
7.	Kotłiska pow. Kutno	mułki czwart. d/p cegły pełn.	233	480	235	948	-
8.	Mostki pow. Łask	glina zwal. i mułki d/p cegły pełn. kl. 50	204	976	-	1180	13

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fil. ochr b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+702	+203	-7	7682	5465	434	13581	a/ 216 b/2361				
-	-	-	38	111	121	270	a/ - b/ -	41	111	121	273 1.I.54 r.
-	-	-	547	-	-	547	a/ - b/ -	622	-	-	622 1.VII.57 r.
-13	-	-	554	-	-	554	a/ - b/ -	614	-	-	614 1.VII.58 r.
-6	-	-	453	415	-	868	a/ - b/ 708	492	415	-	907 1.VII.60 r.
-3	-	-	214	-	-	214	a/ - b/ 88	236	-	-	236 1.I.60 r.
-21	-	-	1185	-	-	1185	a/ - b/ 530	1288	-	-	1288 1.I.59 r.
-	-	-	233	480	235	948	a/ 116 b/ 284	244	480	235	959 1.I.54 r.
-13	-	-	191	976	-	1167	a/ - b/ -	266	976	-	1242 1.I.60 r.

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Adamów pow. Łódź	gliny zwał. d/p cegły pełn.	-	-	-	-	-
10.	Ossowice pow. Rawa Mazowiecka	gliny zwał. d/p cegły pełn.	-	-	85	85	7
11.	Złoże Rożdżały pow. Sieradz	ilły plic. i gliny zwał. d/p cegły pełn. kl. 50	1034	2145	-	3179	15
12.	Krzyworzeka pow. Wieluń	ilły mioc. d/p cegły pełn.	-	863	-	863	7
13.	Ożarów pow. Wieluń	gliny czwart. iły mioc. i plic. d/p cegły pełn.	-	272	-	272	8
14.	Mokrsko pow. Wieluń	ilły jur. d/p cegły pełn. i rurek dren.	984	-	-	984	31
15.	Chotów /złoże II/ pow. Wieluń	ilły trzec. d/p rurek dren. i dziurawki	229	-	-	229	-
		gliny zwał. jako mat. uzupeł. d/p dziurawki	87	-	-	87	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan nasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+813	+218	-	813	218	-	1031	a/ 100 b/ -	813	218	-	1031
									1.I. 66 r.		
-	-	-7	-	-	78	78	a/ - b/ 137	-	-	162	162
									1.I. 55 r.		
-15	-	-	1019	2145	-	3164	a/ - b/ 419	1070	2145	-	3215
									1.I. 61 r.		
-	-7	-	-	856	-	856	a/ - b/ -	-	970	-	970
									1.VII.54 r.		
-	-8	-	-	264	-	264	a/ - b/ -	-	361	-	361
									1.VII.54 r.		
-31	-	-	953	-	-	953	a/ - b/ 195	1055	-	-	1055
									1.VIII.59 r.		
-	-	-	229	-	-	229	a/ - b/ -	229	-	-	229
-	-	-	87	-	-	87	a/ - b/ -	87	-	-	87
									1.I. 62 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoza	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoza i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydobycie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Faustianka pow. Wieluń	ily jur. d/p cegły pełn.	1175	-	-	1175	9
X	Województwo olsztyńskie /razem/		10480	6992	1235	18707	115
1	Wiatrowiec pow. Bartoszyce	ily zastoisk i piaski d/p cegły pełn. i dziurawki	93	78	-	171	5
2	Rudłowo pow. Braniewo	gliny czwart. d/p cegły pełn.	85	-	-	85	-
		ily czwart. d/p dziurawki i rurek dren.	146	-	-	146	-
3	Orneta pow. Braniewo	ily warw. d/p cegły pełnej kl. 50	429	380	-	809	-
		piaski schudz.	-	164	-	164	-
4	Łęczany pow. Biskupice	ily warw. d/p cegły pełn. i rurek dren.	585	664	-	1249	4
5	Ranty pow. Giżycko	gliny zwal. d/p cegły pełn. i dziurawki	1107	912	-	2019	6

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r, przyrost /+/ ubytok -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fil.ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-9	-	-	1166	-	-	1166	a/ - b/ -	1190	-	-	1190
								30.VI.63 r.			
-80	-35	-	10400	6957	1235	18592	a/ 268 b/ 4575				
-5	-	-	88	78	-	166	a/ - b/ 94	107	78	-	185
								1.I. 64 r.			
-	-	-	85	-	-	85	a/ - b/ 16	85	-	-	85
-	-	-	146	-	-	146	a/ - b/ 59	146	-	-	146
								1.VII.63			
-	-	-	429	380	-	809	a/ - b/ 230	429	380	-	809
-	-	-	-	164	-	164	a/ - b/ 66	-	164	-	164
								1.I.61 r.			
-4	-	-	581	664	-	1245	a/ - b/ 71	596	664	-	1260
								1.I.60 r.			
-6	-	-	1101	912	-	2013	a/ - b/ 75	1155	912	-	2067
								1.I.59 r.			

D. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Sagnity pow. Bartoszyce	mułki zastoisk. i gliny czwart. d/p wyrob.grubo i cienko- ścien. z wyj.dachów- ki	373	540	-	913	11
7	Kamienna pow. Kętrzyn	gliny moren. d/p cegły pełn.	-	98	-	98	26
8	Nowe Miasto pow. Nowe Miasto	gliny zwal. i utw.aluw. d/p cegły pełn.	559	-	-	559	9
9	Jakubkowo pow. Nowe Miasto	utw.zastoisk d/p wyrob. grubość.	305	-	-	305	4
10	Ląsaj pow. Olsztyn	gliny moren i iły warw. d/p cegły pełn.	715	1852	-	2567	5
11	Karolin pow. Olsztyn	utw.zastoisk i glina zwal. d/p cegły pełn.	-	1226	-	1226	3
12	Lęgajny pow. Olsztyn	iły warw. d/p cegły pełn.	-	-	1235	1235	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fil.ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-11	-	-	362	540	-	902	a/ - b/ 9	426	540	-	966
									1.I.57 r.		
-	-26	-	-	72	-	72	a/ - b/ 112	-	247	-	247
									1.I.57 r.		
-9	-	-	550	-	-	550	a/ - b/ 269	693	-	-	693
									1.I.54 r.		
-4	-	-	301	-	-	301	a/ - b/ 437	362	-	-	362
									1.I.55 r.		
-5	-	-	710	1852	-	2562	a/ - b/ 427	724	1852	-	2576
									1.I.57 r.		
-	-3	-	-	1223	-	1223	a/ - b/ 658	-	1257	-	1257
									1.I.57 r.		
-	-	-	-	-	1235	1235	a/ - b/ 587	-	-	1235	1235
									1.I.61 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966.r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Bartąg pow. Olsztyn	iły za- stoisk. d/p cegły pełn. dziurawki i krat.	182	159	-	341	7
14	Górczyn pow. Ostróda	iły i muły zastoisk. d/p cegły pełn.	713	-	-	713	-
15	Emilianów pow. Ostróda	iły za- stoisk. d/p cegły pełn. i rurek dren.	263	-	-	263	13
16	Nojdymowo pow. Biskupiec	iły warw. i piaski d/p cegły pełn. i dziurawki	70	107	-	177	11
17	Rukławki pow. Biskupiec	iły za- stoisk. d/p cegły pełn. krat. i rurek dren.	3054	-	-	3054	-
		piaski schudz.	-	191	-	191	-
18	Idpowo Duże	iły warw. i utw. za- stoisk. d/p cegły pełn. i dziurawki	328	38	-	366	5

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-7	-	-	175	159	-	334	a/ 21 b/ 13	208	159	-	367 1.I.61 r.
-	-	-	713	-	-	713	a/ - b/ 582	807	-	-	807 1.I. 55 r.
-13	-	-	250	-	-	250	a/ - b/ 478	305	-	-	305 1.V.61 r.
-11	-	-	59	107	-	166	a/ - b/ 155	187	107	-	294 1.I. 61 r.
-	-	-	3054	-	-	3054	a/ 247 b/ -	3054	-	-	3054
-	-	-	-	191	-	191	a/ - b/ 17	-	191	-	191 1.I. 62 r.
-5	-	-	323	38	-	361	a/ - b/ 40	334	38	-	372 1.I. 65 r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Rej. Słobity pow. Słobity	ilły i mułki zastoisk. d/p cegły pełnej i dziurawki	1473	453	-	1926	-
20	Harszyn pow. Węgorzewo	gliny i muł- ki jeziorne d/p cegły pełn.	-	130	-	130	6
XI	Województwo opolskie /razem/		14158	15739	8643	38540	220
1	Brzeg pow. Brzeg	ilły i mułki mioc. oraz piaski d/p cegły pełn.	825	495	-	1320	12
2	Nasale pow. Kluczbork	ilły jur.d/p cegły pełn. i rurek dren.	418	4957	3552	8927	-
3	Gołkowice pow. Kluczbork	ilły kajpr. d/p cegły pełn. krat. i rurek dren.	426	-	-	426	10
4	Głubczyce pow. Głubczyce	gliny les- sowe d/p cegły pełn.	1438	-	-	1438	12

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	1473	453	-	1926	a/ - b/ 98	1473	453	-	1926
									1.I. 59 r.		
-	-6	-	-	124	-	124	a/ - b/ 82	-	716	-	716
									1.VII.56 r.		
-415	-95	-	13743	15644	8643	38030	a/ 186 b/2160				
-12	-	-	813	495	-	1308	a/ - b/ -	849	495	-	1344
									1.I.64 r.		
-	-	-	418	4957	3552	8927	a/ - b/ 421	418	4957	3552	8927
									1.VII.62 r.		
-10	-	-	416	-	-	416	a/ - b/ 52	460	-	-	460
									1.VII.62 r.		
-12	-	-	1426	-	-	1426	a/ - b/ -	1454	-	-	1454
									1.I.55 r.		

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Maciejowice pow. Grodków	gliny i muł- ki czwart. oraz iły mioc. d/p cegły pełn. dziurawki i rurek dren. piaski schudz.	351	-	-	351	8
6	Dąbrowa Niemodlińska pow. Niemodlin	iły mioc. d/p cegły pełn.	-	1974	4000	5974	5
7	Niemodlin pow. Niemodlin	iły mioc. d/p cegły pełn.	399	-	-	399	6
8	Skarbiszowice pow. Niemodlin	iły mioc. d/p cegły pełn.	53	17	-	70	-
9	Skarbiszowice II pow. Niemodlin	iły mioc. d/p cegły pełn. i dziurawki	236	-	-	236	13
10	Szydłów pow. Niemodlin	iły mioc. d/p cegły pełn.	206	134	-	340	6
11	Wesele pow. Niemodlin	iły mioc. d/p cegły pełn. dziu- rawki i ru- rek dren.	377	-	-	377	5

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-8	-	-	343	-	-	343	a/ 139 b/ 84	387	-	-	387
-	-	-	141	-	-	141	a/ 47 b/ 73	141	-	-	141
-	-5	-	-	1969	4000	5969	a/ - b/ -	-	2000	4000	6000
-6	-	-	393	-	-	393	a/ - b/ -	505	-	-	505
-	-	-	53	17	-	70	a/ - b/ 630	136	17	-	153
-13	-	-	223	-	-	223	a/ - b/ 216	249	-	-	249
-6	-	-	200	134	-	334	a/ - b/ 35	251	134	-	395
-5	-	-	372	-	-	372	a/ - b/ -	401	-	-	401

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Paczków pow. Nysa	ił. mioc. d/p cegły pełn.	857	-	-	857	23
13	Konradowa Nyska pow. Nysa	gliny aluw. d/p cegły pełn.	-	227	-	227	10
14	Olesno pow. Olesno	ił. kajpr. d/p rurek dren.	429	-	-	429	11
		gliny zwał. d/p cegły pełn.	-	219	-	219	-
15	Boroszków pow. Olesno	gliny czwart. i ił. jur. d/p cegły pełn. i rurek dren.	1474	-	-	1474	11
16	Czerwone Osiedle pow. Olesno	ił. lias. d/p cegły pełn. rurek dren. dach. oraz szczeliny	2837	4603	-	7440	-
		piaski schudz.	146	593	-	739	-
17	Zieleniec pow. Opole	ił. mioc. d/p cegły pełn. pust. Acker. oraz rurek dren.	165	949	161	1275	10

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/-/ ubytek /-/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-23	-	-	834	-	-	834	a/ - b/ 103	1140	-	-	1140
-	-10	-	-	217	-	217	a/ - b/ 34	-	256	-	256
-11	-	-	418	-	-	418	a/ - b/ -	455	-	-	455
-	-	-	-	219	-	219	a/ - b/ -	-	219	-	219
-11	-	-	1463	-	-	1463	a/ - b/ -	1567	-	-	1567
-	-	-	2837	4603	-	7440	a/ - b/ -	2837	4603	-	7440
-	-	-	146	593	-	739	a/ - b/ -	146	593	-	739
-10	-	-	155	949	161	1265	a/ - b/ -	352	949	161	1462

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Krasiejów pow. Opole	ilły kajpr. d/p cegły pełn. dziurawki i rurek dren.	1773	-	-	1773	17
19	Komprachcice pow. Opole	ilły mioc. i gliny czwart. d/p cegły pełn. kl. 50	437	239	-	376	9
20	Głogówek pow. Prudnik	gliny les- sowe d/p cegły pełn.	185	-	-	185	15
21	Racibórz I i II pow. Racibórz	gliny aluw. d/p cegły pełn. i dziurawki	483	51	-	534	24
22	Krzanowice pow. Racibórz	gliny czwart.d/p cegły pełn.	592	-	-	592	13
23	Krzyżanowice pow. Racibórz	gliny aluw. d/p cegły pełn.	210	1281	930	2421	-
24	Kępna pow. Strzelce Opolskie	gliny aluw. d/p cegły pełn.	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-17	-	-	1756	-	-	1756	a/ - b/ -	2037	-	-	2037
									1.I.56 r.		
-9	-	-	128	239	-	367	a/ - b/ 7	188	239	-	427
									1.VIII.60 r.		
-15	-	-	170	-	-	170	a/ - b/ -	370	-	-	370
									1.I.54 r.		
-24	-	-	459	51	-	510	a/ - b/ 108	859	51	-	910
									1.VII.53 r.		
-13	-	-	579	-	-	579	a/ - b/ 24	740	-	-	740
									1.I. 57		
-210	-80	-	-	1201	930	2131	a/ - b/ 172	694	1281	930	2905
									1.VII.58 r.		
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 201	złoża bilansowe wy- ekspluatowane 248	-	-	248
									21.XI.53 r.		

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	Województwo południowe /razem/		32832	17429	4403	54664	512
1	Chodzież - Fabryczna pow. Chodzież	il. warw. d/p cegły pełn. krat. i dziurawki	405	1841	-	2246	14
2	Ceglin Piaskowa pow. Chodzież	il. plic. i piaski d/p cegły pełn. i dziurawki	447	-	-	447	18
3	Witaszyce pow. Jarocin	il. plic.	-	-	-	-	40
4	Góra pow. Jarocin	il. i mułki plic. d/p cegły pełn.	224	-	-	224	6
5	Chocicza pow. Jarocin	il. plic. d/p cegły pełn. i rurek dren.	186	639	-	825	5
6	Piwnice pow. Jarocin	il. plic. d/p cegły pełn. i dach.	846	83	-	929	25
7	Tyniec pow. Kalisz	il. plic. d/p cegły pełn. dziu- rawki i rurek dren.	354	183	-	537	8

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
-428	-10	-34	32404	17419	4369	54192	a/ 1679 b/ 7049				
-14	-	-	391	1841	-	2232	a/ 314 b/ -	443	1841	-	2284 1.VII.62 r.
-18	-	-	429	-	-	429	a/ - b/ 87	532	-	-	532 1.I. 60 r.
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 1790	-	1342	723	2065 1.I. 53 r. pozbilans.
-6	-	-	218	-	-	218	a/ - b/ 34	293	-	-	293 1.VII.55 r.
-5	-	-	181	639	-	820	a/ 14 b/ -	205	639	-	844 1.VII.60 r.
-25	-	-	821	83	-	904	a/ - b/ -	1016	83	-	1099 1.I. 55 r.
-8	-	-	346	183	-	529	a/ - b/ 341	481	183	-	664 1.VII.54.r.

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rypinek pow. Kalisz	ilky plicoc. i piaski d/p cegły pełn. i dziurawki	1342	75	-	1417	12
9	Winiary pow. Kalisz	ilky plicoc. d/p cegły pełn. dach. i rurek dren. piaski schudz.	966	687	-	1653	-
10	Lipka pow. Kalisz	ilky i mułki plicoc. oraz piaski d/p cegły pełn. krat. dach. i rurek dren.	623	624	443	1690	5
11	Zagórzyniek pow. Kalisz	ilky plicoc. gliny czwart piaski d/p cegły pełn. i dziurawki	541	133	1075	1749	-
12	Pątnów I pow. Konin	ilky trzec. d/p cegły krat. rurek dren. i dach.	7482	-	-	7482	-
13	Przysieka Stara pow. Kościan	ilky plicoc. d/p cegły pełn. i wyr. cieńkość.	3229	-	-	3229	26

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-12	-	-	1330	75	-	1405	a/ - b/ -	1482	80	-	1562
-	-	-	966	687	-	1653	a/ - b/ 164	966	687	-	1653
-	-	-	-	719	-	719	a/ - b/ -	-	719	-	719
-5	-	-	618	624	443	1685	a/ 84 b/ -	645	624	443	1712
-	-	-	541	133	1075	1749	a/ 453 b/ -	541	133	1075	1749
-	-	-	7482	-	-	7482	a/ - b/ -	7482	-	-	7482
-26	-	-	3203	-	-	3203	a/ - b/ -	3600	-	-	3600

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Wilkowo Polskie pow. Kościan	ilky plioc. i piaski d/p cegły pełn.	403	-	-	403	5
15	Nietążkowo pow. Kościan	ilky plioc. d/p cegły pełn. i dach.	613	-	-	613	9
		piaski schudz.	139	-	-	139	3
16	Czacz pow. Kościan	ilky plioc. d/p cegły pełn. i dziurawki	650	-	-	650	7
17	Augustowo pow. Kościan	ilky plioc. i gliny czwart. d/p cegły pełn.	581	408	-	989	9
18	Rozdrażew pow. Krotoszyn	gliny zwal. d/p cegły pełn. kl. 50	161	-	-	161	8
19	Koźmin pow. Krotoszyn	gliny zwal. d/p cegły pełn. kl. 50	323	-	-	323	-
20	Krotoszyn Stary pow. Krotoszyn	ilky plioc. i gliny zwal. d/p cegły pełn.	2221	-	-	2221	42

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-5	-	-	398	-	-	398	a/ - b/ 125	460	-	-	460
									1.I.	56 r.	
-9	-	-	604	-	-	604	a/ - b/ 217	707	-	-	707
									1.I.	55 r.	
-3	-	-	136	-	-	136	a/ 9 b/ -	146	-	-	146
									1.IV.	62 r.	
-7	-	-	643	-	-	643	a/ - b/ -	703	-	-	703
									1.I.	57 r.	
-9	-	-	572	408	-	980	a/ - b/ 25	691	408	-	1099
									1.I.	58 r.	
-8	-	-	153	-	-	153	a/ - b/ 189	229	-	-	229
									1.I.	56 r.	
-	-	-	323	-	-	323	a/ - b/ 550	391	-	-	391
									1.I.	56 r.	
-42	-	-	2179	-	-	2179	a/ - b/ -	2499	-	-	2499
									1.I.	58 r.	

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Krotoszyn 1 i 2 pow. Krotoszyn	ilły i mułki plioc. oraz gliny zwal. i płaski d/p cegły pełn. i krat.	1180	200	1456	2836	13
22	Mściszewo pow. Oborniki	ilły plioc. d/p cegły pełn. i rurek dren.	507	-	-	507	6
23	Słonawy pow. Oborniki	ilły plioc. d/p cegły pełn. i dziurawki	430	262	-	692	6
24	Ostrzeszów pow. Ostrzeszów	ilły plioc. d/p cegły pełn. dziu- rawki i dach.	547	1688	-	2235	30
25	Budy Olszyna pow. Ostrzeszów	ilły plioc. d/p wyrob. grubo i cienkość.	-	1364	-	1364	-
26	Budy - Nowa Kopalnia /i Budy II/ pow. Ostrzeszów	ilły plioc. d/p wyrob. grubo i cienkość.	-	128	-	128	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-13	-	-	1167	200	1456	2823	a/ 502 b/ -	1251	200	1456	2907 1.I. 62 r.
-6	-	-	501	-	-	501	a/ - b/ 1069	561	-	-	561 1.VII.54 r.
-6	-	-	424	262	-	686	a/ - b/ -	522	262	-	784 1.I. 57 r.
-30	-	-	517	1688	-	2205	a/ - b/ -	689	1688	-	2377 1.VII.55 r.
-	-	-	-	1364	-	1364	a/ - b/ 305	-	1537	-	1537 24. III. 53 r.
-	-	-	-	128	-	128	a/ - b/ 41	-	128	-	128 28. VIII. 53 r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Budy Olszyna II pow. Ostrzeszów	łył trzec. d/p cegły pełn. i dziurawki	216	133	-	349	-
28	Mikstat pow. Ostrzeszów	łył plic. d/p cegły pełn.	471	23	-	494	6
29	Masanów pow. Ostrzeszów	łył i mułki plic. oraz gliny zwal. i piaski d/p cegły pełn. krat. i rurek dren.	163	528	-	691	12
30	Piła pow. Piła	utwory za- stoisk. d/p cegły pełn.	-	82	-	82	10
31	Lenartowice pow. Pleszew	łył plic. d/p cegły pełn. dziu- rawki i rurek dren.	1358	185	-	1543	8
32	Lenartowice II pow. Pleszew	łył plic. d/p cegły pełn. dach. i rurek dren.	-	5783	-	5783	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. $A+B+C_1+C_2$ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	216	133	-	349	a/ - b/ 632	216	133	-	349
								1.VII.57 r.			
-6	-	-	465	23	-	488	a/ - b/ 211	503	23	-	526
								1.I.60 r.			
-12	-	-	151	528	-	679	a/ - b/ 124	184	528	-	712
								10.VI.63 r.			
-	-10	-	-	72	-	72	a/ - b/ 288	-	168	-	168
								1.I. 57 r.			
-8	-	-	1350	185	-	1535	a/ - b/ 8	1389	185	-	1574
								1.I. 61 r.			
-	-	-	-	5783	-	5783	a/ 207 b/ 257	-	5783	-	5783
								1.I. 62 r.			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Kwileń pow. Pleszew	ilły i mułki plioc. d/p cegły pełn.	479	386	-	865	6
		piaski schudz.	56	-	-	56	-
34	Kowalew - Kotlin pow. Pleszew-Jarocin	ilły plioc. d/p cegły pełn. i dziurawki	811	-	-	811	20
35	Kotowo pow. Poznań	ilły warw. d/p cegły pełn. dziu- rawki i pust. Ackerm.	1029	-	-	1029	32
36	Świerczewo pow. Poznań	ilły warw. d/p cegły pełn.	748	-	-	748	26
37	Żabikowo pow. Poznań	ilły warw. d/p cegły pełn.	349	-	-	349	22
38	Junikowo pow. Poznań	ilły warw. d/p wyrob. grubość.	346	-	-	346	-
39	Jelonek pow. Poznań	ilły plioc. i piaski d/p wyrob.grubo i cienko - ścien.	606	199	278	1083	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-6	-	-	473	386	-	859	a/ - b/ -	509	386	-	895
-	-	-	56	-	-	56	a/ - b/ 26	56	-	-	56
								1.I. 62 r.			
-20	-	-	791	-	-	791	a/ - b/ 120	833	-	-	833
								1.I. 60 r.			
-32	-	-	997	-	-	997	a/ - b/ -	1330	-	-	1330
								1.I. 53 r.			
-26	-	-	722	-	-	722	a/ - b/ 164	810	-	-	810
								1.I. 63 r.			
-22	-	-	327	-	-	327	a/ - b/ -	586	-	-	586
								1.I. 54 r.			
-	-	-	346	-	-	346	a/ - b/ 30	458	-	-	458
								1.VII. 54 r.			
-	-	-	606	199	278	1083	a/ - b/ -	609	199	278	1086
								1.VII. 56 r.			

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Nosina pow. Poznań	ilky plic. d/p cegły pełn. i wyrob. cienkość.	-	-	799	799	34
41	Roztępniewo - Miejska Górka pow. Rawicz	ilky i mułki plic. oraz piaski d/p cegły pełn. i rurek dren.	463	847	352	1662	12
42	Pyszaca pow. Śrem	ilky plic. d/p cegły dziurawki pustak. i rurek dren.	778	-	-	778	6
43	Roztarzewo I i II pow. Wolsztyn	utwory za- stoisk. d/p cegły pełn.	559	229	-	788	21
XIII	Województwo rzeczowskie		25398	12789	97314	135501	230
1	Haczów pow. Brzozów	utwory aluw. d/p cegły pełn.	373	54	-	427	6
2	Humniska pow. Brzozów	gliny czwart. d/p cegły pełn.	659	25	-	684	4
3	Biecz pow. Gorlice	gliny czwart. i ilast. łup. trzec. d/p cegły pełn. dziurawki i krat.	-	-	-	-	14

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-34	-	-	765	765	a/ - b/ 26	155	144	804	1103 1.I.56 r.
-12	-	-	451	847	352	1650	a/ 96 b/ 129	512	847	352	1711 1.VII.62 r.
- 6	-	-	772	-	-	772	a/ - b/ -	828	-	-	828 1.VIII.60 r.
-21	-	-	538	229	-	767	a/ - b/ 97	592	229	-	821 31.V. 63 r.
+926	-6	-	26327	12783	97314	136424	a/1629 b/7489				
-4	-	-	369	54	-	423	a/ 22 b/ 24	397	54	-	451 1.I. 63 r.
-4	-	-	655	25	-	680	a/ - b/ -	669	25	-	694 1.VII.64 r.
+783	-	-	783	-	-	783	a/ 105 b/ -	797	-	-	797 1.I. 65 r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Dębica pow. Dębica	ilły krak. i gliny les. d/p cegły pełn. i rurek dren.	810	-	-	810	6
5	Gorlice pow. Gorlice	gliny czwart. i zwietrz. oraz iłokup. trzec. d/p cegły pełn. i rurek dren.	291	35	159	485	14
6	Stróża pow. Gorlice	utw. czwart. d/p cegły pełn.	446	-	-	446	14
7	Jarosław pow. Jarosław	Lessy d/p klink. drog.	624	-	-	624	11
8	Szówsko pow. Jarosław	gliny i muki czwart. d/p cegły pełn.	177	-	-	177	6
9	Sobniów pow. Jasło	iłokup. jasiel. d/p cegły pełn. i dziurawki	33	-	-	33	20
10	Kolbuszowa pow. Kolbuszowa	ilły krak. d/p cegły pełn.	-	-	7767	7767	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-22	-	-	788	-	-	788	a/ - b/ 130	889	-	-	889
									1.I.61 r.		
-14	-	-	277	35	159	471	a/ - b/ -	352	35	159	546
									1.VII.59 r.		
-14	-	-	432	-	-	432	a/ - b/ 67	529	-	-	529
									1.I. 60 r.		
-11	-	-	613	-	-	613	a/ - b/ -	634	-	-	634
									1.I. 64 r.		
-6	-	-	171	-	-	171	a/ - b/ 529	268	-	-	268
									1.I. 56 r.		
-20	-	-	13	-	-	13	a/ - b/ -	177	-	-	177
									1.I. 54 r.		
-	-	-	-	-	7767	7767	a/ - b/ 192	-	-	7767	7767
									1.I.61 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Hadykówka pow. Kolbuszowa	il. krak. do wyrob. ceram. bud.	-	-	8200	8200	-
12	Polanka - Karol pow. Krosno	utwory aluw. d/p cegły pełn.	336	1669	593	2598	-
13	Polanka - Karol m. Turoszówka pow. Krosno	ilożupki eocen. d/p cegły pełn. dziurawki i rurek dren.	210	1167	-	1377	-
14	Przybówka pow. Krosno	utw. fluw. i zwietrz. d/p cegły pełn. kl. 50	-	4462	-	4462	-
15	Futory pow. Lubaczów	mułki, gliny zwał. i il. krak. d/p cegły pełn. kl. 50	-	1019	-	1019	6
16	Olszanica pow. Lesko	gliny czwart. d/p cegły pełn.	209	31	-	240	-
17	Łańcut pow. Łańcut	lessy d/p klink. drog.	195	258	-	453	6
18	Wola Mielecka pow. Mielec	il. krak. d/p cegły pełn. krat. dach. i rurek dren.	405	-	-	405	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	8200	8200	a/ - b/ -	-	-	8200	8200
-	-	-	336	1669	593	2598	a/ - b/ 487	437	1669	593	2699
-	-	-	210	1167	-	1377	a/ - b/ 102	281	1167	-	1448
-	-	-	-	4462	-	4462	a/ - b/ -	-	4462	-	4462
-	-6	-	-	1013	-	1013	a/ - b/ 75	-	1087	-	1087
-	-	-	209	31	-	240	a/ - b/ 42	209	31	-	240
-6	-	-	189	258	-	447	a/ 130 b/ -	201	258	-	459
-6	-	-	399	-	-	399	a/ 93 b/ -	423	-	-	423

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Podborze pow. Mielec	ił. krak. d/p cegły pełn. krat. i rurek dren.	510	-	-	510	5
20	Przecław pow. Mielec	ił. krak. d/p wyrob. ceram. bud.	-	-	5000	5000	-
21	Nisko pow. Nisko	ił. i gliny zastoisk. d/p cegły pełn.	687	-	1169	1856	-
22	Zarzecze dla ceg. Nisko/ pow. Nisko	gliny czwart. i ił. krakow. d/p cegły pełn. i dziurawki	856	210	-	1066	8
23	Przeworsk pow. Przeworsk	lessy d/p klink. drog.	3135	-	9826	12961	-
24	Zalesie pow. Rzeszów	gliny i il. aluw. d/p cegły pełn.	231	8	-	239	-
25	Zalesie - Biała pow. Rzeszów	gliny czwart. i ilołupki trzec. d/p cegły pełn.	965	-	-	965	28
26	Zasław pow. Sanok	utw. aluw. i eolicz. d/p cegły pełn.	508	405	-	913	14

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-5	-	-	505	-	-	505	a/ - b/ -	539	-	-	539 1.VII.62 r.
-	-	-	-	-	5000	5000	a/ - b/ -	-	-	5000	5000 1.I. 64 r.
-	-	-	687	-	1169	1856	a/ - b/ 2926	751	-	1169	1920 1.VII.54 r.
-8	-	-	848	210	-	1058	a/ 97 b/ -	889	210	-	1099 1.VII.61 r.
-	-	-	3135	-	9826	12961	a/ 1065 b/ -	3135	-	9826	12961 1.I. 63 r.
-	-	-	231	8	-	239	a/ - b/ 154	289	8	-	297 1.I. 55 r.
-28	-	-	937	-	-	937	a/ 28 b/ -	1000	-	-	1000 1.I. 64 r.
-14	-	-	494	405	-	899	a/ - b/ 61	603	405	-	1008 1.I. 56 r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Dobrzechów pow. Strzyżów	utw. zastoisk aluw. i glin ny zwietrz. d/p cegły pełn. i rurek dren.	139	229	-	368	24
28	Glinik Dolny pow. Strzyżów	gliny czwart. iłożup. trzec. d/p cegły pełn. dziu- rawki, krat. rurek dren. oraz dachów- ki	-	-	-	-	9
29	Skopanie pow. Tarnobrzeg	ilty krak. d/p cegły pełn. i rurek dren.	833	-	-	833	18
30	Chmielów I pow. Tarnobrzeg	ilty krak. d/p cegły pełn. i dach.	855	159	-	1014	11
31	Chmielów II pow. Tarnobrzeg	ilty krak. d/p cegły pełn.	11911	3058	-	14969	-
32	Tarnobrzeg pow. Tarnobrzeg	surow. cegl. ilty krak.	-	-	64600	64600	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-24	-	-	115	229	-	344	a/ - b/ 394	363	229	-	592
									1.I. 54 r.		
+361	-	-	361	-	-	361	a/ 89 b/ -	370	-	-	370
									1.I. 66 r.		
-18	-	-	815	-	-	815	a/ - b/ 43	927	-	-	927
									1.VII. 55 r.		
-11	-	-	844	159	-	1003	a/ - b/ 571	947	159	-	1106
									1.I. 58 r.		
-	-	-	11911	3058	-	14969	a/ - b/ 1692	12011	3058	-	15069
									1.I. 54 r.		
-	-	-	-	-	64600	64600	a/ - b/ -	-	-	54600	64600
									1.VIII. 55 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
XIV	Województwo szczecińskie /razem/		4336	7740	1393	13469	145
1	Błóżyn pow. Chojna	ilły i mułki czwart. d/p cegły pełn. i krat. kl. 50	298	189	-	487	27
2	Włodarka pow. Gryfice	gliny zwal. d/p cegły pełn.	211	-	-	211	8
3	Bukowo pow. Gryfice	ilły sept. i piaski d/p cegły pełn. i rurek dren.	1886	-	-	1886	19
		piaski	-	547	-	547	10
		d/p keram- zytu	-	5941	-	5941	-
4	Weltyń pow. Gryfino	gliny i ilły pleist. d/p cegły pełn.	-	347	-	347	10
5	Pyrzyce pow. Pyrzyce	utw. za- stoisk. i gliny zwal. d/p cegły pełn.	93	-	-	93	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-99	-5977	-10	4237	1363	1383	7383	a/ 404 b/ 4159				
-27	-	-	271	189	-	460	a/ - b/ -	298	217	-	515
-8	-	-	203	-	-	203	a/ - b/ 35	236	-	-	236
-112	-	-	1774	-	-	1774	a/ 360 b/ 1698	1837	-	-	
+83	-	-	83	547	-	630	a/ 44 b/ 353	93	547	-	
-	-5941	-	-	-	-	-		patrz zasoby udoku- mentowane surowców ilastych do prod. kruszywa lekkiego			
-	-10	-	-	337	-	337	a/ - b/ -	-	400	-	400
-	-	-	93	-	-	93	a/ - b/ 372	93	-	-	93

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Kluczewo pow. Stargard	il. zastoiisk d/p dziuraw- ki kl. 50	543	-	-	543	35
7	Niebuszewo m. Szczecin	il. sept. d/p cegły pełn.	1209	-	1393	2602	10
8	Zgoda m. Szczecin	il. sept. d/p cegły pełn. i dziurawki	96	716	-	812	26
XV	Województwo warszawskie /razem/		34355	22890	19604	76849	320
1	Krubin pow. Ciechanów	gliny zwał. d/p cegły pełn. i dziurawki	-	-	-	-	-
2	Gostków pow. Ciechanów	il. warw. d/p cegły pełn.	135	201	-	336	15
3	Nasierowo pow. Ciechanów	utw. zastoiisk d/p cegły pełn. i krat.	-	-	-	-	-
4	Głusków pow. Garwolin	utw. zastoiisk d/p cegły pełn.	-	34	-	34	-
5	Miętne pow. Garwolin	il. warw. d/p cegły pełn.	507	-	-	507	18

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-35	-	-	508	-	-	508	a/ - b/ 466	543	-	-	543
-	-	-10	1209	-	1383	2592	a/ - b/ 788	1335	-	1404	2739
-	-26	-	96	690	-	786	a/ - b/ 447	265	742	-	1007
-1981	+1969	+3543	32374	24859	23147	80380	a/ 1211 b/ 26154				
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 3953	4000	-	-	4000
-15	-	-	120	201	-	321	a/ 91 b/ 97	192	201	-	393
+1413	+1984	+3543	1413	1984	3543	6940	a/ - b/ -	1413	1984	3543	6940
-	-	-	-	34	-	34	a/ - b/ -	-	84	-	84
-18	-	-	489	-	-	489	a/ 35 b/ 216	546	-	-	546

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Górki Garwolińskie pow. Garwolin	ił. warw. d/p cegły pełn.	501	-	-	501	2
7	Henryków pow. Grodzisk Maz.	ił. warw. d/p cegły pełn.	473	-	-	473	22
8	Radziejowice pow. Grodzisk Maz.	ił. płoc. d/p cegły pełn., dziurawki i rurek dren.	852	-	67	919	12
9	Budy Mszczonowskie pow. Grodzisk Maz.	ił. płoc. d/p keram- zytu	2982	-	-	2982	-
10	Warka pow. Grójec	gliny i ił. zastoisk. d/p cegły pełn.	-	5497	-	5497	-
		plaski schudz.	-	3031	-	3031	-
11	Platerów pow. Łosice	ił. warw. d/p cegły pełn. i dziurawki	1083	-	-	1083	-
12	Węgrzynów pow. Maków	utwory za- stoisk. d/p cegły pełn. i rurek dren.	567	669	-	1236	6

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-2	-	-	499	-	-	499	a/ - b/ -	514	-	-	514
									1.I.53 r.		
-22	-	-	451	-	-	451	a/ - b/ 48	811	-	-	811
									1.VIII.54 r.		
-12	-	-	840	-	67	907	a/ - b/ -	906	-	67	973
									1.I. 62 r.		
-2982	-	-	-	-	-	-		Patrz zasoby udokumen- towane surowca ilaste- go do produkcji kruszywa lekkiego			
-	-	-	-	5497	-	5497	a/ - b/ 406	-	5497	-	5497
-	-	-	-	3031	-	3031	a/ - b/ 238	-	3031	-	3031
									27.VIII.53 r.		
-	-	-	1083	-	-	1083	a/ - b/ 356	1083	-	-	1083
									1.I. 59 r.		
-6	-	-	561	669	-	1230	a/ - b/ 238	639	669	-	1308
									1.I.56 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Mława pow. Mława	ił. warw. d/p wyrob. grubościen.	352	-	-	352	15
14	Grzębowilk pow. Mińsk Maz.	gliny i ił. czwart.d/p cegły pełn. kl. 50	119	-	-	119	-
		piaski schudz.	23	-	-	23	-
15	Mochty pow. Nowy Dwór Mazowiecki	ił. warw. d/p cegły pełn. i rurek dren.	390	-	-	390	9
16	Wojciechowice pow. Ostrołęka	ił. warw. i piaski d/p cegły pełn. i rurek dren.	170	170	-	340	4
17	Łubna pow. Piaseczno	ił. i mułki zastoisk. d/p wyrob. grubościen. i dach.	3963	1389	-	4452	20
		piaski schudz.	597	181	-	778	7
18	Gołków pow. Piaseczno	ił. warw. i gliny ładow. d/p cegły pełn. kl. 50	171	79	-	250	6

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-15	-	-	337	-	-	337	a/ - b/ 36	462	-	-	462
									1.I.	56 r.	
-	-	-	119	-	-	119	a/ - b/ 175	119	-	-	119
-	-	-	23	-	-	23	a/ - b/ 17	23	-	-	23
									1.VII.	64 r.	
-9	-	-	381	-	-	381	a/ - b/ 116	510	-	-	510
									1.I.	59 r.	
-4	-	-	166	170	-	336	a/ 142 b/ 467	183	170	-	353
									1.I.	64 r.	
-20	-	-	3043	1389	-	4432	a/ - b/ -	3254	1390	-	4644
-7	-	-	590	181	-	771	a/ - b/ -	614	184	-	798
									1.I.	59 r.	
-6	-	-	165	79	-	244	a/ - b/ 304	209	79	-	288
									1.I.	61 r.	

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Koziołki pow. Płock	ilły warw. i gliny zwal. d/p cegły pełn.	-	268	-	268	-
20	Płock pow. Płock	gliny zwal. i ilły warw. d/p cegły pełn.	-	2114	-	2114	-
21	Arcelin pow. Płońsk	ilły, mułki i gliny za- piaszcz. d/p cegły pełn. oraz ilły warw. d/p rurek dren. i dach.	701	-	-	701	-
22	Pilitowo-Nowina pow. Płońsk	ilły plic. i mułki plast. d/p cegły pełn. i rurek dren.	465	129	2924	3518	4
		piaski i mułki /sur. schudz./	-	-	790	790	-
23	Niskie Wielkie pow. Przasnysz	ilły plic. d/p cegły pełn.	559	-	-	559	3
24	Wierzbica pow. Pułtusk	ilły warw. i gliny d/p cegły pełn.	348	-	-	348	3

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20
-	-	-	-	268	-	268	a/ - b/ 50	-	323	-	323
									1.I.54 r.		
-	-	-	-	2114	-	2114	a/ - b/ 506	-	2186	-	2186
									1.VII.54 r.		
-1	-	-	700	-	-	700	a/ - b/ 735	-	-	-	741
									1.I. 63 r.		
-15	-	-	450	129	2924	3503	a/ - b/ 1403	484	129	2924	3527
-	-	-	-	-	790	790	a/ - b/ 29	-	-	793	793
									1.I. 57 r.		
-3	-	-	556	-	-	556	a/ - b/ -	606	-	-	606
									1.I. 56 r.		
-3	-	-	345	-	-	345	a/ - b/ 228	422	-	-	422
									1.VII.53 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydobycie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Boryszew pow. Sochaczew	ily warw. d/p cegły pełn. i rurek dren.	704	-	-	704	33
33	Kuznecin pow. Sochaczew	ily warw. i gliny żwał. d/p cegły pełn.	634	-	-	634	7
34	Plecewice pow. Sochaczew	ily warw. d/p dach. rurek dren. i krat.	2773	2780	-	5553	-
		piaski schudz.	318	255	-	573	-
35	Obory pow. Piaseczno	utwory zastois. i gliny żwał. d/p cegły pełn.	651	-	-	651	5
36	Różewo-Marianów pow. Wołomin	ily i mułki zastois. d/p cegły pełn. krat. i rurek dren.	2191	-	-	2191	20
		piaski schudz.	366	-	663	1029	4
37	Kawęczyn Ier pow. Kawęczyn	ily zastois. d/p cegły pełn.	795	-	-	795	8

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-33	-	-	671	-	-	671	a/ - b/ 139	944 1.VII.54 r.	-	-	944
-7	-	-	627	-	-	627	a/ - b/ 521	638 1.I. 60 r.	-	-	638
-	-	-	2773	2780	-	5553	a/ - b/ 2037	2773	2780	-	9553
-	-	-	318	255	-	573	a/ - b/ -	318 1.I. 62 r.	255	-	573
-5	-	-	646	-	-	646	a/ - b/ -	706 1.VII.55 r.	-	-	706
-13	-	-	2178	-	-	2178	a/ - b/ 540	2291	-	-	2291
-85	-	-	281	-	663	944	a/ - b/ -	366 1.I. 62 r.	-	663	1029
- 8	-	-	787	-	-	787	a/ - b/ -	896 1.I. 54 r.	-	-	896

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Marki I /Mańkówka/ pow. Wołomin	ilły warw. d/p cegły krat. rurek dren. i dach. piaski schudz.	891	538	-	1429	6
			253	208	-	461	1
39	Marki pow. Wołomin	ilły zastoisk d/p cegły pełn.,dach. i rurek dren.	422	253	-	675	5
40	Słupno-Wawrzynów pow. Wołomin	ilły i mułki zastoisk. oraz piaski d/p cegły pełn.	914	331	-	1245	7
41	Źródnik pow. Wołomin	ilły warw. i piaski d/p cegły pełn.	320	361	-	681	-
42	Guzowatka pow. Wołomin	ilły warw. d/p cegły pełn.,dach. i rurek dren. piaski schudz.	2264	-	3996	6260	-
			-	281	-	281	-
43	Radzymin pow. Wołomin	ilły warw. i piaski d/p cegły pełn. krat. dach. i rurek dren.	1421	1482	-	2903	-

ML

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-6	-	-	885	538	-	1423	a/ 471 b/ -	908	538	-	1446
-1	-	-	252	208	-	460	a/ 135 b/ -	255	208	-	463
									1.I. 63 r.		
-5	-15	-	417	238	-	655	a/ - b/ 555	466	253	-	719
									1.I. 56 r.		
-7	-	-	907	331	-	1238	a/ - b/ 2958	921	331	-	1252
									1.VII.58 r.		
-	-	-	320	361	-	681	a/ - b/ 369	374	361	-	735
									1.VII.58 r.		
-	-	-	2264	-	3996	6260	a/ - b/ 4038	2264	-	3996	6260
-	-	-	-	281	-	281	a/ - b/ 131	-	281	-	281
									1.I. 62 r.		
-	-	-	1421	1482	-	2903	a/ 337 b/ 741	1421	1482	-	2903
									1.I. 62 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Zielonka pow. Wołomin	ilły warw. d/p cegły pełn.	2528	591	-	3119	33
KVI	Województwo wrocławskie /razem/		16227	8827	646	25700	332
1	Czarna pow. Bolesławiec	mioc. łup. ilaste d/p cegły pełn.	1006	-	-	1006	-
2	Ołdrzychów /złóże Słowiany/ pow. Bolesławiec	ilły trzec. d/p półklinik.	293	-	-	293	25
3	Giżyn pow. Góra Śląska	ilły plioc. i gliny zwał. d/p cegły pełn. i wyrob. cienkościenn.	941	255	-	1196	15
4	Złoty Stok pow. Ząbkowice śl.	ilły plioc. d/p cegły pełn.	820	-	-	820	-
5	Leszczyna Kłodzka pow. Kłodzko	utw. czwart. /gliny i ilły d/p cegły pełn. kl.50	1402	80	-	1482	16
6	Kamienna Góra pow. Kamienna Góra	gliny zwał. d/p cegły pełn. kl.50	-	87	-	87	-
		ilły zastois. d/p cegły pełn. i keramzytu	211	85	-	296	10

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/-/ ubytek /-/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-33	-	-	2495	591	-	3086	a/ - b/ -	2690	599	-	3289
								1.I.	63 r.		
-363	-19	-	15864	8808	646	25318	a/ 390 b/ 5871				
-	-	-	1006	-	-	1006	a/ - b/ 329	1006	-	-	1006
								1.VII.	53 r.		
-25	-	-	268	-	-	268	a/ - b/ 80	500	-	-	500
								1.I.	55 r.		
-15	-	-	926	255	-	1181	a/ - b/ -	974	255	-	1229
								1.I.	56 r.		
-	-	-	820	-	-	820	a/ - b/ 544	820	-	-	820
								1.I.	59 r.		
-16	-	-	1386	80	-	1466	a/ - b/ -	1402	80	-	1482
								1.I.	61 r.		
-	-	-	-	87	-	87	a/ - b/ 17	-	87	-	87
-10	-	-	201	85	-	286	a/ - b/ 47	235	85	-	320
								1.I.	63 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Kunice Legnickie pow. Legnica	ilły mioc. d/p wyrob. grubościen.	1496	-	-	1496	18
8	Pawice pow. Legnica	ilły mioc. d/p cegły pełn. i dziurawki	588	-	-	588	-
9	Złotniki pow. Legnica	ilły mioc. d/p cegły pełn. i wyrob. cienkościen.	385	-	-	385	6
10	Prochowice pow. Legnica	surow. ceg. d/p cegły pełn. i dach.	1171	-	-	1171	15
11	Jadwiga m. Kunice pow. Legnica	ilły mioc. d/p cegły pełn. i rurek dren.	428	159	-	587	10
12	Jaśkowice-Legnickie pow. Legnica	ilły, gliny i piaski d/p cegły pełn.	-	578	-	578	-
13	Olszyna Lubańska pow. Lubań	ilły mioc. d/p pust. Acker.	-	270	-	270	10
14	Olszyna I /złoża II/ pow. Lubań	ilły mioc. d/p pust. Acker.	270	319	-	589	-

NŁ

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-18	-	-	1478	-	-	1478	a/ - b/ 760	1630	-	-	1630
-	-	-	588	-	-	588	a/ 323 b/ 259	588	-	-	588
-6	-	-	379	-	-	379	a/ - b/ 144	415	-	-	415
-15	-	-	1156	-	-	1156	a/ - b/ -	1220	-	-	1220
-10	-	-	418	159	-	577	a/ - b/ 100	467	159	-	626
-	-	-	-	578	-	578	a/ - b/ -	-	580	-	580
-	-10	-	-	260	-	260	a/ - b/ -	-	431	-	431
-	-	-	270	319	-	589	a/ 67 b/ -	270	319	-	589

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Wierzchowice pow. Milicz	ilły plic., i piaski d/p cegły pełn. i dziurawki	266	538	377	1181	9
16	Ścinawka Średnia pow. Nowa Ruda	zwietrz. gliny perm. d/p wyrob. grubo i cienkościenn.	1330	1028	-	2358	25
17	Ścinawka Dolna pow. Nowa Ruda	gliny zbo- czowe d/p cegły pełn.	492	50	-	542	4
18	Strzelin pow. Strzelin	ilły mioc. d/p cegły pełn. i dziurawki	884	1661	-	2545	20
19	Miękinia pow. Środa Śl.	ilły trzec. d/p cegły pełn. i krat.	561	503	236	1300	15
20	Chwalimierz pow. Środa Śl.	utw. trzec. d/p cegły pełn., krat., dziurawki i rurek dren.	734	421	-	1155	10
21	Twardogóra pow. Syców	utwory zastoisk. gliny zwal. i piaski d/p cegły pełn.	-	185	-	185	9

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-9	-	-	257	538	377	1172	a/ - b/ -	296	538	377	1211
									1. I.	61 r.	
-25	-	-	1305	1028	-	2333	a/ - b/ -	1619	1028	-	2647
									1. I.	52 r.	
-4	-	-	488	50	-	538	a/ - b/ -	542	50	-	592
									1. I.	55 r.	
-20	-	-	864	1661	-	2525	a/ - b/ 328	1119	1661	-	2780
									1. I.	58 r.	
-15	-	-	546	503	236	1285	a/ - b/ 216	581	503	236	1320
									1. I.	62 r.	
-10	-	-	724	421	-	1145	a/ - b/ -	748	421	-	1169
									1. I.	62 r.	
-	-9	-	-	176	-	176	a/ - b/ 150	-	277	-	277
									1. I.	55 r.	

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
XVIII	Województwo zielonogórskie /razem/		21593	4952	836	27381	462
1	Witnica II pow. Gorzów Wlkp.	ilły warw. d/p wyrob. grubościen.	400	-	-	400	23
2	Witnica I pow. Gorzów Wlkp.	utw. zastoisk d/p cegły pełn.	233	-	-	233	-
3	Brzozowice pow. Gorzów Wlkp.	mułki czwart. d/p cegły pełn.	238	-	-	238	13
4	Ruszwice pow. Głogów	ilły plic. d/p cegły pełn.	162	96	-	258	-
		piaski schudz.	100	-	-	100	-
5	Kotla pow. Głogów	ilły plic. d/p cegły pełn. i rurek dren.	484	-	-	484	7
6	Lubsko-Dachówczarnia pow. Lubsko	ilły plic. d/p cegły pełn. i dziurawki	1390	-	-	1390	12
		piaski schudz.	63	351	-	414	3

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-462	-	-	21131	4952	836	26919	a/ 5951 b/ 7720				
-23	-	-	377	-	-	377	a/ - b/ 26	635	-	-	635
-	-	-	233	-	-	233	a/ - b/ 213	243	-	-	243
-13	-	-	225	-	-	225	a/ 28 b/ 214	264	-	-	264
-	-	-	162	96	-	258	a/ 99 b/ -	195	96	-	291
-	-	-	100	-	-	100	a/ - b/ -	108	-	-	108
-7	-	-	477	-	-	477	a/ - b/ 613	524	-	-	524
-12	-	-	1378	-	-	1378	a/ - b/ -	1422	-	-	1422
-3	-	-	60	351	-	411	a/ - b/ -	69	351	-	420

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Lubsko Dachówczarnia II pow. Lubsko	ilły plic. d/p wyrob. grubości. cien.	1094	-	-	1094	10
		ilły mioc. d/p cegły klink. i rurek dren.	158	-	-	158	-
8	Lubsko-Szamotownia pow. Lubsko	ilły mioc. i piaski d/p cegły pełn.	1894	-	-	1894	-
9	Lubsko-Kaflarnia pow. Lubsko	ilły mioc. d/p kafl. i	430	-	-	430	-
10	Glinka Górna pow. Lubsko	ilły mioc. d/p wyrob. grubo i cienkości. cien.	955	84	-	1039	19
11	Budych I i II pow. Lubsko	ilły mioc. d/p cegły pełn. i rurek dren.	1811	1643	-	3454	24
12	Jasień II pow. Lubsko	ilły mioc. i piaski d/p cegły pełn. klink. i półklink.	1316	84	-	1400	-
13	Drzeniów pow. Lubsko	ilły mioc. d/p cegły pełn.	737	-	-	737	17

ML

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-10	-	-	1084	-	-	1084	a/ - b/ 232	1215	-	-	1215
-	-	-	158	-	-	158	a/ 58 b/ -	158	-	-	158
-	-	-	1894	-	-	1894	a/ - b/ 1241	1949	-	-	1949
-	-	-	430	-	-	430	a/ 251 b/ 310	430	-	-	430
-19	-	-	936	84	-	1020	a/ - b/ 223	1126	84	-	1210
-24	-	-	1787	1643	-	3430	a/ - b/ 180	2010	1643	-	3653
-	-	-	1316	84	-	1400	a/ - b/ 313	1371	89	-	1460
-17	-	-	720	-	-	720	a/ - b/ 122	844	-	-	844

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Nowe Miasteczko pow. Nowa Sól	ily plic. i piaski d/p cegły pełn. dach. oraz rurek dren.	-	691	738	1429	-
15	Siedlisko pow. Nowa Sól	ily plic. i piaski d/p cegły pełn. wyrob. cienkościen. i rurek dren.	1044	349	-	1393	-
16	Pniów pow. Słubice	mułki za- stoisk. i piaski d/p cegły pełn.	356	-	-	356	-
17	Murzynowo pow. Gorzów	ily czwart. d/p cegły pełn.kl. 50	1438	-	-	1438	30
18	Sulechów pow. Sulechów	gliny zwał. d/p cegły pełn.	382	-	-	382	11
19	"Bobrzany" dla ceg. Małomice pow. Szprotawa	gliny zwał. d/p cegły pełn.	1656	-	-	1656	-
20	Drożki pow. Zielona Góra	ily i mułki plic. oraz piaski d/p cegły pełn. krat. i rurek dren.	75	472	-	547	10

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	-	-	-	691	738	1429	a/ - b/ -	-	691	738	1429	
									1.VII.58 r.			
-	-	-	1044	349	-	1393	a/ - b/ -	1044	349	-	1393	
									1.I. 61 r.			
-	-	-	356	-	-	356	a/ - b/ 184	356	-	-	356	
									1.I. 57 r.			
-30	-	-	1408	-	-	1408	a/ - b/ 1148	1536	-	-	1536	
									1.VIII.58 r.			
-11	-	-	371	-	-	371	a/ - b/ -	408	-	-	408	
									1.I. 60 r.			
-	-	-	1656	-	-	1656	a/ - b/ 147	1656	-	-	1656	
									1.I. 60 r.			
-10	-	-	65	472	-	537	a/ - b/ 151	109	472	-	581	
									1.I. 60 r.			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydobycie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Gozdnica I i II pow. Żagań	ilły mioc. d/p wyrob. grubo i cienkościen.	1272	-	-	1272	185
22	Żagań pow. Żagań	ilły mioc. d/p wyrob. grubo i cienkościen. i przykryw kabl.	539	-	-	539	10
23	Twardowice pow. Żagań	ilły mioc. d/p wyrob. grubo i cienkościen.	519	408	-	927	9
24	Czaple pow. Żary	ilły mioc. /garncarskie/	-	-	-	-	-
25	Tuplice pow. Żary	ilły mioc. i piaski d/p wyrob. grubościen. i ruręk dren.	85	320	98	503	15
26	Mirostowice pow. Żary	ilły mioc. d/p klink.	790	-	-	790	15

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytok -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-185	-	-	1087	-	-	1087	a/ 4938 b/ 917	1602	-	-	1602
									1.VII.61		r.
-10	-	-	529	-	-	529	a/ - b/ 252	607	-	-	607
									1.I.	56 r.	
-9	-	-	510	408	-	918	a/ - b/ 207	622	408	-	1030
									1.I.	55 r.	
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 13	33	34	-	67
									1.I.	56 r.	
									zasoby bilansowe wyeksplatawane		
-15	-	-	70	320	98	488	a/ - b/ 429	128	320	98	546
									1.I.	56 r.	
-15	-	-	775	-	-	775	a/ - b/ 526	986	-	-	986
									1.I.	56 r.	

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Kunice Żarskie II pow. Żary	ilły mioc. i piaski d/p cegły pełn. i dach.	-	454	-	454	-
28	Kunice II a pow. Żary	ilły mioc. i piaski d/p cegły dziurawki	352	-	-	352	8
29	Kunice I pow. Żary	ilły mioc. i piaski d/p cegły dziurawki i rurek dren.	314	-	-	314	8
30	Łukowice III pow. Żary	ilły mioc. d/p cegły pełn. dach. dziurawki i rurek dren.	1306	-	-	1306	33
	Surowce	ilaste do	produkcji	kruszywa	lekkiego		
	Ogółem zasoby udokumentowane		2982	5941	-	8923	24
1	Woj. Łódzkie Piaskowice pow. Łódź	gliny zwal. d/p aglopo- rytu	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	454	-	454	a/ - b/ -	-	541	-	541 1.I. 57 r.
-8	-	-	344	-	-	344	a/ - b/ 59	377	-	-	377 1.VII.59 r.
-8	-	-	306	-	-	306	a/ - b/ -	331	-	-	331 1.I. 61 r.
-33	-	-	1273	-	-	1273	a/ 577 b/ -	1372	-	-	1372 1.VIII.60 r.
+2656	-504	+2428	5638	5437	2428	13503	a/ 397 b/ -				
+998	+1104	+2428	998	1104	2428	4530	a/ 397 b/ -	998	1104	2428	4530 1.I. 66 r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	woj. szczecińskie Bukowo /"Szczecin Płonie"/ pow. Gryfino	il. sept. d/p keram- zytu	-	5941	-	5941	-
3	woj. warszawskie Budy Mszczonowskie pow. Grodzisk Maz.	il. plic. d/p keram- zytu	2982	-	-	2982	24

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+1682	-1608	-	1682	4333	-	6015	a/ - b/ -	1682	4333	-	6015
									31. III.		66 r.
-24	-	-	2958	-	-	2958	a/ - b/ -	3012	-	-	3012
									1.VII.62		r.

Bilans zasobów zarejestrowanych surowców ilastych ceramiki
budowlanej
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. m³

L. P.	Nazwa i loka- lizacja złóż	Rodzaj ko- peliny i ważniejsze parametry złóża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowa- ne		88367	b/ - 229 c/ 2114	88138	17759	
I	Woj.białostoc- kie /razem/		995	b/ - 24 c/ 42	971	1033	
1	Kozowszczyzna pow.Białystok	ilły zasto- iskowe	-	c/ - 18	-	792	<u>80</u> 1.I.56
2	Antonowo pow. Bielsk Podlaski	ilły zastoisko- we	100	b/ - 6 c/ 6	94	168	<u>146</u> 1.XII.56
3	Dolna pow. Bielsk Podlaski	gliny zwałowe	192	-	192	-	<u>202</u> IX.55
4	Pisznica pow. Elk	ilły war- wowe i gliny zwałowe	198	b/ - 8 c/ 8	190	-	<u>222</u> 31.XII. 60r
5	Czynsze pow. Elk	ilły pylaste i piaski	238	-	238	16	<u>238</u> 1.I.61
6	Kleszczewo pow.Hajnówka	gliny zwałowe	30	-	30	-	<u>38</u> 30.IV.57
7	Saki pow.Hajnówka	gliny zwałowe	17	-	17	-	<u>17</u> 31.XII.55
8	Kowale pow. Olecko	gliny zwa- łowe i ilły warwowe	113	b/ - 7 c/ 7	106	-	<u>220</u> 10.VI.54

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost +/ b/ ubytek -/ c/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Milejczyce pow. Siemiatycze	gliny żwałowe	107	b/ - 3 c/ 3	104	57	<u>113</u> 1.I.63
II	Woj.bydgoskie /razem/		2251	b/ - 96 c/ 78	2155	608	
1	Wapno pow.Brodnica	iły pliocenckie	223	b/ - 4 c/ 4	219	-	<u>399</u> 30.IV.57
2	Kontak w Koronowie pow.Bydgoszcz	iły pliocenckie	96	b/ - 8 c/ 8	88	-	<u>151</u> 31.I.58
3	Stopka pow.Bydgoszcz	iły pliocenckie	133	b/ - 4 c/ 4	129	-	<u>235</u> 30.V.57
4	Okole w Bydgoszczy pow.Bydgoszcz	iły pliocenckie	28	b/ - 8 c/ 8	20	251	<u>98</u> 10.I.61
5	Chełmińska w Chełmnie pow.Chełmno	utwory zastolskowe	118	b/ - 14 c/ 14	104	-	<u>265</u> 1.I.57
6	Saturn w Chełmnie pow.Chełmno	utwory zastolskowe	2	b/ - 2 c/ 2	-	-	<u>130</u> 30.XII.60
7	Inowrocław pow.Inowrocław	gliny żwałowe	39	-	39	-	<u>42</u> 1.I.55
8	Józefowo pow.Mogilno	iły pliocenckie	255	-	255	-	<u>265</u> 7.VII.59

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane w/8 stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydobycie w 1966	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Przechowo pow. Świecie	ilż warwowe	840	-	840	93	$\frac{840}{31.XII.58.}$
10	Kcynia I pow. Szubin	ilż pliczeńskie i piaski	63	b/ - 15 c/ 10	48	21	$\frac{165}{15.XI.57}$
11	Karmelita w Kcyni /Kcynia III i II/ pow. Szubin	ilż pliczeńskie	26	b/ - 6 c/ 6	20	166	$\frac{128}{2.XII.54}$
12	Załachowo pow. Szubin	ilż pliczeńskie	8	b/ - 6 c/ 6	2	77	$\frac{40}{31.III.58.}$
13	Szubin pow. Szubin	ilż warwowe	69	b/ - 10 c/ 5	59	-	$\frac{134}{9.III.60}$
14	Lubicz pow. Toruń	ilż pliczeńskie	38	-	38	-	$\frac{125}{1.I.55}$
15	Gole pow. Włocławek	gliny żwałowe	70	b/ - 3 c/ 3	67	-	$\frac{94}{1.I.55}$
16	Kruszki pow. Wyrzysk	ilż pliczeńskie	162	b/ - 12 c/ 4	150	-	$\frac{175}{1.XII.61}$

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydobycie w 1966r.	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Czajcze pow. Wyrzyk	iły płoceńskie	81	b/ - 4 c/ 4	77	-	102 30.VI.62
III	Woj. gdańskie /razem/		2193	a/ +355 c/ 92	2548	384	
1	Dąbrowa pow. Kląbóg	gliny żwałowe i iły warwowe	82	-	82	-	90 20.V.58
2	Pustkowo pow. Gdańsk	gliny żwałowe	159	-	159	7	167 30.IX.58
3	Gołębiewo pow. Gdańsk	gliny żwałowe	236	b/ -10 c/ 10	226	-	342 28.II.56
4	Łapalice pow. Kartuszy	iły i mułki czwartorzędowe w fil. ochron.	-	a/ +160 c/ 17 a/ +270	160 270	83 -	185 270 1.VII.65
5	Bysewo pow. Kartuszy	piaski schudzące	50	b/ - 5 c/ 5	45	-	71 20.XII.60.
6	Ryjewo pow. Kwidzyn	iły warwowe i gliny żwałowe	156	b/ - 6 c/ 6	150	-	195 1.I.59

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne w/g stanu na dzien
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydo- bycie w 1966r.	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Lędziechowo pow.Łębork	gliny zwałowe	98	b/ - 5 c/ 5	93	31	<u>114</u> 21.V.62
8	Nowy Staw pow.Malbork	gliny aluwialne	45	b/ - 15 c/ 15	30	-	<u>157</u> 31.XII. 55.
9	Rzucewo pow.Puck	utwory za- stoiskowe i gliny zwałowe	401	b/ - 10 c/ 10	391	58	<u>447</u> 13.VI.58
10	Sucumin pow.Stargard	ilły warwowe	439	b/ - 9 c/ 9	430	58	<u>514</u> 29.VIII. 56.
11	Malinowo pow.Tczew	mady wiślane	527	a/ -15 b/ 15	512	147	<u>595</u> 10.V.60
IV	Woj.katowickie /razem/		8262	a/ +1148 c/ 228	9410	598	
1	Cipcer-ceg. Nr 9 pow.N.Bielsko	gliny i ilły czar- torzędowe	49	b/ -8 c/ 8	41	-	<u>103</u> 15.IV.60
2	Rost- Komerowice Nr 12, pow. N. Bielsko	gliny i ilły czar- torzędowe	31	b/ -10 c/ 10	21	-	<u>104</u> 1.IV.59

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- peliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby posabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r.	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Bobrek pow. Bytom	gliny zwa- łowe i iły triasowe	257	-	257	-	<u>270</u> 20.XI.58
4	Bytom-Centrum pow.Bytom	iły kajprowe	316	-	316	-	<u>355</u> 21.VII. 58
5	Kochłowice Nr 10 miejsc.Rado- szów, pow.Bytom	ilożupki karbońskie	90	b/ - 9 c/ 9	81	-	<u>164</u> 1.I.57
6	Kochłowice pow. N.Bytom	gliny zwa- łowe i ilo- żupki kar- bońskie	1965	b/ - 14 c/ 14	1951	282	<u>2083</u> 31.VI. 57.
7	Chebbie-Dobra Nadzieja pow. Bytom	ilożupki karbońskie i gliny czwarto- rzędowe	99	-	99	-	<u>118</u> 30.VI. 59
8	Nieradzim pow.Cieszyn	utwory aluwialne	425	b/ - 10 c/ 10	415	-	<u>513</u> 15.X.56
9	Cieszyn Bobrek Nr 5 pow.Cieszyn	gliny zwietrze- linowe	63	b/ - 11 c/ 11	52	64	<u>155</u> 1.XII.56

L. P.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilansowe zarejestrowane w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydobycie w 1966r.	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Skoczów pow.Cieszyn	łupki cieszyńskie	-	a/ +608 c/ 11	608	-	<u>636</u> 1.I.65r
11	Zacisze Nr 2 pow.Częstochowa	łyły jurajskie	55	b/ - 12 c/ 12	43	-	<u>120</u> 19.IX.57
12	Janina Nr 13 pow.Częstochowa	łyły jurajskie	101	-	101	-	<u>119</u> 31.III.56r.
13	Stare Gliwice Nr 4 pow.Gliwice	łyły mioceńskie	189	b/ - 11 c/ 11	178	-	<u>268</u> 15.X.58
14	Gliwice Nr 3 pow.Gliwice	łyły mioceńskie, gliny i łyły czwartorzędowe	270	b/ - 8 c/ 8	262	-	<u>328</u> 31.V.59
15	Świętoszowice pow. Gliwice	gliny czwartorzędowe	18	b/ - 10 c/ 10	8	-	<u>65</u> 9.III.61
16	Ostropa pow.Gliwice	gliny czwartorzędowe	275	b/ - 10 c/ 10	265	106	<u>347</u> 1.IV.60
17	Jeżowa pow.Mysłowice	łyły kajprowe, gliny żwawo i piaski	903	-	903	43	<u>903</u> 1.I.57

L. P.	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r.	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydo- bie w 1966r.	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Krzyżkowice pow. Rybnik	gliny zwałowe	81	-	81	11	83 27.IV.59
19	Gaszowice pow. Rybnik	gliny czwarto- rzędowe i iły mio- ceńskie	45	b/ - 10 c/ 10	35	-	64 31.V.64
20	Rydułtowy pow. Rybnik	gliny zwa- łowe i iły mioceńskie	521	b/ - 109 c/ 9	412	-	538 1.VIII. 63r
21	Rzędówka Nr 11 pow. Rybnik	gliny zwałowe	2	b/ - 2 c/ 8	-	-	57 25.III.58
22	Emma Z-2 Mikołów pow. Tarnow- skie Góry	gliny zwa- łowe i łupki kar- bońskie	33	b/ - 10 c/ 10	23	-	121 10.IV.57
23	Czułów Nr 6 pow. Tarnow- skie Góry	gliny zwałowe	72	-	72	-	109 27.II.57
24	Bobrowniki pow. Tarnow- skie Góry	gliny zwałowe	127	b/ - 8 c/ 8	119	-	174 1.XI.60
25	Moszczenica Nr 7 pow. Wodzisław Śląski	łółupki mioceńskie i piaski	514	b/ - 10 c/ 10	504	-	569 27.I.56

L. p.	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r.	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydoby- cie w 1966 r.	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Jastrzębie Zdrój pow. Wodzisław Śląski	iły miocen- skie i gli- ny czwar- torzędowe	38	b/ - 3 c/ 6	35	-	<u>70</u> 21.XII. 60r.
27	Zabrze pow. Zabrze	iły grabowie- kie	281	b/ - 13 c/ 13	268	-	<u>350</u> 10.IV.59
28	Zabrze Nr 1 i Zabrze Nr 2 pow. Zabrze	gliny czwarto- rzędowe	711	b/ - 21 c/ 21	690	89	<u>848</u> 30.IX.58
29	Mrzyglódka pow. Zawier- cie	utwory zastoisko- we i iły jurajskie	350	-	350	-	<u>354</u> 1.VI.62
30	Złoże Kocury dla ceg. Bła- chowa pow. Lubliniec	gliny i iły kaj- prowe	204	-	204	-	<u>229</u> 1.II.61
31	Poręba III pow. Zawiercie	iły rety- kolasowe	17	-	17	3	<u>17</u> 20.III. 59
32	Lipie Śląskie pow. Lubliniec	iły kajprowe	160	b/ - 160 c/ -	-	-	
33	Blanowice pow. Zawiercie	iły juraj- skie w fil. ochr.	- -	a/ + 810 c/ 9 a/ + 189	810 189	- -	<u>829</u> <u>189</u> 1.VII.64

L. P.	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek -// c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
V	Woj.kieleckie /razem/		3708	b/ - 79 c/ 69	3629	648	
1	Michałów pow. Iłża	gliny i iły tria- sowe	130	-	130	-	<u>130</u> 1.IV.59
2	Wielgie pow. Iłża	gliny zwałowe	116	-	116	-	<u>116</u> 1.VI.60
3	Chwałowice pow. Iłża	gliny zwałowe	261	b/ - 1 c/ 1	260	9	<u>273</u> 1.VI.60
4	Janinów pow. Jędrzejów	iły warwo- we i gliny zwałowe	82	b/ - 11 c/ 11	71	-	<u>165</u> 1.I.56
5	Staniewice pow. Jędrzejów	gliny czwarto- rzędowe	3	b/ - 3 c/ 3	-	-	Zasoby wyeks- ploato- wane <u>47</u> 1.XII.55
6	Bodzętyn pow. Kielce	gliny zwałowe	200	b/ - 2 c/ 2	198	83	<u>229</u> 1.I.57
7	Szczekociny pow. Kielce	gliny zwałowe	95	-	95	-	<u>107</u> 1.VI.60

L P	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek -// c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Kęsów pow.Kazimie- rza Wielka	lessy, gliny i iły kra- kowieckie	207	-	207	-	$\frac{207}{1.I.61}$
9	Topola pow.Kazimie- rza Wielka	lessy i iły kra- kowieckie	219	b/ - 17 c/ 7	202	-	$\frac{227}{1.I.57}$
10	Skorczów pow.Kazimie- rza Wielka	lessy i iły kra- kowieckie	267	-	267	-	$\frac{267}{1.I.57}$
11	Odrawąż pow.Końskie	piaski schudza- jące	129	b/ - 8 c/ 8	121	-	$\frac{148}{1.VII.59}$
12	Leżenica pow.Kozienice	gliny i muły czwarto- rzędowe	292	b/ - 2 c/ 2	290	-	$\frac{332}{19.XI.56}$
13	Nowiny pow.Kozienice	gliny czwarto- rzędowe	147	b/ - 2 c/ 2	145	82	$\frac{208}{1.VIII.57}$
14	Sarnów pow. Kozieni- ce	gliny czwarto- rzędowe	336	b/ - 5 c/ - 5	331	-	$\frac{434}{1.I.57}$

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Białaczów pow. Opoczno	gliny zwałowe	268	b/ - 10 c/ 10	258	408	<u>434</u> 31.XII. 56
16	Nowa Wieś pow. Pińczów	gliny trze- ciorzędowe	142	-	142	-	<u>144</u> 1.I.60
17	Koprzywnica pow. Sandomierz	lessy	277	-	277	-	<u>285</u> 30.IX.55
18	Tenczynopol pow. Sandomierz	gliny zwałowe	90	b/ - 2 c/ 2	88	-	<u>131</u> 1.X.55
19	Rytwiany pow. Staszów	ilły krakow- skie i mułki lessowe	327	b/ - 12 c/ 12	315	-	<u>379</u> 1.VII.57
20	Policzna pow. Zwolen	gliny czwarto- rzędowe	74	b/ - 2 c/ 2	72	66	<u>94</u> 1.I.60
21	Adamów pow. Starchowice	ilły retykolia- sowe	46	b/ - 2 c/ 2	44	-	<u>50</u> 1.I.64
VI	Woj.koszalińskie		-	-	-	-	

L. P.	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Woj.krakowskie /razem/		7981	b/ - 167 c/ 148	7814	240	
1	Bochnia pow. Bochnia	iły mio- ceńskie i gliny czwarto- rzędowe	665	b/ - 13 c/ 13	652	-	800 25.IV.56
2	Stradomka pow. Bochnia	utwory aluwialne	164	b/ - 5 c/ 5	159	-	215 30.IX.53
3	Górka k.Trze- bini pow.Chrzanów	iły kra- kowieckie	500	b/ - 12 c/ - 11	488	86	566 1.VIII. 59r
4	Szczucin pow. Dąbrowa Tarnowska	utwory czwarto- rzędowe	216	b/ - 8 c/ 8	208	-	246 15.V.60
5	Żabno I pow. Dąbrowa Tarnowska	utwory aluwialne	289	b/ - 5 c/ 5	284	-	327 25.I.57
6	Jeleń pow. Jaworzno	utwory zastois- kowe	329	-	329	-	329 1.VIII. 57r
7	Łagiewniki m. Kraków	iły i ilo- żupki mio- ceńskie	702	-	702	-	731 10.I.56

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Rybitwy m. Kraków	utwory aluwialne	425	b/ - 17 c/ 17	408	-	502 10.XI.55
9	Sowliny pow. Limanowa	gliny zwie- trzelinowe i żupki eocenne	106	-	106	85	112 1.I.62
10	Świdnik pow. Limanowa	gliny trze- ciorzędowe i gliny zwałowe	164	-	164	-	166 3.VIII. 61
11	Szczyrzyc pow. Limanowa	gliny zboczowe	166	b/ - 3 c/ 3	163	-	186 20.VIII. 56r
12	Myślenice pow. Myślenice	gliny les- sowe i zwałowe	161	-	161	-	254 17.III. 53r
13	Krynica pow. Nowy Sącz	gliny czwarto- rzędowe	22	b/ - 6 c/ 6	16	-	59 7.XI.56
14	Nowy Targ pow. Nowy Targ	gliny aluwialne	531	-	531	69	655 31.X.59
15	Boleścin pow. Chrzanów	gliny i muł- ki czwar- torzędowe	145	b/ - 22 c/ 8	123	-	145 31.III. 64

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Żarnowiec pow.Nowy Targ	ilż zastoisko- we	70	b/ - 1 c/ 1	69	-	<u>73</u> 1.II.58
17	Zator pow.Oświęcim	utwory aluwialne	490	b/ - 9 c/ 9	481	-	<u>501</u> 31.XII. 64
18	Osiek pow.Oświęcim	ilż i muł- ki, gliny lodowcowe i lessy	840	b/ - 9 c/ 8	831	-	<u>214</u> 27.I.58 675 1.I.63
19	Wilamowice pow.Oświęcim	gliny i mu- ły trzecio- rzędowe	128	b/ -10 c/ 10	118	-	<u>148</u> 1.I.64
20	Pisarzowice pow.Oświęcim	gliny zwa- łowe i ilż zastoisko- we	113	b/ - 4 c/ 4	109	-	<u>153</u> 11.V.57
21	Przemęczany pow.Proszow- ice	gliny lessowe	415	-	415	-	<u>435</u> 27.VIII 54
22	Wawrzeńczyce pow.Proszowi- ce	gliny lessowe	219	-	219	-	<u>234</u> 19.IX. 56
23	Zagrody pow.Proszowi- ce	gliny les- sowe i ilż miocenské	392	-	392	-	<u>428</u> 2.V.58

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Tuchów pow.Tarnów	utwory aluwialne	22	b/ - 7 c/ 7	15	-	$\frac{78}{12.VI.56}$
25	Radłów pow.Tarnów	gliny, iły i mułki czwarto- rzędowe	269	b/ - 12 c/ 12	257	-	$\frac{364}{25.II.57}$
26	Andrychów pow.Wadowice	zwietrzeli- na iłokup- ków oligo- ceńskich i lessy	332	b/ - 11 c/ 10	321	-	$\frac{395}{1.IX.55}$
27	Żywiec II pow.Żywiec	gliny les- sowe i aluwialne	106	b/ - 13 c/ 11	93	-	$\frac{242}{30.V.54}$
VII	Woj.lubelskie /razem/		8564	b/ - 141 c/ 146	8423	959	
1	Chotyłów pow.Biała Podlaska	utwory zastoisko- we	763	b/ - 15 c/ 15	748	-	$\frac{893}{1957}$
2	Frampol I i III pow.Biłgoraj	gliny zwałowe	292	b/ - 7 c/ 7	285	-	$\frac{325}{31.XII.58}$

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Tarnogród pow.Biłgoraj	gliny zwa- łowe i iły krakowiec- kie	104	b/ - 3 c/ 3	101	-	<u>112</u> 31.XII. 61
4	Bychawa pow.Bychawa	mułki lessopodob- ne	293	b/ - 8 c/ 8	285	29	<u>341</u> 1.VI.56
5	Feliks w Hrubieszowie pow.Hrubieszów	gliny lessowe	1228	b/ - 8 c/ 8	1220	92	<u>1304</u> 6.V.55
6	Horoszczyce pow.Hrubieszów	gliny lessowe	60	-	60	-	<u>67</u> 30.IX.55
7	Putnowice /Kaflarnia/ pow.Hrubie- szów	iły i muł- ki czwar- torzędowe	4	-	4	29	<u>4</u> 31.XII. 55
8	Białopole pow.Hrubie- szów	mułki lessowe	246	b/ - 9 c/ 9	237	-	<u>270</u> 1.XI.59
9	Wola Żółkiew- ska pow.Krasny- staw	gliny i muły les- so-podob- ne	307	b/ - 11 c/ 11	296	-	<u>373</u> 14.IX.56

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Kraśnik I pow. Kraśnik	głina lessowa	-	b/ - c/ - 5	-	291	$\frac{45}{30.VI.56}$
11	Kraśnik II pow. Kraśnik	lessy	48	b/ - 6 c/ 6	42	-	$\frac{91}{1.X.58}$
12	Kraśnik IV pow. Kraśnik	lessy	264	b/ - 5 c/ 5	259	-	$\frac{313}{10.VII.57}$
13	Olbięcin pow. Kraśnik	lessy	112	-	112	-	$\frac{112}{30.VI.60}$
14	Mejzneszyn pow. Lubartów	gliny zwałowe	130	b/ - 3 c/ 3	127	-	$\frac{138}{30.VI.60}$
15	Wincentów I pow. Lubartów	głina zwałowa /zamarglo- na/	21	b/ - 7 c/ 7	14	12	$\frac{32}{31.I.56}$
16	Wincentów II pow. Lubartów	głina zwałowa /zamarglo- na/	-	-	-	51	$\frac{83 \text{ pozab.}}{1.III.56}$
17	Łuków pow. Łuków	gliny i iły czwarto- rzędowe oraz iły płoc.	1319	b/ - 12 c/ 12	1307	-	$\frac{1525}{8.XI.54}$

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoža	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoža i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilansowe zarejestrowane w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek -/ / c/ wydobycie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Wilków pow. Opole Lub.	utwory czwartorzędowe	244	b/ - 5 c/ 5	239	-	<u>267</u> 30.X.59
19	Garbów pow. Puławy	gliny i muły lessowe	226	b/ - 5 c/ 5	221	328	<u>242</u> 1.VII.63
20	Łopatki pow. Puławy	lessy	346	b/ - 6 c/ 6	340	-	<u>391</u> 1.I.57
21	Łaziska pow. Puławy	gliny piaszczyste	90	b/ - 3 c/ 3	87	-	<u>104</u> 30.XII. 60
22	Końskowola /Kaflarnia/ pow. Puławy	gliny zwałowe	11	-	11	-	<u>23</u> 1.III.56
23	Radzyń pow. Radzyń	utwory aluwialne	41	b/ - 5 c/ 5	36	-	<u>97</u> 13.IX.56
24	Budy pow. Tomaszów Lub.	lessy i gliny mułkowe	311	b/ - 7 c/ 7	304	-	<u>343</u> 1.I.60
25	Dobropol pow. Włodawa	mułki ilaste czwartorzędowe	232	b/ - 2 c/ 2	230	127	<u>245</u> 30.VI.59

L. P.	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Panieńskie pow. Zamość	lessy	1597	b/ - 8 c/ 8	1589	-	<u>1654</u> 31.XII. 58
27	Zamościanka pow. Zamość	lessy	275	b/ - 6 c/ 6	269	-	<u>300</u> 31.XII. 61
IX	Woj. Łódzkie /razem/		9638	b/ - 745 c/ 255	8893	2712	
1	Koluszki pow.Brzeziny	gliny zwałowe	71	-	71	3	<u>87</u> 6.VI.57
2	Stryków pow.Brzeziny	gliny zwałowe	297	b/ - 8 c/ 8	289	-	<u>320</u> 1.I.63
3	Rogów pow.Brzeziny	gliny zwałowe	304	-	304	-	<u>312</u> 20.XI.56
4	Izabelin Nr 7 pow. Kutno	gliny zwałowe	168	-	168	-	<u>180</u> 15.XII. 55r
5	Gołębiew pow. Kutno	gliny zwałowe	894	b/ - 6 c/ 6	888	-	<u>953</u> 12.V.54
6	Lopatki pow. Łask	gliny zwałowe	311	b/ - 10 c/ 10	301	68	<u>385</u> 1.V.56

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydo- by- cie w 1966 r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Czechło pow. Łask	gliny zwałowe	526	b/ - 4 c/ 4	522	225	<u>573</u> 30.VI.56
8	Młodzienia- szek w Pabia- nicach pow. Łask	gliny zwałowe	408	b/ - 14 c/ 14	394	-	<u>509</u> 3.IX.57
9	Pabianice Ceg. Nr 6 /Nowa/ pow. Łask	gliny zwałowe	73	b/ - 10 c/ 10	63	-	<u>84</u> 1.VII.63
10	Zelów-Jersak pow. Łask	gliny zwałowe	351	b/ - 14 c/ 14	337	69	<u>441</u> 19.III.57
11	Piorunówek pow. Łask	gliny zwałowe	88	-	88	15	<u>88</u> 13.IV. 56
12	Sierpów pow. Łęczyca	gliny zwałowe	150	-	150	-	<u>192</u> 31.V.54
13	Grabów pow. Łęczyca	gliny zwałowe	178	b/ - 9 c/ 9	169	-	<u>294</u> 31.V.54
14	Głowno pow. Łowicz	gliny zwałowe	105	b/ - 9 c/ 9	96	-	<u>130</u> 1.I.63

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilansowe zarejestrowane w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydoby- cie w 1966 r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Łódź Nr 8 m. Łódź	gliny zwałowe	224	b/ - 14 c/ 14	210	29	<u>334</u> 18.VI.57
16	Łódź Nr 9 m. Łódź	gliny zwałowe	45	-	45	39	<u>125</u> 31.X.57
17	Dąbrówka pow. Łódź	ił płocien- skie	12	b/ - 8 c/ 8	4	-	<u>94</u> 12.VIII. 57
18	Gospodarz pow. Łódź	gliny zwałowe	587	b/ - 7 c/ 7	580	-	<u>587</u> 1.I.65
19	Piaskowice pow. Łódź	gliny zwałowe	480	b/ - 480 c/ -	-	-	-
20	Moszczenica pow. Piotrków	gliny zwałowe	47	b/ - 16 c/ 16	31	-	<u>180</u> 1.V.55
21	Ostrów Nr 53 pow. Piotrków	gliny zwałowe	138	b/ - 17 c/ 17	121	168	<u>267</u> 31.XII. 55
22	Domiechowice pow. Bełchatów	gliny zwałowe	349	b/ - 16 c/ 16	333	-	<u>495</u> 31.IX.54
23	Lipy w Bełchatowie pow. Bełchatów	gliny zwałowe	114	b/ - 4 c/ 4	110	990	<u>185</u> 1.VII.56

L. p.	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966 r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Polichno pow.Piotrków	gliny zwałowe	964	b/ - 9 c/ 9	955	207	<u>1046</u> 1.VI.55
25	Gorzędów pow.Piotrków	gliny zwałowe	57	b/ - 2 c/ 2	55	35	<u>79</u> 10.VI.56
26	Dworszowice pow. Pajęczno	gliny zwałowe	129	b/ - 1 c/ 1	128	35	<u>165</u> 15.II.56
27	Zamoście pow.Pajęczno	gliny zwałowe	-	-	-	10	Zasoby bilans. wyeksplo- atowane
28	Radomsko I i III pow.Radomsko	gliny zwałowe	65	b/ - 17 c/ 17	48	500	<u>186</u> 1.I.57
29	Radomsko II pow.Radomsko	gliny zwałowe	564	b/ - 9 c/ 9	555	-	<u>638</u> 31.XII. 54
30	Nieznanice pow.Radomsko	gliny zwałowe	41	-	41	-	<u>48</u> 15.XI.55
31	Kruszyna pow.Radomsko	mułki za- stoiskowe i aluwial- ne	169	b/ - 2 c/ 2	167	88	<u>184</u> 1.VIII.57

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilansowe zarejestrowane w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydoby- cie w 1966 r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Krobanówek pow. Sieradz	gliny zwałowe	124	b/ - 17 c/ 17	107	-	<u>255</u> 30.IV.57
33	Michałów - Krobanów pow. Sieradz	gliny zwałowe i mułki	128	b/ - 16 c/ 16	112	-	<u>158</u> 1.I.64
		w filarze ochronnym	7	-	7	-	<u>7</u> 1.I.64
34	Skiermiewice pow. Skiermiewice	gliny zwałowe	173	b/ - 18 c/ 8	155	-	<u>224</u> 10.IX.56
35	Chotów pow. Wieluń	gliny zwałowe i muły trzęciórzędowe	562	-	562	-	<u>612</u> 18.IV.55
36	Tadziów w Walichnowych pow. Wieluń	gliny zwałowe	137	b/ - 8 c/ 8	129	55	<u>220</u> 31.XII. 54
37	Gaszyn pow. Wieluń	mułki ilaste jurajskie	546	-	546	154	<u>559</u> 31.XII. 54
38	Słowików pow. Wieluń	gliny zwałowe i muły	52	-	52	22	<u>54</u> 1.XII.56

L. P.	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Woj. olsztyń- skie /razem/		449	b/ - 14 c/ 14	435	97	
1	Czerwona pow. Mrągowo	gliny zwałowe	126	-	126	-	<u>128</u> 31.XII. 58
2	Sewerynów pow. Nidzica	ilły plic- ceniokie	43	b/ - 9 c/ 9	34	97	<u>60</u> 30.VI.61
3	Klucznik pow. Olsztyn	ilły warwowe	209	-	209	-	<u>209</u> 1.II.58
4	Zastawie pow. Pasiek	gliny zwałowe	71	b/ - 5 c/ 5	66	-	<u>85</u> 1.I.63
XI	Woj. opolskie /razem/		9458	b/ - 235 c/ 235	9223	1050	
1	Głubczyce Nr 1 pow. Głubczyce	gliny lessowe	51	b/ - 12 c/ 12	39	75	<u>146</u> 1.I.58
2	Baborów Nr 1 pow. Głubczyce	gliny les- sowe	408	b/ - 16 c/ 16	392	-	<u>491</u> 30.IX.60

L. p.	Nazwa i lokaliza- cja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy - b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Baborów Nr 2 pow. Głubczyce	gliny les- so-podobne	192	b/ - 11 c/ 11	181	140	<u>212</u> 1.III.64
4	Branice pow. Głubczyce	gliny lessowe	611	b/ - 12 c/ 12	599	-	<u>699</u> 30.VIII. 58
5	Kietrz Nr 2 pow. Głubczyce	lessy	811	b/ - 9 c/ 9	802	-	<u>877</u> 30.IX.58
6	Kluczbork 3 pow. Kluczbork	ilzy kajprowe i piaski	629	b/ - 7 c/ 7	622	-	<u>706</u> 31.XII. 60
7	Kobylice pow. Koźle	utwory aluwialne	318	b/ - 8 c/ 8	310	55	<u>360</u> 1.I.62
8	Strzeleczy pow. Krapko- wice	gliny czwarto- rzędowe i piaski	329	b/ - 5 c/ 5	324	42	<u>360</u> 1.IV.61
9	Głuchołazy pow. Nysa	gliny les- sopodobne	635	b/ - 11 c/ 11	624	-	<u>665</u> 30.IX.62
10	Niwica pow. Nysa	ilzy trze- ciorzędo- we	66	b/ - 12 c/ 12	54	51	<u>104</u> 1.I.61

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilan- sowe zareje- strowa- ne w/g stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r.	a/ przy- rost +/ b/ ubytek -/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Prusinowice pow. Nysa	gliny czwarto- rzędowe i iły mio- ceńskie	734	b/ - 7 c/ 7	727	37	$\frac{752}{1.I.62}$
12	Bodzanowice pow. Olesno	gliny zwa- łowe i piaski gliniaste	440	b/ - 10 c/ 10	430	-	$\frac{514}{1.IV.67}$
13	Radawie pow. Olesno	gliny morenowe	126	b/ -13 c/ 13	113	222	$\frac{183}{1.VI.61}$
14	Opole Nr 1 pow. Opole	gliny aluwialne	162	-	162	-	$\frac{227}{1.I.58}$
15	Popielów pow. Opole	gliny aluwialne	207	b/ - 9 c/ 9	198	-	$\frac{228}{1.VII.63}$
16	Sławice pow. Opole	gliny aluwialne	75	b/ - 20 c/ 20	55	-	$\frac{129}{1.VIII.63}$
17	Nowa Wieś pow. Prudnik	gliny zwałowe	182	b/ - 5 c/ 5	177	21	$\frac{193}{1.IV.61}$
18	Niemysłowice pow. Prudnik	gliny py- laste i lesso-po- dobne	1358	b/ - 9 c/ 9	1349	-	$\frac{1376}{1.V.63}$

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans- zareje- strowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek -/-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Głogówek I pow. Prudnik	glina zwałowa	119	b/ -13 o/ 13	106	36	<u>170</u> 1.IV.62
20	Prudnik pow. Prudnik	gliny lessopo- dobne	698	b/ -13 o/ 13	685	329	<u>736</u> 31.XII. 62
		w filarze ochronnym	42	-	42	-	<u>42</u> 31.XII. 62
21	Biała Prudnicka pow. Prudnik	lessy i utwory lessopo- dobne	364	b/ -11 o/ 11	353	-	<u>395</u> 1.II.63
		w filarze ochronnym	11	-	11	-	<u>11</u> 1.II.63
22	Racibórz IV pow. Racibórz	gliny i iły aluwialne	268	b/ -9 o/ 9	259	-	<u>323</u> 20.V.58
23	Piotrowice Wielkie pow. Racibórz	lessy	622	b/ -13 o/ 13	609	42	<u>720</u> 1.IX.58

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+ b/ ubytek /-/ o/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	Woj. poznańskie /razem/		13253	b/ -243 o/ 243	13010	4031	
1	Pudliszki pow. Gostyń	ilły i mułki plicoeńskie	391	b/ -5 o/ 5	386		420 30.XII.60
2	Żerków pow. Jarocin	ilły plicoeńskie	23	b/ -4 o/ 4	19		63 2.VIII.58
3	Kotlin pow. Jarocin	ilły plicoeńskie	247	-	247	-	286 28.II.58
4	Nowa Wieś pow. Jarocin	ilły plicoeńskie i gliny zwalowe	143	b/ -8 o/ 8	135	-	191 15.X.59
5	Leszoczyce pow. Jarocin	gliny zwalowe	120	b/ -3 o/ 3	117	-	143 31.XII.58
6	Rypinek III pow. Kalisz	ilły plicoeńskie	617	-	617	-	1377 30.IV.56
7	Gienia pow. Kalisz	ilły plicoeńskie	322	b/ -5 o/ 5	317		362 15.V.58

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe		Zasoby poza- bilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień	
			Stan na 1.I.66 r	a/przy- rost/+/ b/ubytek /-/ o/wydoby- cie w 1966r			
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Albertów pow. Kępno	iły triasowe	286	b/ -8 o/ 8	278	-	368 22.X.55
9	Kępno ceg. Nr 5 pow. Kępno	iły i mułki warwowe	67	b/ -8 o/ 8	59	27	118 20.XII. 59
10	Podzamcze pow. Kępno	gliny zwałowe	178	b/ -8 o/ 8	170	-	216 30.II. 60
11	Koza Wielka pow. Kępno	iły i muł- ki pliczeń- skie oraz gliny zwa- łowe	328	b/ -3 o/ 3	325	14	349 31.V.61
12	Sadogóra pow. Kępno	gliny zwałowe	56	b/ -3 o/ 3	53	-	75 10.V.58
13	Mostki pow. Koło	gliny zwałowe	48	-	48	279	90 17.IV. 56
14	Nagórna w Kole pow. Koło	zamarglona glina zwa- łowa	-	-	-	170	poza- b. 225 5.V.56
15	Żubna k.Kłodawy pow. Koło	zamarglona glina zwałowa	-	-	-	387	poza- b. 398 15.VI. 56

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Sempolno pow. Koło	zamarglona glina zwałowa	-	-	-	9	pozab. 40 15.V.56
17	Sarnowo pow. Konin	glina zwałowa	58	-	58	1181	84 30.V.56
18	Wygoda pow. Konin	iłły ozwar- torzędowe	210	-	210	-	210 1.III.59
19	Krzywin pow. Kościan	iłły pliczeń- skie	326	b/ -4 o/ 4	322	-	393 31.XII. 56
20	Szczodrowo pow. Kościan	iłły pliczeń- skie	88	b/ -1 o/ 1	87	6	96 26.IX. 58
21	Białki pow. Krotoszyn	gliny zwałowe	151	b/ -7 o/ 7	144	-	210 30.XII. 58
22	Krotoszyn pow. Krotoszyn	iłły pliczeń- skie	10	-	10	-	10 31.V.59
23	Krotoszyn Stary pow. Krotoszyn	iłły pliczeń- skie	305	-	305	123	431 31.XII. 60

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydobyć w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Zduny pow. Krotoszyn	iły warwowe	124	b/ -8 o/ 8	116	-	179 28.XI.58
25	Wziąchów pow. Krotoszyn	gliny, zwałowe	69	b/ -3 o/ 3	66	-	77 28.III.59
26	Bojanice pow. Leszno	iły pliocieńskie	426	b/ -7 o/ 7	419	-	486 30.X.56
27	Drzęczkowo pow. Leszno	iły pliocieńskie	26	-	26	-	34 31.VII.57
28	Kąkolewo pow. Leszno	iły pliocieńskie	129	-	129	-	132 20.V.58
29	Kłosowice pow. Międzybóże	iły pliocieńskie	54	b/ -6 o/ 6	48	-	168 1.XII.55
30	Sieraków pow. Międzybóże	iły miocieńskie	635	b/ -10 o/ 10	625	-	705 1.VI.56
31	Perzyny pow. Nowy Tomysl	utwory czwartorzędowe	497	b/ -8 o/ 8	489	260	577 1.XI.56

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Strzyżewo pow. Nowy Tomyśl	ilły warwo- we i mułki	50	b/ -9 o/ 9	41	20	206 30.IX.56
33	Oborniki pow. Oborniki	ilły pliocen- skie	448	b/ -7 o/ 7	441	294	170 10.IV.56 354 1.I.63
34	Zacharzewie pow. Ostrów	gliny zwałowe	811	b/ -10 o/ 10	801	-	903 10.XI.55
35	Ostrów ceg. Krępa pow. Ostrów	gliny zwałowe	232	b/ -10 o/ 10	222	-	300 28.II.59
36	Sobótka pow. Ostrów	ilły pliocen- skie	267	b/ -8 o/ 8	259	-	318 1.IV.57
37	Przygodzice pow. Ostrów	ilły plio- ceńskie i gliny zwałowe	152	b/ -7 o/ 7	145	-	211 1.V.57
38	Odolanów pow. Ostrów	gliny zwałowe	203	b/ -10 o/ 10	193	-	256 16.VI.58
39	Moszczanka pow. Ostrów	gliny zwałowe	186	b/ -7 o/ 7	179	-	235 22.XII. 58

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Klapki pow. Ostrzeszów	ły plic- ocień- skie	147	b/ -7 o/ 7	140	22	181 30.XI.59
41	Ostrzeszów pow. Ostrzeszów	ły plic- ocieńskie i gliny zwa- łowe	172	b/ -5 o/ 5	167	-	191 30.XI.61
42	Wawel - ceg. Piła pow. Piła	ły warwowe	76	-	76	-	107 1.I.62
43	Poznań-Juniko wo ceg. Rudnicze m. Poznań	ły warwowe	945	-	945	388	1009 28.IX.60
44	Dymaczewo pow. Poznań	ły plic- ocień- skie	517	-	517	-	550 31.XII. 61
45	Jelonek pow. Poznań	ły plic- ocień- skie	52	-	52	-	52 2.I.59
46	Dłoń pow. Rawicz	ły plic- ocieńskie	44	b/ -5 o/ 5	39	12	48 1.XI.60
		piaski	9	b/ -1 o/ 1	8		12 1.XI.60

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ o/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
47	Sowliny pow. Rawicz	iły płocień- skie	116	b/ -6 o/ 6	110	-	<u>173</u> 30.IX.57
48	Wronki pow. Szamotuły	iły płocień- skie	396	b/ -6 o/ 6	390	704	<u>452</u> 1.I.56
49	Iwno pow. Szamotuły	mułki i gliny zwałowe	629	b/ -11 o/ 11	618	-	<u>689</u> 6.X.55
50	Eniewy pow. Szamotuły	gliny zwałowe	47	-	47	-	<u>47</u> 5.II.58
51	Wólka Staw pow. Słupca	iły warwo- we i mułki plastyczne	299	-	299	59	<u>327</u> 10.V.61
52	Trąbczyn pow. Słupca	iły płocień- skie	133	-	133	-	<u>140</u> 15.I.55
53	Binkowo pow. Śrem	iły płocień- skie	20	b/ -1 o/ 1	19	-	<u>23</u> 18.V.59
54	Śrem- Wójtostwo pow. Śrem	iły płocień- skie	66	-	66	-	<u>67</u> 27.IV.59

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Woj. rzeszowskie /razem/		3612	b/ -147 o/ 157	3465	-	
1	Żyraków pow. Dębica	utwory aluwialne	29	b/ -7 o/ 7	22	-	<u>79</u> 24.VIII. 56
2	Strzegocice pow. Dębica	utwory aluwialne	109	b/ -7 o/ 7	102	-	<u>134</u> 25.X.61
3	Radymno pow. Jarosław	gliny lessowe i aluwialne	270	b/ -7 o/ 7	263	-	<u>330</u> 10.III. 56
4	Sieniawa pow. Jarosław	gliny akumulacji rzecznej	376	b/ -6 o/ 6	370	-	<u>443</u> 1.II.57
5	Bieździadka pow. Jasło	łupki kros- nieńskie i gliny kar- packie	106	b/ -8 o/ 8	98	-	<u>159</u> 31.VII. 56
6	Żółków pow. Jasło	gliny zwietrze- linowe	54	b/ -13 o/ 13	41	-	<u>105</u> 30.IV.62

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek -/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Trzebuska pow. Kolbuszowa	ilły krakowieckie i gliny zwalowe	82	b/ -6 o/ 6	76	-	<u>149</u> 30.VII.55
8	Korczynna pow. Krosno	łupki eoceńskie i gliny zwietrzelinowe	83	b/ -1 o/ 7	82	-	<u>138</u> 1.VII.63
9	Mielec Nr 2 pow. Mielec	utwory aluwialne	135	-	135	-	<u>171</u> 1.IX.56
10	Sadkowa Góra pow. Mielec	utwory aluwialne	35	-	35	-	<u>44</u> 28.I.59
11	Rzemień pow. Mielec	utwory aluwialne	146	a/ +1 o/ 3	147	-	<u>172</u> 1.X.59
12	Przemysł pow. Przemysł	glina lessopodobna	145	b/ -9 o/ 9	136	-	<u>212</u> 30.VI.56
13	Nehrybka pow. Przemysł	gliny lessopodobne	152	b/ -10 o/ 10	142	-	<u>245</u> 30.VI.56

L. p.	Nazwa i lokalizacja złożeń	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złożeń i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek /-/ o/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Buszkowice pow. Przemyśl	gliny lessopodobne	174	b/ -11 o/ 11	163	-	<u>249</u> 1.V.57
15	Orzechowce pow. Przemyśl	gliny lessowe	404	b/ -10 o/ 10	394	-	<u>479</u> 31.VII.57
16	Pikulice pow. Przemyśl	utwory aluwialne i lessy	428	-	428	-	<u>428</u> 31.XII.56
17	Brażowa pow. Rzeszów	gliny zboczowe i karpackie	93	b/ -6 o/ 6	87	-	<u>154</u> 30.VI.55
18	Przewrotne pow. Rzeszów	gliny żwałowe i ilużupki karkoweckie	283	b/ -17 o/ 17	266	-	<u>299</u> 15.VI.64
19	Sanok pow. Sanok	zwietrzeliżna warstw krosnieńskich i utwory aluwialne	48	b/ -5 o/ 5	43	-	<u>82</u> 30.VI.57

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złóża i jakości złóża	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek /-/ o/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Zarszyn pow. Sanok	żupki i piaskowce krosznieńskie, utwory zwietrzelinowe i aluwialne	438	b/ -14 o/ 14	424	-	514 31.III.57
21	Dzierdziówka pow. Tarnobrzeg	utwory aluwialne	22	b/ -11 o/ 11	11	-	126 1.VIII.56
XIV	Woj. szczecińskie /razem/		1111	b/ -12 o/ 12	1099	-	
1	Błóżyn-Więclaw pow. Chojna	iłły czwartorzędowe	21	-	21	-	43 15.III.64
2	Objezierze pow. Choszcz	glina żwirowa i iłły zastoiiskowe	1090	b/ -12 o/ 12	1078	-	1177 1959
XV	Woj. warszawskie /razem/		6293	a/+223 o/ 158	6516	2534	
1	Krupin Las pow. Ciechanów	iłły warwowe	517	b/ -62 o/ 62	455	-	628 1.I.61

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Kraśzewo pow. Ciechanów	ilzy warwowe	146	-	146	149	<u>241</u> 1.IV.59
3	Góry pow. Gostynin	gliny zwa- łowe i utwory za- stoiskowe	334	-	334	-	<u>334</u> 1.I.59
4	Konstantynów pow. Gostynin	ilzy pło- ceńskie	926	b/ -7 o/ 7	919	-	<u>1004</u> 1.IX.56
5	Władysławów I pow. Grodzisk Mazowiecki	ilzy warwowe	336	b/ -6 o/ 6	330	563	<u>345</u> 1.VII.64
6	Warka pow. Grójec	ilzy warwowe	584	b/ -6 o/ 6	578	508	<u>639</u> 1.IX.56
7	Wola Worowska pow. Grójec	gliny zwałowe	86	b/ -2 o/ 2	84	118	<u>101</u> 1.I.57
8	Górki Mogielińskie II pow. Grójec	ilzy warwowe	121	b/ -5 o/ 5	116	33	<u>140</u> 1.VI.63
9	Anielinek pow. Mińsk Mazowiecki	gliny zwałowe	1	b/ +164 o/ 5	165	-	<u>170</u> 1.I.66

L.	Nazwa p. i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ o/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Lipiny pow. Mława	ilły warwowe	181	-	181	-	<u>235</u> 1.III. 56
11	Chylce pow. Piaseczno	ilły warwowe	226	b/ -7 o/ 7	219	287	<u>351</u> 1.X.56
12	Płock-Parowa pow. Płock	ilły warwo- we i gliny zwałowe	272	b/ -8 o/ 8	264	535	<u>306</u> 1.I.59
13	Suchodół pow. Płock	gliny zwałowe	126	-	126	-	<u>131</u> 15.IX. 56
14	Cekanowa pow. Płock	ilły warwowe	37	b/ - o/ 7	37	249	<u>98</u> 1.IX.56
15	Pułtusk pow. Pułtusk	gliny zwa- łowe i ilły warwowe	989	b/ -7 o/ 7	982	-	<u>1064</u> 1.IV.56
16	Ćwiklin pow. Płońsk	ilły i muł- ki zastoi- kowe i gli- ny zwałowe	-	a/ +202 o/ 3	202	-	<u>208</u> 1.I.65
17	Trzepowo pow. Pułtusk	ilły plic- ceńskie	482	-	482	-	<u>482</u> 1.VIII.64

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilansowe zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost +/ b/ ubytek -/ c/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Dreglin pow. Sierpo	iły warwowe	305	b/ -6 o/ 6	299	-	$\frac{295}{1.I.56}$ $\frac{93}{1.I.61}$
19	Sierpo-Piaski ceg. Nr 5 pow. Sierpo	iły warwowe	139	-	139	-	$\frac{139}{1.I.64}$
20	Kuznociń pow. Sochaczew	iły warwowe i gliny zwalowe	157	b/ -7 o/ 7	150	72	$\frac{212}{31.X.57}$
21	Osinka pow. Wołomin	iły warwowe	264	b/ -6 o/ 6	258	-	$\frac{318}{10.XII.57}$
22	Grzeczówilk - Pogorzel pow. Mińsk Maz.	iły zastoiśko-we	8	b/ -8 o/ 8	-	20	$\frac{\text{zasoby bilans. wyekspl.}}{39}$ $\frac{39}{1.I.62}$
23	Wspólnota Lasów w Mogielnicy pow. Grójec	gliny zwalowe	56	b/ -6 o/ 6	50	-	$\frac{68}{1.I.58}$
XVI	Woj. wrocławskie /razem/		5593	a/ +62 o/ 166	5655	721	
1	Milików pow. Bolesławiec	iły pliczeńskie	180	-	180	249	$\frac{180}{20.V.63}$

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek /-/ o/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Górna Wrońska pow. Góra Śl.	ilły pliocenские i piaski	204	b/ -8 o/ 8	196	-	<u>240</u> 13.XI.61
3	Bolków pow. Jawor	gliny zwalowe i ilły trzeciorzędowe	172	b/ -16 o/ 16	156	247	<u>412</u> 19.IV.55
4	Jelenia Góra pow. Jelenia Góra	ilły warwowe	180	b/ -15 o/ 15	165	117	<u>226</u> 26.VI.61
5	Krzeszów pow. Kamienna G.	gliny zboczowe	211	a/ +14 o/ 5	225	-	<u>249</u> 25.V.59
6	Słupiec pow. Kłodzko	gliny zwietrzelinowe	227	a/ +17 o/ 8	244	-	<u>251</u> 1.I.60
7	Chocianów pow. Lubań Legnicki	gliny i ilły czwartorzędowe	274	-	274	57	<u>275</u> 19.III.57
8	Proszówka pow. Lwówek Śl.	głina pylasta	100	-	100	-	<u>100</u> 1.IV.58
9	Dębno pow. Milicz	ilły pliocenские i gliny zwalowe	10	b/ -6 o/ 6	4	-	<u>72</u> 30.XII.55

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Grabówno II pow. Oleśnica	iły pliczeńskie i gliny zwalowe	71	b/ -6 o/ 6	65	-	168 25.VI.59
11	Lucień pow. Oleśnica	gliny morenowe	115	-	115	-	154 11.VI.57
12	Wąbienie pow. Oleśnica	gliny zwalowe i iły	78	b/ -6 o/ 6	72	-	231 25.VII.57
13	Grabówno I pow. Oleśnica	iły trzeciorzędowe	-	a/ +227	227	-	227 16.VII.65
14	Pęgów pow. Trzebnica	iły pliczeńskie	204	b/ -10 o/ 10	194	-	252 20.XI.61
15	Mieroszów pow. Wałbrzych	zwietrzeli- na czerwonego spągowa	187	b/ -8 o/ 8	179	-	268 5.IV.58
16	Kraniec w Kręsku pow. Wołów Śl.	iły pliczeńskie	198	b/ -8 o/ 8	190	-	298 18.VII.55
17	Grodzanów pow. Wołów Śl.	gliny zwalowe	227	-	227	-	288 30.VIII.55

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost +/ b/ ubytek -/ o/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
18	Wołów I pow. Wołów Śl.	gliny żwałowe	304	b/ -10 o/ 10	294	-	<u>394</u> 10.IV.56
19	Wołów II pow. Wołów Śl.	gliny żwałowe	229	b/ -10 o/ 10	219	-	<u>316</u> 27.VI.56
20	Stąbłowice pow. Wrocław	gliny trzeciorzędowe	233	b/ -20 o/ 20	213	-	<u>399</u> 30.I.56
21	Wrocław-Swojczyce pow. Wrocław	gliny żwałowe	23	b/ -12 o/ 12	11	-	<u>138</u> 17.VII.57
22	Sońnica pow. Wrocław	ilły trzeciorzędowe i piaski	289	b/ -51 o/ 8	238	51	<u>327</u> 15.XI.60
23	Albertów pow. Ząbkowice Śląskie	gliny żwałowe i ilły trzeciorzędowe	1018	b/ -10 o/ 10	1008	-	<u>1038</u> 20.V.64
24	Jerzmani pow. Zgorzelec	ilły mioceńskie	432	-	432	-	<u>468</u> 20.II.59
25	Wolanów pow. Zgorzelec	gliny lessowe	427	-	427	-	<u>427</u> 1.X.60

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złóża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost +/ b/ ubytek -/ o/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
XVIII	Woj. zielonogórskie /razem/		5006	b/ -144 o/ 121	4892	2144	
1	Będzów pow. Głogów	ilły plioceniczne	72	b/ -12 o/ 12	60	58	<u>124</u> 30.IX.60
2	Gorzów Wlkp. pow. Gorzów Wlkp.	gliny żwałowe	329	b/ -15 o/ 15	314	38	<u>425</u> 31.XII.57
3	Jasień I pow. Lubsko	ilły mioceńskie	661	b/ -19 o/ 19	642	-	<u>771</u> 20.III.59
4	Chwałęcice pow. Gorzów Wlkp.	utwory zastoiiskowe	252	-	252	-	<u>262</u> 1.XII.57
5	Skwierzyna Gaj pow. Skwierzyna	mułki zastoiiskowe	112	b/ -7 o/ 7	105	882	<u>147</u> 1.VII.59
6	Sulechów pow. Sulechów	gliny czwartorzędowe	331	-	331	-	<u>354</u> 30.VI.55
7	Radawice pow. Sulechów	gliny żwałowe i ilły warwowe	811	-	811	101	<u>964</u> 2.V.55

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek /-/ o/ wydobyte w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Muszkowo pow. Sulęcín	mułki czwartorzędowe	386	b/ -18 a/ 18	368	-	<u>467</u> 1956
9	Radzula pow. Zielona Góra	gliny zwalowe, iły i mułki zastolskowe	518	b/ -12 a/ 12	506	154	<u>612</u> 16.XI.55
10	Krośnińska w Zielonej Górze	iły trzeciorzędowe i piaski	9	b/ -9 a/ 16	-	19	zasoby bil. wyeksploat. <u>137</u> 15.IX.56
11	Żagań ceg. Nr 2 i 3 pow. Żagań	gliny zwalowe i mułki	545	-	545	543	<u>588</u> 16.VIII.56
12	Łukowice I pow. Żagań	iły miocenne	234	-	234	-	<u>235</u> 1.I.61
13	Nowogród Bobrzański pow. Żagań	iły miocenne	242	-	242	-	<u>258</u> 1.V.58

I. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ ubytek /-/ o/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Pruszków /dla kaf. Szprotawa/ pow. Żagań	ilły miocén- skie	76	b/ -1 o/ 1	75	226	81 1.I.62
15	Chwaliszowice /dla ceg. Żród- lana/ pow. Żary	ilły miocén- skie	174	b/ -10 o/ 10	164	123	174 30.XII. 61
16	Kożuchów pow. Nowa Sól	gliny piaszczyste i ilły mio- ceńskie	254	b/ -11 o/ 11	243	-	284 1.I.59

Bilans zasobów zarejestrowanych piasków schudzających

w/g stanu na dzień 1.I.1966r w tys. m³

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przyrost/+/ b/ ubytek /-/ c/ wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	piaski schudzające	3795	a/ +386	4181	108	
1	Lewkowo Stare pow. Hajnówka woj. białostockie	piaski schudzające	2639	-	2639	108	2639
		w filar. ochr.	629	-	629	-	<u>629</u> 28.II.65
2	Rudak I pow. Toruń woj. bydgoskie	piaski schudzające	527	-	527	-	<u>527</u> 1.I.65
3	Gilów pow. Kielce woj. kieleckie	piaski schudzające	-	a/ +104	104	-	<u>104</u> 1.VII.65
4	Kiełczewo pow. Kościan woj. poznańskie	piaski schudzające	-	a/ +282	282	-	<u>282</u> 1.I.66

Bilans zasobów szacunkowych surowców ilastych ceramiki budowlanej
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys. m³

L. p.	Województwo	Ilość złoż w/g stanu na 1.I.67r.	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966 r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	125	61919	-5009	56910	1417	1023
1	województwo białostockie	-	-	+ 26	26	-	5
2	województwo bydgoskie	17	2733	- 50	2683	1337	49
3	województwo gdańskie	3	290	- 120	170	-	42
4	województwo katowickie	19	9963	- 242	9721	-	156
5	województwo kieleckie	-	2617	-2617	-	-	61
6	województwo koszalińskie	2	908	- 12	896	-	12
7	województwo krakowskie	11	2920	+ 27	2947	-	102
8	województwo lubelskie	6	1788	+ 14	1802	-	168

L. P.	Województwo	Ilość móz w/g stanu na 1.I.67r.	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Wydo- bycie w 1966 r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Województwo łódzkie	22	7821	- 1112	6709	-	132
10	województwo olsztyńskie	2	792	- 17	775	-	17
11	województwo opolskie	9	4020	- 31	3989	-	31
12	województwo poznańskie	4	4843	- 9	4834	-	37
13	województwo rzeszowskie	17	15102	- 771	14331	-	104
14	województwo szczecińskie	-	-	-	-	-	-
15	województwo warszawskie	7	6723	+ 11	6734	-	40
16	województwo wrocławskie	4	588	- 86	502	80	47
17	województwo zielonogórskie	2	811	- 20	791	-	20

Bilans zasobów udokumentowanych piasków silikatowych /kwarcowych
do produkcji cegły wapienno-piaskowej i betonów komórkowych/
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. m³

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	piaski kwarcowe, w tym do produkcji	92966	27553	10548	131067	2013
		1/cegły wap.- piaskowej	81847	14964	9295	106106	1688
		2/betonów komórko- wych	11119	12589	1253	24961	325
I	Woj. białostockie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	6374	534	2350	9258	89
		betonów komórkowych	2010	-	-	2010	-
1	Krasna pow. Łomża	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piask.	-	-	2350	2350	-
2	Wasilków-Białystok pow. Białystok	"	4723	534	-	5257	89
3	Śniadowo pow. Łomża	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piask.	1651	-	-	1651	-
		betonów komórkowych	2010	-	-	2010	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-650	+1003	+9158	92316	28556	19706	140578	a/ 736 b/14054				
-325	+1003	+211	81522	15967	9506	106995	a/ 147 b/13418				
-325	-	+8947	10794	12589	10200	33583	a/ 589 b/ 636				
-89	-	-	6285	534	2350	9169	-				
-	-	-	2010	-	-	2010	-				
-	-	-	-	-	2350	2350	-	-	-	2350	2350
											1.VII.59 r.
-89	-	-	4634	534	-	5168	-	4876	534	-	5410
											1.VII.60 r.
-	-	-	1651	-	-	1651	-	3661 w tym 2010	-	-	3661
											do produkcji betonów komórkowych
-	-	-	2010	-	-	2010	-				1.I.63 r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Woj. bydgoskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	3484	1315	-	4799	53
		betonów komórkowych	271	413	-	684	73
1	Świecie pow. Świecie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piask.	311	-	-	311	-
2	Barcin pow. Szubin	"	184	-	-	184	41
3	Więcbork pow. Sępólno	"	37	512	-	549	12
4	Zielonka pow. Bydgoszcz	"	2952	803	-	3755	-
5	Przyłubie Krajeńskie pow. Bydgoszcz	piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych	271	413	-	684	73
III	Woj. gdańskie	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	1317	213	-	1530	16
		betonów komórkowych	741	730	-	1471	76

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-53	-	-	3431	1315	-	4746	a/ - b/ 1471				
-73	-	-	198	413	-	611	a/ - b/ -				
-	-	-	311	-	-	311	a/ - b/ 50	455	-	-	455
-41	-	-	143	-	-	143	-	584	-	-	584
-12	-	-	25	512	-	537	a/ - b/ 70	185	512	-	697
-	-	-	2952	803	-	3755	a/ - b/ 1351	2952	803	-	3755
-73	-	-	198	413	-	611	-	361	413	-	774
-16	-	-	1301	213	-	1514	-				
-76	-	-	665	730	-	1395					

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 11966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kielcino pow. Kartuzy	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piask.	502	-	-	502	-
2	Skarszewy pow. Kościerzyna	"	479	213	-	692	-
3	Szlachta pow. Starogard	"	336	-	-	336	16
4	Reda II pow. Wejherowo	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	741	730	-	1471	76
IV	Woj. kieleckie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	8192	3366	-	11558	284
		betonów komórkowych	-	-	1078	1078	-
1	Żytkowice pow. Kozienice	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piask.	2709	-	-	2709	114
2	Lesiów pow. Skaryszew	"	2489	2921	-	5410	106

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem	A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	502	-	-	502	-	578	-	-	578
									1.IV.56 r.		
-	-	-	479	213	-	692	-	603	213	-	816
									1.I.55 r.		
-16	-	-	320	-	-	320	-	474	-	-	474
									1.VII.54 r.		
-76	-	-	665	730	-	1395	-	795	733	-	1528
									1.VII.60 r.		
-284	-	-	7908	3366	-	11274	-				
-	-	-	-	-	1078	1078	-				
-114	-	-	2595	-	-	2595	-	3171	-	-	3171
									1.VII.58 r.		
-106	-	-	2383	2921	-	5304	-	2662	2921	-	5583
									1.I. 59 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoże	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoże i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydobycie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ludynia pow. Włoszczowa	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piask.	2994	445	-	3439	64
4	Sędziszów pow. Jędrzejów	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	-	-	1078	1078	-
V	Woj. koszalińskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	5087	240	-	5327	70
1	Wałcz pow. Wałcz	"	66	55	-	121	15
2	Buczek Mały pow. Złotów	"	20	-	-	20	9
3	Ryszewo pow. Słupsk	"	529	-	-	529	-
4	Lęknica pow. Szczecinek	"	802	-	-	802	23
5	Rąbino pow. Białogard	"	297	185	-	482	-
6	Słupsk pow. Słupsk	"	3373	-	-	3373	23

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytok /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil.ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień				
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-64	-	-	2930	445	-	3375	-	3091	445	-	3536	
									1.VII.59 r.			
-	-	-	-	-	1078	1078	-	-	-	1078	1078	
									1.VII.62 r.			
-70	-	-	5017	240	-	5257	a/ - b/ 475					
-15	-	-	51	55	-	106	-	219	59	-	278	
									30.IV.54 r.			
- 9	-	-	11	-	-	11	-	132	-	-	132	
									1.I.54 r.			
-	-	-	529	-	-	529	-	649	-	-	649	
									1.I. 55 r.			
-23	-	-	779	-	-	779	-	902	-	-	902	
									1.I. 56 r.			
-	-	-	297	185	-	482	-	300	785	-	1085	
									1.I.57 r.			
-23	-	-	3350	-	-	3350	a/ - b/ 475	3641	-	-	3641	
									1.I.57 r.			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
VI	Woj. krakowskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	6080	-	-	6080	-
1	Prokocim pow. Kraków	"	2208	-	-	2208	-
2	Klucze pow. Olkusz	"	3872	-	-	3872	-
VII	Woj. lubelskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask. betonów komórkowych	10949	3415	2891	17255	208
			3219	9306	-	12525	91
1	Kanie-Łiszno pow. Chełm	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- piask.	3236	1218	-	4454	90
2	Żdżary pow. Łuków	"	3110	961	-	4071	98
3	Dyle pow. Biłgoraj	"	3961	1093	2891	7945	-
4	Lipa pow. Kraśnik	"	642	143	-	785	20
5	Długi Kąt pow. Biłgoraj	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	1864	705	-	2569	28

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	6080	-	-	6080	-				
-	-	-	2208	-	-	2208	-	2259	-	-	2259
								1.I. 59 r.			
-	-	-	3872	-	-	3872	-	3872	-	-	3872
								1.VII.60 r.			
-208	-	-	10741	3415	2891	17047	a/ - b/ 3655				
-91	-	-	3128	9306	-	12434	a/ - b/ 636				
-90	-	-	3146	1218	-	4364	a/ - b/ 1371	3579	1218	-	4797
								1.I. 60 r.			
-98	-	-	3012	961	-	3973	a/ - b/ 2010	3406	961	-	4367
								1.I. 59 r.			
-	-	-	3961	1093	2891	7945	a/ - b/ 230	3961	1093	2891	7945
								1.I. 56 r.			
-20	-	-	622	143	765	765	a/ - b/ 44	685	143	-	828
								1.VII.60 r.			
-28	-	-	1836	705	-	2541	a/ - b/ 558	1864	705	-	2569
								1.VII.61 r.			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Lubartów pow. Lubartów	piasek kvarcowy do produkcji gazobetonów cementowych i wapiennych	1355	8601	-	9956	63
VIII	Woj. łódzkie /razem/	piasek kvarcowy do produkcji cegły wap.- piask.	2759	-	-	2759	136
1	Teodory pow. Łask	"	2759	-	-	2759	136
IX	Miasto Łódź /razem/	piasek kvarcowy do produkcji cegły wap.- piask.	912	-	-	912	60
1	Marianów dz. Bałuty	"	912	-	-	912	60
X	Woj. olsztyńskie /razem/	piaski kvarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	4407	244	3865	8516	79
		betonów komórkowych	1520	-	-	1520	64
1	Pisz pow. Pisz	piasek kvarcowy do produkcji wap.- piask.	895	-	-	895	28
2	Iława pow. Susz	"	-	244	-	244	23

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-63	-	-	1292	8601	-	9893	a/ - b/ 78	1847	8601	-	10448
									30. IV.55		r.
-136	-	-	2623	-	-	2623	a/ - b/ 81				
-136	-	-	2623	-	-	2623	a/ - b/ 81	3113	-	-	3113
									1.I. 59 r.		
-60	-	-	852	-	-	852	a/ - b/ 3670				
-60	-	-	852	-	-	852	a/ - b/ 3670	1080	-	-	1080
+1271	+1016	+211	5678	1260	4076	11014	a/ 42 b/ 713				
-64	-	-	1456	-	-	1456	-				
-28	-	-	867	-	-	867	-	999	-	-	999
									1.I. 57 r.		
-	-23	-	-	221	-	221	-	-	484	-	484
									1.I. 54 r.		

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zalbki - Olsztyn pow. Olsztyn	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- piask.	-	-	-	-	-
4	Niegocin pow. Giżycko	"	2011	-	-	2011	-
5	Zalbki II pow. Olsztyn	"	115	-	-	115	13
6	Pasym pow. Szczytno	"	-	-	-	-	15
7	Lidzbark Welski pow. Działdowo	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- piask.	1386	-	3865	5251	-
		betonów komórkowych	1520	-	-	1520	64
XI	Woj. poznańskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	2863	487	-	3350	14
		betonów komórkowych	1080	1235	175	2490	-
1	Trzcianka pow. Trzcianka	"	570	-	-	570	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil.ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	84	-	-	84
								1.IX.56 r.			
-	-	-	2011	-	-	2011	a/ - b/ 80	2011	-	-	2011
								1.VII.60 r.			
-13	-	-	102	-	-	102	a/ 42 b/ -	115	-	-	115
								1.I. 65 r.			
+1312	+1039	+211	1312	1039	211	2562	-	1327	1039	211	2577
								1.VII.65 r.			
-	-	-	1386	-	3865	5251	-	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piask. 2223	-	3865	6088
								betonów komórkowych 1537	-	-	1537
								1.I. 62 r.			
-64	-	-	1456	-	-	1456	-				
-14	-	-	2849	487	-	3336	a/ - b/ 35				
-	-	+8947	1080	1235	9122	11437	a/ 462 b/ -				
-	-	-	570	-	-	570	a/ - b/ 35	piasek kwarcowy 486	-	-	486
								piasek gliniasty 84	-	-	84
								1.I.54 r.			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wielen pow. Czarnków	piaski kvarcowe do produkcji cegły wap.- piask. betonów komórkowych	72	-	-	72	14
3	Piła m. Piła	"	668	277	-	945	-
4	Przysieczyn pow. Wągrowiec	piaski kvarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	1553	210	-	1763	-
5	Powodowo-Tuchorza pow. Wolsztyn	piaski kvarcowe do produkcji betonów komórkowych	1080	1235	175	2490	-
6	Kochowo pow. Słupca	"	-	-	-	-	-
7	Piła-Jezioro Piaszczyste pow. Piła	"	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytok -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil.ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-14	-	-	58	-	-	58	-	206	-	-	206
											1.VII.57 r.
-	-	-	668	277	-	945	-	668	277	-	945
											1.VII.57 r.
-	-	-	1553	210	-	1763	-	1553	210	-	1763
											1.I. 62 r.
-	-	-	1080	1235	175	2490	a/ 462 b/ -	1080	1235	175	2490
											1.I. 65 r.
-	-	+3328	-	-	3328	3328	-	-	-	3328	3328
											1.I. 66 r.
-	-	+5619	-	-	5619	5619	-	-	-	5619	5619
											1.I. 66 r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	Woj. rzeszowskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	4110	957	-	5067	84
		betonów komórkowych	1157	-	-	1157	21
1	Leżajsk pow. Leżajsk	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- piask.	2295	-	-	2295	84
2	Głogów Małopolski pow. Kolbuszowa	"	1815	957	-	2772	-
3	Stalowa Wola pow. Tarnobrzeg	piasek kwarcowy jako surowiec uzupełniają- cy do pro- dukcji betonów komórkowych	1157	-	-	1157	21
XIII	Woj. szczecińskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	1693	719	189	2601	90
		"	112	-	-	112	18

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-84	-	-	4026	957	-	4983	a/ - b/ 526				
-21	-	-	1136	-	-	1136	a/ - b/ -				
-84	-	-	2211	-	-	2211	a/ - b/ 162	2592	-	-	2592
-	-	-	1815	957	-	2772	a/ - b/ 364	1815	957	-	2772
-21	-	-	1136	-	-	1136	-	1200	-	-	1200
-77	-13	-	-1616	706	189	2511	a/ 105 b/ 665				
-18	-	-	94	-	-	94	a/ - b/ 19	234	-	-	234

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złóża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Barlinek pow. Myślibórz	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	408	377	-	785	18
3	Trąbki pow. Stargard Szczeciński	"	188	127	189	504	23
4	Łobez II pow. Łobez	"	56	135	-	191	13
5	Łobez I pow. Łobez	piasek kwarcowy do i glina piaszczysta do produkcji cegły wap.- piask.	575	80	-	655	-
6	Radosław pow. Nowogard	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.- piask.	354	-	-	354	18
XIV	Woj. warszawskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	10659	2811	-	13470	339
1	Radzymin pow. Wołomin	"	1325	1737	-	3062	115
2	Wieliszew pow. Nowy Dwór	"	7011	-	-	7011	174

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-18	-	-	390	377	-	767	-	499	377	-	876
									29.	X.57	r.
-23	-	-	165	127	189	481	-	260	127	207	594
									1.I.	56	r.
-	-13	-	56	122	-	178	a/ - b/ 44	157	162	-	314
									1.VII.	54	r.
-	-	-	575	80	-	655	a/ - b/ 139	piasek kwarcowy czysty 350 piasek kwarcowy gliniasty 80 glina piaszczysta 20	42	-	392
									1.I.	56	r.
-18	-	-	336	-	-	336	a/ 105 b/ 463	372	-	-	372
									1.I.	64	r.
-339	-	-	10320	2811	-	13131	a/ - b/ 2037				
-115	-	-	1210	1737	-	2947	a/ - b/ 202	1978	1737	-	3714
									1.VII.	56	r.
-174	-	-	6837	-	-	6837	a/ - b/ 1044	7799	-	-	7799
									1.VII.	56	r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Stężycza pow. Ryki	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	487	-	-	487	50
4	Grabowo-Kurki pow. Ostrołęka	"	1836	1074	-	2910	-
XV	Miasto Warszawa /razem/	"	12513	-	-	12513	153
1	Choszczówka	"	12513	-	-	12513	153
XVI	Woj. wrocławskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	-	449	-	449	-
		betonów komórkowych	1121	905	-	2026	-
1	Oława pow. Wrocław	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	-	449	-	449	-
2	Sulów pow. Milicz	piasek kwarcowy do produkcji betonów komórkowych	1121	905	-	2026	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-50	-	-	437	-	-	437	a/ - b/ 791	654	-	-	654
-	-	-	1836	1074	-	2910	-	1836	1074	-	2910
-153	-	-	12360	-	-	12360	-	13304	-	-	13304
-153	-	-	12360	-	-	12360	-	13304	-	-	13304
-	-	-	-	449	-	449	-	-	-	-	-
-	-	-	1121	905	-	2026	a/ 127 b/ -	-	-	-	-
-	-	-	-	449	-	449	-	76	598	-	674
-	-	-	1121	905	-	2026	a/ 127 b/ -	1121	905	-	2026

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII	Woj. zielonogórskie /razem/	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.- piask.	448	214	-	662	13
1	Stare Kurowo pow. Strzelce Krajeńskie	"	100	214	-	314	13
2	Bojadła pow. Sulechów	"	348	-	-	348	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w fil. ochr. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-13	-	-	435	214	-	649	a/ - b/ 90				
-13	-	-	87	214	-	301	a/ - b/ 90	236	214	-	450
								1.I.	53 r.		
-	-	-	348	-	-	348	-	348	-	-	348
								1.I.	60 r.		

Bilans zasobów zarejestrowanych piasków silikatowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. m³

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.I.67 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r.	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	piaski kwarcowe do produkcji cegły wap.-piask.	620	b/ - 5 c/ 5	615	-	
1	Gołdap II pow. Gołdap woj. białostockie	"	103	-	103	-	<u>103</u> 1.VII.65
2	Tuczno-Krajeńskie pow. Wałcz woj. koszalińskie	"	60	-	60	-	<u>84</u> 29.II.60
3	Gogolin pow. Krapkowice woj. opolskie	"	7	b/ - 5 c/ 5	2	-	<u>22</u> 1.I.63 r.
4	Goździkowice pow. Oława woj. wrocławskie	"	450	-	450	-	450

Bilans zasobów szacunkowych piasków silikatowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. m³

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67 r.	Wydobycie w 1966 r.
			Stan na 1.I.66 r.	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	piaski kwarcowe w tym do produkcji:	9200	+4221	13421	-	104
		1/cegły wap.-piask.	9200	-90	9110	-	104
		2/betonów komórkowych	-	+4311	4311	-	-
1	Gołdap I pow. Gołdap woj. białostockie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piask	-	-	-	-	14
2	Woszczele pow. Ełk woj. bydgoskie	"	631	-18	613	-	18
3	Silikat m. Bydgoszcz	"	12	7	5	-	7
4	Nakło pow. Wyrzysk woj. bydgoskie	"	308	-	308	-	-
5	Radosław pow. Białogard woj. koszalińskie	"	236	-	236	-	-
6	Polanica pow. Człuchów woj. koszalińskie	"	951	-	951	-	-

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67 r.	Wydobycie w 1966 r.
			Stan na 1.I.66 r.	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Poddebice pow. Poddebice woj. łódzkie	piasek kwarcowy do produkcji cegły wap.-piasek	6400	-	6400	-	-
8	Pasym pow. Szczytno woj. olsztyńskie	"	130	-27	103	-	27
9	Stawiguda pow. Olsztyn woj. olsztyńskie	"	6	-6	-	-	6
10	Św. Kamień pow. Braniewo woj. olsztyńskie	"	150	-	150	-	-
11	Cibórz pow. Działdowo woj. olsztyńskie	"	10	-4	6	-	4
12	Szczytno pow. Szczytno woj. olsztyńskie	"	52	-14	38	-	14

Bilans zasobów udokumentowanych skał wapiennych przemysłu wapienniczego, hutniczego, chemicznego, cukrowniczego i innych wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydobycie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	wapień dla przemysłu wapienniczego, hutniczego, chemicznego, cukrowniczego i innych	1207675,5	750223,3	697236,1	2655134,9	15835
1	Złoże Ostrowka pow. Kielce	wapień CaO - 54,8% SiO ₂ - 1,2% MgO - 1,0%	35270	30240,3	-	65510,3	1107
2	Złoże Górki Sowie pow. Kielce	wapień CaO - 54,8% SiO ₂ - 1,2% MgO - 1,0%	-	1186	4069	5255	-
3	Złoże Miedzianka pow. Kielce	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 1,1% MgO - 1,0%	-	-	-	-	-
4	Złoże Trzuskawica pow. Kielce	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,7%	376139	354017	-	730156	-
5	Złoże Janów pow. Kielce	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,5%	15668	-	-	47488	-
6	Złoże Kaczyn-Borków pow. Kielce	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,7%	-	-	207948	207948	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r. a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+85137,2	+161928,9	+63739	1292812,7	912152,2	760975,1	22965940	a/ 30786 b/ 249124				
-1107	-	-	34163	30240,3	-	64403,3	a/ - b/ -	36957,4	30240,3	-	67197
-	-	-	-	1186	4069	5255	a/ - b/ -	-	2499,4	4703,7	7202
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 25834	25834 p	-	-	25834
+910	-	-	377049	354017	-	731066	a/ - b/ -	377049	354017	-	731066
-	-	-	15668	31820	-	47488	a/ - b/ 5304	-	-	-	47488
-	-	-	-	-	207948	207948	a/ - b/ -	-	-	-	207948

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1960r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Złoże Jaworzna pow. Kielce	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,1% MgO - 0,5%	10180	-	-	10180	359
8	Złoże Sitkówka pow. Kielce	wapień CaO - 55,2% SiO ₂ - 0,9% MgO - 0,8%	1468	2502	-	3970	259
9	Złoże Moczydło pow. Kielce	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 3,4% MgO - 2,0%	3250	4906	6710	14866	-
10	Złoże Lipnik pow. Opatów	wapień CaO - 51,0% SiO ₂ - 3,0% MgO - 1,0%	1092	679	-	1771	70
11	Złoże Łagów pow. Opatów	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,2% MgO - 0,8%	-	45129	75945	121074	-
12	Złoże Wymysłów pow. Opatów	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 1,2% MgO - 0,5%	-	1596	-	1596	-
13	Złoże Ruda Kościelna pow. Opatów	wapień CaO - 52,0% SiO ₂ - 2,0	58813	29122	-	87935	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67r a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- 359	-	-	9821	-	-	9821	a/ 1653 b/ 14904	8877	-	-	8877
- 259	-	-	1209	2502	-	3711	a/ - b/ -	3366	2502	-	5868
-	-	-	3250	4906	6710	14866	a/ - b/ -	3250	4906	6710	14866
- 80	-	-	1012	679	-	1691	a/ - b/ -	1243	872	-	2115
-	-	-	-	45129	75945	121074	a/ 19255 b/ -	-	45129	75945	121074
-	-	-	-	1596	-	1596	a/ - b/ 3229	-	1079	-	1079
-	-	-	58813	29122	-	87935	a/ - b/ -	58813	29122	-	87935

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Złoże Bukowa I pow. Włoszczowa	wapień CaO - 54,3% SiO ₂ - 0,8% MgO - 0,6%	6320	1500	-	7820	-
15	Złoże Bukowa II pow. Włoszczowa	wapień CaO - 54,3% SiO ₂ - 0,8% MgO - 0,6%	55165	-	-	55165	1125
16	Złoże Rogalów pow. Włoszczowa	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 0,9% MgO - 0,5%	3255	-	-	3255	71
17	Złoże Chęciny pow. Jędrzejów	wapień CaO - 54,7% SiO ₂ - 0,9% MgO - 0,4%	16756	4147	-	20903	202
18	Złoże Sobków pow. Jędrzejów	wapień CaO - 55,4% SiO ₂ - 0,6% MgO - 0,8%	-	2708,1	-	2708,1	175
19	Złoże Sokołów-Górny pow. Jędrzejów	wapień CaO - 53,4% SiO ₂ - 2,9% MgO - 1,0%	-	54455	-	54455	-
20	Złoże Wynysłów pow. Pińczów - Chmielnik	wapień CaO - 52% SiO ₂ - 2,0% MgO - 1,2%	-	-	268382	268382	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966r przyrost +/- ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r a/ bilans. w filarach ochr. b/ pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	6320	1500	-	7820	a/ - b/ -	8050	1500	-	9550
									1.I.53		
- 1125	-	-	54040	-	-	54040	a/ - b/ -	55700	-	-	55700
									1.I.57		
- 71	-	-	3184	-	-	3184	a/ - b/ 994	3531	-	-	3531
									1.I.60		
- 202	-	-	16554	4147	-	20701	a/ - b/ -	18126	4147	-	22273
									1.I.60		
-	-175,1	-	-	2533	-	2533	a/ - b/ -	-	3317	-	3317
									1.VII.55		
-	-	-	-	54455	-	54455	a/ - b/ -	-	-	-	54455
									1.VII.60		
-	-	-	-		268382	268382	a/ - b/ -	-	-	268382	268382
									1.I.59		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Złoże Gózdziec pow. Pińczów	wapień CaO - 54,6% SiO ₂ - 3,71% MgO - 0,8%	43244	13700	43202	100146	-
22	Złoże Sławno pow. Opoczno	wapień CaO - 51,2% SiO ₂ - 5,9% MgO - 0,6%	-	1205	1874	3079	4
23	Złoże Czatkowice pow. Chrzanów	wapień CaO - 51,4% SiO ₂ - 0,5% MgO - 1,7%	70349	12097	-	82446	2000
24	Złoże Kamienica pow. Chrzanów	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,0% MgO - 5,0	-	-	2094	2094	-
25	Złoże Piąza pow. Chrzanów	wapień CaO - 52,0% SiO ₂ - 3,0% MgO - 8,0%	17018	-	-	17018	453
26	Złoże Burdzowice-Siewierz pow. Częstochowa	wapień CaO - 44,8% SiO ₂ - 0,7% MgO - 1,8%	36811	-	-	36811	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytok -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	43244	13700	43202	100146	a/ - b/ 2246	43244	13700	43202	100146
								1.I.65			
-	- 2	- 2	-	1203	1872	3075	a/ -	-	1205	1881	3086
								1.I.60			
- 2000	-	-	68349	12097	-	80446	a/ - b/ 24000	82000	2000	-	94000
								1.I.59			
-	-	-	-	-	2094	2094	a/ - b/ -	-	-	2094	2094
								1.I.55			
- 453	-	-	16565	-	-	16565	a/ - b/ 11300	18900	-	-	18900
								1.VII.53			
-	-	-	36811	-	-	36811	a/ - b/ 2675	36811	-	-	36811
								1.I.61			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
27	Złoże Rudniki pow. Częstochowa	wapień CaO - 54,1% SiO ₂ - 4,5%	4610	13572	-	18182	360
28	Złoże Mykanów pow. Częstochowa	wapień CaO - 54,1% SiO ₂ - 4,0%	-	-	-	-	-
29	Złoże Złota Góra pow. Częstochowa	wapień CaO - 53,7% SiO ₂ - 4,8% MgO - 0,7%	4894,7	-	-	4894,7	-
30	Złoże Brynica-Czeladź pow. Będzin	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 0,7% MgO - 1,6%	-	656,9	-	656,9	-
31	Złoże Sosnowiec-Srodula pow. Będzin	wapień CaO - 54,2% SiO ₂ - 1,6% MgO - 0,7%	-	701	1167,2	1868,2	50
32	Złoże Sosnowiec-Srodula pow. Będzin	margiel CaO - 35,4% SiO ₂ - 23,0% M ₂ O ₃ - 2,0%	-	-	64339	6433,9	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- 360	-	-	4250	13572	-	18822	a/ - b/ -	7951	13572	-	21523
-	+42788	-	-	42788	-	42788	a/ - b/ -	-	42788	-	42788
-	-	-	4894,7	-	-	4894,7	a/ - b/ 567	11565	-	-	11565
-	-	-	-	656,9	-	656,9	a/ - b/ -	-	1580	-	1580
-	- 50	-	-	651	1167,2	1818,2	a/ - b/ -	189,5	1006,1	1167,2	12867
-	-	-	-	-	64339	6433,9	a/ - b/ -	-	-	-	6500

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilanso- wych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Złoże Mokre - Śląskie pow. Tychy	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 0,8% MgO ₂ - 0,4%	428	184	-	612	-
34	Złoże Zakrzówek pow. Kraków	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 0,4% MgO ₂ - 1,0%	7838	13351	-	21188	420
35	Złoże Zabiedzin pow. Kraków	wapień CaO - 53,5% SiO ₂ - 1,3% MgO ₂ - 0,6%	-	-	-	-	-
36	Złoże Wzgórze Sw.Piotra pow. Kraków	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 0,4% MgO ₂ - 1,0%	-	-	11151	11151	-
37	Złoże Gorałdże pow. Strzelce Op.	wapień CaO - 53,3% SiO ₂ - 1,3% MgO ₂ - 0,6%	61563	-	-	61563	2473
38	Złoże Izbicko-Ogórek pow. Strzelce Op.	wapień CaO - 54,5% SiO ₂ - 0,7% MgO ₂ - 0,5%	14737	16608	-	31345	507

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	428	184	-	612	a/ - b/ 296	845	184	-	1029 1.I.57
- 546	-	-	7291	13351	-	20642	a/ - b/ -	13026	13351	-	26377 1.I.53
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 22382	-	22382	-	22382 1.I.53
-	-	-	-	-	11151	11151	a/ - b/ -	-	-	11151	11151 1.I.65
-2473	-	-	59090	-	-	59090	a/ - b/ 52325	80765	-	-	80765 1.I.54
- 507	-	-	14230	16608	-	30838	a/ - b/ 4326	17726	16608	-	34334 1.I.58

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Złoże Kamień Śląski pow. Strzelce Op.	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 0,6% MgO - 0,6%	302	-	-	302	-
40	Złoże Łom Opolski pow. Strzelce Op.	wapień CaO - 54,0% SiO ₂ - 1,5% MgO - 0,6%	21930	-	-	21930	1104
41	Złoże Szymiszów pow. Strzelce Op.	wapień CaO - 54,2% SiO ₂ - 1,4% MgO - 0,4%	74274	-	-	74274	249
42	Złoże Strzelce Opolskie pow. Strzelce Op.	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 1,3% MgO - 0,6%	86160	-	-	86160	-
43	Złoże Parnów Opolski pow. Opole	wapień CaO - 51,0% SiO ₂ - 1,7% MgO - 2,4%	15355	-	-	15355	544
44	Złoże Zakrzów pow. Krapkowice	wapień CaO - 52,0% SiO ₂ - 1,5% MgO - 0,5%	530	1940	-	2470	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r. a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	302	-	-	302	a/ - b/ 1028	2484 1.I.53	-	-	2484
- 1104	-	-	20826	-	-	20826	a/ - b/ 8261	26320 1.VII.53	-	-	26320
- 249	-	-	74025	-	-	74025	a/ - b/ -	75966 1.VII.53	-	-	75966
-	-	-	86160	-	-	86160	a/ - b/ -	91403 1.VII.56	-	-	91403
- 544	-	-	14811	-	-	14811	a/ - b/ 4291	19133 1.VII.55	-	-	19133
-	-	-	530	1940	-	2470	a/ - b/ -	1927 1.I.59	1940	-	3867

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Złoże Granice pow. Radomsko	wapień CaO - 53,0% SiO ₂ - 2,0% MgO - 0,8%	-	-	68260	68260	-
46	Złoże Trębaczów pow. Pajęczno	wapień CaO - 53,3% SiO ₂ - 2,6% MgO ² - 0,5%	2874,6	-	-	2874,6	39
47	Złoże Kredówka-Działoszyn pow. Pajęczno	wapień CaO - 55,0% SiO ₂ - 1,0% MgO ² - 0,5%	1632,2	1454	-	3086,2	73
48	Złoże Pajęczno pow. Pajęczno	wapień CaO - 53% SiO ₂ - 2,6% MgO ² - 0,5%	-	-	-	-	-
49	Złoże Sulejów pow. Piotrków Tryb.	wapień CaO - 50,0% SiO ₂ - 2,5% MgO ² - 0,8%	3160	-	-	3160	306
50	Złoże Wojcieszów - G. Połom pow. Złotoryja	wapień CaO - 46,0% SiO ₂ - 7,0% MgO ² - 6,0%	19474	43932	-	63406	439

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	68260	68260	a/ - b/ -	-	-	68260	68260 1.I.63
- 39,6	-	-	2835	-	-	2835	a/ - b/ -	2949	-	-	2949 1.I.60
- 73,2	-	-	1559	1454	-	3013	a/ - b/ -	1932	1454	-	3386 1.VIII.56
-	-	+63741	-	-	63741	63741	a/ - b/ -	-	-	63741	63741 1.I.65
- 596	-	-	2564	-	-	2564	a/ - b/ 18000	3352	2094	-	5446 1.I.58
- 439	-	-	19035	43932	-	62967	a/ - b/ 35059	24366	43932	-	68298 1.I.55

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
51	Złoże Piechcin-Białawy - wapienno pow. Mogilno	wapień CaO - 52,0% SiO ₂ - 1,2% MgO - 0,7%	131266	61733	-	192999	3446
52	Złoże Nowiny Horynieckie- Dziwiewiecz pow. Lubaczów	wapień CaO - 51,0% SiO ₂ - 2,3% MgO - 0,2%	5850	5082	-	10932	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+96814	119368	-	228080	181101	-	409181	a/ 9878 b/ 1171	239080	181101	-	420181
-	-	-	5850	5082	-	10932	a/ - b/ 1438	5850	5082	-	10932

Bilans zasobów zarejestrowanych skał wapiennych przemysłu
wapienniczego, hutniczego, chemicznego, cukrowniczego i innych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys.ton

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzie
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	skał wapien- nych	172568,9	a/ b/1638,4 c/1136,2	170930,5	-	-
1	Zbrosławice pow.Tarnowskie Góry woj.katowickie	wapienie	71,0	a/ - b/ - c/ -	71,0	-	71 1.I.58
2	Wąsosz pow.Kłobuck woj.katowic- kie	"	67,4	a/ - b/ - c/ -	67,4	-	327 1.VII.58
3	Mokre Śląskie pow. Tychy woj.katowickie	"	2524	a/ - b/ - c/ -	2524	-	2726 1.I.58
4	Michałów - - Łazy pow.Zawiercie woj.katowickie	"	132	a/ - b/ - c/ -	132	-	366 1.VII.58
5	Chełmno pow.Kłobuck woj.katowic- kie	"	427,0	-	427,0	-	458 1.I.58

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości su- rowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Rębiełlice- -Król pow.Kłobuck woj.katowic- kie	wapienie	940,0	-	940,0	-	950 1.VII.58
7	Kielnik- -Olsztyn pow.Częstocho- wa woj.katowickie	"	640	a/ - b/ - c/ -	640	-	680 1.I.57
8	Kopieniec Zakł.Nr 2 i 3 pow. Cieszyń woj.katowickie	"	778	-	778	-	778 1.I.61
9	Strzemieszyce pow. Będzin woj.katowickie	"	131	-	131	-	1117 1.VII.58
10	Prędziszów pow.Częstocho- wa woj.katowickie	"	17 000	a/ - b/ - c/ -	17 000	-	17 000 1.VII.58
11	Radunia pow. Gliwice woj.katowickie	"	213	a/ - b/ - c/ -	213	-	213 1.I.62
12	Młoszowa pow. Chrzanów woj.krakowskie	"	1 269	-	1 269	-	1 269 1.I.58

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans- w filar- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby a/bilans- zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cia w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Nielepice- Ratkówka pow. Kraków woj.krakowskie	wapienie	273	a/ - b/ 6 o/ 6	267	-	<u>691</u> 1.I.62
14	Mirów pow. Chrzanów woj.krakowskie	"	32	a/ - b/ - o/ -	32	-	<u>784</u> 1.I.64
15	Rząska pow. Kraków woj.krakowskie	"	365	-	365	-	<u>466</u> 1.I.59
16	Rząska II pow. Kraków woj.krakowskie	"	914,9	-	914,9	-	<u>915</u> 1.VII.64
17	Pychowice pow. Kraków woj.krakowskie	"	472	a/ 38 b/ - o/ 38	434	-	<u>750</u> 1.VI.58
18	Mydlniki pow. Kraków woj.krakowskie	"	615	a/ - b/ 46 o/ 46	569	-	<u>1380</u> 1.I.61
19	Pogorzyce pow.Chrzanów woj.krakowskie	"	926	-	926	-	<u>1000</u> 1.I.61

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Zabierzów pow. Kraków woj.krakowski	wapnienie	13	a/ - b/ - c/ -	13	-	156 1.I.60
21	Rogoźnik pow.Nowy Targ woj.krakow- skie	"	13	a/ - b/ - c/ -	13	-	156 1.I.60
22	Szafiary pow. Nowy Targ woj.krakowski	wapnienie	167	a/ - b/ 29 c/ 29	138		329 1.I.59
23	Zaskale pow.Nowy Targ woj.krakowski	"	81,5	a/ - b/ 20 c/ 20	61,5	-	661 1.VII.62
24	Niwnice pow.Lwówek Sl. woj.wrocław- skie	"	800	-	800	-	800 1.I.59
25	Różanka pow.Bystrzyca Kłodzka woj.wrocław- skie	"	780	-	780	-	780 1.I.58

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Słupiec- Żelazno pow. Kłodzko woj. wrocław- skie	wapienie	3103	-	3103	-	<u>639</u> 1.I.58
27	Różanka- Nagodzice pow. Bystrzyca Kłodzka	"	1215	-	1215	-	<u>1215</u> 1.I.58
28	Milek/Wojcie- szów pow. Złotoryja woj. wrocław- skie	"	1260	a/ - b/ 647 o/ 150	713	-	<u>1130</u> 1.I.63
29	Sobocin pow. Jawor woj. wrocław- skie	"	3822	-	3822	-	<u>3822</u> 1.I.63
30	Waliszów Stary pow. Bystrzyca Kłodzka woj. wrocław- skie	"	1149	-	1149	-	<u>1151</u> 1.I.58
31	Lutynia pow. Bystrzyca Kłodzka woj. wrocław- skie	"	86	-	86	-	<u>86</u> 1.I.58

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach. ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Gólogłowy pow. Kłodzko woj.wrocław- skie	wapnienie	263	-	263	-	<u>263</u> 1.VI.58
33	Duszniki Kozłowa Hala pow. Kłodzko	"	-	a/ - b/ - c/ -	1126	-	<u>1126</u> 1.I.58
34	Rochowice Nowe pow. Jawor woj.wrocław- skie	"	400,2	a/ - b/ 7,2 c/ 7	393	-	<u>500</u> 1.VI.58
35	Mysłów Mały pow. Jawor woj.wrocław- skie	"	2349	-	2349	-	<u>2349</u> 1.I.58
36	Żelazno pow. Kłodzko woj.wrocław- skie	"	16800	-	16800	-	<u>16800</u> 1.I.58
37	Raciborowice pow.Bolesła- wlec woj.wrocław- skie	"	627	-	627	-	<u>627</u> 1.I.58

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost /+/ b/ub. tek /2/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Pilichowice pow. Lwówek Sl woj. wrocław- skie	wapienie	1824	a/ - b/ 62 c/ 62	1762	-	<u>2191</u> 1.I.62
39	Wojcieszów - Gruszką pow. Złotoryja woj. wrocław- skie	"	122	-	122	-	<u>362</u> 1.I.62
40	Wojcieszów- Silesja pow. Złotoryja woj. wrocław- skie	"	3469	a/ - b/ 149 c/ 149	3320	-	<u>4272</u> 1.I.62
41	Małogoszcz-G. Krzyżowa pow. Jędrzejów woj. kieleckie	"	3353,9	-	3353,9	-	<u>3402</u> 1.VI.58
42	Morawica pow. Kielce woj. kieleckie	"	3291,7	a/ - b/ - c/ -	3291,7	-	<u>3700</u> 1.VI.58
43	Siedlce pow. Kielce woj. kieleckie	"	1000	-	1000	-	<u>1000</u> 1.VII.63
44	Leśnica pow. Jędrzejów woj. kieleckie	"	6740	-	6740	-	<u>6740</u> 1.I.64

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Bilcza pow. Kielce woj. kieleckie	wapnienie	17468,4	a/ - b/ 5,4 c/ 5	17463	-	<u>17510</u> 1.VI.58
46	Gnieździńska - Wrzosówka pow. Kielce woj. kieleckie	"	1061,8	a/ - b/ 37,8 c/ 38	1024	-	<u>1870</u> 1.VII.62
47	Gnieździńska-G. Lipia pow. Kielce woj. kieleckie	"	1173,6	a/ 25,6 b/ - c/ 25,6	1148	-	<u>2038</u> 1.I.62
48	Gnieździńska-G. Dybkowa pow. Kielce woj. kieleckie	"	238	-	238	-	<u>238</u> 1.I.62
49	Gnieździńska-G. Poddąńska pow. Kielce woj. kieleckie	"	2807	-	2807	-	<u>2807</u> 1.I.62
50	Białogon pow. Kielce woj. kieleckie	"	79,5	a/ - b/ - c/ -	79,5	-	<u>79,5</u> 1.I.57
51	Księżka Góra pow. Kielce woj. kieleckie	"	642,7	a/ - b/ 6,7 c/ 7	636	-	<u>945</u> 1.I.57

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost /4/ b/ubytek -/1/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Leśna Góra k/Chęcin woj.kieleckie	wapienie	937	a/ - b/ 32 o/ 32	905	-	<u>1135</u> 1.I.60
53	Jazwica pow. Kielce woj.kieleckie	"	936	-	936	-	<u>1869</u> 1.VII.60
54	Tokarnia- Sierpka pow. Kielce woj.kieleckie	"	4811,5	-	4811,5	-	<u>5151</u> 1.I.62
55	Wrzosey pow.Kielce woj.kieleckie	"	461,6	a/ - b/ - c/ -	461,6	-	<u>469</u> 1.VII.61
56	Karwów pow. Opatów woj.kieleckie	"	1015	a/ - b/ 33 o/ 33	982	-	<u>1043</u> 1.I.64
57	Kadzielnia pow. Kielce woj.kieleckie	"	300	-	300	-	<u>507</u> 1.VII.61
58	Bełkowa pow. Kielce woj.kieleckie	"	650	a/ - b/ 150 o/ 150	500	-	<u>1390</u> 1.VII.61

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Gnieździska- G. Maćkowa pow. Kielce woj.kieleckie	wapienie	4520	a/ - b/ 41 c/ 40,6	4479	-	<u>3921</u> 1.I.61
60	Obice /Dębska Wola/ pow.Chmielnik woj.kieleckie	"	782,8	a/ - b/ 302,8 c/ -	480	-	<u>783</u> 1.I.61
61	Przedgórz pow. Końskie woj.kieleckie	"	3120	-	3120	-	<u>3120</u> 1.VII.58
62	Ptasznik pow.Chmielnik woj.kieleckie	"	1199	-	1199	-	<u>1200</u> 1.I.59
63	Wierzba pow.Chmielnik woj.kieleckie	"	84	a/ - b/ - c/ -	84	-	<u>147</u> 1.VII.60
64	Czarnów pow. Kielce woj.kieleckie	"	19851,7	a/ - b/ 24,7 c/ 24,6	19827	-	20000
65	Ilża-Błaziny pow.Starach- wice woj.kieleckie	"	5930	a/ - b/ 14,0 c/ 14,0	5916	-	<u>5710</u> 1.I.58

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochr. bil. Stan na 1.1.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.1.66r	a/przy- rost +// b/ubytek -// c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.1.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Chałupki pow. Chmielnik woj. kieleckie	wapienie	22,7	-	22,7	-	<u>30</u> 1.IV.58
67	Dezyderów pow. Busko woj. kieleckie	"	1975,5	a/ - b/ 41,5 c/ 41,4	1934	-	<u>2445</u> 1.VII.64
68	Idpie pow. Włoszczowa woj. kieleckie	"	6655,9	a/ - b/ 10,9 c/ 10,7	6645	-	<u>6715</u> 1.I.59
69	Międzygórze pow. Kielce woj. kieleckie	"	-	a/ 1242 b/ - c/ 63	1242	-	<u>1586</u> 1.VII.59
70	Wietrznia pow. Kielce woj. kieleckie	"	287,8	a/ - b/ 136,8 c/ 137	151	-	<u>1055</u> 1.VII.59
71	Wymysłów pow. Opatów woj. kieleckie	"	1000	a/ - b/ 1000 c/ -	-	-	<u>1000</u> 1.VII.58
72	Smotryszów pow. Radomsko woj. łódzkie	"	4872,8	-	4872,8	-	<u>4991</u> 1.VII.59

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r.	a/przy- rost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
73	Lisowice pow. Pajęczno woj. łódzkie	wapienie	712	-	712	-	<u>787</u> 1.I.59
74	Kamień Sl. pow. Opole woj. opolskie	"	648	-	648	-	<u>648</u> 1.I.58
75	Olimpów pow. Ropczyce woj. rzeszow- skie	"	3293	-	3293	-	<u>3293</u> 1.I.58
76	Kąty Dyle pow. Biłgoraj woj. rzeszow- skie	"	978	-	978	-	<u>990</u> 1.VI.58
77	Łysaków pow. Kraśnik woj. lubelskie	"	821	a/ - b/ 14 c/ 7	807	-	<u>970</u> 1.VII.58

Bilans zasobów szacunkowych skał wapiennych przemysłu wapienniczego, hutniczego, chemicznego, cukrowniczego i innych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień 1.I.67
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost +// b/ubytek -// c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	skał wapiennych	48204,2	+1799,8	50004	-	423
1	Złoże Tokarnia pow. Kielce	wapień	4583	- 64	4519	-	64
2	Złoże Rykoszyn pow. Kielce	wapień	430	-	430	-	-
3	Złoże Krzemionki pow. Opatów	wapień	3250	-	3250	-	-
4	Złoże Lipnik pow. Ostrowiec	wapień	-	+ 1691	1691	-	70
5	Złoże Podgórze pow. Kraków	wapień	3440	- 185	3255	-	185
6	Złoże Kurdwanów pow. Kraków	wapień	9224	-	9224	-	-
7	Złoże Płaza pow. Chrzanów	wapień	1800		1800	-	-

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost +/ b/ubytek -/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Złoże Nakło pow. Tarnowskie Góry	wapień	240	-	240	-	-
9	Złoże Kodrąb-Kolo- nia pow. Radomsko	wapień	226,2	+ 495,8	722	-	-
10	Złoże Józefów-Tarno- wola pow. Biłgoraj	wapień	20561	-	20561	-	-
11	Złoże Czarnogłów pow. Goleniów	wapień	4450	- 138	4312	-	104

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	wapień margli i kredy	781920	1169371	359810	2311101	13797
1	Złoże Sadowa Góra pow.Będzin	wapień margliste CaO-39,0-50,0% MK-1,2-1,8 MG-0,8-2,2	4881	1665	-	6545	460
2	Złoże Rogoźnik pow.Będzin	wapień margliste CaO-28,6-52,6% MK-1,2-2,4 MG-1,3-2,9	14041	5510	-	19551	621
3	Złoże Żychcice II pow.Będzin	wapień margliste CaO-44,6-50,0% MK-1,8-2,4 MG-1,3-2,9	18052	-	-	18052	489
4	Złoże Goleiszów pow.Cieszyn	margle CaO-31,0-35,0% MK-3,5-4,0 MG-1,4-4,7	6367	4402	-	10769	83

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-13511	+355806	+488982	768409	1525177	848792	3142373	a/ 23596 b/ 166683				
-460	-	-	4421	1664	-	6085	a/ 2400 b/ 1615	11542	1664	-	13206
								1.I.54			
-621	-	-	13420	5510	-	18930	-	20636	5510	-	26146
							-	1.I.53			
-489	-	-	17563	-	-	17563	a/ - b/ 1163	19508	-	-	19508
								1.I.57			
- 8	-	-	6284	4402	-	10686	a/ - b/ 2112	6842	4402		10244
								1.I.58			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Złoże Górna Leszna pow. Cieszyń	wapienie margliste CaO-42,3-43,2 MK-3,5-4,0 MG- -	3225	759	-	3984	210
6	Złoże Cisownica pow. Cieszyń	wapienie CaO-41,6-46,6% MK-4,2-6,4 MG-2,0-5,3	-	-	1685	1685	-
7	Złoże Latosówka pow. Częstochowa	wapienie CaO-44,1% MK-1,9-2,6 MG-2,8	53918	63728	-	117646	680
8	Złoże Rudniki-Latosówka pow. Częstochowa	wapienie CaO-45,1% MK-1,8-2,5 MG-3,4-4,8	-	20854	-	20854	-
9	Złoże Niegowonice pow. Zawiercie	wapienie margliste CaO-48,6% MK-2,8-4,5 MG-1,7-2,3	61435	-	-	61435	356
10	Złoże Wysoka I pow. Zawiercie	wapienie margliste CaO-47,0% MK-4,7 MG-1,4	2961	5955	-	8916	167

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r prz./rost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- 210	-	-	3015	759	-	3774	a/ - b/ 4476	4363	759	-	5122
								1.I.61			
-	-	-	-	-	1685	1685	a/ - b/ -	-	-	1685	1685
								1.I.62			
- 680	-	-	53238	63728	-	116966	a/ - b/ 412	54775	63728	-	118503
								1.I.58			
-	-	-	-	20854	-	20854	a/ - b/ -	-	-	-	20854
								1.VII.63			
- 356	-	-	61079	-	-	61079	a/ - b/ 672	61920	-	-	61920
								1.VII.55			
- 167	-	-	2794	5955	-	8749		6693	5955	-	12648
								1.I.56			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Złoże Wiek II pow. Zawiercie	wapnienie i margle CaO-48,1% MK-4,5 MG-1,6	21593	63119	-	84712	1349
12	Złoże Groszowice I i II pow. Opole	wapnienie CaO-43,3 - 44,8% MK-1,9-2,3 MG-2,9-3,0	4202	-	-	4202	349
13	Złoże Piast pow. Opole	wapnienie margliste CaO-46,5% MK-2,0-3,0 MG-1,9-2,3	16279	-	-	16279	402
14	Złoże Bolko pow. Opole	wapnienie margliste CaO-46,1-48,5% MK-1,4-2,3 MG-3,2-8,3	10822	8988	-	19810	287
15	Złoże Odra pow. Opole	wapnienie margliste CaO-44,6% MK-2,4 MG-2,2	57829	-	-	57829	821
16	Złoże Dobrzeń pow. Opole	margle CaO-44,5% MK-2,6 MG-3,4	-	-	-	13800	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/-/ ubytek /-/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-1349	-	-	20244	63119	-	83363	a/ - b/ -	21592	63119	-	84712
									1.VII.64		
-349	-	-	3853	-	-	3853	a/ 1200 b/ -	13060	-	-	13060
									1.I.52		
- 402	-	-	15877	-	-	15877	a/ 1600 b/ -	19916	-	-	19916
									1.I.57		
- 287	-	-	10535	8988	-	19523	a/ - b/ 230	12971	8988	-	21959
									1.I.57		
- 821	-	-	57008	-	-	57008	a/ - b/ 2650	68720	-	-	68720
									1.I.57		
-	-	-	-	13800	-	13800	a/ - b/ 21037	-	13800	-	13800
									1.VII.60		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Złoże Groszowice-Wróblin pow.Opole	margle CaO-43,1- 47,3% MK-1,8-2,7 MG-2,2-6,5	-	27296	-	27296	-
18	Złoże Podgrodzie III pow.Bolesławiec	margle CaO-39,7- 47,3% MK-1,9-3,3 MG-2,0-3,3	-	15153	-	15153	286
19	Złoże Marylin pow.Radom	wapienie margliste CaO-45,2- 54,0% MK-2,3 MG-2,1	4508	5748	-	10256	-
20	Złoże Wierzbica- Rzeczaków pow.Radom	wapienie i margle CaO-44,8% MK-3,1 MG-3,3-3,4	30835	-	-	30835	1323
21	Złoże Wierzbica I pow.Radom	wapienie i margle CaO-44,7- 45,1% MK - 3,3 MG-2,4-4,3	4328	13018	22327	39673	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	27296	-	27296	a/ - b/ 7875	-	27296	-	27296
								1.I.60			
-	-286	-	-	14867	-	14867	a/ - b/ 9710	294	17332	-	17626
-	-	-	-	4508	5748	-	a/ - b/ 3621	4735	5748	-	10483
								1.I.55			
-1323	-	-	29512	-	-	29512	a/ - b/ -	40200	-	-	40200
								1.I.56			
-	-	-	4328	13018	22327	39673	a/ - b/ -	4328	13018	22327	40673
								1.I.61			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Złoże Wierzbica II pow.Szydłowiec	wapienie i margle CaO-50,6% MK - 2,3 MG - 4,7	14052	24695	-	38747	-
23	Złoże Kowala-Sobków pow.Kielce	wapienie CaO-35,9-52,0% MK - 2,0 MG - 2,7	60420	-	-	60420	797
24	Złoże Stróża pow.Opatów	wapienie CaO-43,6-54,7% MK-1,4-8,3 MG-1,6-4,1	-	-	70962	70962	-
25	Złoże Kowala-Sobków Północ pow.Kielce	wapienie margle łupki MK - 1,5 MG - 1,7	-	-	-	-	-
26	Złoże Stobieć pow.Opatów	wapienie i margle MK - 2,3 MG - 2,1	-	-	-	-	-
27	Złoże Gnieździńska-Leśnica pow.Jędrzejów	wapienie i margle MK - 1,6 MG - 3,6	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/ ubytok -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	14052	24695	-	38747	a/ - b/ -	14052	24695	-	38747
									1.I.61		
- 797	-	-	59623	-	-	59623	a/ - b/ -	60500	-	-	60500
									1.I.59		
-	-	-	-	-	70962	70962	a/ - b/ -	-	-	70963	70963
									1.I.61		
-	+8151	+28124	-	6151	28124	36275	a/ - b/ -	-	8151	28124	36275
									1.I.55		
-	-	+90549			90549	90549	a/ - b/ -	-	-	90549	90549
									1.I.56		
-	+111844	+83440	-	111844	83440	195284	a/ - b/ -		111844	83440	195284
									1.VII.64		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobyte w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
28	Złoże Bałtów-Tarnówek pow. Lipsk	wapienie i margle MK - 1,6-8,3 MG - 3,6-4,1	-	-	-	-	-
29	Złoże Nida-Lurowizna pow. Kielce	wapienie i margle MK-1,4-6,3 MG-1,6-4,1	-	-	-	-	-
30	Złoże Nowiny-Sitkówka pow. Kielce	wapienie CaO-55,5% MK - MG -	28324	-	-	28324	276
31	Złoże Górka k. Trzebini pow. Chrzanów	wapienie i margle CaO-41,3-47,4% MK-3,2 MG-1,4	8320	6141	-	11161	293
32	Złoże Grzmiączka pow. Chrzanów	wapienie CaO-50,0% MK-2,2 MG-2,8	8076	3434	-	11510	-
33	Złoże Chełm i Rejowiec pow. Chełm	kredek i margle CaO-31,8-51,7% MK-2,5-3,6 MG-2,0-2,7	90594	454645	-	545239	3437

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/-/ ubytek /-/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	+194000	-	-	194000	194000	a/ - b/ -	-	-	194000	194000
									1.I.66		
-	+236097	-	-	-	-	236097	a/ - b/ -	-	236097	-	236097
									1.I.65		
-276	-	-	28048	-	-	28048	a/ - b/ -	28496	-	-	28496
-293	-	-	8027	6141	-	14168	a/ - b/ -	9163	6842	-	16005
									1.I.61		
-	-	-	8076	3434	-	11510	a/ - b/ 1955	8076	3434	-	11510
									1.I.63		
-3437	-	-	81157	454645	-	541802	a/ - b/ 28748	93310	454645	-	547955
									1.VII.63		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin y i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Złoże Działoszyn pow. Pajęczno	wapienie CaO-48,3-50,8% MK-4,0 MG-2,5-3,6	45893	11905	-	57798	1111
35	Złoże Piązów pow. Lubaczew	wapienie CaO-50,2% MK-2,1-2,6 MG-1,5-2,6	49202	68798	105032	223032	-
36	Złoże Barcin pow. Szubin	wapienie CaO-52,2% MK-2,9 MG-2,1	58670	33456	-	99126	-
37	Złoże Pakość pow. Szubin	wapienie CaO-30,3-51,5% MK-5,2 MG-3,4	93346	25585	-	118931	-
38	Złoże Wejherowo pow. Wejherowo	kreda jeziorna CaO-41,9-51,2% MK-1,2-4,9 MG-2,3-6,2	442	1382	-	1824	-
39	Złoże Kornica pow. Siedlce	kreda piaszcz. CaO-49,8% MK - 2,19 MG -	2853	26551	-	29404	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-1111	-	-	44782	11905	-	56687	a/ - b/ 63548	48126	11905	-	60031 1.VII.58
-	-	-	49202	68798	105032	223032	a/ 5263	54465	68798	105032	223032 1.I.61
-	-	-	58670	33456	-	92126	a/ - b/ 14613	58670	33456	-	92126 1.VII.61
-	-	-	93346	25585	-	118931	a/ 6954 b/ -	93346	25585	-	118931 1.I.62
-	-	-	442	1382	-	1824	a/ - b/ 1044	1271	1382	-	2653 1.VIII.55
-	-	-	2853	26551	-	29404	a/ - b/ -	2853	26441	-	29294 1.I.63

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Złoże Kornica - Koszelówka pow. Łosice	kreda pisząca CaO-50,9% MK-1,9-3,5 MG-3,0	6452	3429	-	9881	-
41	Złoże Czarnogłów pow. Kamień Pomorski	wapienie i margle CaO-31,5- 49,5% MK - MG -	-	13291	-	13291	-
42	Złoże Kłęby pow. Gryfice	wapienie i margle CaO-48,6% MK-3,4 MG-1,9	-	-	7104	7104	-
43	Złoże Sulejów I pow. Piotrków Tryb.	wapienie i margle CaO- MK-2,75 MG-4,32	-	182655	-	182655	-
44	Złoże Sulejów II pow. Piotrków Tryb.	wapienie CaO- MK-2,48 MG-4,32	-	63520	-	63520	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+C+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	6452	3429	-	9881	a/ - b/ -	6452	3429	-	9881
									1.I.62		
-	-	-	-	13291	-	13291	a/ 5198 b/ -	-	13291	-	13291
									1.I.61		
-	-	-	-	-	7104	7104	a/ 981 b/ -	-	-	7104	7104
									1.VII.61		
-	-	-	-	182655	-	182655	a/ - b/ -	-	182655	-	182655
-	-	-	-	63520	-	63520	a/ - b/ -	-	63620	-	63620
									1.VI.62		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Złoże Wielka Wieś k/Burzenina pow. Łask	wapienie i margle CaO-43,1- 45,5% MK-1,5-1,8 MG-5,0-6,0	-	-	152700	152700	-
46	Kule k/Kielczygłowie pow. Pajęczno	wapienie i margle MK-1,5-1,8 MG-5,0-6,0	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r bilans. a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. $A+B+C_1+C_2$		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem			A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20
-	-	-	-	-	152700	152700	a/ - b/ -		-	-	152700	152700
										1.I.65		
-	-	+92869	-	-	92869	92869	a/ 6580 b/ -		-	-	92869	92869
										1.I.65		

Bilans zasobów szacunkowych skał wapiennych przemysłu cementowego
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67 r	Wydobycie w 1966 r
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/ -	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	wapieni margli i kredy	550669	-425027	125642	-	-
1	Złoże Gródek pow. Chrzanów	margle	14	-	14	-	-
2	Złoże Podgrodzie pow. Bolesławiec	wapienie margliste	16936	-	16936	-	-
3	Złoże Kornica-Nowa pow. Łosice	kreda	11819	-	11819	-	-
4	Złoże Kornica-Rudka pow. Łosice	"	12097	-	12097	-	-
5	Złoże Wierzbica pow. Radom	wapienie i margle	43777	-43777	-	-	-
6	Złoże Nida Lurowizna pow. Kielce	wapienie	247508	-247508	-	-	-

Bilans zasobów udokumentowanych surowców ilastych
do produkcji cementu
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys.ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane		41048	32285	3372	76705	-
1	Złoże Wejherowo pow. Wejherowo woj. gdańskie	łyły czar- torzędowe MK = 2,54 MG = 2,36	1003	-	-	1003	-
2	Złoże Działoszyn pow. Pajęczno woj. łódzkie	gliny kra- sowe MK = 1,32- -11,42 MG = 1,23- -10,13	-	1639	-	1639	-
3	Złoże pow. Będzin woj. Katowickie	łożupki karbońskie MK = 2,23 MG = 2,87	1750	-	-	1750	-
4	Złoże Wręczyca - Grodzisko pow. Kłobuck woj. katowickie	łyły batoń- skie MK = 4,36 MG = 3,0	-	5798	-	5798	-
5	Złoże Wysoka I pow. Zawiercie woj. katowickie	łyły juraj- skie MK = 3,88 MG = 2,81	-	-	-	-	-
6	Złoże Wysoka II pow. Zawiercie woj. katowice	łyły juraj- skie MK = 2,5 MG = 3,4	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	41048	32285	3372	76705	a/ 4291 b/ 12063				
-	-	-	1003	-	-	1003	a/ - b/ 1262	1157	-	-	1157
-	-	-	-	1639	-	1639	a/ - b/ -	-	1639	-	1639
-	-	-	1750	-	-	1750	a/ - b/ 352	1804	-	-	1804
-	-	-	-	5798	-	5798	a/ - b/ -	-	5798	-	5798
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 7594	pozabilans. 6515 1081 -	-	-	7596
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 413	pozabilans. 413 - -	-	-	413

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Złoże Wysoka III pow. Zawiercie woj. katowickie	1ły juraj- skie MK = 2,22 MG = 3,81	47	-	-	47	-
8	Złoże Wysoka IV pow. Zawiercie woj. katowickie	1ły juraj- skie MK = 2,42 MG = 2,44	8673	-	-	8673	-
9	Złoże Niegowonice pow. Zawiercie woj. katowickie	1ły juraj- skie MK = 2,9 MG = 1,92	9611	-	-	9611	-
10	Złoże Gnieździska pow. Kielce woj. kieleckie	1ły kajpro- we MK = 3,92 MG = 4,11	-	2896	-	2896	-
11	Złoże Wiek II pow. Olkusz woj. krakowskie	1ły juraj- skie MG = 2,2- -2,8	7791	-	3372	11163	-
12	Złoże Zaklików pow. Kraśnik woj. lubelskie	1ły miocen- skie MK = 2,65 MG = 6,04	-	8862	-	8862	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	47	-	-	47	a/ - b/ 1440	392	-	-	392
								1.VII.55			
-	-	-	8673	-	-	8673	a/ - b/ 130	8673	-	-	8673
								1.I.59			
-	-	-	9611	-	-	9611	a/ - b/ 32	9611	-	-	9611
								1.VII.55			
-	-	-	-	2896	-	2896	a/ - b/ -	-	2896	-	2896
								1.I.63			
-	-	-	7791	-	3372	11163	a/ - b/ 840	8050	-	3372	11432
								1.VII.54			
-	-	-	-	8862	-	8862	a/ - b/ -	-	8862	-	8862
								1.VII.63			

[illegible]

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	-	-	272	134	-	406	a/ - b/ -	414	134	-	548	
									1, I. 54			
-	-	-	-	11154	-	11154	a/ 3832 b/ -	-	11154		11154	
									1. I. 64			
-	-	-	-	8515	-	8515	a/ - b/ -	8515	-	-	8515	
									1. I. 62			
-	-	-	3386	-	-	3386	a/ 459 b/ -	3386	-	-	3386	
-	-	-	-	1802	-	1802	a/ - b/ -	-	1802	-	1802	
									1. I. 63			

Bilans zasobów szacunkowych surowców ilastych
do produkcji cementu
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Wydo- bycie w 1966 r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe		26134	+ 6967	33101	-	-
1	Złoże Michałowo k/Gniewkowa pow.Toruń woj. bydgoskie	iły warwowe	15163	-	15163	-	-
2	Złoże Wiek I pow.Olkusz woj. krakowskie	iły jurajskie	10971	-	10971	-	-
3	Wręczyca pow.Kłobuck woj. katowickie	iły jurajskie	-	+ 1609	1609	-	-
4	Łęczyca pow.Łęczyca woj. łódzkie	łupki jurajskie	-	+ 5358	5358	-	-

424

Bilans zasobów udokumentowanych gipsów i anhydrytów
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys.ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	gipsów i anhydrytów	109288	498554	62480	670322	1323
1	Złoże Łopuszka woj. rzeszowskie	gips CaSO ₄ -88%	20	84	-	104	6
2	Złoże Siedliska woj. rzeszowskie	gips CaSO ₄ -90	-	418	-	418	-
3	Złoże Łatanice-Skorocice woj. rzeszowskie	gips CaSO ₄ -95%	14500	-	-	14500	-
4	Złoże Skorocice-Chotelek woj. kieleckie	gips CaSO ₄ -95%	3347	18990	-	22337	-
5	Złoże Borków-Chwałowice woj. kieleckie	gips CaSO ₄ -90%	42500	-	-	42500	-
6	Złoże Leszcze woj. kieleckie	gips CaSO ₄ -92%	20971	-	-	20971	-

425

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+19670	-301	+148	128958	498253	62628	689839	a/ 16467 b/ 85625				
- 20	- 53	+148	-	31	148	179	a/ 175	-	73	148	221
									1.I.54		
-	-	-	-	418	-	418	-	-	418	-	418
									1.VII.54		
-	-	-	14500	-	-	14500	-	14500	-	-	14500
									1.I.57		
-	-	-	3347	18990	-	22337	b/ 5076	3347	18990	-	22337
									1.VII.61		
-	-	-	42500	-	-	42500	-	42500	-	-	42500
									1.I.51		
-	-	-	20971	-	-	20971	a/ 11272	20971	-	-	20971

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Złoże Gacki-Krzyżanowice woj. kieleckie	gips CaSO ₄ -92%	-	-	-	-	1018
8	Złoże Dzierżysław woj. opolskie	gips CaSO ₄ -90%	17246	23445	32351	73042	53
9	Złoże Nowy Łąd woj. wrocławskie	gips i anhydryt CaSO ₄ -93%	10704	11169	225	22098	246
10	Złoże Nawojów Śląski woj. wrocławskie	gips i anhydryt CaSO ₄ -86%	-	-	2119	2119	-
11	Złoże Lubichów - Konrad woj. wrocławskie	gips i anhydryt CaSO ₄ -87%	-	-	-	444448	-
12	Złoże Lubin woj. wrocławskie	anhydryt CaSO ₄ -88%	-	-	-	27785	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.67 r a/w filarach ochr. b/pozabil. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+20198	-	-	20198	-	-	20198	a/ 3314	20198	-	-	20198
									1.I.64		
- 53	-	-	17193	23445	32351	72989	b/ 13772	18230	23445	32321	73996
									1.I.54		
-455	-248	-	10249	10921	225	21395	a/ 1706 b/ 3012	11690	11716	225	23631
									31.X.63		
-	-	-	-	-	2119	2119	-	-	-	2119	2119
-	-	-	-	444448	-	444448	b/ 63765	-	444448	-	444448
									1.VII.60		
-	-	-	-	-		27785	-	-	-		27785
									1.I.60		

428
Bilans zasobów szacunkowych gipsów i anhydrytów
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67r	Wydobycie w 1966r
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	gipsów i anhydrytów	272660	- 12914	259746	-	28
1	Złoże Gacki - Krzyżanowice	gips	12886	- 12886	-	-	-
2	Złoże Wiślica - Kobylniki woj.kieleckie	"	134472	-	134472	-	-
3	Złoże Bogucice woj.kieleckie	"	27600	-	27600	-	-
4	Złoże Winiary woj.kieleckie	"	13231	-	13231	-	-
5	Złoże Garatowice - Stawiany woj.kieleckie	"	29400	- 28	29372	-	28
6	Złoże Sielec Dolny woj.kieleckie	"	1570	-	1570	-	-

Bilans zasobów udokumentowanych kamieni drogowych i budowlanych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tysiącach ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	kamienie drogowe i budowlane	434865	522963	328417	1286245	7344
1	Starowice pow. Grodków	granit	366	3752	-	4118	-
2	Graniczna pow. Świdnica	"	23335	11590	47505	82430	222
3	Rogoźnica pow. Świdnica	"	4805	-	-	4805	-
4	Biały kościół pow. Strzelin	"	21	-	-	21	-
5	Żółkiewka pow. Świdnica	"	15304	33133	-	48437	-
6	Żółkiewka II pow. Świdnica	"	2651	9465	-	12116	-
7	Grabina Śląska pow. Świdnica	"	4687	4146	-	8833	46
8	Mrowiny pow. Świdnica	"	-	10206	27162	37368	-
9	Zimnik pow. Jawor	"	5765	9630	4053	19448	-
10	Miękinia pow. Chrzanów	porfir	5008	1392	5292	11684	686

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów pozabilan- sowych na dzień 1.I.67 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+10705	+32808	+28538	445570	555771	356955	1358296	195900				
-	-	-	366	3752	-	4118	-	386	3752	-	4138
									1.I. 56 r		
-224	-	-	23111	11590	47505	82206	-	23388	11590	47505	4138
									1.I. 60 r		
-	-	-	4805	-	-	4805	-	4805	-	-	4805
									1.VII. 61 r		
-	-	-	21	-	-	21	-	2064	-	-	2064
									1.VII. 62 r		
-	-	-	15304	33133	-	48437	-	15304	33133	-	48437
									1.I. 62 r		
-	-	-	2651	9465	-	12116	-	2651	9465	-	12116
									1.VII. 61 r		
-55	-	-	4632	4146	-	8778	-	4914	4146	-	9060
									1.VIII. 61 r		
-	-	-	-	10206	27162	37368	1150	-	10206	27162	37368
									1.I. 63 r		
-	-	-	5765	9630	4053	19448	-	5765	9630	4053	19448
									1.I. 63 r		
-686	-	-	4322	1392	5284	10998	1654	9725	1392	5284	16401
									1.I. 55 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Zalas - Wschód pow. Chrzanów	porfir	26796	15757	-	42553	-
12	Orleż pow. Chrzanów	"	1894	1553	-	3447	-
13	Piekielnik pow. Dzierżoniów	sjenit	-	-	-	-	-
14	Koëmin pow. Dzierżoniów	"	-	2273	-	2273	56
15	Przedborowa pow. Zabkowice Śląskie	"	1960	-	-	1960	25
16	Głuszyca Górna pow. Wałbrzych	melafir	12952	-	4500	17452	117
17	Regulice pow. Chrzanów	"	-	3338	-	3338	206
18	Świerki pow. Wałbrzych	"	14398	-	52137	66535	334
19	Tłumaczów pow. Nowa Ruda	"	1125	3300	-	4425	150
20	Grzędy pow. Kamienna Góra	"	5590	5483	-	11073	266
21	Grzędy II pow. Kamienna Góra	"	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów pozabilan- sowych na dzień 1.I.67 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	26796	15757	-	42553	-	26796	15757	-	42553
									1.I.	55 r	
-	-	-	1894	1553	-	3447	-	2044	1553	-	3547
									1.V.	60 r	
-	-	+20500	-	-	20500	20500	3800	-	-	20500	20500
-	-76	-	-	2197	-	2197	-	-	2665	-	2665
									1.I.	55 r	
-45	-	-	1915	-	-	1915	-	2216	-	-	2216
									1.I.	59 r	
-117	-	-	12835	-	4500	17335	15741	14540	-	4500	19040
-	-206	-	-	3132	-	3132	380	1500	3920	-	5420
									1.I.	57 r	
-334	-	-	14064	-	52137	66201	-	16135	-	52137	68272
									18.VI.	57 r	
-150	-	-	975	3300	-	4275	-	1666	3300	-	4966
									1.I.	59 r	
-266	-	-	5324	5483	-	10807	-	6292	5483	-	11775
									1.I.	60 r	
+9975	+15935	-	9975	15935	-	25910	168	9975	15935	-	25910
									1.I.	65	

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Borówno pow. Kamienna Góra	melafir	227	4653	835	5715	104
23	Tłumaczów-Gardzeń pow. Kłodzko	"	-	-	25580	25580	-
24	Rybnica pow. Wałbrzych	"	-	-	27424	27424	-
25	Pielgrzymka pow. Złotoryja	bazalt	-	1346	-	1346	132
26	Bukowa Góra pow. Lubań	"	44309	2141	28822	75272	438
27	Janowiczki pow. Strzelin	"	381	3146	-	3527	135
28	Krzeniów pow. Złotoryja	"	26880	53241	-	80121	200
29	Kozia Góra pow. Złotoryja	"	-	-	-	-	50
30	Rębiszów pow. Iwówek Śl.	"	3139	1731	-	4870	241
31	Józef pow. Lubań Śl.	"	9151	-	-	9151	-
32	Gracze pow. Niemodlin	"	4578	7272	-	11850	427

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów pozbilan- sowych na dzień 1.I.67 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-104	-	-	123	4653	835	5611	-	764	4653	835	6252
									31.XII.60		r
-	-	-	-	-	25580	25580	-	-	-	25580	25580
									1.I. 63		r
-	-	-	-	-	27424	27424	-	-	-	27424	27424
									1.VII.63		r
-	-132	-	-	1214	-	1214	-	3614	1631	-	5245
									1.VI. 53		r
-438	-	-	43871	2141	28822	74834	307	45828	2141	28822	76791
									1.I. 58		r
-135	-	-	246	3146	-	3392		909	3146	-	4055
									1.I. 57		r
-200	-	-	26680	53241	-	79921	5299	28233	53241	-	81474
									1.I. 57		r
+1908	+800	-	1908	800	-	2708	-	1978	800	-	2788
									1.I. 66		r
-241	-	-	2898	1731	-	4629	623	5230	1731	-	6961
									1.VII.56		r
-	-	-	9151	-	-	9151	680	9151	-	-	9151
									1.VII.63		r
-427	-	-	4151	7272	-	11423	397	-	-	-	15081
									1.VII.56		r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Księginki pow. Lubań Śl..	bazalt	7696	10180	5766	23642	439
34	Leśna pow. Lubań Śl.	"	-	2818	2510	5328	165
35	Rutki I pow. Niemodlin	"	733	1360	-	2043	23
36	Rutki II pow. Niemodlin	"	274	1161	-	1435	-
37	Łięciasta Góra pow. Lubań Śl.	"	2412	1667	9765	13844	-
38	Wilcza Góra pow. Złotoryja	"	8341	4200	4900	17441	98
39	Jawor pow. Jawor	"	16080	30381	26347	72808	-
40	Sobótka pow. Wrocław	serpentyinit	-	199	248	447	-
41	Nasławice pow. Wrocław	"	6399	-	-	6399	5
42	Malinowa pow. Nowy Targ	andezyt	3235	6315	-	9550	29

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów pozabilan- sowych na dzień 1.I.67 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-439	-	-	7257	10180	5766	23203	3680	11424	10180	5766	27370
-	-165	-	-	2653	2510	5163	4210	898	1.I. 56 r		
-23	-	-	710	1360	-	2070	180	823	1360	-	2183
-	-	-	274	1161	-	1435	375	273	1161	-	1434
-	-	-	2412	1667	9765	13844	-	2412	1667	9765	13844
-104	-	-	8237	4200	4900	17337	-	8700	4200	4900	17800
-	-	-	16080	30381	26347	72808	-	16080	30381	26347	72808
-	-	-	-	199	248	447	-	-	210	248	447
-5	-	-	6394	-	-	6394	-	6462	-	-	6462
-36	-	-	3199	6315	-	9514	4833	3539	6315	-	9854
									1.I. 57 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Góra Wżar pow. Nowy Targ	andezyt	-	358	470	828	-
44	Niedźwiedzia Góra pow. Chrzanów	diabaz	1799	1939	-	3738	344
45	Złoty Stok pow. Ząbkowice Śl.	łupek łyżczykowy	4711	-	-	4711	85
46	Podwiśnięwka pow. Kielce	kwarcyt	24123	4670	-	28793	-
47	Wojtkowa Góra II pow. Kielce	"	-	-	2014	2014	-
48	Wiśniówka Mała pow. Kielce	"	12310	8475	-	20785	327
49	Wiśniówka Duża pow. Kielce	"	6670	-	-	6670	346
50	Jeleniowska Góra pow. Opatów	"	-	19860	26400	46260	-
51	Osielec pow. Myślenice	piaskowiec	15629	26283	-	41912	-
52	Czantoria pow. Cieszyń	"	36484	89748	-	126232	119
53	Kłęczany pow. Nowy Sącz	"	7807	10500	4200	22507	968

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów pozabilan- sowych na dzień 1.I.67 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	358	470	828	-	-	361	-	361
									1.VIII.62 r		
-344	-	-	1455	1939	-	3394	1381	3263	1939	-	5202
									30.XII.60 r		
-85	-	-	4626	-	-	4626	-	4840	-	-	4840
									1.I.61 r		
-	-	-	24123	4670	-	28793	-	24123	4670	-	28793
									1.I.59 r		
-	-	-	-	-	2014	2014	-	-	-	2014	2014
									1.I.57 r		
-327	-	-	11983	8475	-	20458	-	14754	8475	-	23229
									1.I.58 r		
-346	-	-	6324	-	-	6324	-	82596	-	-	82596
									1.I.59 r		
-	-	-	-	19860	26400	46260	-	-	19860	26400	46260
									1.I.60 r		
-	-	-	15629	26283	-	41912	-	16032	26283	-	42315
									1.VII.59 r		
-119	-	-	36365	89748	-	126113	-	36527	89748	-	126275
									1.VII.56 r		
-968	-	-	6839	10500	4200	21539	20800	11500	10500	4200	26200
									1.VII.58 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
54	Komańcza pow. Sanok	piaskowiec	7746	16810	-	24556	-
55	Braciszów pow. Głubczyce	"	535	3696	-	4229	28
56	Słupiec II pow. Kłodzko	"	129	95	140	364	-
57	Wolany pow. Kłodzko	"	-	1892	-	1892	-
58	Śmół pow. Radom	"	13492	5437	-	18929	13
59	Szydłowiec-Podkowińska pow. Szydłowiec	"	1718	283	-	2001	2
60	Barcice pow. Nowy Sącz	"	3439	-	-	3439	44
61	Kotlika pow. Lwówek Śl.	"	-	-	-	-	-
62	Rakowiczki pow. Lwówek Śl.	"	778	228	-	1006	8
63	Kopulak pow. Kielce	"	571	-	-	571	2
64	Cieszyna pow. Strzyżów	"	2134	2403	-	4537	11

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów pozabilan- sowych na dzień 1.I.67 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	7746	16810	-	24556	644	7746	16810	-	24556
									1.I. 60 r		
-28	-	-	505	3696	-	4201	-	545	3784	-	4329
									1.I. 60 r		
-	-	-	129	95	140	364	-	137	95	140	372
									31.XII.61 r		
-	-	-	-	1892	-	1892	-	-	1892	-	1892
									1.VII.53 r		
-18	-	-	13474	5437	-	18911	4290	13748	5437	-	19185
									1.VIII.56 r		
-3	-	-	1715	283	-	1998	1394	5114	840	-	5954
									1.VIII.56 r		
-74	-	-	3365	-	-	3365	-	3895	-	-	3895
									1.I. 60 r		
-	-	-	-	-	-	-	3236	623 p	2613p	-	3236
									1.VII.59 r		
-11	-	-	767	228	-	995	-	835	228	-	1063
									1.VII.59 r		
-4	-	-	567	-	-	567	-	575	-	-	575
									31.I.62 r		
-21	-	-	2113	2403	-	4516	-	2268	2403	-	4671
									1.I. 61 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Suwałki pow. Suwałki	kamień narzutowy	5089	-	-	5089	112
66	Libiąż Mały pow. Chrzanów	dolomit	2353	2218	5064	9635	104
67	Solca Wielka pow. Łęczyca	"	-	-	-	-	-
68	Podwole pow. Kielce	"	2028	742	-	2770	-
69	Zachełmie pow. Kielce	wapień	-	-	-	-	53
70	Laskowa Góra pow. Kielce	"	-	-	-	-	-
71	Dubie pow. Chrzanów	"	-	5700	-	5700	-
72	Óldrzychowice pow. Kłodzko	"	5100	1506	4862	11468	68
73	Jeleń pow. Chrzanów	"	566	1696	-	2262	-
74	Podleśna pow. Zawiercie	"	-	46151	-	46151	-
75	Nowa Wioska pow. Zawiercie	"	-	11946	4635	16581	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów pozabilan- sowych na dzień 1.I.67 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-112	-	-	4977	-	-	4977	-	6000	-	-	6000
									1.VII.53 r		
-131	-	-	2222	2218	5064	9504	-	3026	2218	5064	10308
									1.I. 57 r		
-	-	-	-	-	-	-	47582	-	-	47582	47582
									1.VII.53 r		
-	-	-	2028	742	-	2770	8705	2599	742	-	3341
									1.I. 58 r		
+5600	-	+4600	5600	-	4600	10200	-	5600	4600	-	10200
									1.I. 65 r		
-	+8085	-	-	8085	-	8085	-	-	8085	-	8085
									1.I. 66 r		
-	-	-	-	5700	-	5700	63300	-	5700	63300	5700
									1.I. 63 r		
-86	-	-	5014	1506	4862	11382	-	5486	1506	4862	11854
									1.I. 60 r		
-	-	-	566	1696	-	2262	-	577	1696	-	2273
									1.VII.61 r		
-	-	-	-	46151	-	46151	-	-	46151	-	46151
									1.VII.64 r		
-	-	-	-	11946	4635	16581	-	-	-	4635	16581
									1.VII.64 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości	Stan zasoby bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
76	Górki Szczukowskie pow. Kielce	wapień	664	2395	-	3059	10
77	Siedlec k. Złotego Potoku pow. Częstochowa	"	-	-	-	-	-
78	Pińczów /Nowa Wieś/ pow. Pińczów	"	6791	-	-	6791	44
79	Babia Dolina pow. Biłgoraj	"	-	3291	-	3291	55
80	Karsy pow. Opatów	"	4504	-	1675	6179	7
81	Krzeszowice pow. Chrzanów	"	7205	-	-	7205	-
82	Bruśno pow. Lubaczów	"	-	6055	-	6055	-
83	Skowronno pow. Pińczów	"	-	1757	6119	7876	-
84	Jaźwica pow. Kielce	"	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów pozabilan- sowych na dzień 1.I.67 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-10	-	-	654	2395	-	3049	-	664	2395	-	3059
									1.I.	58 r	
-	-	-	-	-	-	-	466	326 p	140 p	-	466
									1.I.	54 r	
-52	-	-	6739	-	-	6739	896	8132	-	-	8132
									1.X.	61 r	
-	-78	-	-	3213	-	3213	-	-	3869	-	3869
									1.I.	57 r	
-10	-	-	4494	-	1675	6169	-	4645	-	1675	6320
									1. I.	57 r	
-	-	-	7205	-	-	7205	-	7756	-	-	7756
									1.I.	56 r	
-	-	-	-	6055	-	6055	-	-	6055	-	6055
									1.I	61 r	
-	-633	-2194	-	1124	3925	5049	729	-	1786	6119	7905
									1.I.	62 r	
-	+9278	+5632	-	9278	5632	14910	-	-	9278	5632	14910
									1.VII.	64 r	

Bilans zasobów zarejestrowanych kamieni drogowych i budowlanych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestro- wane	kamienie drogowe i budowlane	394144	a/ 3024 b/ - c/ 4596	397168	a/ - b/ 69	
1	Strzelin pow.Strzelin	granit	4660	a/ - b/ 208 c/ 208	4452	-	6990 1.VII.58
2	Gębczyce pow.Strzelin	"	504	a/ - b/ 77 c/ 77	427	-	1051 1.VII.58
3	Strzeblów pow. Wrocław	"	4740	a/ - b/ 120 c/ 120	4620	-	6687 1.VII.58
4	Borów Łom. Nr 50 pow. Jawor	"	6067	a/ - b/ 81 c/ 81	5986	-	6870 1.VII.58
5	Borów Łom. Nr 14 i 18 pow. Jawor	"	3938	a/ - b/ 124 c/ 124	3814	-	6078 1.I.58
6	Gniewków pow. Jawor	"	12072	a/ - b/ 45 c/	12027	-	14757 1.I.58
7	Zimnik pow. Jawor	"	14132	a/ - b/ 98 c/ 98	14034	-	16581 1.I.58
8	Czernica pow. Jawor		4881	a/ - b/ 54 c/ 54	4827	-	5933 1.I.58
9	Rogoźnica pow. Świdnica		10891	a/ - b/ 123 c/ 123	10768	-	12882 1.I.58

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Nadziejów pow. Nysa	granit	1440	a/ - b/ 69 c/ 69	1371	-	<u>1250</u> 1.VII.58
11	Górka Sobocka pow. Strzelin	"	5544	a/ - b/ 128 c/ 126	5416	-	<u>6697</u> 1.VII.58
12	Graby III -Strzegom pow. Świdnica	"	8637	-	8637	-	<u>8637</u> 1.I.58
13	Chwałków pow. Świdnica	"	161	a/ - b/ 11 c/ 11	150	-	<u>182</u> 1.VII.58
14	Czarna pow. Jelenia Góra	"	832	-	832	-	<u>832</u> 1.VII.58
15	Kamienna Góra pow. Nysa	"	866	-	866	-	<u>884</u> 1.VII.58
16	Kostrza pow. Jawor	"	282	a/ - b/ 11 c/ 11	271	-	<u>419</u> 1.VII.58
17	Janowice Wielkie pow. Jelenia Góra	"	197	-	197	-	<u>243</u> 1.VII.58
18	Maciejowice pow. Grodków	"	3920	-	3920	-	<u>3920</u> 1.I.58
19	Gola Świdnicka pow. Świdnica	"	1107	a/ - b/ 18 c/ 19	1095	-	<u>1192</u> 1.I.59
20	Morów pow. Świdnica	"	8929	a/ - b/ 18 c/ 18	8911	-	<u>8995</u> 1.VII.58

L. p.	Nazwa i lokalizacja	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Strzegów pow. Strzelin	granit	10500	-	10500	-	<u>10500</u> 1.I.59
22	Kudowa pow. Kłodzko	"	97	a/ - b/ - c/ -	97	-	<u>262</u> 1.I.59
23	Goczałków pow. Świdnica	"	899	a/ - b/ 91 c/ 21	808	-	<u>899</u> 1.VII.59
24	Grabina Śl. pow. Świdnica	"	919	a/ - b/ 6 c/ 6	913	-	<u>964</u> 1.VII.59
25	Goczałków pow. Świdnica	"	2600	-	2600	-	<u>2600</u> 1.I.59
26	Żólkiewka pow. Świdnica	"	1477	a/ - b/ 67 c/ 67	1410	-	<u>2026</u> 1.VI.64
27	Siedlimowice pow. Świdnica	"	1160	a/ - b/ 8 c/ 8	1152	-	<u>1185</u> 1.VII.54
28	Gołszyce pow. Świdnica	"	1400	a/ - b/ 43 c/ 20	1357	-	<u>1700</u>
29	Morów pow. Świdnica	"	3500	a/ - b/ 45 c/ 45	3455	-	<u>3500</u> 1.VII.60
30	Strzegom Graniczna pow. Świdnica	"	4438	-	4438	-	<u>4513</u> 1.VII.61
31	Szklarska Poręba Łom Nr 5 pow. Jelenia Góra	"	818	a/ - b/ 21 c/ 21	797	-	<u>338</u> 1.I.59

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Ródzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
32	Gęsiniec pow.Strzelin	granit	4158	a/ - b/ 16 c/ 12	4142	-	<u>4196</u> 1.I.61
33	Strzegom Łom Nr 18 i 25/26 pow. Świdnica	"	13005	a/ - b/ 102 c/ 86	12903	-	<u>16441</u> 1.I.61
34	Barcz Łom Nr 22 pow. Świdnica	"	5684	a/ - b/ 44 c/ 33	5640	-	<u>6476</u> 1.I.62
35	Gęsiniec pow.Strzelin	"	171	-	171	-	<u>171</u> 1.I.63
36	Piława Górna pow.Ząbkowice Śląskie	sjenit	238	a/ - b/ - c/ -	238	-	<u>238</u> 1.I.59
37	Brodziszów pow.Ząbkowice Śląskie	"	4176	-	4176	-	<u>4176</u> 1.I.61
38	Przeczyn- Zdrój pow.Dzierżo- niów	"	398	a/ - b/ 30 c/ 26	368	-	<u>1236</u> 1.I.59
39	Doboszowice pow.Ząbkowice Śląskie	"	3763	a/ - b/ 67 c/ 67	3696	-	<u>3833</u> 1.I.60
40	Wądroże Wielkie pow. Legnica	"	1789	-	1789	-	<u>1940</u> 1.VII.60
41	Mościsko pow.Dzierżo- niów	"	5304	-	5304	-	<u>5304</u> 1.I.63

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Fuleda pow. Giżycko	kamień narzutowy	13	-	13	-	$\frac{110}{1.VII.56}$
43	Wierzchowo pow. Szczecinek	"	262	-	262	-	$\frac{262}{1.I.62}$
44	Lubawka pow. Kamienna Góra	porfir	1296	-	1296	-	$\frac{1296}{1.VII.56}$
45	Gorce pow. Wałbrzych	"	136	a/ - b/ 33 c/ 33	103	-	$\frac{227}{1.VII.58}$
46	Boguszów pow. Wałbrzych	"	230	-	230	-	$\frac{230}{1.I.59}$
47	Boguszów pow. Wałbrzych	"	842	-	842	-	$\frac{1022}{1.I.59}$
48	Lubawka pow. Kamienna Góra	"	1850	-	1850	-	$\frac{1950}{1.I.60}$
49	Rudno pow. Chrzanów	melafir	622	a/ - b/ 38 c/ 38	584	-	$\frac{884}{1.VII.56}$
50	Stary Lesie- niec pow. Wałbrzych	"	434	a/ - b/ -10 c/ 10	424	-	$\frac{629}{1.VII.58}$
51	Rybnica Leśna pow. Wałbrzych	"	3084	a/ - b/ -141 c/ 141	2943	-	$\frac{3822}{1.VII.58}$
52	Łomnica pow. Wałbrzych	"	61	-	61	-	$\frac{148}{1.VII.58}$

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Przeźdźdźca pow. Iwówek Śl.	melafir	1548	a/ - b/ - c/ -	1548	-	<u>1548</u> 1.VII.65
54	Czadrów pow. Kamienna Góra	"	665	a/ 817 b/ - c/ -	1482	-	<u>11482</u> 1.VII.66
55	Lubiechowa pow. Złotoryja	"	362	a/ - b/ 43 c/ 43	319	-	<u>569</u> 1.I.60
56	Lubiechowa I pow. Złotoryja	"	-	a/ 195 b/ - c/ -	195	-	<u>195</u> 1.I.67
57	Wałbrzych- Podgórze pow. Wałbrzych	"	170	a/ - b/ 13 c/ 13	157	-	<u>207</u> 1.I.62
58	Poręba-Żegoty pow. Chrzanów	"	511	-	511	-	<u>511</u> 1.VII.62
59	Słupiec pow. Nowa Ruda	gabro	2385	a/ - b/ 109 c/ 109	2276	-	<u>3106</u> 1.I.58
60	Braszkowice pow. Zabkowice Śląskie	"	813	a/ - b/ 23 c/ 23	790	-	<u>869</u> 1.VII.58
61	Sulików pow. Lubań	bazalt	701	a/ - b/ 259 c/ 259	442	-	<u>2238</u> 1.I.58
62	Złotoryja pow. Złotoryja	"	45	a/ 8 b/ - c/ 42	53	-	<u>201</u> 26.V.58

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr- b/pozabilw Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane w sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Męcinka pow. Jawor	bazalt	1354	a/ - b/ 182 c/ 182	1172	-	<u>3129</u> 1.I.58
64	Mikołajowice pow. Legnica	"	648	-	648	-	<u>749</u> 1.I.58
65	Targowica pow. Zabkowice Śląskie	"	4506	a/ - b/ 154 c/ 154	4352	-	<u>5242</u> 1.VII.57
66	Kozów pow. Złotoryja	"	119	a/ - b/ 11 c/ 14	108	-	<u>183</u> 1.VII.58
67	Winna Góra pow. Jawor	"	12071	a/ - b/ 8 c/ 5	12063	-	<u>12071</u> 1.I.64
68	Paszowice pow. Jawor	"	7140	-	7140	-	<u>7200</u> 1.I.58
69	Uniegoszcz pow. Lubań	"	739	-	739	-	<u>873</u> 1.VII.58
70	Żółkiewka pow. Świdnica	"	1941	a/ - b/ 64 c/ 58	1877	-	<u>2026</u> 1.VI.64
71	Lutynia pow. Bystrzyca	"	4749	-	4749	-	<u>10698</u> 1.I.58
72	Tylice pow. Zgorzelec	"	1798	a/ - b/ 11 c/ 11	1787	-	<u>1853</u> 1.VII.58
73	Radzimów pow. Lubań	"	292	-	292	-	<u>325</u> 1.VII.58
74	Rataj pow. Jawor	"	283	-	283	-	<u>283</u> 1.I.59

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Lutynia pow.Bystrzyca Kłodzka	bazalt	4000	a/ - b/ - 26 c/ 26	3974	-	<u>4000</u> 1.I.59
76	Kozia Góra - Wilków pow.Złotoryja	"	2694	-	2694	-	<u>2515</u> 1.VII.59
77	Pilichowice pow.Lwówek Śl.	"	926	a/ - b/ 910 c/ 37	16	-	<u>1416</u> 1.VII.59
78	Uniegoszcz pow.Lubań Śl.	"	20	a/ - b/ - c/ 84	20	-	<u>20</u> 1.VII.59
79	Ligota Tułowiecka pow.Niemodlin	"	369	a/ - b/ 28 c/ 28	341	-	<u>450</u> 1.VII.58
80	Gozdanin pow.Zgorzelec	"	112	-	112	-	<u>112</u> 1.VII.59
81	Jałowiec pow.Lubań Śl.	"	96	a/ - b/ 18 c/ 16	78	-	<u>153</u> 1.VII.59
82	Kłodzko- Zagórze pow. Kłodzko	"	817	a/ - b/ 12 c/ 12	805	-	<u>826</u> 1.VII.63
83	Rodomierzyce pow. Zgorzelec	"	102	-	102	-	<u>102</u> 1.VII.59
84	Miłoszów pow.Lubań Śl.	"	1033	a/ - b/ 14 c/ 14	1019	-	<u>1236</u> 1.VII.59

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost +/ b/ubytok -/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
85	Trupień pow.Złotoryja	bazalt	-	a/ 2532 b/ - c/ 68	2532	-	<u>2532</u> 1.I.65
86	Prusice Górne pow.Złotoryja	"	467	-	467	-	<u>467</u> 1.I.60
87	Góra Borowa pow. Lubań	"	430	-	430	-	<u>430</u>
88	Gilów pow.Dzierżo- niów	"	77	a/ - b/ 38 c/ 38	39	-	<u>244</u> 1.VII.61
89	Zaręba pow.Lubań Śl.	"	1360	-	1360	-	<u>1530</u> 1.I.62
90	Lądek-Orłowice pow.Bystrzyca Kłodzka	"	170	a/ - b/ 13 c/ 13	157	-	<u>251</u> 1.I.61
91	Leśna pow.Lubań Śl.	"	414	-	414	-	<u>414</u> 1.I.61
92	Lubień pow. Legnica	"	435	a/ - b/ 17 c/ 17	418	-	<u>452</u> 1.I.62
93	Grabieszyce Dolne pow. Lubań	"	424	-	424	-	<u>424</u> 1.I.63
94	Wojtek /Markowice/ pow.Zgorzelec	"	188	-	188	-	<u>188</u> 1.VII.63
95	Jordanów Śl. pow. Dzierżoniów	serpenty- nit	945	a/ - b/ 6 c/ 6	939	-	<u>188</u> 1.I.58

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowce	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
96	Trzebnik pow. Dzierżoniów	serpenty- nit	240	-	240	-	<u>240</u> 1.I.59
97	Przemilów pow. Dzierżoniów	"	411	-	411	-	<u>411</u> 1.I.61
98	Rzyki-Jagódki pow. Wadowice	piaskowiec	168	-	168	-	<u>168</u> 1.VII.64
99	Kozy pow. Biała	"	378	a/ 24 b/ - c/ -	402	-	<u>666</u> 1.I.58
100	Obłaziec pow. Gieszyn	"	2315	a/ - b/ -1393 c/ -	922	-	<u>2345</u> 1.VII.58
101	Wierchomla pow. Nowy Sącz	"	6885	a/ - b/ 183 c/ 183	6702	-	<u>7857</u> 1.VII.58
102	Korbielów Kamienna pow. Żywiec	"	785	a/ - b/ 4 c/ 4	781	-	<u>658</u> 1.VII.58
103	Gliniska pow. Biłgoraj	"	301	-	301	-	<u>330</u> 1.VII.58

L.	Nazwa i lokalizacja	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
104	Zgorzelec-Ujazd pow. Zgorzelec	piaskowiec	169	-	169	-	<u>310</u> 1.VII.58
105	Groniczek pow. Żywiec	"	23	-	23	-	<u>324</u> 1.VII.58
106	Porąbka pow. Żywiec	"	300	a/ - b/ 15 c/ 15	285	-	<u>449</u> 1.VII.58
107	Zawoja pow. Sucha	"	400	-	400	-	<u>361</u> 1.I.58
108	Frycowa pow. Nowy Sącz	"	1305	-	1305	-	<u>1332</u> 1.VII.58
109	Łososina Górna pow. Limanowa	"	250	-	250	-	<u>596</u> 1.VII.58
110	Dobra pow. Limanowa	"	48	-	48	-	<u>82</u> 1.VII.58
111	Ponice pow. Nowy Targ	"	221	-	221	-	<u>248</u> 1.VII.58

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe *			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek -// c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
112	Stara Bystrzy- ca pow.Bystrzyca Kłodzka	piaskowiec	111	a/ b/ 12 c/ 4	99	-	<u>164</u> 1.VII.58
113	Błębiec pow. Cieszyn	"	743	-	743	-	<u>773</u> 1.VII.58
114	Jasienica pow.Mysłenice	"	259	-	259	-	<u>259</u> 1.I.58
115	Łosie pow. Gorlice	"	4321	a/ - b/ 35 c/ 35	4286	-	<u>1293</u> 1.I.58
116	Lipowica pow. Krosno	"	10647	a/ - b/ 90 c/ 90	10557	-	<u>643</u> 1.I.54
117	Bystra pow. Lesko	"	614	-	614	-	<u>614</u> 1.I.54
118	Tokarzówka pow. Cieszyn	"	607	a/ - b/ 4 c/ 4	603	-	<u>641</u> 1.VII.58
119	Skawce pow.Wadowice	"	849	a/ - b/ 64 c/ 48	785	-	<u>900</u> 1.I.58

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochron- b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/ przy- rost/+/ b/ubytek -// c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Młynów pow. Kłodzko	piaskowiec	24 199	a/ - b/ 29 c/ 29	24170	-	<u>24375</u> 1.VII.57
121	Cisowa Góra pow. Kielce	"	992	a/ - b/ 3 c/ 3	989	-	<u>1000</u> 1.I.58
122	Wykień pow. Kielce	"	161	a/ - b/ 5 c/ 5	156	-	<u>168</u> 1.I.58
123	Korbielów pow. Żywiec	"	1929	-	1929	-	<u>1929</u> 1.I.59
124	Winna Góra pow. Nowy Sącz	"	1655	-	1655	-	<u>1655</u> 1.I.64
125	Złotowo pow. Kłodzko	"	1200	-	1200	-	<u>1200</u> 1.I.59
126	Stępina II pow. Strzyżów	"	2541	-	2541	-	<u>1423</u> 1.VII.54
127	Leszczków pow. Sandomierz	"	2600	-	2600	-	<u>2600</u> 1.VII.58
128	Żurawniki pow. Sandomierz	"	1650	-	1650	-	<u>1650</u> 1.I.59

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek -// c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Mszana Górna pow. Limanowa	piaskowiec	125	-	125	-	<u>153</u> 1.VII.54
130	Tursko pow. Tarnów	"	248	a/ - b/ 5 c/ 5	243	-	<u>278</u> 1.VII.59
131	Wysoczany pow. Sanok	"	1305	a/ - b/ 59 c/ 59	1246	-	<u>1377</u> 1.I.60
132	Bukówki pow. Sandomierz	"	585	-	585	-	<u>585</u> 1.VII.59
133	Muszyna pow. Nowy Sącz	"	216	-	216	-	<u>478</u> 1.I.60
134	Łomnica pow. Nowy Sącz	"	623	-	623	-	<u>635</u> 1.I.60
135	Dąbrowa pow. Nowy Sącz	"	551	a/ - b/ 11 c/ 11	5400	-	<u>689</u> 1.I.60
136	Międzygórze pow. Opatów	"	424	-	424	-	<u>435</u> 1.I.59
137	Bóbrka pow. Lesko	piaskowiec	2360	a/ b/ 26 c/ 120	2334	-	<u>2360</u> 1.I.60

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.1.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.1.66	a/przy- rost/+/ b/ubytek -/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.1.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
138	Tarnawa Dolna pow. Sucha	piaskowiec	104	-	104	-	<u>132</u> 1.1.60
139	Lutowisko pow. Ustrzyki Dolne	"	155	-	155	-	<u>90</u> 1.VII.60
140	Sieniawa pow. Nowy Targ	"	1918	a/ - b/ 22 c/ 22	1896	-	<u>1918</u> 1.VII.65
141	Dołżyce pow. Lesko	"	2	-	2	-	<u>42</u> 1.VII.60
142	Kamionka Wiel- ka pow. Nowy Sącz	"	1863	-	1863	-	<u>1930</u> 1.VII.60
143	Bóbrka pow. Lesko	"	1	-	1	-	<u>67</u> 1.VII.60
144	Jatny-Brenna pow. Cieszyn	"	142	-	142	-	<u>238</u> 1.VII.58
145	Beskid-Brenna pow. Cieszyn	"	141	-	141	-	<u>172</u> 1.VII.58
146	Szczytna śląska pow. Kłodzko	"	1500	-	1500	-	<u>1500</u> 1.1.58

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
147	Szczytna- Zamek pow. Kłodzko	piaskowiec	432	a/ - b/ 21 c/ 21	411	-	<u>465</u> 1.I.62
148	Oblaziec pow. Cieszyń	"	922	-	922	-	<u>2924</u> 1.I.61
149	Kozy pow. Bielsko- Biała	"	402	-	402	-	<u>2327</u> 1.VII.61
150	Żabnica pow. Żywiec	"	360	-	360	-	<u>390</u> 1.I.62
151	Bednarka pow. Gorlice	"	716	-	716	-	<u>742</u> 1.I.61
152	Kobyle pow. Strzyżów	"	286	-	286	-	<u>317</u> 1.I.61
153	Klikuszowa pow. Nowy Targ	"	263	a/ - b/ 21 c/ 21	242	-	<u>279</u> 1.I.61
154	Jazowa pow. Strzyżów	"	500	-	500	-	<u>500</u> 1.I.62
155	Berehy Górne pow. Lesko	"	1136	-	1136	-	<u>1146</u> 1.I.62

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg sta- nu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1'	2	3	4	5	6	7	8
156	Olewin pow. Wieluń	piaskowiec	69	-	69	-	<u>695</u> 1.VII.65
157	Kamienna Góra pow. Przysucha	"	171	-	171	-	<u>172</u> 1.VII.61
158	Ruszkowice pow. Przysucha	"	600	-	600	-	<u>600</u> 1.VII.62
159	Kasina Wielka pow. Limanowa	"	190	a/ - b/ 9 c/ 9	181	-	<u>517</u> 1.VII.62
160	Zawada Łanckorońska pow. Brzesko	"	127	a/ - b/ 4 c/ 4	123	-	<u>900</u> 1.I.62
161	Raba Niżna pow. Limanowa	"	224	-	224	-	<u>132</u> 1.VII.60
162	Piwniczna Kosarzyska pow. Nowy Sącz	"	915	-	915	-	<u>915</u> 1.I.63
163	Barwałd pow. Wadowice	"	1692	a/ - b/ 18 c/ 16	1674	-	<u>1760</u> 1.VII.62
164	Mystków pow. Nowy Sącz	"	1426	-	1426	-	<u>1426</u> 1.VII.63

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochron- b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
165	Osielec II /Lysa Góra/ pow. Sucha	piaskowiec	584	-	584	-	<u>602</u> 1.VII.63
166	Kamesznica pow. Żywiec	"	1374	a/ - b/ 16 c/ 16	1358	-	<u>1433</u> 1.I.64
167	Wąchock pow. Staracho- wice	"	334	-	334	-	<u>129</u> 1.I.60
168	Rogów pow. Końskie	"	207	-	207	-	<u>207</u> 1.I.60
169	Cisowa pow. Cieszyn	"	522	-	522	-	<u>522</u> 1.I.60
170	Żerkowice pow. Lwówek Sląski	"	2359	a/ - b/ 26 c/ 18	2333	-	<u>400</u> 1.VII.59
171	Górka-Mucharz pow. Wadowice	"	1739	a/ - b/ 17 c/ 15	1722	-	<u>1708</u> 1.VII.61
172	Niwnice pow. Lwówek Sląski	"	1121	a/ 100 b/ - c/ -	1221	-	<u>2870</u> 1.I.61

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytok -/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
173	Radków pow. Nowa Ruda	piaskowiec	7886	a/ - b/ 47 c/ 47	7839	-	<u>7955</u> 1.I.64
174	Radków I pow. Złotoryja	"	709	-	709	-	<u>709</u> 1.I.65
175	Mniów pow. Kielce	"	343	a/ - b/ 2 c/ 2	341	-	<u>345</u> 1.VII.57
176	Tumlin-Gród pow. Kielce	"	830	a/ - b/ 5 c/ 5	825	-	<u>835</u> 1.I.58
177	Stokowiec pow. Kielce	"	519	-	519	-	<u>519</u> 1.I.59
178	Góra Podlazi- na pow. Kielce	"	-	a/ 132 b/ - c/ -	132	-	<u>132</u> 1.I.66
179	Słaboszewice pow. Sandomierz	"	-	a/ 495 b/ - c/ -	495	-	<u>495</u> 1.I.67
180	Sosnówka pow. Kielce	wapień	25	-	25	-	<u>25</u> 1.VII.58
181	Nasików pow. Puławy	"	14434	-	14434	-	<u>14480</u> 1.I.58

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek -// c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
182	Kazimierz Dolny	wapień	1138	-	1138	-	<u>1190</u> 1.I.54
183	Nowiny pow. Tomaszów Łub.	"	192	a/ - b/ 5 c/ 5	187	-	<u>669</u> 1.I.58
184	Żelebsko pow. Biłgoraj	"	485	-	485	-	<u>598</u> 1.I.58
185	Łysaków pow. Kraśnik	"	221	-	221	-	<u>221</u> 1.I.58
186	Slichowice pow. Kraśnik	"	392	a/ - b/ 106 c/ 102	286	-	<u>1405</u> 1.VII.58
187	Górno pow. Kielce	"	819	a/ - b/ 35 c/ 35	784	-	<u>1003</u> 1.I.58
188	Gołuchów pow. Pińczów	"	36	-	36	-	<u>788</u> 1.I.67
189	Celiny pow. Chmielnik	"	28	a/ - b/ 14 c/ 14	14	-	<u>132</u> 1.VII.58
190	Skotniki pow. Busko	"	362	a/ 345 b/ - c/ 13	707	-	<u>720</u> 1.I.66

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubitek -// c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
191	Ujejsce pow. Będzin	wapień	669	-	669	-	<u>1026</u> 1.I.54
192	Karwów pow. Opatów	"	1015	a/ - b/ 33 c/ 26	982	-	<u>1043</u> 1.I.64
193	Suków pow. Kielce	"	119	-	119	-	<u>137</u> 1.VII.58
194	Radomice pow. Chmielnik	"	143	-	143	-	<u>144</u> 1.VII.58
195	Bliżyn pow. Kielce	"	921	-	921	-	<u>921</u> 1.I.59
196	Wola Morawicka G. Orla pow. Kielce	"	-	a/ 4437 b/ - c/ 84	4437	-	<u>4437</u> 1.VII.66
197	Józelska pow. Kielce	"	-	a/ 375 b/ - c/ -	375	-	<u>375</u> 1.I.67
198	"Milek" Wojcieszków Górny pow. Złotoryja	"	1428	-	1428	-	<u>1525</u> 1.I.58
199	Budy pow. Staszów	"	970	-	970	-	<u>1194</u> 1.I.59

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek -/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
200	Szczytna Sl.II pow.Kłodzko	wapień	403	-	403	-	<u>403</u> 1.I.54
201	Skotniki pow. Busko	"	348	-	348	-	<u>510</u> 1.I.59
202	Parszów pow.Staracho- wice	"	810	-	810	-	<u>810</u> 1.VII.59
203	Ptasznik pow. Busko	"	1186	a/ - b/ - c/ 13	1186	69	<u>1186</u> 1.VII.66
204	Zagrody pow.Sandomierz	"	3140	-	3140	-	<u>3140</u> 1.VII.59
205	Planta pow. Opatów	"	180	-	180	-	<u>198</u> 1.I.59
206	Czajowice pow. Kraków	"	298	-	298	-	<u>366</u> 1.VII.60
207	Głuchowiec pow.Jędrzejów	"	1399	a/ - b/ 71 c/ 62	1328	-	<u>1554</u> 1.I.60
208	Mieczyn pow.Włoszczowa	"	745	a/ - b/ 37 c/ 37	708	-	<u>936</u> 1.VII.60

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakość ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost+/ b/ubytek -/ c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
209	Dobroń pow. Łask	wapień	770	-	770	-	<u>770</u> 1.VII.61
210	Kowala-Sobków pow. Kielce	"	2011	-	2011	-	<u>2011</u> 1.I.62
211	Gumienice pow. Chmielnik	"	641	-	641	-	<u>672</u> 1.I.62
212	Tyniec pow. Kraków	"	616	-	616	-	<u>616</u> 1.I.62
213	Huta Różaniec- ka pow. Lubaczów	"	430	a/ - b/ 30 c/ 14	400	-	<u>512</u> 1.I.63
214	Tarnowola pow. Biłgoraj	"	1563	-	1563	-	<u>2611</u> 1.I.60
215	Borsuki pow. Biłgoraj	"	-	a/ 146 b/ - c/ -	146	-	<u>146</u> 1.I.66
216	Zalesiaki pow. Pajęczno	"	2125	a/ - b/ 24 c/ 20	2101	-	<u>2197</u> 1.I.61
217	Piotrawin pow. Opole Lub.	"	2767	-	2767	-	<u>2964</u> 1.I.57

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochron. b/poza- bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	a/przy- rost/+/ b/ubytek -// c/wydoby- cie w 1966r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
218	Różniatów pow. Poddębice	wapień	7700	-	7700	-	<u>7700</u> 1.I.63
219	Kryspinów pow. Kraków	"	856	-	856	-	<u>891</u> 1.I.63
220	Jurkowice I pow. Staszów	dolomit	385	a/ - b/ 82 c/ 74	303	-	<u>921</u> 1.I.59
221	Jaroszwiec Stare Gliny pow. Olkusz	"	40	a/ - b/ 9 c/ 9	31	-	<u>149</u> 1.I.59
222	Bolećcin pow. Chrzanów	"	783	a/ - b/ 43 c/ 43	740	-	<u>2600</u> 1.VII.60
223	Chełmska Góra pow. Kielce	"	872	-	872	-	<u>1056</u> 1.VII.60
224	Lipie pow. Chrzanów	"	301	-	301	-	<u>301</u> 1.I.62
225	Imielin-Rek pow. Tychy	"	1150	a/ - b/ 47 c/ 47	1103	-	<u>1173</u> 1.VII.64
226	Korzecko pow. Kielce	"	1687	-	1687	-	<u>1687</u> 1.I.64

Bilans zasobów szacunkowych kamieni drogowych i budowlanych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tysiącach ton

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	kamieni drogowych i budowla- nych	247972	- 81470	166502	-	254
1	Poręba pow. Chrzanów	melafir	184	-	184	-	-
2	Ogorzelec pow. Kamienna Góra	"	5172	-	5172	-	-
3	Jarkowice pow. Kamienna Góra	"	10	- 10	-	-	-
4	Stare Boga- czewice pow. Wałbrzych	"	100	- 100	-	-	-
5	Ptaszyn pow. Kamienna Góra	"	3500	- 1784	1716	-	59
6	Sędziszowa pow. Kamienna Góra	"	600	- 600	-	-	-
7	Michałowice pow. Jelenia Góra	granit	-	+ 838	838	-	-

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil.	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.1.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.1.67r	Stan na 1.1.67r	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Strzegom - Żółkiewka III pow. Swidnica	granit	-	+ 19165	19165	-	-
9	Żółkiewka- Wiatrak pow. Swidnica	"	-	+ 12245	12245	-	-
10	Kluszkowce pow. Nowy Targ	andezyt	7444	-	7444	-	-
11	Zaręba Górna pow. Lubań	bazalt	2750	- 2750	-	-	-
12	Kowalskie- Żelowice pow. Strzelin	"	266	-	266	-	-
13	Nowa Cerkiew pow. Głubczyce	"	50	- 27	23	-	27
14	Żerkowice pow. Lwówek Sl.	"	4571		4571	-	-
15	Nowa Wieś pow. Złotoryja	"	19	- 19	-	-	-

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +/ ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Wojcieszów pow. Złotoryja	bazalt	1000	- 1000	-	-	-
17	Brukalice pow. Ząbkowice	"	22	- 22	-	-	-
18	Markocice pow. Bogatynia	"	-	+ 20693	20693	-	-
19	Żegocina pow. Bochnia	piaskowiec	4	- 4	-	-	-
20	Łyska pow. Żywiec	"	58442	- 58442	-	-	-
21	Kocierz pow. Żywiec	"	447	- 5	442	-	5
22	Żegiestów pow. Nowy Sącz	"	1004	- 1004	-	-	-
23	Gruszowice pow. Limanowa	"	667	- 667	-	-	-
24	Rzyki pow. Wadowice	"	339	- 339	-	-	-

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Tenczyn pow. Kraków	piaskowiec	85	- 85	-	-	-
26	Huta Różaniecka pow. Lubaczów	piaskowiec wapienny	1036	-	1036	-	-
27	Węglówka pow. Krosno	piaskowiec	723	-	723	-	-
28	Maków Podhalański pow. Wadowice	"	194	-	194	-	-
29	Stępina I pow. Strzyżów	"	83	-	83	-	-
30	Żubracze k/Cisnej pow. Lesko	"	4106	-	4106	-	-
31	Bystre pow. Lesko	"	-	+ 4568	4568	-	-
32	Harbutowice pow. Myślenice	"	652	- 3	649	-	2

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Radków pow. Kłodzko Nowa Ruda	piaskowiec	803	- 803	-	-	-
34	Batorów pow. Kłodzko	"	27	- 27	-	-	-
35	Wambierzyce pow. Kłodzko	"	397	- 397	-	-	-
36	Łęczycza pow. Kłodzko	"	795	- 795	-	-	-
37	Wartowice pow. Bolesła- wice	"	132	- 132	-	-	-
38	Czaple pow. Złotoryja	"	148	- 148	-	-	-
39	Milików pow. Bolesła- wice	"	132	- 132	-	-	-
40	Widok pow. Zgorzelec	"	2278	+ 47	2231	-	47

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Borki pow. Radom	piaskowiec	32	- 32	-	-	-
42	Dworek pow. Radom	"	69	- 69	-	-	-
43	Podolszański pow. Szydłowiec	"	42	- 13	29	-	10
44	Nietulisko pow. Opatów	"	30	+ 30	60	-	6
45	Doły Biskupie pow. Opatów	"	32	- 32	-	-	-
46	Włochy pow. Kielce	"	983	- 1	982	-	-
47	Krynki pow. Opatów	"	114	- 114	-	-	-
48	Podole pow. Opatów	"	8	- 8	-	-	-

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Jonidło w Wiśle Nowa Osada	piaskowiec	71	- 71	-	-	-
50	Poniwlec k/Ustronia	"	371	- 371	-	-	-
51	Wisła - Jawornik pow.Cieszyn	"	202	- 28	174	-	28
52	Jasienica- Jaworze pow.Bielsko- Biała	"	-	+ 14054	14054	-	-
53	Breana-Głę- biec pow. Cieszyn	"	-	+ 1460	1460	-	20
54	Lubocz pow. Rawa Mazowiecka	"	42	- 42	-	-	-
55	Międzygórz pow.Sandomierz	"	261	- 261	-	-	-
56	Wyszmontów pow. Opatów	"	84	- 84	-	-	-

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Wąworków pow. Opatów	piaskowiec	224	- 224	-	-	-
58	Konary pow. Sandomierz	"	90	- 90	-	-	-
59	Zaśdów pow. Opatów	"	6	- 6	-	-	-
60	Michalin pow. Kraśnik	"	15	- 15	-	-	-
61	Żelebsko pow. Biłgoraj	"	652	- 181	471	-	14
62	Hamernia pow. Biłgoraj	"	188	- 188	-	-	-
63	Hedwiżyn pow. Biłgoraj	"	183	- 183	-	-	-
64	Łysaków pow. Kraśnik	"	388	- 388	-	-	-
65	Wojciechów pow. Kraśnik	"	154	- 154	-	-	-

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.1.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.1.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.1.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
66	Wierzchowiska pow. Kraśnik	piaskowiec	1006	- 1006	-	-	-
67	Gliniska pow. Biłgoraj	"	-	+ 301	301	-	-
68	Ustianowa pow. Ustrzyki Dolne	"	-	+ 11392	11392	-	-
69	Mokre pow. Sanok	"	-	+ 31241	31241	-	-
70	Załuż pow. Lesko	"	-	+ 11826	11826	-	-
71	Węglinek pow. Kraśnik	"	203	- 203	-	-	-
72	Radzięcin pow. Biłgoraj	"	231	- 231	-	-	-
73	Sabianów Małogoszcz pow. Jędrzejów	"	1493	- 1493	-	-	-
74	Koniaków "Koci Zamek" pow. Żywiec	"	232	- 4	228	-	4

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
75	Niwki Dale- szyckie I i II pow. Kielce	kwarcyt	600	-	600	-	-
76	Klonówka pow. Kielce	"	136231	136231	-	-	-
77	Golebia Góra pow. Olkusz	wapień	43	- 43	-	-	-
78	Grzebień pow. Olkusz	"	13	- 13	-	-	-
79	Śluszowa pow. Olkusz	"	47	- 47	-	-	-
80	Wielkanoc pow. Miechów	"	319	- 9	310	-	9
81	Nowa Wieś pow. Strzelce Opolskie	"	59	- 59	-	-	-
82	Tarnowola pow. Biłgoraj	"	1563	-	1563	-	-
83	Biała pow. Krasny- staw	"	435	- 435	-	-	-

L P	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i ja- kości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost /+/ ubytek -/-	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Zalesiaki pow. Pajęczno	wapień	2125	- 2125	-	-	-
85	Kielcza pow. Strzelce Opolskie	"	146	- 146	-	-	-
86	Łagów Osada pow. Opatów	"	248	- 248	-	-	-
87	Zagrody pow. Sando- mierz	"	450	+ 3140	3140	-	-
88	Piekoszów pow. Kielce	"	450	+ 1887	1887	-	8
89	Skały pow. Opatów	dolomit	105	- 105	-	-	-
90	Laskowa pow. Kielce	"	450	- 15	435		15

Bilans zasobów szacunkowych marmurów i wapieni barwnych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przy- rost /+/-	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	marmurów i wapieni barwnych	34543,8	+5080,1	39623,9	-	113
1	Złoże Zygmunówka pow.Kielce	zlepieniec	-	+1814	1814	-	31
2	Złoże Zelejowa pow.Kielce	marmur	43,9	-	43,9	-	-
3	Złoże Kletno III pow.Bystrzyca	"	34325	-	34325	-	-
4	Złoże Przeworno pow.Strzelin	"	174,9	-174,9	-	-	-
5	Sobocin pow.Strzelin	"	-	+3441	3441	-	82

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	marmurów i wapieni barwnych	9314,6	149623	-	242769	124,1
1	Złoże Dębnik pow. Chrzanów	wapień zbity	-	1010,2	-	1010,2	19,0
2	Złoże Szewce pow. Kielce	"	62,3	2650,0	-	2712,3	0,1
3	Złoże Dębnik II pow. Chrzanów	wapień zbity	842,7	1081,2	-	1923,9	-
4	Złoże Łabędziów pow. Kielce	"	-	307,4	-	307,4	-
5	Złoże Sławniowice pow. Nysa	marmur	4433,3	6776,0	-	11209,3	51
6	Złoże Rogóżka pow. Bystrzyca Kłodzka	"	3539	3026,3	-	6565,3	39

L p	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Złoże Stronie Śląskie pow. Bystrzyca Śląska	marmur zielony	92,8	76,8	-	169,6	5
8	Złoże Stronie Śląskie pow. Bystrzyca Kłodzka	marmur biały	344,5	34,4	-	378,9	10

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r pozabil. w kat. $A+B+C_1+C_2$	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- 6,8	- 4,8	-	86	72	-	158	10,6	161,6	63,6	-	226
									1.I.57		
-51,5	2,4	-	293	32	-	325	140,4	493,0	34,4	-	527
									1.I.57		

Bilans zasobów zarejestrowanych marmurów i wapieni barwnych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabilansowe Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	marmurów	11859,3	a/ 9605,1 b/ - c/ 194	21464,4		
1	Złoże Miedzianka pow.Chęciny	marmur	426,6	a/+ 8,4 b/ - c/ -	435	-	435 1.IV.58
2	Złoże Kajetanów pow.Kielce	"	172,2	a/ - b/ - c/ -	172,2	-	172 1.VII.58
3	Złoże Zagórze pow.Kielce	"	392,2	a/ - b/ - c/ -	392,2	-	392,2 1.VII.58
4	Złoże Morawica pow.Kielce	"	1825	a/ - b/ 135 c/ 130	1690	-	1870,0 1.I.61
5	Złoże Bolechowice pow.Kielce	"	2022,3	a/ - b/-10, c/- 8	2012	-	2033,0 1.I.61
6	Złoże Kletno I pow.Bystrzyca Kłodzka	"	4193,0	a/ - b/- 31 c/ 18	4162	-	4193,0 1.I.59

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	zwir	37736	43739	47937	129412	5491
I	Woj.katowickie /razem/	"	5189	1976	18309	25474	740
1	Odra II pow.Wodzisław Śl.	śr.p.p.25%	1078	-	-	1078	655
2	Pogórze k.Skoczowa pow.Cieszyn	śr.p.p.20%	-	-	4870	4870	-
3	Kaniów pow.Bielsko- Biała	śr.p.p.od ok.13-22%	-	-	12880	12880	-
4	Marklowice Pogwizdów pow.Cieszyn	śr.p.p.15%	3495	376	559	4430	-
5	Ochaby pow.Cieszyn	śr.p.p.18%	616	1600	-	2216	85

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-2981	-4845	+23805	34755	38894	71742	145391	a/ 4803 b/ 17682				
-178	+1267	-6271	5011	3243	12038	20292	a/ 44 b/ 461				
-720	-	-	358	-	-	358	a/ - b/ 461	1761	-	-	1761
									w tys.m3 1.I.62 r		
-	-	-4870	-	-	-	-	-	-	-	2865	2865
									w tys.m3 1.I.61 r		
+627	+1267	-1401	627	1267	11479	13373	a/ 44 b/ -	627	1267	11479	13373
									1.VII.64 r		
-	-	-	3495	376	559	4430	-	2149	221	329	2699
									w tys.m3 1.I.62 r		
-85	-	-	531	1600	-	2131	-	408	944	-	1352
									w tys.m3 31.III.63 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Woj.kieleckie /razem/	żwir	969	126	2044	3139	26
1	Okolice Łopuszna i Eustachowa Małego pow.Kielce	śr.p.p.25%	-	-	1550	1550	10
2	Korczyn pow.Kielce	śr.p.p.21% śr.zaw. pyłów 9%	969	126	494	1589	16
III	Woj.krakowskie /razem/	żwir	16077	24515	21454	62046	2612
1	Marcinkowice pow.Nowy Sącz	śr.p.p.25%	-	926	-	926	253
2	Podczerwone pow.Nowy Targ	śr.p.p.10%	-	-	780	780	-
3	Podczerwone II pow.Nowy Targ	śr.p.p.20%	-	-	9534	9534	-
4	Rajsko pow.Oświęcim	śr.p.p.24%	2035	2215	1368	5618	514

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans.w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- 16	-	-638	953	126	1406	2485	a/ - b/ 253				
-	-	-638	-	-	912	912	a/ - b/ 253	-	-	912 w tys.m3 1.I.61 r	912
- 16	-	-	953	126	494	1573	-	570	74	291 w tys.m3 1.I.62 r	935
-826	-1498	+28914	15251	23017	50368	88636	a/ 3485 b/ 4163				
-	-288	-	-	638	-	638	-	-	2785	- w tys.m3 31.VII.55 r	2785
-	-	-	-	-	780	780	-	-	-	751 w tys.m3 1.I.54 r	751
-	-	-	-	-	9534	9534	-	-	-	5608 w tys.m3 1.VII.60 r	5608
-540	-	-	1495	2215	1368	5078	a/ - b/ 267	2094	1303	805 w tys.m3 1.I.61 r	4202

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Komorów pow.Tarnów	śr.p.p.25%	4631	11553	-	16184	1449
6	Zator Trzebieńczyce pow.Wadowice	śr.p.p.4%	-	-	426	426	-
7	Białka-Tatrzańska pow.Nowy Targ	śr.p.p.18%	-	3162	-	3162	-
8	Stary Sącz pow.Nowy Sącz	śr.p.p.19%	378	-	-	378	248
9	Graboszyce pow.Oświęcim	śr.p.p.22%	1304	2613	-	3917	148
10	Trzebieńczyce pow.Oświęcim	p.p.ok.23-25%	5357	-	-	5357	-
11	Żywiec - Tresna pow.Żywiec	śr.p.p.24%	2372	4046	9346	15764	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/-/ ubytek -/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans.w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-1449	-	4631	10104	-	14735	a/ - b/ 2561	5809	6971 w tys.m3 1.I.57 r	-	12780
-	-	-	-	-	426	426	-	-	- w tys.m3 1.I.55 r	758	758
-	-	-	-	3162	-	3162	-	-	1860 w tys.m3 1.I.59 r	-	1860
-268	-	-	110	-	-	110	-	1452	- w tys.m3 1.I.58 r	-	1452
-157	-	-	1147	2613	-	3760	a/ - b/ 1335	883	1537 w tys.m3 1.I.60 r	-	2420
-	-	-	5357	-	-	5357	a/ 346 b/ -	3151	- w tys.m3 31.II.63 r	-	3151
+ 139	+239	-1	2511	4285	9345	16141	a/ 1566 b/ -	1395	2380 w tys.m3 1.I.64 r	5192	8967

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Bogumiłowice pow.Tarnów	śr.p.p.26%	-	-	-	-	-
IV	Woj.opolskie /razem/	żwir	7825	15620	6130	29575	1428
1	Paczków pow.Nysa	śr.p.p.23%	1775	-	-	1775	493
2	Krzyżanowice pow.Racibórz	śr.p.p.23%	3562	11877	6130	21569	695
3	Racibórz - Sudoł pow.Racibórz	śr.p.p.13%	-	-	-	-	-
4	Racibórz pow.Racibórz	śr.p.p.26%	1156	-	-	1156	107
5	Konradowa Nyska pow.Nysa	śr.p.p.17%	1332	3743	-	5075	133

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans.w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	+28915	-	-	28915	28915	a/ 1573 b/ -	-	-	28915	28915 30.VI.65 r
-1197	-4614	-	6628	11006	6130	23764	a/ 409 b/ 8610				
-567	-	-	1208	-	-	1208	-	5809	-	-	5809 w tys.m ³ 1.VII.54 r
-	-871	-	3562	11006	6130	20698	a/ - b/ 1440	3993	7181	3606	14780 w tys.m ³ 1.VII.59 r
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 7170	565	48	-	613 w tys.m ³ 1.VII.54 r
-107	-	-	1049	-	-	1049	a/ 185 b/ -	1012	-	-	1012 w tys.m ³ 1.I.62 r
-523	-3743	-	809	-	-	809	a/ 224 b/ -	984	-	-	984 1.VIII.65 r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
V	Woj.rzeszowskie /razem/	żwir	2572	-	-	2572	-
1	Jasło pow.Jasło.	śr.p.p.27%	2572	-	-	2572	-
2	Dolina pow.Sanok	śr.p.p.24%	-	-	-	-	-
VI	Woj.wrocławskie /razem/	żwir	5104	1502	-	6606	685
1	Bartniki pow.Ząbkowice Śl.	śr.p.p.23%	-	-	-	-	-
2	Bartniki II pow.Ząbkowice Śl.	śr.p.p.30%	1627	-	-	1627	327
3	Pillice - Suszka II pow.Ząbkowice Śl.	śr.p.p.28%	315	-	-	315	121

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filtrach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	+1800	2572	-	1800	4372	a/ 181 b/ -				
-	-	-	2572	-	-	2572	a/ 181 b/ -	1429	- w tys. m3 1.VI.57 r	-	1429
-	-	+1800	-	-	1800	1800	-	-	-	1800	1800 30.VI.65 r
-764	-	-	4340	1502	-	5842	a/ 684 b/ 4195				
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 364	253	- w tys.m3 13.V.54 r	-	253
-351	-	-	1276	-	-	1276	a/ - b/ 2249	2105	- w tys.m3 1.VII.57 r	-	2105
-135	-	-	180	-	-	180	a/ - b/ 384	338	- w tys.m3 1.VII.60 r	-	338

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Byczeń pow.Ząbkowice Śl.	śr.p.p.24%	1065	1046	-	2111	-
5	Pilice - Suszka III pow.Ząbkowice Śl.	śr.p.p.28%	2097	456	-	2553	237

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochron. b/pozabil. na dzień w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	1065	1046	-	2111	a/ 684 b/ 46	592	581 w tys.m3 1.VII.62 r	-	1173
-278	-	-	1819	456	-	2275	a/ - b/ 1152	1239	269 w tys.m3 10.VIII.63 r	-	1508

500
Bilans zasobów zarejestrowanych żwiru budowlanego
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans zareje- strowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost +/+ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	żwir	6615	a/+ 3259 c/ 116	9874	a/1400 b/3234	-
I	Woj. katowickie /razem/	"	3909	b/- 74 c/ 74	3835	-	-
1	Buków Z - 4 pow. Wodzisław Śl.	śr.p.p.- 18,3%	359	b/ -74 c/ 74	285	-	335 ³ tys.m 1.I.63 r
2	Łaziska Rybnickie pow. Wodzisław Śl.	śr.p.p.- 14,2%	3550	-	3550	-	2085 ³ tys.m 1.I.60 r
II	Woj. krakowskie /razem/	żwir	2706	a/+ 2193 c/ 21	4899	a/1400 b/3234	
1	Stary Sącz pow.Nowy Sącz	p.p. od 20 - 25%	858	-	858	-	654 ³ tys.m 1.I.61 r
2	Poprad w Muszynie pow.Nowy Sącz	śr.p.p.- 10,6%	44	-	44	a/ - b/ 76	26 ³ tys.m 1.VII.61 r
3	Isep pow. Brzesko	śr.p.p.- 26%	354	b/ -24 c/ 21	330	-	344 ³ tys.m 1.I.64 r
4	Kąty pow.Oświęcim	śr. p.p.- 22%	913	-	913	a/ 30 b/ -	507 ³ tys.m 1.I.64 r
5	Radocza k. Wadowic	śr.p.p.- 27%	537	-	537	a/ - b/ 2822	372 ³ tys.m 1.I.63 r

503

Bilans zasobów szacunkowych gospódki budowlanej

wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. p.	Województwa	Ilość ziół wg stanu na 1.I.1967 r	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67 r	Wydobycie w 1966 r
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany przyrost +// ubytek -/	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	432	164792	+15702	180494	939	8470
I	białostockie	34	8267	- 1659	6608	-	758
II	bydgoskie	28	5263	- 1514	3749	46	244
III	gdańskie	20	1578	- 993	585	-	518
IV	katowickie	18	18356	+ 8008	26364	-	45
V	kieleckie	17	7643	- 5588	2055	-	100
VI	koszalińskie	13	984	+ 1865	2849	-	202
VII	krakowskie	18	70381	-59198	11183	-	419
VIII	lubelskie	16	2270	- 1330	940	-	121
IX	łódzkie	23	1626	+ 5410	7036	-	1038
X	olsztyńskie	28	9629	- 6730	2899	-	902
XI	opolskie	26	977	+29646	30623	-	412
XII	poznańskie	106	3906	+ 1040	4946	400	843
XIII	rzeszowskie	22	23891	- 199	23692	-	550
XIV	szczecińskie	10	-	+ 4212	4212	303	255
XV	warszawskie	21	3199	+ 799	3998	-	381
XVI	wrocławskie	17	2304	+44274	46578	-	1193
XVII	zielenogórskie	15	4518	-2341	2177	190	489

504
Bilans zasobów udokumentowanych gospółki budowlanej
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tysiącach ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złóża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	pospółka	153619	224627	135179	513425	10050
I	Woj. białostockie /razem/	pospółka	16883	29108	2024	48015	720
1	Elk pow. Elk	śr.p.p.57%	27	-	-	27	27
2	Elk - Szyba pow. Elk	śr.p.p.65%	-	1785	-	1785	-
3	Elk II pow. Elk	śr.p.p.58%	623	623	-	1246	-
4	Stare Juchy x/ pow. Elk	śr.p.p.37%	-	-	-	-	243
5	Łosańska pow. Sokółka	śr.p.p.44%	1595	-	278	1873	23
6	Oracze pow. Elk	śr.p.p.42%	-	-	-	-	-
7	Kuźnica II pow. Sokółka	śr.p.p.34%	-	-	-	-	-
x/ - eksploatacja odbywa się z zasobów pozabilansowych							

505

Zmiany w zasobach bilan- sowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+21839	+49380	+122596	175458	274007	257775	707240	a/ 41832 b/ 119653				
+1673	+3892	+142	18556	33000	2166	53722	a/ 1126 b/ 24079				
-27	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 713	1043 w tys.m ³ 1.VII.55 r	-	-	1043
-	-	-	-	1785	-	1785	a/ - b/ 1791	- 992 w tys.m ³ 1.I.54 r	-	-	992
-	-	-	623	623	-	1246	-	346 346 w tys.m ³ 1.I. 62 r	-	-	692
-	-	-	-	-	-	-	-	1720 w tys.m ³ 1.VII.54 r	-	-	1720
+118	-	+64	1713	-	342	2055	-	806 w tys. m ³ 1.VII.57 r	-	1743	980
-	-	-	-	-	-	-	-	287 427 w tys. m ³ 1.I. 59 r	-	-	714
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 69	- 446 w tys. m ³ 1.I. 59 r.	-	-	446

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Krzywólka pow. Suwałki	śr.p.p.35%	-	-	-	-	116
9	Stożne pow. Olecko	śr.p.p.33%	990	490	-	1480	175
10	Zadworzany pow. Sokółka	śr.p.p.52%	2171	1958	1746	5875	-
11	Suwałki pow. Suwałki	pospółka śr.p.p.57%	880	5332	-	6212	-
		piasek budowlany	-	1167	-	1167	-
12	Kuźnica III pow. Sokółów	śr.p.p.40%	-	387	-	387	-
13	Suwałki II pow. Suwałki	śr.p.p.29%	1462	1289	-	2751	-
14	Stare Juchy I pow. Elk	śr.p.p.49%	2419	1928	-	4347	-

Zmiany w zasobach bilansowych 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+1554	+3700	-	1554	3700	-	5254	-	1670	3700	-	5370
									1.I. 66 r.		
-271	-	-	719	490	-	1209	a/ - b/ 7140	1015	636 w tys.m ³	-3	1651
									1.I.58 r.		
+96	+87	+78	2267	2045	1824	6136	a/ - b/ 1630	1206	1088 w tys. m ³	970	3264
									1.VII.59 r.		
-	-	-	880	5332	-	6212	a/ 496 b/ 2741	pospółka 880	5333	-	6213
								piasek	-	1167	1167
-	-	-	-	1167	-	1167	a/ 212 b/ -				
									30.VI.64 r.		
-	-	-	-	387	-	387	a/ - b/ 34	-	215 w tys.m ³	-3	215
									1.I. 61 r		
+383	+331	-	1845	1620	-	3465	-	860	758 w tys. m ³	-3	1618
									20.XII.62 r.		
-	+66	-	2419	1994	-	4413	a/ - b/ 110	1344	1071 w tys. m ³	-3	2415
									30.I.64 r		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Racowo pow. Sokółka	śr.p.p. 51%	6442	13523	-	19965	-
16	Kundzin pow. Sokółka	śr.p.p. 42%	274	626	-	900	252
II	Woj. bydgoskie /razem/	pospółka	6044	9803	382	6229	1444
1	Grupa pow. Świecie	śr.p.p. 60%	-	115	-	115	24
2	Grupa II pow. Świecie	śr.p.p. 68%	629	-	-	629	54
3	Głębocek Wielki pow. Brodnica	śr.p.p. 56%	812	2994	382	4188	879
4	Młyniec Kościelny pow. Toruń	śr.p.p. 60%	1109	1464	-	2573	414
5	Skoki II Dąb Mały pow. Włocławek	śr.p.p. 64%	2783	4788	-	7571	-
6	Skoki I pow. Włocławek	śr.p.p. 42%	711	442	-	1153	380

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	6442	13523	-	19965	a/ 418 b/ 9851	6442	13524	-	19966
-180	-292	-	94	334	-	428		544	511 w tys. m ³	-	1055
									28. II. 64 r.		
+2940	+3100	-	8984	12903	382	22269	a/ 1012 b/ 8904				
-	-24	-	-	91	-	91	-	-	460 w tys. m ³	-	460
									1.I. 55 r.		
-54	-	-	575	-	-	575		564	- w tys. m ³	-	564
									1.X. 57 r.		
-	-967	-	812	2027	382	3221	a/ - b/ 1320	1512	4017 w tys. m ³	2123	5741
									1.I. 59 r.		
-144	-312	-	965	1152	-	2117	a/ 306 b/ 68	816	1127 w tys. m ³	-	1943
									1.I. 62 r.		
-	-	-	2783	4788	-	7571	a/ - b/ 4599	1546	2660 w tys. m ³	-	4206
									1.I. 63 r.		
-450	-	-	261	442	-	703	a/ 85 b/ 613	423	260 w tys. m ³	-	683
									1.V. 64 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Świecie n/Drwęca pow. Brodnica	śr.p.p.ok. 60 %	-	-	-	-	73
8	Elgiszewo pow. Golub-Dobrzyń	śr.p.p.ok. 55%	-	-	-	-	-
III	Woj. gdańskie /razem/	pospółka	4556	5981	6241	16778	273
1	Barkoczyn pow. Kościerzyna	śr.p.p.39%	474	2462	310	3246	119
2	Strzebielino Morskie pow. Wejherowo	śr.p.p.70%	429	-	-	429	62
3	Rozłazino-Jeżewo pow. Lębork	śr.p.p.42- 44%	-	-	3697	3697	-
4	Kolbudy - Łapino pow. Pruszcz Gdański	śr.p.p. ok.65-65%	428	716	114	1258	-
5	Mrzezino pow. Puck	śr.p.p.43%	-	1064	972	2036	92
6	Rybaki - Szarlota pow. Kościerzyna	śr.p.p.48%	2161	1831	2120	6112	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+1060	574	-	1060	574	-	1634	a/ - b/ 393	1141	574	-	1715
									30.V.65 r.		
+2078	3829	-	2078	3829	-	5907	a/ 621 b/ 1911	2078	3829	-	5907
									1.I.66 r.		
-273	-	+26	4283	5981	6267	16531	a/ 737 b/ 5273				
-119	-	-	355	2462	310	3127	a/ - b/ 4241	666	1378	1723	2216
									w tys. m ³		
									20.IX.54 r.		
-62	-	-	367	-	-	367	-	418	-	-	418
									w tys. m ³		
									1.I.58 r.		
-	-	-	-	-	3697	3697		-	-	2054	2054
									w tys. m ³		
									1.I.62 r.		
-	-	+26	428	716	140	1284	a/ 330 b/ 32	428	716	170	1284
									1.VII.64 r.		
-92	-	-	972	972	-	1944	a/ 71 b/ -	627	576	-	1203
									w tys. m ³		
									1.I.64 r.		
-	-	-	2161	1831	2120	6112	a/ 336 b/ 1000	1271	1077	1247	3595
									w tys. m ³		
									1.I.64 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Woj. katowickie /razem/	pospółka	9563	14228	2965	26756	723
1	Buków II pow. Wodzisław Śl.	śr.p.p.37%	1170	-	-	1170	263
2	Niebochowy pow. Wodzisław Śl.	śr.p.p.36%	2425	5344	890	8659	193
3	Niebochowy II pow. Wodzisław Śl.	śr.p.p.34%	-	-	-	-	169
4	Rej. Wielopola pow. Rybnik	śr.p.p.66%	-	3537	-	3537	-
5	Kończyce Wielkie pow. Cieszyn	śr.p.p.45%	639	1637	-	2276	-
6	Cieszowa I ^x pow. Lubliniec	śr.p.p.33%	3189	1102	-	4291	58
7	Sośnicowice pow. Gliwice	śr.p.p.45%	844	1686	-	2530	-
x - eksploatacja odbywa się z zasobów pozabilansowych							

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-964	-	-802	8599	14228	2163	24990	a/ 352 b/4569				
-622	-	-	548	-	-	548	a/ - b/ 185	1485	-	-	1485
									w tys. m ³		
									1.VII.56 r.		
-2425	-5344	-890	-	-	-	-	a/ - b/ 189	610	-	-	610
									w tys. m ³		
									31.III.57 r.		
+2089	+5344	+890	2089	5344	890	8323	a/ 53 b/ 838	2318	5344	980	8642
									1.I. 65 r.		
-	-	-	-	3537	-	3537	a/ - b/ 110	-	2081	-	2081
									w tys. m ³		
									1.I. 60 r.		
-	-	-	639	1637	-	2276	a/ - b/ 2904	376	963	-	1339
									w tys. m ³		
									31.XII.63 r.		
-	-	-	3189	1102	-	4291	a/ - b/ 209	2026	648	-	2674
									w tys. m ³		
									1.I.51 r.		
-	-	-	844	1686	-	2530	-	469	937	-	1406
									w tys. m ³		
									30.VIII.62 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Boronów pow. Lubliniec	śr.p.p.47%	1296	92	-	1388	6
9	Rej. Rzeniszów pow. Myszków	pospółka p.p.od 34- -59% żwir śr.p.p.25%	-	830	-	830	-
10	Rej. Igota Górna pow. Myszków	pospółka p.p.od 34 -62% żwir śr.p.p.19% piasek o zawartości żwiru od 0,4-12%	-	-	2075	2075	34
V	Woj. kieleckie /razem/	pospółka	-	-	-	-	-
1	Piaseczno k. Koprzywnicy x/ pow. Sandomierz	pospółka	-	-	-	-	-
VI	Woj. koszalińskie /razem/	pospółka i piasek	5167	6588	14318	26073	612
	x - dokumentacja siarki rodzimej						

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek /-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-6	-	-	1290	92	-	1382	a/ 299 b/ 76	721	51 w tys. m ³ 1.I. 62 r.	- ₃	772
-	-	-	-	830	-	830	-	-	489 w tys. m ³ 1.XI. 64 r.	- ₃	489
-	-	-802	-	-	1273	1273	-	-	-	1221 w tys. m ³ 1.XI. 64 r.	1221
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 10000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 10000	-	-	10000p w tys. m ³ 1.VII. 56 r.	10000p
-532	-	+219	4635	6588	14537	25760	a/ 38 b/ 3832	-	-	-	-

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drawsko Pomorskie pow. Drawsko Pomorskie	pospółka śr.p.p.55%	3410	2844	765	7019	180
		piasek o zawartości żwiru ok.17%	-	-	2969	2969	-
2	Jastrowie pow. Wałcz	śr.p.p.51%	1183	2435	-	3618	340
3	Piecnik pow. Wałcz	śr.p.p.62%	-	-	1873	1873	-
4	Krępsko I i II pow. Wałcz	pospółka p.p.od 57-61%	574	1309	-	1883	92
5	Parsęko pow. Szczecinek	śr.p.p. 64%	-	-	8711	8711	-
VII	Woj. krakowskie /razem/	pospółka	9871	15245	15087	40203	447
1	Szczucin pow. Dąbrowa Tarnowska	śr.p.p.65%	2585	565	8928	12078	-
2	Brzeźnica rzeka Wisła km 40 - 50 pow. Wadowice	śr.p.p.49%	-	-	5755	5755	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytok -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-100	-	-	3310	2844	765	6919	a/ - b/ 164	pospółka 1929	1580	425	3934
-	-	-	-	-	2969	2969	a/ - b/ 981	piasek - w tys. m ³ 1.VII.61 r.	1856	1856	
-340	-	-	843	2435	-	3278	a/ - b/ 822	1206	1353 w tys. m ³ 1.I.61 r.	-3	2559
-	-	-	-	-	1873	1873	-	-	-	1041 w tys. m ³ 1.VII.62 r.	1041
-92	-	-	482	1309	-	1791	a/ 38 b/ -	319	727 w tys. m ³ 30.I.64 r.	-3	1046
-	-	+219	-	-	8930	8930	a/ - b/ 1865	-	-	8930 1.VI.65 r.	8930
- 350	-	-118	9521	15245	14969	39735	a/ 4827 b/ 2875				
-	-	-	2585	565	8928	12078	a/ - b/ 1370	1436	314 w tys. m ³ 1.I.58 r.	4960	6710
-	-	-	-	-	5755	5755	-	-	-	3197 w tys. m ³ 1.VII.57 r.	3197

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Zator Podolsze - Nowe pow. Oświęcim	śr.p.p.32%	1727	11184	404	13315	113
4	Kraków - Płaszów pow. Kraków	śr.p.p.58%	1138	1024	-	2162	148
5	Przylasek Rusiecki pow. Kraków	śr.p.p.60%	3012	2158	-	5170	65
		piasek	1409	314	-	1723	121
VIII	Woj. lubelskie /razem/		-	2435	1658	4093	70
1	Międzyrzec pow. Radzyń	śr.p.p.70%	-	2435	1658	4093	70
IX	Woj. łódzkie /razem/	pospółka	5449	3565	-	9014	5
1	Kamionka - Przycłapy pow. Wieluń	śr.p.p.64%	1312	920	-	2232	-
2	Stobiecko I pow. Radomsko	śr.p.p.57%	3805	1804	-	5609	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-118	1727	11184	286	13197	a/ 3740 b/ 1505	1316	6837 w tys. m ³	2983 1.I. 60 r.	8451
-155	-	-	983	1024	-	2007	a/ 414 b/ -	1106	736 w tys. m ³	-3 31.III.62 r.	1842
- 68	-	-	2944	2158	-	5102	a/ 673	3012	pospółka 2158	-	5170
-127	-	-	1282	314	-	1596	b/ -	1409	piasek 314	-	1723
									1.X. 64 r.		
-	-70	-	-	2365	1658	4023	a/ - b/ 441				
-	-70	-	-	2365	1658	4023	a/ - b/ 441	-	1967 w tys. m ³	9603 1.I. 54 r.	2927
-5	-1	+6247	5444	3564	6247	15255	a/ 45 b/ 530				
-	-	-	1312	920	-	2232	a/ - b/ 362	729	511 w tys. m ³	-3 1.VII. 60 r.	1240
-	-1	-	3805	1803	-	5608	-	2114	1002 w tys. m ³	-3 1.IV.63 r.	3116

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Pałczew pow. Łódź	śr.p.p.57%	332	841	-	1173	5
4	Antoniówka pow. Bełchatów	śr.p.p.55%	-	-	-	-	-
X	Woj. olsztyńskie /razem/	pospółka	3289	9339	19388	32016	63
1	Komorniki pow. Działdowo	pospółka z otoczkami powyżej 80mm p.p.41-99% śr.p.p.67%	1306	2701	-	4007	-
2	Grzybiny pow. Działdowo	śr.p.p.ok. 54%	1983	6638	-	8621	54
3	Kłobiasz pow. Lidzbarski Warmiński	p.p.od 24-70% śr.p.p.45%	-	-	1158	1158	-
4	Rybno /pole A/ pow. Działdowo	śr.p.p.65%	-	-	2896	2896	-
5	Gilawy - Rusek pow. Szczytno	śr.p.p. ok. 58% - 62%	-	-	-	-	-
6	Szczepankowo pow. Szczytno	śr.p.p.58%	-	-	-	-	9

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-5	-	-	327	841	-	1168	a/ 45 b/ 168	332	841	-	1173
-	-	+6247	-	-	6247	6247	-	-	-	6247	6247
								31.V. 65 r			
+8611	+26557	+9009	11900	35896	28397	76193	a/1086 b/4352	-	-	-	-
-	-	-	1306	2701	-	4007	a/ 113 b/ 832	1341	2774	-	4115
								1.IX.64 r			
-53	+293	-	1930	6931	-	8861	-	1102	3950	-	5052
								27.IV.64 r			
-	-	-	-	-	1158	1158	-	-	-	1158	1158
								1.I. 65 r			
-	-	-	-	-	2896	2896	-	-	-	2896	2896
								30.XI.64 r.			
+1548	+6505	-	1548	6505	-	8053	a/ 237 b/ -	1548	6505	-	8053
								1.I. 65 r			
-	-	+16776	-	-	16776	16776	-	-	-	16785	16785
								31.XII.65 r			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Ryn pow. Giżycko	śr.p.p.53%	-	-	-	-	-
8	Żabiny pow. Działdowo	śr.p.p.od 55 - 60%	-	-	15334	15334	-
9	Bramka pow. Morąg	śr.p.p.66%	-	-	-	-	-
XI	Woj. opolskie /razem/	pospółka	16616	34529	16207	67352	1995
1	Januszkowice pow. Koźle	śr.p.p.48%	2292	3323	2432	8047	646
2	Rogi pow. Koźle	śr.p.p.55%	266	-	-	266	212
3	Gracze pow. Niemodlin	śr.p.p.33%	-	3774	7022	10796	-
4	Turawa pow. Opole	śr. p.p. 50 - 67%	164	1050	2077	3291	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytok -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+558	+993	-	558	993	-	1551	a/ - b/ 183	558	993	-	1551 30.VII.65 r.
+5518	+6606	+7767	5518	6606	7567	29691	a/ 441 b/ 2557	5518	6606	7567	29691 1.I. 66 r
+1040	+2160	-	1040	2160	-	3200	a/ 295 b/ 780	1040	2160	-	3200 1.I. 66 r
+5539	+13264	+2233	22155	47793	18440	88388	a/ 5966 b/18256				
+958	+2326	+1702	3250	5649	4134	13033	a/ - b/ 4862	3202	4651	2680 w tys. m ³	10533 30.VIII. 57 r
-152	-	-	114	-	-	114	a/ - b/ 396	639	-	- w tys. m ³	639 1.I. 63 r
-	-	-	-	3774	7022	10796	a/2624 b/1475	-	3774	7092 w_tys. m ³	10866 1.I.60 r
-	-	-	164	1050	2077	3291	a/ - b/2477	148	618	1222 w tys. m ³	1988 1.VIII.55 r

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Olza pow. Racibórz	śr.p.p.36%	5389	-	-	5389	-
6	Koźle - Krępno pow. Krapkowice	p.p.58-63%	1210	2057	-	3267	-
7	Dębowa pow. Koźle	śr.p.p.55%	806	-	1611	2417	149
8	Sławice pow. Opole	śr.p.p.34% i piasek	1400	518	634	2552	12
9	Prońlice pow. Kluczbork	śr.p.p.55%	-	-	1143	1143	-
10	Lęg pow. Racibórz	śr.p.p.37%	-	209	-	209	144
11	Konterowice pow. Brzeg	śr.p.p.48%	593	5007	-	5600	206

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	5389	-	-	5389	a/ - b/ 1006	3628	-	-	3628
									w tys. m ³		
									1.I.57 r.		
-	-	-	1210	2057	-	3267	-	1195	1143	-	2338
									w tys. m ³		
									1.VII.58 r.		
-266	-	-	540	-	1611	2151	a/ - b/ 175	1196	-	963	2159
									w tys. m ³		
									1.I.61 r.		
-14	-	-	1386	518	634	2538	a/ - b/ 454	500	pospółka 176	196	872
									piasek		
									213	83	417
									w tys. m ³		
									1.IV.62 r.		
-	-	-	-	-	1143	1143	-	-	-	635	635
									w tys. m ³		
									1.I. 62 r.		
-	-209	-	-	-	-	-	-	549	155	-	704
									w tys. m ³		
									1.I. 63 r.		
-593	-392	-	-	4615	-	4615	a/ - b/ 225	1416	2782	-	4198
									w tys. m ³		
									30.IX.62 r.		

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Paczków II pow. Nysa i Ząbkowice Śląskie	śr.p.p.31%	1644	11109	-	12753	392
13	Głębinów I pow. Nysa	śr.p.p.37%	2056	5907	-	7963	189
14	Gosławice pow. Opole	śr.p.p.50%	796	1575	1288	3659	45
15	Zawada Książęca - Łęg pow. Racibórz	śr.p.p.39%	-	-	-	-	-
16	Konradowa - Wyszaków pow. Nysa	śr.p.p.34%	-	-	-	-	-
XII	Woj. poznańskie /razem/	pospółka	1022	3195	2714	6931	90
1	Lewice pow. Międzybóże	śr.p.p.56%	257	-	-	257	90
2	Walkowice pow. Czarnków	śr.p.p.56- 70%	765	3195	1094	5054	-
3	Grońsko pow. Nowy Tomyśl	śr.p.p.66%	-	-	1620	1620	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-104	-	1644	11005	-	12649	a/ 238 b/ -	1644	11934	-	13578 1.VII.64 r.
-255	-	-	1801	5907	-	7708	a/ - b/ 171	2056	5907	-	7963 1.XII.64 r.
-45	-	-	751	1575	1288	3614	a/ 316 b/ -	796	1575	1288	3659 1.I.65 r.
-	+1659	-	-	1659	-	1659	a/ - b/ 1990	-	1659	-	1659 1.VII.65 r.
+5906	+9984	+531	5906	9984	531	16421	a/ 2788 b/ 5025	5906	9984	531	16421 1.VIII.65 r.
+1009	+836	-	2031	4031	2714	8776	a/ 103 b/ 1678				
-98	-	-	159	-	-	159	a/ - b/ 434	479	-	-	479 w tys. m ³ 1.VII.54 r.
-	-	-	765	3195	1094	5054	a/ 103 b/ -	424	1755	608	2787 w tys. m ³ 1.I.64 r.
-	-	-	-	-	1620	1620	-	pospółka -	579	579	
								piasek -	379	379	
								w tys.m ³			1.VII.62 r.

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Jerzyn - Szarganiec pow. Poznań	śr.p.p.ok. 67%	-	-	-	-	-
XIII	Woj. rzeszowskie /razem/	pospółka	8469	7030	12312	27811	10
1	Komorów pow. Kolbuszowa	śr.p.p.34%	-	815	-	815	-
2	Radymno II pow. Radymno	śr.p.p.55%	7166	826	-	7992	-
3	Latoszyn pow. Dębica	śr.p.p.55%	-	4910	7495	12405	-
4	Dębica - Żyraków pow. Dębica	śr.p.p.47%	-	-	4817	4817	-
5	Mokrzec /rej. Pilzna/ pow. Dębica	śr.p.p.43%	1303	479	-	1782	10
6	Ostrów pow. Przemyśl	śr. p.p.od ok.29-35%	-	-	-	-	-
7	Kobylanka pow. Gorlice	śr.p.p.33	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+1107	+836	-	1107	836	-	1943	a/ - b/ 1244	1107	836	-	1943
+2903	+3401	+38039	11372	10431	50351	72154	a/ 4240 b/ 3663				
-	-	-	-	815	-	815	-	-	453 w tys. m ³	-	453
-	-	-	7166	826	-	7992	a/ 589 b/ 1217	3996	459 w tys. m ³	-	4455
+2913	+3401	-7495	2913	8311	-	11224	a/ 272 b/ 2241	2913	8311	-	11224
-	-	-	-	-	4817	4817	-	-	-	2676 w tys. m ³	2676
-10	-	-	1293	479	-	1772	a/ 52 b/ 205	1303	479	-	1782
-	-	+32410	-	-	32410	32410	-	-	-	32410	32410
-	-	+4889	-	-	4889	4889	a/ 2042 b/ -	-	-	4889	4889

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zalesie - Łęgacz pow. Grójec	śr.p.p.46- -48%	3618	-	-	3618	-
3	Zegrze pow. Nowy Dwór	śr.p.p.40%	1714	671	137	2522	266
4	Jelonki pow. Ostrów Mazow.	śr.p.p.53%	529	-	-	529	51
5	Pobykovo pow. Pułtusk	śr.p.p.39%	-	84	-	84	-
6	Dzierżenin pow. Pułtusk	śr.p.p.50%	-	360	-	360	-
7	Gnojno pow. Pułtusk	śr.p.p.50%	-	3595	-	3595	341
8	Iłowo - Mława pow. Mława	p.p.od 40- 70% śr.p.p.62%	893	960	1313	3166	-
9	Rej. Sławogóra- -Końskow pow. Mława	p.p.od 51- 64%	-	-	14469	14469	-
10	Przyborowie pow. Ostrów Mazowiecki	śr.p.p.52%	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	-	-	3618	-	-	3618	a/ - b/ 214	- 2733	-	-	2733	
									w tys. m ³ 1.VII.55 r			
-109	-110	-47	1605	561	90	2256	a/ - b/ 698	1722	728	246	2696	
									w tys. m ³ 1.VIII.58 r			
-51	-	-	478	-	-	478	-	900	-	-	900	
									w tys. m ³ 1.I. 56 r			
-	-	-	-	84	-	84	-	-	522	-	522	
									w tys. m ³ 1.VII.54 r			
-	+353	-	-	713	-	713	a/ - b/ 177	-	438	-	438	
									w tys.m ³ 1.VII.59 r			
+1750	-815	+714	1750	2780	714	5244	a/ - b/ 2276	2059	2812	714	5585	
									30.VI.65 r			
-	-	-	893	960	1313	3166	a/ - b/ 107	893	960	1313	3166	
									3.X. 64 r			
-	-	-	-	-	14469	14469	-	-	-	14469	14469	
									1.I. 65 r			
-	-	+6687	-	-	6687	6687	-	-	-	6687	6687	
									1.VII.66 r.			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
XVI	Woj. wrocławskie /razem/	pospółka	41898	61524	25394	128816	1878
1	Bolesławiec II pow. Bolesławiec	śr.p.p.50%	8091	2610	-	10701	254
2	Bolesławiec I i II pow. Bolesławiec	śr.p.p.39-41%	2885	177	-	3062	-
3	Olszna II pow. Bolesławiec	śr.p.p.51%	-	5124	2616	7740	684
4	Rakowice pow. Iwówek Śl.	p.p.38-41%	6343	26003	-	32346	-
5	Okmiany I pow. Złotoryja	śr.p.p.48%	-	-	-	-	337
6	Proszkowice pow. Wrocław	śr.p.p.35%	330	12620	-	12950	603
7	Ścinawka Dolna pow. Nowa Ruda	śr.p.p.37%	7954	163	-	8117	-
8	Kamionna pow. Wrocław	śr.p.p.41%	2779	3211	-	5990	-
x - eksploatacja odbywa się z zasobów pozabilansowych							

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-51	-447	-55160	41847	61077	80554	183478	a/ 21024 b/ 19078				
-254	-	-	7837	2610	-	10447	a/ - b/ 4504	8255	1450 w tys.m ³ 1.VII.60 r	-3	9705
-	-	-	2885	177	-	3062	-	1809	104 w tys.m ³ 1.I. 61 r	-3	1913
-	-360	-540	-	4764	2076	6840	a/ 2534 b/ -	714	3192 w tys. m ³ 1.VII.61 r	1876	5782
-	+1	-	6343	26004	-	32347	a/ 14802 b/ 7238	3524	14446 w tys. m ³ 1.I. 64 r	-	17970
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 2900	2274p	- w tys. m ³ 1.I.59 r	-	2274p
-	-115	-	330	12505	-	12835	a/ 929 b/ 1165	472	7495 w tys.m ³ 1.VIII.61	-3	7967
-	-	-	7954	163	-	8117	a/ 457 b/ -	4679	96 w tys.m ³ 1.I. 62 r	-3	4775
-1	-	-	2778	3211	-	5989	a/ - b/ 252	1544	1784 w tys. m ³ 1.VII.60 r.	-3	3328

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Olszna II-G pow. Bolesławiec	śr.p.p.56% piasek	- -	- -	12154 10624	12154 10624	- -
10	Olszna III pow. Bolesławiec	śr.p.p.40%	217	-	-	217	-
11	Jędrzychowice II pow. Zgorzelec	śr.p.p.38%	7046	-	-	7046	-
12	Kilianów pow. Wrocław	śr.p.p.43%	3480	461	-	3941	-
13	Bartniki III pow. Ząbkowice Śląskie	śr.p.p.39%	1376	8638	-	10014	-
14	Stróża Dolna pow. Wrocław	śr.p.p.45%	1397	2517	-	3914	-
15	Wojnnów pow. Jelenia Góra	śr.p.p.pd ok.41-44%	-	-	-	-	-
16	Szczytniki pow. Legnica	śr.p.p.ok. 54%	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	12154	12154	-	pospółka	-	6752	6752
-	-	-	-	-	10624	10624		piasek	-	6684	6684
									w tys.m ³		
									1.VII.62	r	
-	-	-	217	-	-	217	a/ - b/ 1894	446	-	-	446
									w tys. m ³		
									31.V.62	r	
-	-	-	7046	-	-	7046	a/ 996 b/ -	4225	-	-	4225
									w tys.m ³		
									30.I. 63	r	
-204	-27	-	3684	488	-	4172	-	2047	271	-	2318
									w tys.m ³		
									1.VIII.63	r	
-	-	-	1376	8638	-	10014	a/ 1078 b/ 1125	1376	8638	-	10014
									1.VIII.64	r	
-	-	-	1397	2517	-	3914	a/ 228 b/ -	1397	2517	-	3914
									31.XII.64	r	
-	-	+6455	-	-	6455	6455	-	-	-	6455	6455
									31.XII.65	r	
-	-	+49245	-	-	49245	49245	-	-	-	49245	49245
									31.XII.65	r	

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry, złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
XVII	Woj. zielonogórskie /razem/	pospółka	14245	8795	-	23040	360
1	Leszno pow. Szprotawa	śr.p.p.32%	10577	-	-	10577	-
2	Nowogród Bobrzański pow. Zielona Góra	śr.p.p.ok. 70%	704	1766	-	2470	-
3	Dobruszów Wielki pow. Zielona Góra	p.p.60-70%	2964	5537	-	8501	360
4	Wysoka pow. Żagań	śr.p.p.60%	-	1492	-	1492	-
5	Przysieka pow. Strzelce Krajeńskie	śr.p.p.52%	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-465	-	+2479	13780	8795	2479	25054	a/ 1217 b/ 7351				
-	-	-	10577	-	-	10577	a/ - b/ 3196	6500	-	-	6500
									w tys.m ³		
									1.VII.55 r		
-	-	-	704	1766	-	2470	a/ 126 b/ 2479	391	981	-	1372
									w tys.m ³		
									1.VII.63 r		
-465	-	-	2499	5537	-	8036	a/ 752 b/ 691	2220	3076	-	5296
									w tys.m ³		
									1.VII.63 r		
-	-	-	-	1492	-	1492	a/ - b/ 985	-	829	-	829
									w tys.m ³		
									1.I.60 r		
-	-	+2479	-	-	2479	2479	a/ 339 b/ -	-	-	2479	2479
									31.I.66 r		

540
Bilans zasobów zarejestrowanych spółki budowlanej
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tysiącach ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Ródzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/poza-bil. Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ o/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	pospółka	87796	a/ +2175 c/ 4255	89971	a/ 4243 b/ 9891	
I	Woj. białostockie /razem/	"	6355	a/ +167 c/ 154	6522	a/ - b/ 660	
1	Ogrodniczki - Obszar A pow. Białystok	śr.p.p.56%	1197	a/ +102 c/ 150	1299	-	1807 tys.m ³ 31.XII.63
2	Miluki pow. Ełk	śr.p.p.50%	1093	-	1093	a/ - b/ 211	607 ³ tys.m ³ 25.V.56
3	Prostki pow. Ełk	śr.p.p.40%	1145	a/ +221 b/ -	1366	-	649 ³ tys.m ³ 15.III.59
4	Geniusze pow. Sokółka	śr.p.p.63%	2425	b/ -152 c/ -	2273	a/ - b/ 449	1347 ³ tys.m ³ 1.VII.59
5	Sokółka pow. Sokółka	śr.p.p.32%	59	-	59	-	48 ³ tys.m ³ 1.XII.60
6	Goniądz pow. Mońki	śr.p.p.50%	40	b/ - 4 c/ 4	36	-	42 ³ tys.m ³ 1.I.61
7	Kołaczki Lemiesz pow. Łomża	śr.p.p.57%	396	-	396	-	220 ³ tys.m ³ 1.I.64

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.I.67 r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Woj.bydgoskie /razem/	pospółka	4549	b/ -4107 c/ 197	442	-	
1	Krobia pow.Toruń	śr.p.p.42%	131	-	131	-	160 ³ tys.m ³ 13.IX. 58
2	Paterek pow.Wyrzysk	śr.p.p.60%	302	b/ -197 c/ 151	105	-	158 tys.m ³ 7.XI.58
3	Przechowo pow.Swiecie n.Wisłą	śr.p.p.50%	206	-	206	-	1541 tys.m ³ 1.V.60
4	Elgiszewo pow.Golub Dobrzyń	śr.p.p.56%	3910	b/ -3910 c/ -	-	-	2300 tys.m ³ 1.I.64
III	Woj.gdańskie /razem/	pospółka	13307	a/ + 74 c/ 1141	13381	a/ 423 b/2869	
1	Rybno pow.Wejherowo	śr.p.p.60%	32	-	32	-	103 tys.m ³ 30.XI.56
2	Kamienica Królewska pow.Kartuzy	śr.p.p.50%	15	b/ - 15 c/ 34	-	a/ - b/ 36	57 tys.m ³ 21.IX.62
3	Pręgowo pow.Gdańsk	śr.p.p.42%	493	-	493	a/ - b/ 369	254 ³ tys.m ³ 1.VIII. 61
4	Kalisz Kaszubski pow.Kościerzyna	śr.p.p.67%	375	b/ - 44 c/ 44	331	-	214 ³ tys.m ³ 3.VIII. 61

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66r	Zmiany a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Skarszewy pow. Kościerzyna	śr.p.p.54-61%	644	b/ - 59 c/ 59	585	-	563 tys.m3 12.X.61
6	Mierzyno pow.Wejherowo	śr.p.p.38%	92	-	92	a/ - b/ 49	51 tys.m3 1.II.62
7	Kochanowo pow.Wejherowo	śr.p.p.48%	142	-	142	a/ - b/ 139	79 tys.m3 30.IV.63
8	Niepoczekowice pow.Wejherowo	śr.p.p.55%	589	b/ -66 c/ 66	523	-	362 tys.m3 1.IX.63
9	Skorzewo pow. Kościerzyna	śr.p.p.62%	156	a/ +64 c/ -	220	a/ - b/ 45	121 tys.m3 1.I.63
10	Redystowo II pow.Lębork	śr.p.p.56%	376	-	376	a/ - b/ 331	209 tys.m3 1.I.63
11	Rumia pow.Wejherowo	śr.p.p.49%	19	b/ -19 c/ 19	-	-	48 tys.m3 1.X.63
12	Niestępowo pow.Kartuzy	pospółka śr.p.p.59% i piasek	3135	-	3135	-	1793 tys.m3 1.I.64
13	Postokowo pow.Gdańsk	śr.p.p.54%	1615	a/ + 94 c/ -	1709	-	950 tys.m3 1.I.64
14	Czeczowo pow.Kartuzy	śr.p.p.49%	221	-	221	-	221 1.VII.64

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filach ochr. bil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. w filach ochr. bil. Stan na 1.I.67r
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost +/- b/ubytek +/- c/wydobywanie w 1966r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Tokary pow. Kartuszy	śr.p.p.35%	180	b/- 70 c/ 94	110	-	$\frac{225}{1.VII.64}$
16	Loryniec pow. Kościerzyna	śr.p.p.59%	146	-	146	-	$\frac{146}{1.IX.64}$
17	Gołębiewko - Mirowo pow. Kościerzyna	śr.p.p.53%	620	b/-228 c/ 332	392	a/ 423 b/ 126	$\frac{620}{1.I.64}$
18	Dzierżgoń - Minięta pow. Sztum	śr.p.p.13-74%	4036	b/-196 c/ 196	3840	a/ - b/ 1596	$\frac{4337}{1.I.64}$
19	Małe Stanowo pow. Sztum	śr.p.p.52%	-	a/+383 c/ -	383	a/ - b/ 27	$\frac{383}{1.IV.65}$
20	Rybak I pow. Kościerzyna	śr.p.p.44%	-	a/+403 c/ -	403	-	$\frac{403}{1.I.66}$
21	Gołubie - Kaszubskie pow. Kartuszy	śr.p.p.37-65%	98	b/- 98 c/ 222	-	-	$\frac{324}{1.VII.64}$
22	Mrzezino II pow. Puck	śr.p.p.33%	206	b/- 25 c/ 25	181	-	$\frac{206}{1.I.65}$
23	Dzierżgoń - Stare Miasto pow. Sztum	śr.p.p.47%	117	b/- 50 c/ 50	67	a/ - b/ 151	$\frac{167}{1.I.65}$

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	Woj. katowickie /razem/	pospółka	3642	a/+611 c/ 329	4253	a/ 642 b/ 412	
1	Rybnik pow.Rybnik	śr.p.p.47%	63	-	63	a/ - b/ 101	84 tys.m3 19.VII. 57
2	Czepurka pow. Częstochowa	śr.p.p.47%	745	-	745	-	414 tys.m3 1.I.61
3	Gorzyczki pow. Wodzisław Śl.	śr.p.p.32%	142	b/- 85 c/ 85	57	-	140 tys.m3 1.I.63
4	Markowice k.Rzeniszowa pow.Myszków	śr.p.p.52%	365	-	365	-	203 tys.m3 1.VIII. 63
5	Koziegłówek k.Myszkowa	śr.p.p.43%	390	-	390	-	222 tys.m3 1.VII. 63
6	Gorzyczki - Uchylsko pow.Wodzisław	śr.p.p.39%	556	-	556	-	309 tys.m3 1.IV.64
7	Kamień pow. Wodzisław Śl.	śr.p.p.44-71%	1381	a/+304 c/ 199	1685	a/ 642 b/ -	1381 tys.m3 1.VII. 54
8	Połomia pow.Myszków	śr.p.p.58%	-	a/+392 c/ 45	392	a/ - b/ 311	837 tys.m3 1.I.63

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.I.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
V	Woj.kieleckie /razem/	pospółka	1409	b/ - 15 c/ 15	1394	a/ - b/ 99	-
1	Zygmuntów pow.Radom	śr.p.p.53%	1409	b/ - 15 c/ 15	1394	a/ - b/ 99	8271 tys.m3 1.I.60
VI	Woj. kosiński /razem/	pospółka	6041	a/+1314 c/ 77	7355	a/ 57 b/ 831	-
1	Nowogardę pow.Końbrzeg	pospółka i piasek	3437	b/- 20 c/ 20	3417	-	2038 tys.m3 23.IV.59
2	Mielęcin pow.Wałcz	śr.p.p.50%	404	b/ - 4 c/ 4	400	a/ - b/ 666	234 tys.m3 1.I.62
3	Woliczno	śr.p.p.44-71%	1381	-	1381	b/ 32 c/ -	1381 1.VII.64
4	Krzemieniewo pow.Człuchów	śr.p.p.48%	339	b/ + 9 c/ -	348	a/ 22 b/ 40	339 1.VIII.65
5	Żydowo I - II pow.Sławno	śr.p.p.45%	376	b/ - 5 c/ 5	371	-	151 tys.m3 1.V.62
6	Barnowo pow.Bytów	śr.p.p.68%	104	b/ - 43 c/ 40	61	-	106 tys.m3 1.I.64
7	Sitowiec pow.Złotów	śr.p.p.61%	-	a/+1099 c/ -	1099	a/ - b/ 107	1099 1.I.64
8	Krzywa Wieś pow.Złotów	p.p.ok.25-89% śr.50%	-	a/+278 c/ 8	278	a/ 3 b/ 18	286 15.XI.65

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/poza-bil. Stan na 1.1.67r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.1.66r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.1.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Woj.krakowskie /razem/	pospółka	15249	b/ - 125 c/ 67	15124	a/ 1845 b/ 1165	
1	Nowa Huta Zalew	śr.p.p.62%	7200	-	7200	-	4000 tys.m3 1.1.60
2	Ilkowice pow.Tarnów	śr.p.p.31%	420	b/ - 175 c/ 67	245	a/ 25 b/ 1165	283 tys.m3 14.II.64
3	Skałka pow.Tarnów	śr.p.p.31%	785	-	785	-	827 29.X.63
4	Branice pow.Kraków	śr.p.p.40%	6844	a/ + 50 c/ -	6894	a/ 1820 b/ -	6894 31.IV.65
VIII	Woj.lubelskie /razem/	pospółka	3014	a/ + 31 c/ 178	3045	a/ 436 b/ 972	
1	Trzcianki pow.Puławy	śr.p.p.62%	127	a/+ 245 c/ 49	370	-	557 1.1.64
2	Miedzyrzec -Podlaski pow.Radzyń	p.p.ok.39- -73%	2887	b/-214 c/ 129	2673	a/ 436 b/ 972	2887 1.1.65
IX	Woj.łódzkie /razem/	pospółka	1410	a/+ 427 c/ 299	1837	-	
1	Niedas- Szczukwin pow.Łódź Pabianice	śr.p.p.58%	634	b/ -109 c/ 109	525	-	364 tys.m3 1.1.63
2	Szczukwin pow.Pabianice	śr.p.p.66%	153	-	153	-	96 tys.m3 1.1.64

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans w filarach ochr. b/pozabil. Stan na l.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na l.I.66r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytok /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na l.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Miedźno pow.Sieradz	śr.p.p.57%	396	-	396		220 tys.m3 31.VI. 63
4	Łaszczyn pow.Rawa. Mazow.	śr.p.p.54%	227	b/ - 8 c/ 8	219	-	236 1.I.65
5	Józefów m. Łódź	p.p.ok.44-70% śr.61%	-	a/ +544 c/ 182	544	-	811 1.I.65
X	Woj. olsztyńskie /razem/	pospółka	3013	a/ +1124 c/ 236	4137	a/ 94 b/ -	
1	Jagoty pow.Lidzbark Warmiński	śr.p.p.52%	219	b/ - 22 c/ 22	197	-	141 tys.m3 1.V.62
2	Kruklanka pow.Węgorzewo	śr.p.p.48%	225	-	225	-	186 tys.m3 21.VIII. 62
3	Komorowo pow.Ostróda	śr.p.p.57%	-	a/ +851 c/ 1	851	a/ 94 b/ -	852 1.VII. 65
4	Dzierżoń pow.Morań	śr.p.p.60%	1229	-	1229	-	829 tys.m3 25.VII. 62
5	Jeziorowskie pow.Węgorzewo	śr.p.p.41%	414	b/ -73 c/ 74	341	-	254 tys.m3 1.II.63
6	Lipowiec pow.Nowe Miasto Lubawskie	śr.p.p.43-52%	139	b/ - 109 c/ 109	30	-	77 tys.m3 20.III. 63

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r	Stan na 1.I.67 r	
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Łęgajny pow. Olsztyn	śr.p.p.64- - 80%	632	a/ +507 c/ -	1139	-	<u>632</u> 1.I.64
8	Krukłanki B pow. Węgorzewo	śr.p.p.55%	155	b/ -30 c/ 30	125	-	<u>197</u> 15.III.64
XI	Woj.opolskie /razem/	pospółka	7658	a/+1799 c/ 143	9457	a/ 390 b/1405	-
1	Jasienica Dolna pow.Nysa	śr.p.p.38%	562	-	562	-	<u>385</u> tys.m3 15.IV.60
2	Głębinów pow.Nysa	śr.p.p.34%	594	b/ - 92 c/ 92	502	-	<u>617</u> tys.m3 1.VII.61
3	Kępna IIc pow.Krapkowice	śr.p.p.56%	704	-	704	-	<u>448</u> tys.m3 1.VIII.60
4	Kobylice pow.Koźle	śr.p.p.37%	643	b/ - 6 c/ 6	637	-	<u>398</u> tys.m3 1.X.62
5	Górki Śląskie pow.Racibórz	śr.p.p.52%	1013	-	1013	-	<u>563</u> tys.m3 1.I.60
6	Otmuchów II pow.Grodków	śr.p.p.31%	1496	-	1496	a/ 390 b/ 623	<u>831</u> tys.m3 1.III.64
7	Obrowiec pow.Krapkowice	śr.p.p.45%	-	a/ +682 c/ 45	682		<u>727</u> 28.II.65

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.1.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.1.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.1.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Malerzowice pow.Niemodlin	p.p.ok.28-56% śr.43%	-	a/ +564 c/ -	564	-	$\frac{564}{30.VI.65}$
9	Skrzypiec pow.Prudnik	śr.p.p.36%	-	a/ +651 c/ -	651	-	$\frac{651}{31.V.65}$
10	Raszowa pow.Koźle	śr.p.p.61%	2646	-	2646	a/ - b/ 782	$\frac{2646}{1.I.64}$
XII	Woj. poznańskie /razem/	pospółka	6732	b/-1267 c/ 485	5465	a/ 61 390	
1	Grzegorzew pow.Koło	śr.p.p.50%	71	b/ - 20 c/ 20	51	-	$\frac{145}{tys.m3}$ 1.1.56
2	Owińska pow.Poznań	śr.p.p.50%	41	b/ - 27 c/ 27	14	-	$\frac{107}{tys.m3}$ 18.III.57
3	Kowanowo pow.Oborniki	śr.p.p.50%	1887	b/ -236 c/ 174	1651	-	$\frac{1414}{tys.m3}$ 30.III.57
4	Łysy Młyn pow.Poznań	śr.p.p.60%	85	a/ + 19 c/ 60	104	-	$\frac{176}{tys.m3}$ 1.1.60
5	Oborniki pow.Oborniki	śr.p.p.50%	595	-	595	-	$\frac{350}{tys.m3}$ 1.VIII.60
6	Poznań Naramowice	śr.p.p.55%	445	-	445	-	$\frac{262}{tys.m3}$ 1.1.63

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na l.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na l.I.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na l.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Glinienko pow. Poznań	pospółka śr.p.p.45% i piasek	75	-	75	-	93 tys.m ³ 1.VII.63
8	Annowo pow. Poznań	śr.p.p.59%	1670	b/- 1021 c/ 204	649	-	1114 tys.m ³ 1.I.64
9	Ziemin pow. Kościan	śr.p.p.68%	382	b/ - 14 c/ -	368	-	233 tys.m ³ 1.I.64
10	Kuźnica Czarnkowska pow. Trzcianka	śr.p.p.44%	493	-	493	a/ 39 b/ -	493 1.VII.64
11	Wilanowiec pow. Chodzież	śr.p.p.70%	-	a/ + 422 c/ -	422	-	422 1.I.65
12	Szczytniki pow. Śrem	śr.p.p.35-69%	988	b/ - 390 c/ -	598	a/ 22 b/ 390	988 1.VII.64
XI II	Woj. rzeszowskie /razem/	pospółka	5844	a/ + 404 c/ 118	6248	a/ 176 b/ 183	
1	Majdan pow. Kolbuszowa	śr.p.p.50%	324	-	324	-	659 tys.m ³ 1.I.59
2	Huta Komorowska pow. Kolbuszowa	śr.p.p.45%	1050	b/ - 80 c/ 76	970	-	943 tys.m ³ 28.II.59
3	Hurko pow. Przemyśl	śr.p.p.40%	24	-	24	-	19 tys.m ³ 1.I.59

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na l.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na l.I.66r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na l.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Komorów pow. Kolbuszowa	śr.p.p.36%	8	b/ - 8 c/ 24	-	-	224 tys.m3 1.VIII.59
5	Sudoły pow. Kolbuszowa	śr.p.p.54%	720	-	720	-	433 tys.m3 1.I.62
6	Kozodrza pow. Ropczyce	śr.p.p.54%	353	b/ - 6 c/ 6	347	-	196 tys.m3 1.I.64
7	Kozłów-Dębica pow. Dębica	śr.p.p.43%	1153	-	1153	-	1153 1.X.64
8	Dębica pow. Dębica	śr.p.p.49%	2212	-	2212	a/ 176 b/ -	2212 1.I.65
9	Krzątka pow. Kolbuszowa	śr.p.p.59%	-	a/+498 c/ 12	498	a/ - b/ 183	522 1.XI.64
XIV	Woj. szczecińskie /razem/	pospółka	932	a/ +765 c/ 140	1697	a/ 29 b/ 324	
1	Darżewo pow. Gryfice	śr.p.p.55%	181	b/ - 12 c/ 12	169	-	130 tys.m3 20.X.61
2	Szczecin Podjuchy	śr.p.p.64%	88	-	88	-	132 tys.m3 30.VIII.61
3	Strzelczyn pow. Gryfino	śr.p.p.55%	479	b/ - 6 c/ 6	473	a/ 29 b/ 68	1127 1.X.65

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. bil. Stan na 1.1.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.1.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek/-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.1.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Mosina pow. Stargard Szczeciński	śr.p.p.60%	184	-	184	-	108 tys.m3 31.III.63
5	Karwowo pow.Szczecin	śr.p.p.62%	-	a/ +523 c/ -	523	a/ - b/256	523 1.1.66
6	Wysoka Leśna pow.Szczecin	p.p.ok.38-70% śr.59%	-	a/ +260 c/ 122	260	-	303 31.XII.65
XV	Woj. warszawskie /razem/	pospółka	3083	a/ +1132 c/ 41	4215	a/ 56 b/ 528	
1	Sokolnik pow.Mińsk Mazowiecki	śr.p.p.61%	27	b/ - 2 c/ -	25	-	287 tys.m3 20.V.56
2	Koźbiel pow.Otwock	śr.p.p.52%	439	b/ - 25 c/ 25	414	-	244 16.I.58
3	Parcele Łomiańskie pow.Mława	śr.p.p.32%	126	-	126	-	129 tys.m3 1.VI.60
4	Dzwonek pow.Ostrołęka	śr.p.p.38%	27	-	27	-	21 tys.m3 1.VI.60
5	Kol.Zgłechów pow.Mińsk Mazowiecki	śr.p.p.58%	216	b/ - 16 c/ 16	200	a/ - b/ 32	176 tys.m3 18.XI.59
6	Żwirownia w Chodowie pow.Siedlce	śr.p.p.50%	90	-	90	-	69 tys.m3 1.1.61

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozab. bil. Stan na 1.1.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.1.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.1.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Ciućkowo pow. Płock	śr.p.p.50%	1530	-	1530	-	875 tys.m3 1.XII.61
8	Uniszki Gumowskie pow. Mława	śr.p.p.52%	540	-	540	-	515 tys.m3 1.VI.62
9	Wola Suchożebrska pow. Siedlce	śr.p.p.60%	88	-	88	-	88 1.I.65
10	Grabowiec - Popław pow. Pułtusk	śr.p.55 i 61%	-	a/+1175 c/ -	1175	a/ 56 b/ 496	1175 1.VII.66
XVI	Woj. wrocławskie /razem/	pospółka	3935	b/-1353 c/ 511	2582	a/ - b/ 53	
1	Jeżów pow. Jelenia Góra	śr.p.p.34%	313	-	313	-	233 tys.m3 3.IX.56
2	Rakowice Małe pow. Lwówek Śl.	śr.p.p.47%	175	b/-175 c/ 175	-	-	390 tys.m3 25.XI.55
3	Wizów pow. Bolesławiec	śr.p.p.44%	338	-	338	-	204 tys.m3 28.X.55
4	Rokitki pow. Złotoryja	śr.p.p.47%	540	b/-140 c/ 140	400	-	568 tys.m3 28.III.61

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopeliny i ważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydobycie w 1966 r	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Nowa Kuźnia pow. Bolesławiec	śr.p.p.48%	483	-	483	-	421 <u>tyś.m3</u> 1.I.61
6	Kraszowice pow.Świdnica	śr.p.p.49%	552	-	552	-	330 <u>tyś.m3</u> 30.X.61
7	Krotoszyce pow.Legnica	śr.p.p.41%	690	b/ -690 c/ -	-	-	500 <u>tyś.m3</u> 1.IV.62
8	Jędrzychowice pow.Lublin	śr.p.p.50%	76	-	76	-	165 <u>tyś.m3</u> 1.VII.61
9	Trzebień pow. Bolesławiec	śr.p.p.43%	768	b/ -348 c/ 196	420	a/ - b/ 53	1447 <u>tyś.m3</u> 17.X.60
XV II	Woj. zielonogórskie /razem/	pospółka	1623	a/+1194 c/ 124	2817	a/ 34 b/ -	
1	Mirocin Dolny pow.Nowa Sól	pospółka i piasek śr.p.p.od 9-74%	176	-	176	-	88 <u>tyś.m3</u> 1.I.61
2	Bronków pow. Krosno Odrz.	śr.p.p.67%	1206	-	1206	-	670 <u>tyś.m3</u> 1.I.62

Bilans zasobów udokumentowanych piasku budowlanego
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	piasek	8085	3061	94646	105792	275
I	Woj. gdańskie /razem/	"	2818	300	-	3118	148
1	Lubiana I i II pow. Kościerzyna	piasek o zawartości do 22% żwiru	2818	-	-	2818	148
2	Łepino pow. Gdańsk	piasek z domieszką żwiru od 10-30%	-	300	-	300	-
II	Woj. katowickie /razem/	piasek	2043	594	-	2637	67
1	Łysina pow. Pszczyna	"	518	594	-	1112	60
2	Ogrodzieniec I, II pow. Zawiercie	piaski do zapraw i wypraw bu- dowlanych do betonów oraz do schudzenia surowców ilastych	1525	-	-	1525	7

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochron. b/porabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-272	-	+12732	7813	3061	107378	118252	a/ - b/ 9623				
-148	-	-	3670	300	-	2970	a/ - b/ 537				
-148	-	-	2670	-	-	2670	a/ - b/ 333	1872	-	-	1872
								w tys. m ³ 1.VII.56 r			
-	-	-	-	300	-	300	a/ - b/ 204	-	1124	-	1124
								w tys. m ³ 1.VII.55 r			
- 67	-	-	1967	594	-	2570	a/ - b/ 569				
- 60	-	-	458	594	-	1052	a/ - b/ 569	641	425	-	1066
								w tys. m ³ 1.I.56 r			
- 7	-	-	1518	-	-	1518	-	903	-	-	903
								w tys. m ³ 1.IV.63 r			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydobycie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
III	Woj.kieleckie /razem/	piasek	-	-	28497	28497	10
1	Rej.Jastrzębia /Gławy Rządowe/ pow.Szydłowiec	"	-	-	28497	28497	10
IV	Woj.koszalińskie /razem/	piasek i pospółka	2464	-	1844	4308	48
1	Kalisz Pomorski pow.Drawsko Pom.	"	2464	-	1844	4308	48
V	Woj.krakowskie /razem/	piasek	-	-	3840	3840	-
1	Chrzastowice pow.Olkusz	"	-	-	3840	3840	-
VI	Woj.lubelskie /razem/	"	142	-	-	142	2
1	Niemce pow.Lubartów	piasek o zawartości żwiru ok. 22%	142	-	-	142	2

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów a/bilans.w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	- 10	-	-	28487	28487	a/ - b/ 4388				
-	-	- 10	-	-	28487	28487	a/ - b/ 4388	-	-	17811 w tys.m3 1.VII.61 r	17811
- 55	-	-	2409	-	1844	4253	-				
- 55	-	-	2409	-	1844	4253	-	1714	-	1157 w tys.m3 1.I.60 r	2871
-	-	-	-	-	3840	3840	-				
-	-	-	-	-	3840	3840	-	-	-	2400 w tys.m3 1.I.62 r	2400
- 2	-	-	140	-	-	140	a/ - b/ 732				
- 2	-	-	140	-	-	140	a/ - b/ 732	-	-	122 w tys.m3 1.I.68 r	122

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Woj.poznańskie /razem/	piasek i pospółka	618	2167	9278	12063	-
1	Halin pow. Turek i Koło	piasek budowlany	-	-	8232	8232	-
		pospółka o p.p.ok.44- 60%	618	2167	1046	3831	-
VIII	Woj.warszawskie /razem/	piasek	-	-	51187	51187	-
1	Rej.Dzierżazna k/Płocka pow.Gostynin	piasek i pospółka o śr.p.p. 68%	-	-	51187	51187	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans.w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	618	2167	9278	12063	-				
-	-	-	-	-	8232	8232	-	piasek budowlany - - 8231 8231			
-	-	-	618	2167	1046	3831	-	pospółka 618 2167 1046 3831 30.VI.64			
-	-	+12742	-	-	63929	63929	a/ - b/ 3397				
-	-	+12742	-	-	63929	63929	a/ b/ 3397	-	-	38195 w tys.m3 1.1.61	38195

562
Bilans zasobów zarejestrowanych piasku budowlanego
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filar. ochr. b/poza- bil. Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zareje- strowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	piasek budowlany	22469	a/ 2758 c/ 1801	25227	a/ 144 b/ 906	
I	Woj. bydgoskie /razem/	"	1020	b/- 40 c/ 66	980	-	
1	Bydgoszcz- Wschód pow. Bydgoszcz	piasek budowlany i pospółka	530	b/- 40 c/ 66	490	-	260 tys. m ³ 1.VII.62
2	Stawki pow. Aleksand- rów Kujawski	"	490	-	490	-	288 tys. m ³ 1.VII.63
II	Woj. gdańskie /razem/	piasek budowlany	462	b/-462 c/ 112	-	-	
1	Warcz pow. Gdańsk	piasek p.p.80%	462	b/-462 c/ 112	-	-	168 tys. m ³ 1.I.61
III	Woj. katowickie /razem/	piasek budowlany	1082	b/-151 c/ 151	931	a/ - b/ 91	
1	Siewierz pow. Zawiercie	"	395	b/- 80 c/ 80	315	a/ - b/ 91	260 tys. m ³ 1.VII.63
2	Żerniki k. Gliwice	"	687	b/- 71 c/ 71	616	-	454 tys. m ³ 1.VII.64
IV	Woj. kieleckie /razem/	piasek budowlany	1171	b/-128 c/ -	1043	-	
1	Morawica pow. Kielce	"	341	b/-128 c/ -	213	-	230 tys. m ³ 1.VII.55

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i najważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.I.67 r.	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Sarnów pow. Zwolen	piasek budowlany	552	-	552	-	347 ³ tys. m 1.I.62 r
3	Sitkówka pow. Kielce	"	278	-	278	-	317 ³ tys. m 1.VII.61
V	Woj.koszalińskie /razem/	piasek budowlany	1005	b/ - 506 c/ 43	499	-	
1	Złotów pow. Złotów	"	127	b/ -9 c/ 7	118	-	112 ³ tys. m 1.I.57
2	Złotów II pow. Złotów	"	3	-	3	-	63 ³ tys. m 1.I.58
3	Cewelino pow. Koszalin	"	463	b/- 463 c/ 28	-	-	360 ³ tys. m 1.VII.59
4	Dolaszewo pow. Wałcz	"	412	b/ - 34 c/ 8	378	-	-
VI	Woj.krakowskie /razem/	piasek budowlany	2044	-	2044	-	
1	Niepołomice pow. Bochnia	piasek i pospółka	1537	-	1537	-	474 ³ tys. m 1.VII.59
3	Jeziorzany k/Krakowa	piasek budowlany	507	-	507	-	317 ³ tys. m 1.VII.63

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoža	Rodzaj kopaliny i waŹniejsze parametry złoža i jakoŹci surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/poza-bil. Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzieŹ
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
VII	Woj. lubelskie /razem/	piasek budowlany	1815	a/+1174 c/ 269	2989	a/ 144 b/ 777	
1	Zemborzyce pow. Lublin	piasek do sypania zapory	341	-	341	-	213 ³ tys. m 1.I.63r.
2	Zemborzyce pow. Lublin	piasek budowlany	671	b/ - 73 c/ 59	598	-	618 ³ tys. m 1.VII.63
3	Zabiele pow. Łuków	piasek	803	b/ - 67 c/ 53	736	a/ 144 b/ -	837 ³ tys. m 1.I.64
4	"Jacek" i "Łucka" Rej. Lubartowa	piasek budowlany	-	a/ 1314 c/ 157	1314	a/ - b/ 777	1510 1.I.66 r.
VIII	Woj. łódzkie /razem/	piasek budowlany	261	-	261	-	
1	Chabierów pow. Sieradz	"	261	-	261	-	350 ³ tys. m 1.VII.54
IX	Woj. opolskie /razem/	piasek budowlany	188	-	188	-	
1	Grotowice pow. Opole	"	145	-	145	-	69 1.I.57
2	Skałagi pow. Kluczbork	"	43	-	43	-	36 ³ tys. m 1.I.60r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.I.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Woj.poznańskie /razem/	piasek budowlany	10605	a/+3080 c/ 951	13685	a/ - b/ 129	
1	Nochowo pow. Śrem	"	1471	b/ -746 c/ 55	725	-	1040 tys. m ³ 1.VII.57
2	Poznań ul. Gdyńska	piasek budowlany	398	b/ -388 c/ 400	10	-	1777 tys. m ³ 1.I.61
3	Spławie pow. Września	śr.p.p.63% piasek budowlany	-	a/+ 1038 a/+ 1572 c/ -	1038 1572	a/ - b/ 52 -	pospółka 1038 piasek 1572 30.VI.65
4	Gniezno pow. Gniezno	piasek budowlany	747	b/ - 88 c/ 54	659	-	471 1.I.62
5	Poznań-Krzyżowniki ul. Wichrowa	"	1373	-	1373	-	858 tys. m ³ 1.I.62
6	Jutrosin pow. Rawicz	"	806	b/ - 50 c/ 50	756	a/ - b/ 77	581 tys. m ³ 1.I.62
7	Mechowo pow. Poznań	piasek i pospółka	923	b/- 148 c/ 148	775	-	851 tys. m ³ 1.I.63
8	Tomiczki pow. Poznań	piasek i pospółka p.p. 70%	4887	b/- 105 c/ 145	4782	-	2973 tys. m ³ 1.I.63
9	Konarzyce pow. Śrem	piasek budowlany i pospółka	-	a/+ 1995 c/ 99	1995	-	2161 1.I.64 r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filarach ochr. b/pozabil. Stan na 1.1.67 r	Zasoby bilans. zarejestrowane wg stanu na dzień
			Stan na 1.1.66 r	Zmiany a/przyrost /+/- b/ubytek /-/- c/wydobycie w 1966 r.	Stan na 1.1.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
XI	Woj.rzeszowskie /razem/	piasek i pospółka	247	-	247	-	
1	Pikulice I pow. Przemyśl	"	133	-	133	-	139 ³ tys. m ³ 1.1.57
2	Pikulice II pow. Przemyśl	"	30	-	30	-	19 ³ tys. m ³
3	Straszecin pow. Dębica	piasek	84	-	84	-	47 ³ tys. m ³ 22.VI.64
XII	Woj.wrocławskie /razem/	piasek budowlany	543	-	543	-	
1	Łany pow. Wrocław	"	543	-	543	-	543 1.1.65
XIII	Woj.zielonogórskie /razem/	"	2026	b/-209 c/ 209	1817	-	
1	Wieprzyce pow. Gorzów Wlkp.	piasek i pospółka	1731	b/-115 c/ 115	1616	-	901 ³ tys. m ³ 1.VII.60
2	Goraj pow. Skwierzyna	piasek budowlany	295	b/- 94 c/ 94	201	-	379 ³ tys. m ³ 1.1.61

Bilans zasobów udokumentowanych piasków podsadzkowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w milionach m³

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Jakość kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	piasek podsadzkowy	559,6	1484,3	982,9	3026,8	40,2
I	Złoża eksploatowane /razem/	- " -	340,13	586,02	851,36	1877,45	40,17
	Pustynia Błędowska pow. pow. Chrzanów, Olkusz, Będzin, woj. krakowskie i katowickie w tym	piasek podsadzkowy kl. I i II	86,60	561,33	851,30	1499,23	18,64
1	Pole Szczakowa-Pieczyska	- " -	5,71	-	-	5,71	0,73
2	Pole Siersza-Czyżówka	kl. I	15,16	-	-	15,16	0,75
3	Pole Szczakowa-Ciężkowice	- " -	65,73	-	-	65,73	3,41
4	Pole Szczakowa-Bór Biskupi	materiał podsadzkowy sortyment I i II	-	-	-	-	11,23
5	Pole Szczakowa-Maczki	- " -	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w fila- rach ochr. b/ pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+844,5	-551,5	-13,0	1404,1	932,8	969,9	3306,8	a/ 519,9 b/ 290,5				
+844,45	-229,31	-12,93	1184,58	456,71	838,37	2479,66	a/ 467,33 b/ 83,63				
+274,98	-229,31	-12,93	361,58	332,02	838,37	1531,97	a/ 423,20 b/ 33,60				
-0,73	-	-	4,98	-	-	4,98	a/ 19,25 b/ -	46,60	6,26	-	52,86
								1.VII.55 r			
-1,20	-	-	13,96	-	-	13,96	a/ 12,85 b/ -	16,49	-	-	16,49
								1.I.59 r			
-3,41	-	-	62,32	-	-	62,32	a/ 5,82 b/ -	93,00	-	-	93,00
								1.I. 61 r			
+214,44	-	-	214,4	-	-	214,4	-	225,68	-	-	225,68
								1.I. 64 r.			
+65,88	+4,78	-	65,88	4,78	-	70,66	a/ - b/ 33,60	55,88	4,78	-	70,66
								1.VI.65 r			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złóż	Jakość kopaliny i najważniejsze parametry złóż i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydobycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Pozostały obszar złóż Pustynia Błędowska	piasek podsadzkowy kl. I i II	-	561,33	851,30	1412,63	2,52
7	Piaskownia Pyskowice pole V, VI i VII Taciszów pow. Gliwice i Strzelce Opolskie, woj. katowickie i opolskie	piasek podsadzkowy kl. I, II i III	31,23	-	-	31,23	5,28
8	Pole Chechło pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	piasek podsadzkowy kl. II na pograniczu z kl. III	47,45	-	-	47,45	0,43
9	Pole Boguszowice pow. Rybnik woj. katowickie	piasek podsadzkowy kl. II i III	12,49	115,84	-	128,33	0,44
10	Piaskownia-Gołonów pole III pow. Będzin woj. katowickie	piasek podsadzkowy kl. I i II	19,06	-	-	19,06	5,48
11	Pole Smolnica pow. Gliwice woj. katowickie	piasek podsadzkowy kl. II i III	6,66	8,85	-	15,51	0,57
12	Pole Bór-Juliusz pow. Będzin woj. katowickie	piasek podsadzkowy kl. I i II i częściowo kl. III	64,66	-	-	64,66	4,14

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/-/ ubytek /-/-/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filarach oohr. b/ pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-234,09	-12,93	-	327,24	838,37	1165,61	a/ 385,28 b/ -	-	329,76	838,37	1168,13
									1.I.	65 r	
-5,28	-	-	25,95	-	-	25,95	a/ 16,99 b/ 0,73	55,97	-	-	55,97
									1.VIII.	57 r	
-0,43	-	-	47,02	-	-	47,02	a/ - b/ 18,48	61,63	-	-	61,63
									1. X.	57 r	
-0,44	-	-	12,05	115,84	-	127,89	a/ 16,25 b/ 9,87	14,09	115,84	-	129,93
									1.I.	57 r	
-5,48	-	-	13,58	-	-	13,58	a/ 0,22 b/ 0,72	28,94	-	-	28,94
									1.VII.	58 r	
-0,57	-	-	6,09	8,85	-	14,94	a/ 0,05 b/ 0,69	9,51	8,85	-	18,36
									1.I.	61 r	
-4,14	-	-	60,52	-	-	60,52	a/ 4,12 b/ 7,50	66,34	-	-	66,34
									1.I.	60 r	

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Dzieckowice-Imielin pow. Tychy woj. katowickie	materiał podsadzkowy kl. I i II	71,98	-	-	71,98	5,17
14	Pole Kotlarnia- Solarnia pow. Koźle woj. opolskie	piasek podsadzkowy kl. I, II i III	-	-	-	-	0,02
II	Złoża nowe, nieeksploatowane /razem/	piasek podsadzkowy kl. II	219,56	798,33	131,57	1149,46	-
1	Pole Jaworzno pow. Chrzanów woj. krakowskie	piasek podsadzkowy kl. II	76,99	-	-	76,99	-
2	Pole Brynica pow. Tarnowskie Góry woj. krakowskie	materiał podsadzkowy kl. II	-	13,23	-	13,23	-
3	Pole Twaróg Mały pow. Gliwice woj. katowickie i opolskie	piasek podsadzkowy kl. II i III	-	28,00	11,00	39,00	-
4	Pole Kotlarnia- Solarnia pow. Koźle woj. opolskie	piasek podsadzkowy kl. I, II i III	-	591,00	-	591,00	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/ bilans. w filar- rach ochr. b/ pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-5,17	-	-	66,81	-	-	66,81	a/ 6,50 b/ 1,04	86,73	-	-	86,73
									1.I.	60 r	
+590,98	-	-	590,98	-	-	590,98	a/ - b/ 11,00	591,00	-	-	591,00
									1.I.	65 r.	
-	-322,20	-	219,56	476,13	131,57	827,26	a/ 52,57 b/ 206,94				
-	-	-	76,99	-	-	76,99	a/ 2,93 b/ -	76,99	-	-	76,99
									1.I.	57 r	
-	-	-	-	13,23	-	13,23	a/ - b/ 0,71	-	13,23	-	13,23
									1.I.	59 r	
-	-	-	-	28,00	11,00	39,00	a/ - b/ 16,00	-	28,00	11,00	39,00
									1.I.	59 r	
-	-591,00	-	-	-	-	-	a/ - b/ -	-	591,00	-	591,00
									1.I.	59 r	

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Pole Strzybnica pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	materiał podsadzkowy kl.I, II i III	-	-	36,03	36,03	-
6	Kuźnica Warężyńska pow. Będzin woj. katowickie	materiał podsadzkowy kl.I, II i III	124,00	-	-	124,00	-
7	Piaskownia Panewniki pow. Katowice woj. katowickie	piasek podsadzkowy kl.II i III	18,57	0,96	3,52	23,05	-
8	Rej. Marklowice pow. Rybnik i Wodzisław Śląski woj. katowickie	piasek podsadzkowy kl.II i III	-	-	-	-	-
9	Krzeczyn - Obora pow. Lubin woj. wrocławskie	materiał podsadzkowy sortymenty I, II, III i IV	-	65,00	20,00	85,00	-
10	Pole Ochojec pow. Gliwice pow. katowickie	materiał podsadzkowy kl.II i III	-	100,14	61,02	161,16	-
11	Rejon Nadwiślański pow. Chrzanów woj. krakowskie	materiał podsadzkowy sortymenty I i II	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/-			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil.	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	36,03	36,03	a/ - b/ 0 21	-	-	36,03	36,03
-	-	-	124,00	-	-	124,00	a/ 25,00 b/ 1,00	-	124,00	-	124,00
-	-	-	18,57	0,96	3,52	23,05	a/ - b/ 1,25	19,97	0,96	3,92	24,85
-	-	-	-	-	-	-	a/ - b/ 173,00	- p. 173,00	-	-	p. 173,00
-	-	-	-	65,00	20,00	85,00	-	-	65,00	20,00	85,00
-	-	-	-	100,14	61,02	161,16	a/ 3,13 b/ 1,74	-	100,14	61,02	161,16
-	268,80	-	-	268,80	-	268,80	a/ 21,51 b/ 13,03	-	268,80	-	268,80

Bilans zasobów zarejestrowanych piasków podsadzkowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w milionach m³

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowego			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil- Stan na 1.I.67 r.	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień
			Stan na 1.I.66 r.	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydobycie w 1965 r.	Stan na 1.I.67 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	piaski podsadz- kowe	0,51	b/ -0,004 c/ 0,004	0,51	-	-
1	Michałów pow. Starachowice woj. kieleckie	piasek podsadz- kowy kl. II	0,51	b/ -0,004 c/ 0,004	0,506	-	0,551 1.I.63r

Bilans zasobów szacunkowych piasków podsadzkowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w milionach m³

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67 r	Wydoby- cie w 1966 r
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany przyrost /+/ ubytek -/	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	piaski pod- sadzkowe	1076,0	-408,3	667,7	8,0	3,5
1	Piaskownia Kazimierz- Juliusz pow. Będzin woj. katowickie	piasek pod- sadzkowy kl. I i II	41,90	-1,40	40,50	5,20	1,40
2	Piaskownia kop. Jaworzno w Jaworznie woj. krakowskie	piasek pod- sadzkowy kl. II	1,19	-0,02	1,17	-	0,02
3	Piaskownia kop. Komuna Paryska w Jaworznie woj. krakowskie	- " -	1,23	-0,06	1,17	0,15	0,05
4	Piaskownia kopalni Siersza w Sierszy pow. Chrzanów woj. krakowskie	piasek pod- sadzkowy kl. III	132,77	-1,98	130,79	-	1,88
5	Piaskownia kopalni Sobieski w Jaworznie woj. krakowskie	piasek pod- sadzkowy kl. II i III	0,03	-0,03	-	-	0,03

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67 r	Wydoby- cie w 1966 r
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Piaskownia Bańgów m. Siemianowice woj. katowickie	piasek podsadzko- wy kl. I i II	1,54	-	1,54	0,52	-
7	Piaskownia Szopienice m. Katowice woj. katowickie	brak danych	0,33	-	0,33	-	0,01
8	Piaskownia Borowa Wieś pow. Tychy woj. katowickie	„	0,21	-	0,21	-	-
9	Piaskownia Milowice pow. Sosnowiec woj. katowickie	piasek podsadzko- wy kl. I i II	0,16	-	0,16	-	-
10	Piaskownia Rozkówka pow. Będzin woj. katowickie	- " -	0,04	+1,22	1,26	2,12	-
11	Pole Bibiela pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	materiał podsadz- kowy sorty- menty I i II	216,00	-66,00	150,00	-	-

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabi- lansowe Stan na 1.I.67 r	Wydoby- cie w 1966 r.
			Stan na 1.I.66 r	Zmiany przyrost /+/ ubytek /-/	Stan na 1.I.67 r		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Rej. Małej Panwi pow. Tarnowski Góry woj. katowickie	materiał podsadzko- wy sorty- menty I i II	200,00	-	200,00	-	-
13	Rejon Nadwi- ślański pow. Chrzanów woj. krakowskie	- " -	340,00	-340,00	-	-	-
14	Rejon Nędzy pow. Rybnik, Racibórz pow. katowickie i opolskie	- " -	140,00	-	140,00	-	-
15	Psia Górka pow. Kraków woj. krakowskie	piasek podsadz- kowy	0,62	-0,03	0,59	-	0,03
16	Michałów pow. Staracho- wice woj. kieleckie	- " -	-	-	-	-	0,09

580

Bilans zasobów udokumentowanych piasków formierskich
i piasków do mas żeliwiakowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys.ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.1.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	piaski formierskie	14896	35012	43475	93383	380
		piaski do mas żeli- wniakowych	158	182	1584	1924	29
I	Woj. katowickie	"	-	5861	19160	25021	26
1	Rej. Niegowej pow. Myszków i Częstochowa	A ^x = 8-35% B ^{xxx} > 1350°C	-	818	-	818	-
2	Rej. Niegowa Postaszowice pow. Myszków	"	-	1693		1693	-
3	Rej. Olsztyna k. Częstochowy pow. Myszków	"	-	412	-	412	-
4	Aneks I do doku- mentacji Rejon Olsztyna pow. Częstochowa	A = 8-35% B = 1200- 1350°C	-	769	-	769	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 przyrost /+/ ubytok -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+11917	-5590	-15333	26813	29422	28140	84375	a/ 8029 b/ 7631				
- 23	-	-	135	182	1584	1901	-				
-	-	+ 205	-	5861	19365	25226	a/ - b/ 339				
-	-	-	-	818	-	818	-	-	954	-	954
									1.I.58 r		
								Jakość kopaliny została rozpoznana w kat. A			
-	-	-	-	1693	-	1693	a/ - b/ 146	-	1846	-	1846
									1.VII.59 r		
								Jakość kopaliny została rozpoznana w kat. A			
-	-	-	-	412	-	412	a/ - b/ 33	-	732	-	732
									1.I. 59r		
								Jakość kopaliny została rozpoznana w kat. A			
-	-	-	-	769	-	769	A/ - b/ 12	-	1029	-	1029
									1.I.60r		
								Jakość kopaliny została rozpoznana w kat. A			

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	II Aneks do dokumentacji "Rej. Olsztyna" pow. Częstochowa	A = 8-35% B ≥ 1350°C	-	593	-	593	-
6	Rej. Biskupie k, Olsztyna pow. Częstochowa	A = 8-35% B ≥ 1350°C	-	63	-	63	-
7	Zawłana pow. Częstochowa	A = 0-10% śr. 7% B ≥ 1350°C	-	-	19160	19160	26
8	Rej. Pabianice - Siedlec pow. Częstochowa	A = 8-35% B ≥ 1350°C	-	427	-	427	-
9	Rej. Złotego Potoku pow. Częstochowa	"	-	1086	-	1086	-
10	Koźle I pow. Częstochowa	A = 9-32% B = 1300- 1350°C	-	-	-	-	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zaso- bów a/ bilans. w filarach ochronnych b/ pozabil. na dzień 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	593	-	593	a/ - b/ 143	-	628	-	628
								1.I.61r			
								Jakość kopaliny zos- tała rozpoznana w kat. A			
-	-	-	-	63	-	63	a/ - b/ 5	-	108	-	108
								1.I.60r			
								Jakość kopaliny zos- tała rozpoznana w kat. A			
-	-	-	44	-	-	19116	19116	-	-	19268	19268
								1.I.61r			
-	-	-	-	427	-	427	-	-	459	-	459
								1.I. 62r			
-	-	-	-	1086	-	1086	-	-	1086	-	1086
								1.I. 63r			
-	-	+ 249	-	-	249	249	-	-	-	249	249
								31.III.65r			

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Woj. kieleckie	piaski formierskie	12792	12760	-	25552	80
1	Grudzeń pow. Opoczno	A = 2,2-9,6 B = 1350°C	12792	6890	-	19682	80
2	Wygnanów pow. Opoczno	A = 3,5-8,1% B > 1350°C	-	5870	-	5870	-
III	Woj. lubelskie	piaski formierskie	-	-	8775	8775	-
1	Czałczyce pow. Chełm	A = 0,6-12 % B = 1350°C	-	-	8775	8775	-
IV	Woj. poznańskie	piaski formierskie	-	-	15540	15540	-
1	Rumin pow. Konin	A = 0,0-26,6% B > 1350°C - 1 1300°C	-	-	15540	15540	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost +/- ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967r w kategoriach				Stan zasobów bilans. a/ bilans. w filarach ochronnych b/ pozabil. na dzień 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
- 80	-	-	12712	12760	-	25472	a/ - b/ 3954				
- 80	-	-	12712	6890	-	19602	a/ - b/ 2607	12892	6948	-	19840 1.VIII.63r
-	-	-	-	5870	-	5870	a/ - b/ 1347	-	5870	-	5870 1.I.58r
-	-	-	-	-	8775	8775	a/ - b/ 484				
-	-	-	-	-	8775	8775	a/ - b/ 484	-	-	8775	8775 1.VII.56r
+ 6895	+7259	-15540	6895	7259	-	14154	a/ 3732 b/ 1642				
+ 6895	+7259	-15540	6895	7259	-	14154	a/ 3732 b/ 1642	6895	7259	-	14154 31.V.65r

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry zło- ża i jakoś- ci surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966r w kategoriach				Wydoby- cie w 1966r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
V	Woj. wrocławskie	piaski formierackie	2104	16391	-	18495	274
		piaski do mas żeli- wiakowych	158	182	1584	1924	29
1	Krzeszów pow. Kamienna Góra	A = 0,3- -11,3% śr. 2,1% B = 1400°C i 1350	2104	16391	-	18495	274
2	Czerwona Woda I pow. Zgorzelec	piaski do mas żeli- wiakowych	158	182	1584	1924	29
	w tym: Obszar Czerwona Woda	gat. I, II, IIIa i IIb.	158	182	-	340	29
	Obszar Łucjan	piaski do mas żeli- wiakowych	-	-	1584	1584	-

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans. w filarach ochronnych b/pozabil. na dzień 1.I.1967r w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
+ 5102	-12849	-	7206	3542	-	10748	a/ 4297 b/ 1212				
- 23	-	-	135	182	1584	1901	-				
+ 5102	-12849	-	7206	3542	-	10748	a/ 4297 b/ 1212	7356	3542	-	10898
								30.XI.66r			
- 23	-	-	135	182	1584	1901	-	194	182	1584	1960
								31.X.62r			
- 23	-	-	135	182	-	317	-	194	182	-	376
-	-	-	-	-	1584	1584	-	-	-	1584	1584

Bilans zasobów zarejestrowanych piasków formierskich
i piasku kwarcowego stosowanego przy produkcji kwasu siarkowego
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze parametry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w filach- rach oohr. b/pozabil- Stan na 1.I.1967r	Zasoby bilans. strowa- ne wg na dzień
			Stan na 1.I.1966r	a/Zmiany przy- st/+/ b/ uby- tek/-/ o/ wydo- bycie w 1966 r	Stan na 1.I.1967r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby zarejestrowane	piaski for- mierskie	6 366	a/ +575 o/ 186	6941	a/ 97 b/ 37	
		piasek kwarcowy stosowany przy pro- dukcji kwasu siarkowe- go i klin- kieru	227	a/ -15 o/ 15	212	-	
I	Woj.bydgoskie	piaski for- mierskie	35	b/ -12 o/ 5	23	a/ - b/ 12	
1	Zielnowo pow.Wąbrzeźno	A = 40% B = 1400°C	35	b/ -12 o/ 5	23	a/ - b/ 12	42 1.I.65 r
II	Woj.katowickie /razem/	piaski for- mierskie	4036	b/ -99 o/ 100	3937	-	
1	Poraj pow.Myszków	A ^x =0 % B ^x =1350°C	243	-	243	-	287 1.I.61r
2	Słonkowa Góra pow.Często- chowa	A = 9-23% B ≥ 1350°C	86	b/ -21 o/ 21	65	-	117 1.I.61 r

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil- Stan na 1.I.67 r.	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzień 1.I.67 r.
			Stan na 1.I.66 r.	Zmiany a/przyrost /+/ b/ubytek /-/ c/wydoby- cie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Złoty Potok pow. Częstochowa	A=35-20% B=1300- -1350°C	30	b/ - 9 c/ 9	21	-	130 1.I.62 r
4	Zawada pow. Zawiercie	A=8-39% B ≥ 1350°C	198	b/ - 24 c/ 24	174	-	234 1.VII.63
5	Mysłina I pow. Lubliniec	A < 2 B=1350°C i piasek budowlany	459	-	459	-	475 1.VII.63
6	Mysłina II pow. Lubliniec	A < 2 B=1350°C i piasek budowlany	2020	b/ -35 c/ -35	1985	-	piasek formier- ski 2058
			230	-	230	-	piasek budowla- ny 230
7	Olsztyn II	A=0-0,6% B=1350°C	536	a/ -8 c/ 9	528	-	600 1.VII.64
8	Przewodziszo- wice pow. Myszków	A=8-50% B ≥ 1350°C	234	b/ - 2 c/ 2	232	-	250 1.I.64 r
III	Woj.kieleckie /razem/	piaski formier- skie	318	a/+858 c/ 37	1176	a/ 97 b/ -	
1	Koszary pow. Opatów	A=9-27% B= 1350- 1400°C	108	b/ -6 c/ 6	102	-	165 1.VI.59 r

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil- Stan na 1.I.67 r.	Zasoby bilans. zareje- strowa- ne wg stanu na dzisiaj
			Stan na 1.I.66 r.	Zmiany a/przyrost +/ b/ubytek -/ c/wydoby- cie w 1966 r.	Stan na 1.I.67 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wąchock pow. Iłża	A=0,5% B=ok.1350°	55	-	55	-	127 1.VII.99
3	Kunów pow. Opatów	piasek kwarcowy do produk- cji masy ogniotrwa- łej "Mines" A=0,5% B=1300 °C C ^x =32-34s8	155	b/ - 27 c/ 27	128	-	255 1.VII.61
4	Sobawiny pow. Opoczno	A=1,5-3% B=> 1350°C	-	a/ + 891 c/ 4	891	a/ 97 b/ -	895 1.IX.66 r.
IV	Woj. opolskie /razem/	piaski formier- skie	1977	b/-172 c/ 44	1805	a/ - b/ 25	
1	Biestrzynnik pow. Opole	A=2% B=1350°C	371	b/ - 41 c/ 41	330	-	505 1.I.61 r.
2	Poliwoda pow. Opole	A=1,2% B=1350°C	397	b/ - 3 c/ 3	394	-	400 1.I.64 r.
3	Krasiejów pow. Opole	A=ok.0,2% B=ok. 1400°C	598	b/ - 123 c/ -	470	-	598 1.VI 64 r.

592

Bilans zasobów szacunkowych piasków formierskich
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys.ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopalin i ważniejsze parametry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydobycie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +/ ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	piaski formierskie	3776	- 1554	2222	-	559
I	Woj.katowickie /razem/	"	975	+ 263	1238	-	453
1	Rej.Niegowej pow. Myszków, Częstochowa	"	32	- 13	19	-	13
2	Rej.Olsztyna k.Częstochowy pow. Myszków	"	816	- 816	-	-	82
3	Rej.Biakupio k. Olsztyna pow.Częstochowa	"	44	- 44	-	-	-
4	Rej.Babianice-Siedlec pow.Częstochowa	"	75	- 38	37	-	38
5	Rej.Złotego Potoka II pow.Częstochowa	"	8	+ 1174	1182	-	-
	10 złóż o zasobach nie-rozpoznanych pod względem geologicznym	piaski formierskie	-	-	-	-	337

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniej- sze para- metry złoża	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost /+/ ubytek -/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Woj.kieleckie /razem/	piaski formier- skie	2801	- 1817	984	-	106
1	Bogoria pow. Sando- mierz	"	127	- 30	97	-	30
2	Zawichost- Podgórze pow. Sando- mierz	A = 0-6% B = 1350°C	-	+ 32	32	-	1
3	Nowy Młyn pow. Iłża	piasek formierski	-	+ 548	548	-	25
4	Zawichost pow. Sando- mierz	A = 0,5% B = 1350°C	-	+ 13	13	-	-
5	Gusin pow. Końskie	A = 3% B = 1300°C	-	+ 40	40	-	-
6	Grzybów pow. Końskie	A = 0,5% B = 1350°C	-	+ 14	14	-	4
	4. złoża o za- sobach nie- rozpoznanych pod względem geologicznym	piaski formierskie	2674	- 2434	240	-	46

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r. w kategoriach				Wydoby- cie w 1966 r.
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	bentonit	-	-	57,3	57,3	-
		iły bentonitowe	-	-	7009	7009	25
1	Górki pow. Pińczów woj. kieleckie	bentonit	-	-	57,3	57,3	-
2	Polany pow. Nowy Sącz woj. krakowskie	iły bentonitowe	-	-	709	709	-
3	Rej.Kop. Czeladź pow. Będzin woj. katowickie	iły bentonitowe /montmory- lonitowe/	-	-	6300	6300	-
4	Kop. Milowice m. Sosnowiec woj. katowickie	iły bentonitowe /montmory- lonitowe/	-	-	-	-	25
5	Kop. Radzionków pow. Tarnowskie Góry woj. katowickie	iły bentonitowe /montmory- lonitowe	-	-	-	-	-
			Iły do produkcji płuczeki wiert-				
1	Chmielnik - Cięcierz pow. Chmielnik woj. kieleckie	iły z domieszką bentonitu	1033	9572	-	10605	20,8

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r. przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r. w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r. w kat. A+B+C ₁ +C ₂ a/bilans. w fila- rach ochr. b/pozabil.		Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
-	-	-	-	-	57,3	57,3	a/ - b/ -					
+516	+852	+5341	516	852	12350	13718	a/ 2031 b/ 862					
-	-	-	-	-	57,3	57,3	a/ - b/ -	-	-	69	69	
								1.I.57				
-	-	-	-	-	709	709	a/ - b/ -	-	-	709	709	
								14.III.62				
-	-	-	-	-	6300	6300	a/ - b/ -	-	-	6300	6300	
								1.I.63				
+404	+582	+5080	404	582	5080	6066	a/ 596 b/ 417	429	582	5080	6091	
								30.VI.65				
+112	+270	+261	112	270	261	643	a/ 1435 b/ 445	112	270	261	643	
								30.VI.65				
niczej												
29,1	-	-	1003,9	9572	-	10575,9	a/ - b/ -	1100	9572	-	10672	
								1.I.59				

Bilans zasobów szacunkowych bentonitu i ilów bentonitowych
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złożeń	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złożeń i jakości surowca	Zasoby bilansowe			Zasoby bilansowe a/w filarach ochr. b/pozabil Stan na 1.I.67 r.	Wydobycie w 1966 r.
			Stan na 1.I.66 r.	Zmiany przyrost /+/ ubytek -/-	Stan na 1.I.67 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	bentonit	488,0	-1,5	486,5	-	1,5
		ilły bentonitowe	17528,2	-12702,1	4826,1	-	2,1
1	Chmielnik pow. Chmielnik woj.kieleckie	bentonit	128,0	-1,5	126,5	-	1,5
		ilły bentonitowe	628,2	-2,1	626,1	-	2,1
2	Jawor pow. Jędrzejów woj.kieleckie	bentonit	360	-	360	-	-
3	Kop.Radzionków pow. Tarnowskie Góry woj.katowickie	ilły bentonitowe /montmorylonitowe/	3400	-3400	-	-	-
4	Kop.Milowice pow.Sosnowiec woj.katowickie	ilły bentonitowe /montmorylonitowe/	9300	-9300	-	-	-
5	Kop. Czeladź Czeladź woj.katowickie	ilły bentonitowe /montmorylonitowe/	4200	-	4200	-	-
			Zasoby zarejestrowane ilów do produkcji płuczki wiertniczej				
1	Kop. Trepca Międzybrodzie pow. Sanok woj. rzeszowskie	ilły kredowe do produkcji płuczki wiertniczej	117	-21	96	-	17

598

Bilans zasobów udokumentowanych ziemi krzemionkowej
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys. m³

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem	Ziemia krze- mionkowa zanieczysz- czona od 5 do 10% dla celów prze- mysłu che- micznego i elektro- technicznego	475,0	657,8	537,7	1670,5	26
1	Kopalnia ziemi krzemionkowej "Piotrowice" /dawniej złoża: "Wawóz Gaja, Las Czyżowski, Pagór, Dębniak, Paździor, Wawóz Sułowskiego" pow. Opatów woj. kieleckie	ziemia krze- mionkowa zanieczysz- czona do 5% węglanami dla celów przemysłu chemicznego i elektro- techniczne- go ciężar objętościowy 1,2 t/m ³ wilgotność 35 - 40% SiO ₂ -79- 92%	475,0	36,6	183,7	695,3	22

599

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów b/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-87,6	-32,9	-36,6	387,4	624,9	501,1	1513,4	a/ b/ 279,9				
-87,6	-23,0	-36,6	387,4	13,6	147,1	548,1	b/ 41,9	751,5	70,3	183,7	1005,5
								21.XI.1953			
								1.I.1953			
								1.VII.1955			

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Złoże "Lechówka" pow.Chełm Lubelski woj. lubelskie	ziemia krze- mionkowa zanieczysz- czona do 10% dla celów prze- mysłu che- micznego, ciężar ob- jętościowy 1,3 t/m ³ wilgotność 35 - 40% SiO ₂ do 88%	-	621,2	354,0	975,2	4

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost /+/ ubytek -/- w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów a/bilans w filarach ochron. b/pozabil. na dzień 1.I.1967 w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-9,9	-	-	611,3	354,0	965,3	a/ -	-	-	354	354
							b/ 238	1.I.1954			

Bilans zasobów udokumentowanych kredy
wg stanu na dzień 1.I.1967 r w tys.ton

L. P.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj kopaliny i ważniejsze parametry złoża i jakości surowca	Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1966 r w kategoriach				Wydo- bycie w 1966 r
			A+B	C ₁	C ₂	Razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby udokumentowane	kredy	2174,7	5774,0	528,0	8476,7	50
1	Złoże Komorowo pow. Ostróda	kreda jeziorna	-	-	43	43,0	-
2	Złoże Chmielewo pow. Pisz	"	-	457	-	457,0	-
3	Złoże Malinowo I pow. Ostróda	"	613,6	-	-	613,6	-
4	Złoże Malinowo II pow. Ostróda	"	309,1	-	-	453,1	-
5	Złoże "Kruklin" /Kozuchy/ pow. Giżycko	"	-	-	-	5173,0	-
6	Złoże Łaska pow. Chojnice	"	-	-	485,0	485,0	-
7	Złoże Mielnik pow. Siemiatycze	kreda pisząca	1252,0	-	-	1252,0	50

Zmiany w zasobach bilansowych w 1966 r przyrost +/ ubytek -/ w kategoriach			Stan zasobów bilansowych na dzień 1.I.1967 r w kategoriach				Stan zasobów na 1.I.1967 r pozabilans. w kat. A+B+C ₁ +C ₂	Zasoby bilansowe zatwierdzone wg stanu na dzień			
A+B	C ₁	C ₂	A+B	C ₁	C ₂	Razem		A+B	C ₁	C ₂	Razem
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-50,0	-	-	2124,7	5774,0	528,0	8426,7	2550,5				
-	-	-	-	-	43,0	43,0	-	-	-	43	43
-	-	-	-	457,0	-	457,0	268,0	-	457	-	457
-	-	-	613,6	-	-	613,6	469,2	613,6	-	-	614
-	-	-	309,1	144,0	-	453,1	254,3	309,1	144	-	453
-	-	-	-	-	-	5173,0	1569	-	5202	-	5202
-	-	-	-	-	485,0	485,0	-	-	-	492	492
- 50	-	-	1202	-	-	1202	-	15638	-	-	15632

Bilans zasobów szacunkowych kredy
wg stanu na dzień 1.I.1967 r. w tys. ton

L. p.	Nazwa i lokalizacja złoża	Rodzaj ko- paliny i ważniejsze parametry złoża i ja- kości su- rowca	Zasoby bilansowe			Zasoby pozabil. Stan na 1.I.67r	Wydoby- cie w 1966r
			Stan na 1.I.66r	Zmiany przyrost +/+ ubytek /-/	Stan na 1.I.67r		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ogółem zasoby szacunkowe	kreda	10397,3	-	10397,3	99	-
1	Złoże Kreta pow. Wysokie Mazowieckie	kreda piszcząca	200	-	200	-	-
2	Złoże Pieczonek pow. Giżycko	kreda jeziorna	3985	-	3985	-	-
3	Złoże Łosy pow. Nowe Miasto	"	6,3	-	6,3	-	-
4	Złoże Zapceń Kiedrowice pow. Chojnice	"	6000	-	6000	-	-
5	Złoże Omulew pow. Nidzica	"	206	-	206	99	-

Bilans zasobów szacunkowych wód leczniczych, dwutlenku węgla
i soli leczniczych wg. stanu na 1.I.1967 r

A. Wody lecznicze w tys. m³

w tys.m³

L. p.	Obszar	Jakość kopaliny Grupa	Z a s o b y					
			Eksploatowane /bilansowe/				Nieeksploatowane /pozabilansowe	
			Stan na 1.I.1966 w tys.m ³	Wydajność na 1.I.1967 r			Stan na 1.I.1966 w tys.m ³	Stan na 1.I.1967 w tys.m ³
				Mini- malna dobo- wa w m ³	Średnia dobowa w m ³	Śred- nia roczna w tys. m ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Polska	wody mi- neralne	6070,3	17797,3	20584,1	7496,5	910,0	2347,3
2		I	2,9	16,6	16,6	6,0	-	-
3		II	6,3	14,4	17,3	6,3	-	-
4		III	36,8	100,8	100,8	36,8	-	-
5		IV	3,5	9,5	9,5	3,5	-	-
6		V	4,8	13,5	13,5	4,9	-	-
7		VI	4,8	8,9	13,1	4,8	-	-
8		VII	499,6	1367,0	1414,1	528,0	-	131,4
9		VIII	70,2	247,2	302,4	110,3	-	474,5
10		IX	168,1	414,0	493,3	180,1	-	-
11		X	8,3	69,2	71,0	25,9	-	-
12		XI	19,7	45,7	54,2	19,8	-	-
13		XII	1,5	-	-	-	-	255,5
14		XIII	19,7	11,7	20,9	7,6	-	-
15		XIV	829,9	3100,0	4136,2	1509,6	797,5	515,2
16		XV	62,1	186,4	186,4	83,0	-	6,5
17		XVI	21,9	300,0	406,1	148,2	-	1,8
18		XVIII	3058,8	8316,0	8520,0	3109,8	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		XIX	-	42,0	71,8	26,2	104,2	104,2
20		XX	425,5	1500,0	2099,2	766,2	8,3	602,7
21		XXI	236,5	772,0	1182,0	394,9	-	-
22		XXIII	60,4	-	-	-	-	-
23		XXIV	16,8	-	-	-	-	-
24		1	26,3	72,0	72,0	26,3	-	-
25		2	8,8	19,4	36,3	13,2	-	255,5
26		3	182,9	400,0	503,0	183,6	-	-
27		4	77,3	200,0	215,0	78,5	-	-
28		5	1,1	0,6	0,6	0,2	-	-
29		6	7,0	4,9	8,8	3,2	-	-
30		7	63,1	172,8	172,8	63,1	-	-
31		8	9,5	25,9	25,9	9,5	-	-
32		11	36,1	195,3	204,5	67,9	-	-
33		12	58,1	150,6	195,2	71,2	-	-
34		13	42,0	20,9	21,6	7,9	-	-

Bilans zasobów szacunkowych wód leczniczych, dwutlenku węgla
i soli leczniczych wg. stanu na 1.I.1967 r.

B. Wody lecznicze w tys.m³

w tys. m³

L. p.	Obszar	Jakość kopaliny Grupa	Z a s o b y					
			Eksplloatowane /bilansowe/				Nieeksploatowane /pozabilansowe/	
			Stan na 1.I.1966 w tys.m ³	Wydaźność na 1.I.1967 r.			Stan na 1.I.1966 w tys.m ³	Wydaźność na 1.I. 1967 r w tys.m ³
				Mini- malna dobowa w m ³	Średnia dobowa w m ³	Średnia roczna w tys. m ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Polska		6070,3	17797,3	20584,1	7496,5	910,0	2347,3
2	Obszar Sudecki	wody zminera- lizowane	599,9	1481,7	1642,7	599,7	-	730,0
3		III	36,8	100,8	100,8	36,8	-	-
4		VI	4,8	8,9	13,1	4,8	-	-
5		VII	352,1	905,8	940,5	343,3	-	-
6		VIII	16,9	6,5	40,8	14,9	-	474,5
7		IX	168,1	414,0	493,3	180,1	-	-
8		XI	19,7	45,7	54,2	19,8	-	-
9		XII	1,5	-	-	-	-	255,5
10		wody słabo zminera- lizowane	415,8	907,7	1097,1	400,4	-	255,5
11		2	8,8	19,4	36,3	13,2	-	255,5
12		3	182,9	400,0	503,0	183,6	-	-
13		4	77,3	200,0	215,0	78,5	-	-
14		5	1,1	0,6	0,6	0,2	-	-
15		8	9,5	25,9	25,9	9,5	-	-
16		11	36,1	90,3	99,5	36,3	-	-
17		12	58,1	150,6	195,2	71,2	-	-
18		13	42,0	20,9	21,6	7,9	-	-
19	Obszar Karpacki i Podkar- packi	wody zminera- lizowane	389,0	1650,8	2037,1	718,7	104,2	237,4
20	w tym:	I	2,9	16,6	16,6	6,0	-	-

Bilans zasobów szacunkowych wód leczniczych, dwutlenku węgla
i soli leczniczych wg. stanu na 1.I.1967 r.

B. Wody lecznicze w tys.m³

w tys. m³

L. p.	Obszar	Jakość kopaliny Grupa	Z a s o b y					
			Eksploatowane /bilansowe/				Nieeksploatowane /pozabilansowe/	
			Stan na 1.I.1966 w tys.m ³	Wydajność na 1.I.1967 r.			Stan na 1.I.1966 w tys.m ³	Wydajność na 1.I. 1967 r w tys.m ³
				Mini- malna dobowa w m ³	Średnia dobowa w m ³	Średnia roczna w tys. m ³		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Polska		6070,3	17797,3	20584,1	7496,5	910,0	2347,3
2	Obszar Sudecki	wody zminera- lizowane	599,9	1481,7	1642,7	599,7	-	730,0
3		III	36,8	100,8	100,8	36,8	-	-
4		VI	4,8	8,9	13,1	4,8	-	-
5		VII	352,1	905,8	940,5	343,3	-	-
6		VIII	16,9	6,5	40,8	14,9	-	474,5
7		IX	168,1	414,0	493,3	180,1	-	-
8		XI	19,7	45,7	54,2	19,8	-	-
9		XII	1,5	-	-	-	-	255,5
10		wody słabo zminera- lizowane	415,8	907,7	1097,1	400,4	-	255,5
11		2	8,8	19,4	36,3	13,2	-	255,5
12		3	182,9	400,0	503,0	183,6	-	-
13		4	77,3	200,0	215,0	78,5	-	-
14		5	1,1	0,6	0,6	0,2	-	-
15		8	9,5	25,9	25,9	9,5	-	-
16		11	36,1	90,3	99,5	36,3	-	-
17		12	58,1	150,6	195,2	71,2	-	-
18		13	42,0	20,9	21,6	7,9	-	-
19	Obszar Karpacki i Podkar- packi	wody zminera- lizowane	389,0	1650,8	2037,1	718,7	104,2	237,4
20	w tym:	I	2,9	16,6	16,6	6,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21		II	6,3	14,7	17,3	6,3	-	-
22		IV	3,5	9,5	9,5	3,5	-	-
23		V	4,8	13,5	13,5	4,9	-	-
24		VII	147,5	461,2	473,6	184,7	-	131,4
25		VIII	53,3	240,7	261,6	95,4	-	-
26		X	8,3	69,2	71,0	25,9	-	-
27		XIII	19,7	11,7	20,9	7,6	-	-
28		XIV	43,6	100,0	141,5	51,6	-	-
29		XVI	21,9	300,0	406,1	148,2	-	1,8
30		XIX	-	42,0	71,8	26,2	104,2	104,2
31		XXI	-	372,0	534,0	158,4	-	-
32		XXIII	60,4	-	-	-	-	-
33		XXIV	16,8	-	-	-	-	-
34		wody słabo zminera- lizowane	33,3	181,9	185,8	61,1	-	-
35		1	26,3	72,0	72,0	26,3	-	-
36		6	7,0	4,9	8,8	3,2	-	-
37		11	-	105,0	105,0	31,6	-	-
38	Obszar Nidziański	wody zminera- lizowane	62,1	186,4	186,4	63,0	8,3	14,8
39	w tym:	XV	62,1	186,4	186,4	83,0	-	6,5
40		XX	-	-	-	-	8,3	8,3
41	Obszar Pomorsko- Kujawski	wody zminera- lizowane	4507,1	13216,0	15261,9	5570,5	797,5	1109,6
42	w tym	XIV	786,3	3000,0	3994,7	1458,0	797,5	515,2
43		XVIII	3058,8	8316,0	8520,0	3109,8	-	-
44		XX	425,5	1500,0	2099,2	766,2	-	594,4
45		XXI	236,5	400,0	648,0	236,5	-	-
46	Rejon lubelski	wody słabo zminera- lizowane	63,1	172,8	172,8	63,1	-	-
47	w tym	7	63,1	172,8	172,8	63,1	-	-

B. Wody używane do produkcji soli leczniczych

w tys.m³

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Polska		4+9,8	2571,4	2571,4	938,6	-	-
2	Obszar Karpacki i Podkarpacki	wody zmineralizowane	55,6	171,4	171,4	62,6	-	-
3	w tym	I	1,1	2,9	2,9	1,1	-	-
4		XIV	32,6	89,3	89,3	32,6	-	-
5		XV	21,9	79,2	79,2	28,9	-	-
6	Obszar Pomorsko-Kujawski	wody zmineralizowane	394,2	2400,0	2400,0	876,0	-	-
7		XV	394,2	2400,0	2400,0	876,0	-	-

C. Wydobycie roczne dwutlenku węgla w kg.

1	Polska	2.138.493,0
2	Krynica	373.433,0
3	Duszniki	880.600,0
4	Polanica	884.460,0

D. Produkcja soli leczniczych wg. stanu na 1.I.1967 r.

L. p.	Lokalizacja Zakładu produkcyjnego	Produkt	Produkcja roczna w kg
1	2	3	4
1	Iwonicz Zdrój Jastrzębie Zabłocie	sól jodkowo-bromkowa	438.409,0
2	Ciechocinek	sól jodowa jadalna	7.175.240,0
3	Krynica	sól Zuber w tabletkach	7.395,0
		Razem	7.621.044,0

Objaśnienia do grup wód leczniczych

Wody mineralne

- Grupa I Szczawa wodorowęglanowo-sodowa, jodkowa i żelazista,
 Grupa II Szczawa wodorowęglanowo-sodowo-wapniowa i żelazista,
 Grupa III Szczawa wodorowęglanowo-sodowo-wapniowa, żelazista i arsenowa.
 Grupa IV Szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowa, jodkowa.
 Grupa V Szczawa wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-wapniowa.
 Grupa VI Szczawa wodorowęglanowo-sodowo-magnezowo-wapniowa.
 Grupa VII Szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowa.
 Grupa VIII Szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa i żelazista.
 Grupa IX Szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowa i żelazista.
 Grupa X Szczawa wodorowęglanowo-magnezowo-sodowo-wapniowa i żelazista
 Grupa XI Szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa i radoczyzna.
 Grupa XII Szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowa i radoczyzna.
 Grupa XIII Szczawa chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowa, jodkowo-bromkowa.
 Grupa XIV Woda chlorkowo-sodowa, jodkowo-bromkowa.
 Grupa XV Woda chlorkowo-sodowa, jodkowo-bromkowa i siarczkowa.
 Grupa XVI Woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowa, jodkowo-bromkowa.
 Grupa XVIII Woda termalna chlorkowo-sodowa, jodkowo-bromkowa i siarczkowa.
 Grupa XIX Woda termalna Chlorkowo-sodowa, jodkowo-bromkowa.
 Grupa XX Woda chlorkowo-sodowa.
 Grupa XXI Woda siarczanowo-chlorkowo-sodowo-magnezowo-wapniowa i siarczkowa.
 Grupa XXII Woda siarczanowo-wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa i siarczkowa.
 Grupa XXIV Woda wodorowęglanowo-wapniowo-sodowa

Wody słabo zmineralizowane.

- Grupa 1. Szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowo-sodowa.
 Grupa 2. Szczawa wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowa i radoczyzna.

- Grupa 3. Woda termalna wodorowęglanowo-sodowa, siarczkowa i radoczynna
- Grupa 4. Woda termalna wodorowęglanowo-siarczanowo-sodowa, siarczkowa i radoczynna
- Grupa 5. Woda wodorowęglanowo-chlorkowo-siarczanowo-sodowo-wapniowa
- Grupa 6. Woda wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowo-magnezowa.
- Grupa 7. Woda wodorowęglanowo-sodowo-wapniowo-magnezowa.
- Grupa 8. Woda wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-magnezowa, siarczkowa.
- Grupa 11. Woda termalna siarczanowo-wodorowęglanowo-sodowa.
- Grupa 12. Woda termalna siarczanowo-wodorowęglanowo-sodowo-krzemowa.
- Grupa 13. Woda siarczanowo-wodorowęglanowo-sodowo-wapniowa i radoczynna.

Redakcja Bilansu

Redaktor naczelny - mgr inż. F. Kozubski

Redaktor techniczny - mgr M. Janczak

Redaktorzy działowi

mgr B. Bednarczuk

mgr E. Mioduszewski

mgr K. Cepryńska

mgr inż. T. Kliński

mgr R. Cichy

mgr S. Kosecka

dr J. Czermiński

mgr I. Majewska

mgr M. Dźoń

mgr I. Michalczyńska

mgr R. Gronet

inż. Zb. Rusiniak

mgr M. Janczak

mgr inż. J. Szawdyn

Kartografia - Z. Marzecki