

Tabela 1

## Parametry jakościowe udokumentowanych złóż fosforytów

Nazwa złoża	Średnica konkrecji fosforytowych (w mm)	Zawartość P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> w konkrecjach fosforytowych w profilu złoża (%)	Zasobność konkrecji fosforytowych (kg/m <sup>2</sup> )	Zasobność w stosunku do wymogów parametrów definiujących złoża (w %)
Annopol	>10	13.5	568	32
Burzenin	>2	18.1	385	21
Chałupki	>10	14.9	354	21
Gościeradów	>2	15.2	496	28
Iłża - Krzyżanowice	>2	18.6	791	44
Iłża - Chwałowice	>2	22.3	891	50
Iłża - Łęczany	>2	18.6	654	36
Iłża - Walentynów	>2	19.9	470	26
Radom - Dąbrówka Warszawska	>2	16.5	seria górna-317 seria dolna-460	seria górna-18 seria dolna -26
Radom - Krogulcza	>2	19.1	seria górna-218 seria dolna-504	seria górna-12 seria dolna- 28
Radom - Wolanów	>2	15.4	seria górna-170 seria dolna-447	seria górna-9 seria dolna - 25